Изменение № 2 ГОСТ 14858.3—81 Силикокальций. Метод определения содержания фосфора

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 02.10.91 № 1579

Дата введения 01.03.92

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13020.0—75 на ГОСТ 28473—90.

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Лабораторная проба должна быть приготовлена в виде порошка с максимальным размером частиц 0,16 мм по ГОСТ 25207—85».

Раздел 2. Исключить ссылку: ГОСТ 4205—77.

Пункт 3.2. Последний абзац. Заменить слова: «и соответствующим им концентрациям фосфора» на «соответствующим им массам фосфора».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли фосфора приведены в таблице.

(Продолжение см. с. 36)

Массовая доля фосфора, %	Погрешность результатов анализа Δ, %	Допускаемые расхождения, %			
		двух средних результатов анализа, выполненных в различных условиях $d_к$	двух параллельных определений d_2	трех параллельных определений d_3	результатов анализа стандартного образца от аттестованного значения δ
От 0,01 до 0,02 включ.	0,004	0,005	0,004	0,005	0,002
Св. 0,02 » 0,05 »	0,006	0,007	0,006	0,008	0,004
» 0,05 » 0,10 »	0,008	0,011	0,009	0,011	0,006

(ИУС № 12 1991 г.)