

Изменение № 2 ГОСТ 13151.7—82 Ферромолибден. Методы определения меди
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сер-
тификации (отчет Технического секретариата № 2 от 15.04.94)

Дата введения 1995—07—01

Под обозначением стандарта исключить обозначение: (СТ СЭВ 2869—81).

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Раздел 1. Заменить ссылки: ГОСТ 13020.0—75 на ГОСТ 28473—90, ГОСТ 6613—73 на ГОСТ 26201—84.

Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 11293—78 на ГОСТ 11293—89.

Пункт 2.3.2. Последний абзац. Заменить слово: «концентрациям» на «мас-сам».

Пункт 2.4.2 и таблицу 2 изложить в новой редакции: «2.4.2. Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли меди приведены в табл. 2.

(Продолжение см. с. 22)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 13151.7—82)

Таблица 2

Массовая доля меди, %	Погрешность результатов анализа Δ , %	Допускаемые расхождения, %			
		двух средних результатов анализа, выполненных в различных условиях d_k	двух параллельных определений d_2	трех параллельных определений d_3	результатов анализа стандартного образца от аттестованного значения δ
От 0,1 до 0,2 включ.	0,02	0,03	0,02	0,03	0,01
Св. 0,2 » 0,5 »	0,04	0,05	0,04	0,05	0,02
» 0,5 » 1,0 »	0,05	0,06	0,05	0,06	0,03
» 1,0 » 2 »	0,07	0,09	0,08	0,09	0,05
» 2 » 3 »	0,11	0,14	0,12	0,14	0,07

Пункт 3.4.2 изложить в новой редакции: «3.4.2. Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли меди приведены в табл. 2».

(ИУС № 3 1995 г.)