

Изменение № 3 ГОСТ 2170—73 Ленты из никеля и низколегированных сплавов никеля. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.08.86 № 2360 срок введения установлен

с 01.01.87

Пункт 4.4. Второй абзац изложить в новой редакции: «Испытание на растяжение лент толщиной менее 0,5 мм проводят на образцах типа I или II»

(Продолжение см. с. 76)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2170—73)

$b_0=12,5$ мм и $l_0=4 b_0$. Испытание на растяжение лент толщиной 0,5 мм и более проводят по ГОСТ 11701—84 на образцах типа I или II с $b_0=20$ мм и $l_0=11,3 \sqrt{F_0}$ и на образцах типа I или II с $b_0=20$ мм и $l_0=5,65 \sqrt{F_0}$.

(ИУС № 11 1986 г.)