

## Изменение № 1 ГОСТ 13076—86 Масло синтетическое ВНИИ НП 50—1—4Ф, Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.87 № 3803

Дата введения 01.04.88

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Синтетическое масло ВНИИ НП 50—1—4Ф должно быть изготовлено в соответствии с требованиями настоящего стандарта из компонентов и по технологии, которые применялись при изготовлении опытных образцов масла, прошедших испытания с положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке».

Пункт 1.2. Таблица. Пункт 8. Подпункт а. Графа «Наименование показателя». Заменить марку: АКЧ на АК4;

пункт 11. Графа «Норма». Заменить значение: 840(84) на 823(84);

пункты 12, 13 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
12. Термоокислительная стабильность при 175 °С в течение 50 ч и расходе воздуха (10±0,5) дм <sup>3</sup> /ч:		По ГОСТ 23797—79
а) массовая доля осадка, не растворимого в изооктане, %, не более	0,3	
б) кислотное число после окисления, мг КОН на 1 г масла, не более	0,4	
в) кинематическая вязкость после окисления при минус 40 °С, мм <sup>2</sup> /с (сСт), не более	3500	
г) весовой показатель коррозии после окисления, г/м <sup>2</sup> , на пластинках из:		
сплава алюминиевого деформируемого марки АК4 (ГОСТ 4784—74), не более	±2	
меди марки М1 или М2 (ГОСТ 859—78), не более	±1,5	
стали марки ШХ15 (ГОСТ 801—78)	Не нормируется. Определение обязательно	
13. Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	1,0	По ГОСТ 20284—74

(Продолжение см. с. 70)

Примечания изложить в новой редакции: «Примечания:

1. Норма по показателю подпункта 12г для стали марки ШХ15 не нормируется до 01.01.90. Определение обязательно для накопления фактических данных.

2. Нормы по показателям подпунктов 12 и 13 являются факультативными до 01.01.90».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Масло ВНИИ НП 50—1—4ф принимают партиями. Партией считают количество масла массой не более 3 т, изготовленное в ходе технологического цикла по утвержденной технологии, однородное по компонентному составу и показателям качества, сопровождаемое одним документом о качестве».

Пункт 3.4. Исключить слова: «по нему».

Пункт 5.1 дополнить абзацем: «Масло ВНИИ НП 50—1—4ф улаковывают в сухие чистые бидоны из белой жести по ГОСТ 20882—75 вместимостью 18—20 дм<sup>3</sup>. Внутренний вкладыш крышки запаивают припоем ПОССу 30—05 по ГОСТ 21930—76 с применением в качестве флюса спиртоглицериновой смеси в соотношении 1:1».

(ИУС № 1 1988 г.)