

Изменение № 2 ГОСТ 10213.1—73 Волокно и жгут химические. Метод определения линейной плотности

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.12.82 № 4619 срок введения установлен

с 01.05.83

По всему тексту стандарта заменить слово: «штапелек» на «пучок волокон». Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2. Метод отбора проб

2.1. Из лабораторной пробы волокна, отобранной по ГОСТ 10213.0—73 отбирают элементарную пробу, масса которой в зависимости от длины волокна должна соответствовать указанной в таблице.

(Продолжение см. стр. 166)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10213.1—73)

Номинальная длина волокон, мм	Масса пробы, г, не менее
30—40	0,3
60—65	0,4
70—75	0,5
90—95	0,6
100—120	0,7

2.2. Из лабораторной пробы жгута, отобранной по ГОСТ 10213.0—73, отбирают элементарную пробу массой не менее 0,2 г».

Пункт 5.1. Исключить слова: «Штапелек искусственных волокон предварительно подсушивают при температуре от 50 до 55°C в течение 1 ч».

(ИУС № 3 1983 г.)