

**Группа В72**

**Изменение № 2 ГОСТ 5468—88 Проволока игольная. Технические условия**  
**Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2304**

**Дата введения 01.01.93**

Пункт 2.4. Таблицу 3 дополнить примечанием — 2: «2. Для проволоки диаметром 0,8 мм и менее испытание на относительное удлинение допускается за-

*(Продолжение см. с. 56)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 5468—88)*

менять испытанием на разрыв с узлом. При этом разрывное усилие проволоки должно быть не менее 50 % разрывного усилия при разрыве без узла.

Пункты 3.3, 4.1 после слов «относительного удлинения» дополнить словами: «разрыва с узлом».

(ИУС № 5 1992 г.)