

к ГОСТ 126—79 Галоши резиновые клееные. Технические условия (Переиздание, октябрь 1997 г., с Изменениями № 1, 2, 3, 4)

| В каком месте | Должно быть | | |
|---|--|------------------------|----------|
| Пункт 2.6. Таблица 4 | Наименование показателя | Норма для резины галош | |
| | | Перед | Подошвы |
| | Условная прочность, МПа (кгс/см ²), не менее | 7,5 (75) | 7.5 (75) |
| | Относительное удлинение, %, не менее | 300 | 300 |
| | Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более | 25 | 40 |
| Истирасмость резины, м ³ /ТДж (см ³ /кВт·ч), не более | — | 220 (800) | |

(ИУС № 7 2003 г.)