

Изменение № 1 ГОСТ 22411—77 Прутки из сплавов горячекатаные и кованные. Сортамент

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.87 № 1791

Дата введения 01.01.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 09 6400.

Пункт 1 дополнить абзацем: «Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей категории качества».

Пункт 2. Таблица. Примечание 3. Заменить слова: «По соглашению изготовителя с потребителем на «По требованию потребителя».

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Кривизна горячекатаных прутков не должна превышать 0,4 % длины, кованных — 0,6 % длины».

Пункт 4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Овальность (разность между наибольшим и наименьшим диаметром в одном сечении) горячекатаных

(Продолжение см. с. 82)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22411—77)

круглых прутков не должна превышать 0,5 суммы предельных отклонений по диаметру».

Пункт 5. Второй абзац. Заменить слово: «кривизна» на «косина».

Стандарт дополнить пунктом — 5а: «5а. Прутки изготовляют:

мерной длины;

кратной мерной длины».

Пункты 6, 10 изложить в новой редакции: «6. Прутки изготовляют длиной:

горячекатаные — от 0,5 до 3 м;

кованые — от 0,5 до 2 м.

По требованию потребителя прутки изготовляют большей длины.

10. Марки и технические требования устанавливаются стандартами на конкретную продукцию».

(ИУС № 9 1987 г.)