

Изменение № 3 ГОСТ 10362—76 Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.04.87 № 1421

Дата введения 01.09.87

Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции: «Стандарт полностью соответствует международному стандарту МС ИСО 1307—83».

Пункт 1.1. Заменить слова: «максимальные рабочие» на «номинальные»; таблицу 1 дополнить примечанием: «Примечание. Термин «номинальное давление» — по ГОСТ 12445—80»;

таблицы 1, 2. Заменить слова: «Предельное рабочее» на «Номинальное»; исключить графы: «Нити хлопчатобумажные» и нормы для них; примечание к табл. 1 и 2 исключить.

Пункт 1.2. Таблица 3. Заменить слово: «Рабочее» на «Номинальное»;

графа «Наружный диаметр, мм». Заменить значение: $44,5 \pm 1,5$ на $43,5 \pm 1,5$.

Пункт 1.7. Второй абзац. Заменить значение: 76—100 мм на 65—100 мм.

Пример условного обозначения. Заменить значение: 10 кгс/см² на 1 МПа (10 кгс/см²).

Пункт 2.2 после слов «должны соответствовать» дополнить словами: «группам I, II, III категориям размещения 1, 2, 3, 4, 5».

Пункт 2.4. Заменить слова: «минус 50 °С» на «не выше минус 50 °С», «минус 60 °С» на «не выше минус 60 °С».

Пункт 2.5. Таблица 7. Заменить ссылку: ГОСТ 10227—62 на ГОСТ 10227—86.

Пункт 2.6. Заменить значения 2Р на $(2P_{-0}^{+10} \%)$, Р на $(P_{-0}^{+10} \%)$.

Пункты 2.6, 2.7. Заменить слово: «предельное» на «номинальное».

Пункты 2.9 (таблица 8), 4.4, 4.9. Заменить слова: «минимально допустимый» на «минимальный».

Пункты 2.11, 2.12. Заменить значение: 24 ч на (24_{-2}^{+0}) ч.

Пункт 2.14. Таблицу 10 изложить в новой редакции:

Таблица 10

Наименование показателя	Норма для резин				Метод испытания
	Рукава для районов с холодным климатом		Рукава для районов с умеренным и тропическим климатом		
	Наружный слой	Внутренний слой	Наружный слой	Внутренний слой	
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²), не менее	9,0(90)	8,0(80)	8,5(85)	8,0(80)	По ГОСТ 270—75 образец I и II толщиной $(2,0 \pm 0,2)$ мм То же
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250	170	250	200	
Изменение относительного удлинения после старения в воздухе при температуре (100 ± 1) °С в течение $(24,0 \pm 0,5)$ ч, %	± 30	± 30	± 30	± 35	По ГОСТ 9.024—74, метод I
Твердость по Шору А, единицы	55—70	65—80	55—75	60—75	

(Продолжение см. с. 270)

Пункт 2.23. Заменить значение: 24 ч на $(24 \begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix})$ ч.

Пункт 3.1. Десятый абзац исключить.

Пункт 3.2. Второй абзац. Исключить слово: «конструкции»; четвертый абзац изложить в новой редакции: «прочность при гидравлическом давлении, прочности связи резиновых слоев с нитяным каркасом — по два рукава от партии».

Пункт 3.3. пятый абзац. Заменить слова: «десяти закладках» на «десяти закладках для каждого резинового слоя».

Пункт 4.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Внутренний и наружный диаметр рукава измеряют штангенциркулем.

Внутренний диаметр проверяют в торце рукава, наружный диаметр — на расстоянии не менее 50 мм от торца. Длину рукава измеряют рулеткой или линейкой»;

пятый абзац. Заменить слова: «За величину разнотолщинности» на «За разнотолщинность».

Пункт 4.4. Первый абзац. Заменить значение: 48—50° на 48—50°C.

Пункт 4.5 дополнить абзацами (перед первым): «Испытания рукавов на герметичность гидравлическим и пневматическим давлением и на прочность при гидравлическом давлении проводят на стенде.

Давление контролируют манометром по ГОСТ 2405—80, класса точности 1,5. Время контролируют секундомером по ГОСТ 5072—79, класса точности 3».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.5а: «4.5а. Допускается применять другие средства измерения и контроля, обеспечивающие точность измерения в соответствии с требованием настоящего стандарта».

Пункт 5.1. пятый абзац исключить.

Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.

Пункт 5.4 изложить в новой редакции: «5.4. Каждая упаковочная единица должна сопровождаться ярлыком с указанием:

товарного знака или товарного знака и наименования предприятия-изготовителя»;

условного обозначения рукавов;

номера партии;

месяца и года изготовления;

количества рукавов и (или) общей длины;

личного номера упаковщика или индекса смены».

Пункт 5.5. Заменить слова: «Маркировка транспортной тары» на «Транспортная маркировка»;

второй абзац исключить.

(ИУС № 8 1987 г.)