

Изменение № 1 ГОСТ 6942.0—80 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 06.04.88 № 61

Дата введения 01.05.88

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Трубы и фасонные части к ним должны изготавливаться из серого чугуна с пластинчатым графитом по ГОСТ 1412—85 и ГОСТ 26358—84».

Пункт 1.3. Второй абзац. Исключить слово: «незначительные».

Пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4. Трубы и фасонные части к ним не должны иметь отбела по всей наружной поверхности глубиной более 1 мм, а на торцах и наружной поверхности гладких концов труб на длине 60 мм от торца и в местах разъема литейных форм на фасонных частях — глубиной более 2 мм».

Пункт 1.7. Заменить слова: «III классу точности по ГОСТ 1855—55» на «II-му классу точности по ГОСТ 26645—85».

Пункт 1.9 изложить в новой редакции: «1.9. Отклонение от прямолинейности

(Продолжение см. с. 244)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6942.0—80)

труб D_y 100 и 150 мм не должно превышать 2 мм на 1 м длины, а труб D_y 50 мм—5 мм на 1 м длины».

Пункт 1.10. Третий абзац. Исключить слова: «не оголяющие металл»; дополнить словами: «или несплошности покрытия».

Пункт 3.3. Исключить слова: «и возможности обработки его резанием».

Пункт 4.1. Первый абзац исключить.

Пункт 4.5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 164—73 на ГОСТ 164—80.

Пункт 5.1. Исключить слова: «по ГОСТ 1.9—67».

Пункт 5.2. Второй абзац исключить; третий, четвертый абзацы изложить в новой редакции: «При упаковке трубы укладывают раструбами попеременно в противоположные стороны».

Фасонные части укладывают на ящичные поддоны ПЯ 1,0 ТУ 67—620—84 согласно ГОСТ 26598—85 или контейнеры, при этом грузоподъемность контейнера должна быть использована полностью. По согласованию изготовителя с потребителем допускается транспортирование россыпью или в связках».

Пункт 5.5. Последний абзац исключить.

Пункт 6.2. Второй абзац исключить.

(ИУС № 7 1988 г.)