

**Изменение № 4 ГОСТ 13451—77 Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые для стекольной промышленности. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.03.91 № 215**

Дата введения 01.09.91

Пункт 2.2. Таблицу 2 дополнить примечанием: «**Примечание.** По согласованию изготовителя с потребителем в полевошпатовых материалах марок ПШС 0,25—20, ПШС 0,30—20, ПШС 0,50—20, ПШС 0,70—20, ПШС Н-20 допускается массовая доля окиси алюминия ( $Al_2O_3$ ) не менее 19 %».

*(Продолжение см. с. 46)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 13451—77)*

Пункт 2.4. Таблица 4. Примечание изложить в новой редакции: «Примечания:

1. Продукт не должен содержать металлического железа и других механических примесей, видимых невооруженным глазом.

2. По согласованию изготовителя с потребителем в нефелин-полевошпатовых материалах марки НПШС 0,30—21 допускается массовая доля окиси алюминия ( $Al_2O_3$ ) 19,2—20,2 %».

Пункт 5.5. Второй абзац изложить в новой редакции: «Полевошпатовые и кварц-полевошпатовые материалы, упакованные в мешки, транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах».

(ИУС № 6 1991 г.)