



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР**

**МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ**

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

ГОСТ 17177.0-81—ГОСТ 17177.16-81

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва**

РАЗРАБОТАНЫ

Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. Н. Мелентьев, канд. техн. наук (руководитель темы); **А. Г. Заславский**, канд. техн. наук; **Л. А. Фалин**, канд. техн. наук; **Л. М. Шаронова**; **В. С. Харламов**; **А. И. Матайтис**, канд. техн. наук; **М.-Б. С. Амбразюнайте**; **С. В. Маркявичюс**; **И. Я. Киселев**, канд. техн. наук; **А. П. Дярялене**; **В. В. Еремеева**; **М. П. Кораблин**

ВНЕСЕНЫ Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Зам. министра Л. Д. Солоденников

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 9 июля 1981 г. № 115

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕГОСТ
17177.11—81

Метод определения предела прочности при изгибе

Heat insulating construction materials and products.
Method of determination of ultimate flexural strengthВзамен
ГОСТ 17177—71
в части разд. 9

ОКП 57 6000

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 9 июля 1981 г. № 115 срок введения установлен

с 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на строительные теплоизоляционные материалы и изделия и устанавливает метод определения предела прочности при изгибе.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу — по ГОСТ 17177.0—81.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Сущность метода

Метод заключается в определении величины усилий при изгибе образца, вызывающих его разрушение или прогиб при соответствующих условиях испытания.

2.2. Аппаратура, оборудование, инструменты

Прибор, обеспечивающий скорость нагружения образца центральной сосредоточенной нагрузкой ($5 \pm 0,5$) мм/мин, оборудованный устройством для фиксации прогиба образца и позволяющий снять отсчет разрушающей нагрузки с погрешностью не более 1%.

Штангенциркуль по ГОСТ 166—80.

2.3. Изготовление образца

Из изделия выпиливают образец квадратного сечения со стороны ребра (40 ± 2) мм и длиной (200 ± 3) мм, если в стандартах или технических условиях на конкретные материалы и изделия не указаны другие размеры.

При толщине изделия менее 40 мм из него выпиливают образец шириной (40 ± 2) мм и максимально возможной толщины. Перед испытанием образец подшлифовывают и измеряют в соответствии с ГОСТ 17177—81.

2.4. Проведение испытания

Образец укладывают на две цилиндрические опоры диаметром 10 мм. Расстояние между осями опор должно быть (160 ± 1) мм. Нагрузка на образец должна передаваться через валик диаметром 10 мм, приложенный по всей ширине образца на равном расстоянии от опор и перемещающийся со скоростью $(5 \pm 0,5)$ мм/мин.

Разрушающей считают максимальную нагрузку, отмеченную при испытании образца при его разрушении или прогибе в середине пролета, равного (14 ± 1) мм.

Примечание. Допускается изменение диаметра опор и расстояния между ними, если в стандартах или технических условиях на конкретные материалы и изделия установлены другие размеры образцов.

2.5. Обработка результатов

Предел прочности при изгибе $R_{изг}$ в Па (кгс/см²) определяют по формуле

$$R_{изг} = \frac{3Pl}{2bh^2},$$

где P — разрушающая нагрузка, Н (кгс);
 l — расстояние между осями опор, см;
 b — ширина образца, см;
 h — высота образца, см.

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|------------------|---|----|
| ГОСТ 17177.0—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Общие требования к методам контроля | 1 |
| ГОСТ 17177.1—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения размеров и внешнего вида | 3 |
| ГОСТ 17177.2—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения правильности геометрической формы | 7 |
| ГОСТ 17177.3—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения плотности | 10 |
| ГОСТ 17177.4—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения влажности | 14 |
| ГОСТ 17177.5—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод ускоренного определения сорбционного увлажнения | 16 |
| ГОСТ 17177.6—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения | 18 |
| ГОСТ 17177.7—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения содержания органических веществ | 21 |
| ГОСТ 17177.8—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения полноты поликонденсации фенолоформальдегидного связующего | 23 |
| ГОСТ 17177.9—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения прочности на сжатие при 10% деформации | 26 |
| ГОСТ 17177.10—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при сжатии | 28 |
| ГОСТ 17177.11—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при изгибе | 30 |
| ГОСТ 17177.12—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при растяжении | 32 |
| ГОСТ 17177.13—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения сжимаемости и упругости | 35 |
| ГОСТ 17177.14—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения гибкости | 38 |
| ГОСТ 17177.15—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения линейной температурной усадки | 40 |
| ГОСТ 17177.16—81 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения среднего диаметра волокон минеральной и стеклянной ваты | 43 |

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб. 26.10.81 Подп. к печ. 18.01.82 3,0 п. л. 2,36 уч.-изд. л. Тир. 30000. Цена 15 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1487