



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

**МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ**

ГОСТ 17177.0-81—ГОСТ 17177.16-81

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва**

РАЗРАБОТАНЫ

**Министерством монтажных и специальных строительных работ
СССР**

Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

**Н. Н. Мелентьев, канд. техн. наук (руководитель темы); А. Г. Заславский,
канд. техн. наук; Л. А. Фалин, канд. техн. наук; Л. М. Шаронова; В. С. Хар-
ламов; А. И. Матайтис, канд. техн. наук; М.-Б. С. Амбразионайте; С. В. Маркя-
вичюс; И. Я. Киселев, канд. техн. наук; А. П. Дярялене; В. В. Еремеева;
М. П. Кораблин**

**ВНЕСЕНЫ Министерством монтажных и специальных строительных
работ СССР**

Зам. министра Л. Д. Солодеников

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст-
венного комитета СССР по делам строительства от 9 июля 1981 г.
№ 115**

**МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ**

**Метод ускоренного определения сорбционного
увлажнения**

Heat insulating construction materials and products.
Methods of sorptioс humidity accelerated determination

ОКП 57 6000

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от
9 июля 1981 г. № 115 срок введения установлен

с 01.01 1984 г.

**ГОСТ
17177.5—81**

Взамен
ГОСТ 17177—71
в части разд. 13

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на строительные теплоизоляционные материалы и изделия и устанавливает метод ускоренного определения сорбционного увлажнения.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методам — по ГОСТ 17177.0—81.

2. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

2.1. Сущность метода

Метод заключается в определении массы воды, адсорбированной образцом сухого материала при определенных условиях в течение заданного времени.

2.2. Аппаратура, оборудование, реактивы
Сушильный электрошкаф по ГОСТ 13474—79.

Аналитические весы, обеспечивающие взвешивание с погрешностью не более 0,0002 г.

Стеклянный стаканчик (бюкс) по ГОСТ 23932—79.
Эксикатор по ГОСТ 6371—73.

Хлористый кальций по ГОСТ 4460—77.

2.3. Подготовка к испытанию

Пробу массой около 5 г помещают в предварительно взвешенный бюкс и высушивают до постоянной массы в соответствии с ГОСТ 17177.0—81, взвешивают и до проведения испытания хранят в эксикаторе над хлористым кальцием.

Для проведения испытания может использоваться проба материала после определения на ней влажности по ГОСТ 17177.4—81.

2.4. Проведение испытания

Бюкс с пробой материала помещают над водой ($\phi = (98 \pm 2) \%$) в эксикатор и выдерживают его там в течение 24 или 72 ч при температуре $(22 \pm 5) ^\circ\text{C}$. Затем бюкс с пробой материала вынимают из эксикатора и взвешивают. Объем проб материала, одновременно помещаемых в эксикатор, не должен превышать 50% объема воздушного пространства в эксикаторе. Взвешивание производят с погрешностью не более 0,0002 г.

2.5. Обработка результатов

Сорбционное увлажнение $W_{\text{сорб}}$ в процентах вычисляют по формуле

$$W_{\text{сорб}} = \frac{m_1 - m_2}{m_2 - m_3} \cdot 100, \quad (1)$$

где m_1 — масса бюкса с пробой после выдерживания над водой, г;

m_2 — масса сухого бюкса с пробой, высушенной до постоянной массы, г;

m_3 — масса сухого бюкса, г.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 17177.0—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Общие требования к методам контроля	1
ГОСТ 17177.1—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения размеров и внешнего вида	3
ГОСТ 17177.2—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения правильности геометрической формы	7
ГОСТ 17177.3—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения плотности	10
ГОСТ 17177.4—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения влажности	14
ГОСТ 17177.5—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод ускоренного определения сорбционного увлажнения	16
ГОСТ 17177.6—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения	18
ГОСТ 17177.7—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения содержания органических веществ	21
ГОСТ 17177.8—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения полноты поликонденсации фенолоформальдегидного связующего	23
ГОСТ 17177.9—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения прочности на сжатие при 10% деформации	26
ГОСТ 17177.10—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при сжатии	28
ГОСТ 17177.11—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при изгибе	30
ГОСТ 17177.12—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при растяжении	32
ГОСТ 17177.13—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения сжимаемости и упругости	35
ГОСТ 17177.14—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения гибкости	38
ГОСТ 17177.15—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения линейной температурной усадки	40
ГОСТ 17177.16—81	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения среднего диаметра волокон минеральной и стеклянной ваты	43

Редактор *В. П. Огурцов*

Технический редактор *А. Г. Каширин*

Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб. 26.10.81 Подп. к печ. 18.01.82 3,0 п. л. 2,36 уч.-изд. л. Тир. 30000 Цена 15 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 8
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1487