

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ
ДЛЯ ВЕРХНИХ ИЗДЕЛИЙ**

НОРМЫ УСТОЙЧИВОСТИ К ПИЛЛИНГУ

Издание официальное

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Акционерным обществом Центральный научно-исследовательский институт трикотажной промышленности**
- 2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22.12.94 № 335**
- 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область распространения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Требования по устойчивости к пиллингу	1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНИХ ИЗДЕЛИЙ

Нормы устойчивости к пиллингу

Knitted fabrics for outerwear.
Norms of pilling resistance

Дата введения

1996—01—01

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на готовые трикотажные полотна и полуфабрикаты из смешанной и полиакрилонитрильной пряжи и сочетаний ее с другими видами пряжи и нитей.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

Стандарт не распространяется на трикотажные полотна с эффектом «плиссе» и «гофре».

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ Р 50025—92 Полотна и изделия трикотажные. Метод определения пиллингемости.

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ПИЛЛИНГУ

3.1 Методы испытаний трикотажных полотен на устойчивость к пиллингу — по ГОСТ Р 50025.

3.2 Нормы устойчивости к пиллингу трикотажных полотен и полуфабрикатов в зависимости от характеристик полотна и класса оборудования должны быть не более указанных в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика полотна	Число пиллей на 100 см ² , не более
Полотна классических переплетений из смешанной пряжи и сочетаний ее с другими видами пряжи	20
Полотна классических переплетений из смешанной и ПАН пряжи в сочетании с химическими нитями до 40% включительно в заправке	20
Полотна классических переплетений из смешанной и ПАН пряжи в сочетании с химическими нитями свыше 40% в заправке	15 25
Полотна классических переплетений из ПАН пряжи	
Полотна из смешанной и ПАН пряжи и сочетаний ее с другими видами пряжи и химических нитей с кругловязального и плосковязального оборудования 3—8 класса, полуфабрикаты ручного вязания из смешанной и ПАН пряжи	10

УДК: 677.075:006.354.

М40

ОКП 84 7000

Ключевые слова: полотна трикотажные для верхних изделий,
нормы устойчивости к пиллингу

**Редактор Т. П. Шашина
Технический редактор В. Н. Прусакова
Корректор А. С. Черноусова**

**Сдано в набор 03.02.95. Подп. в печ. 02.03.95. Усл. печ. л. 0,47. Усл. кр.-отт. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,17. Тир. 361 экз. С 2164.**

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 429**