
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
54921—
2012

КОНЦЕНТРАТЫ ЦИНКОВЫЕ

**Метод атомно-эмиссионной спектроскопии
с индуктивно связанной плазмой.**

**Определение меди, свинца, кадмия, железа,
алюминия, кобальта, сурьмы, марганца,
мышьяка и индия**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственный научно-исследовательский институт цветных металлов» (ФГУП «Институт «ГИНЦВЕТМЕТ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 373 «Цветные металлы и сплавы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии от 27 июня 2012 № 126-СТ

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

КОНЦЕНТРАТЫ ЦИНКОВЫЕ

**Метод атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанный плазмой.
Определение меди, свинца, кадмия, железа, алюминия, кобальта, сурьмы, марганца, мышьяка и индия**

Zink concentrates. Atomic emission spectroscopy with inductively coupled plasma.
Determination of copper, lead, cadmium, iron, aluminum, cobalt, antimony, manganese, arsenic and indium

Дата введения — 2014—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает определение массовых долей меди, свинца, кадмия, железа, алюминия, кобальта, сурьмы, марганца, мышьяка и индия в цинковых концентратах методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанный плазмой.

Метод основан на возбуждении атомов пробы в индуктивно связанный плазме и измерении интенсивности аналитической спектральной линии определяемых элементов при распылении раствора анализируемой пробы в индуктивно связанный плазму. Массовые концентрации элементов в анализируемом растворе устанавливают с помощью градуировочного графика.

Метод позволяет определять элементы в диапазонах массовых долей и длин волн аналитических линий элементов, приведенных в таблице 1.

Для определения массовых долей индия необходимо предварительно концентрировать индий на гидроксида железа.

Таблица 1 – Массовые доли элементов и длины волн аналитических линий элементов

Определяемый элемент	Диапазон массовых долей, %	Длина волны, нм
Медь	0,10 – 5,00	324,754
Свинец	0,10 – 5,00	283,306
Кадмий	0,10 – 5,00	227,502
Железо	3,0 – 20,0	259,940
Алюминий	0,2 – 5,0	308,215
Кобальт	0,005 – 0,1	228,616
Сурьма	0,005 – 0,5	231,147
Марганец	0,1 – 2,0	260,568
Мышьяк	0,03 – 0,70	234,984
Индий	0,0005 – 0,10	230,606

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

ГОСТ Р 54921—2012

ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

ГОСТ Р 50571.3-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 4. 4.1. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током.

ГОСТ Р 53198-2008 Руды и концентраты цветных металлов. Общие требования к методам анализа

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 123-2008 Кобальт. Технические условия

ГОСТ 859-2001 Медь. Марки

ГОСТ 1089-82 Сурьма. Технические условия

ГОСТ 1467-93 Кадмий. Технические условия

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки.

Общие технические условия

ГОСТ 1973-77 Ангидрид мышьяковистый. Технические условия

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3773-72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 3778-98 Свинец. Технические условия

ГОСТ 4109-79 Реактивы. Бром. Технические условия

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4212-76 Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 4518-75 Реактивы. Аммоний фтористый. Технические условия

ГОСТ 6008-90 Марганец металлический и марганец азотированный. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7851-74 Посуда стеклянная химико-лабораторная. Горловины. Внутренние диаметры

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9546-75 Реактивы. Аммоний фтористый кислый. Технические условия

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидккий. Технические условия

ГОСТ 10297-94 Индий. Технические условия.

ГОСТ 11069-2001 Алюминий первичный. Марки.

ГОСТ 13610-79 Железо карбонильное радиотехническое. Технические условия.

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электро-шкафы бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 25086-87 Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры

и размеры

ГОСТ 27329-87 Руды и концентраты цветных металлов. Общие требования к методам химического анализа

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные.

Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные.

Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания.

ГОСТ 29229-91 (ИСО 835-3-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные.

Часть 3. Пипетки градуированные с временем ожидания.

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюretки. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 29252-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюretки. Часть 2. Бюretки без установленного времени ожидания.

ГОСТ 29253-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюretки. Часть 3. Бюretки с временем ожидания.

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, обозначения и определения

В настоящем стандарте применены термины, обозначения и определения по ГОСТ Р ИСО 5725-1 – ГОСТ Р ИСО 5725-4 и ГОСТ Р ИСО 5725-6, ГОСТ Р 53198.

4 Общие требования

4.1. К проведению анализов допускаются лица, прошедшие обучение, практическую подготовку и имеющие требуемую квалификацию.

Массовые доли элементов устанавливают по результатам двух параллельных измерений.

При определении массовых долей элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанный плазмой длину волны, мощность плазмы, расход аргона, высоту регистрируемой зоны плазмы и другие условия измерений выбирают так, чтобы достигнуть оптимальных результатов чувствительности и точности определения элемента.

При выполнении анализа проб проводят контрольный опыт для внесения поправки в результаты анализа.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных устройств, материалов и реактивов, кроме указанных в соответствующих методиках, при условии получения метрологических характеристик, не уступающих приведенным в настоящем стандарте.

При проведении анализа применяют стеклянную посуду лабораторную мерную, которая должна соответствовать ГОСТ 25336, ГОСТ 29227, ГОСТ 29228 и ГОСТ 29229.

Для приготовления основных растворов и аттестованных смесей применяют металлы с содержанием основного вещества не менее 99,9 %, соединения элементов, квалификации не ниже х.ч. или в соответствии с требованиями методики проведения анализа.

4.1.1. Характеристики погрешности δ_0 приготовления аттестованных смесей рассчитывают по формуле:

$$\delta_0 = \sqrt{\sum \left(\left(\Delta M_i / M_i \right)^2 + \left(\Delta m_i / m_i \right)^2 + \left(\Delta V_i / V_i \right)^2 \right)}, \quad (1)$$

где M_i – массовая доля основного вещества (реактива), %;

ΔM_i – характеристика погрешности определения массовой доли основного вещества, %;

m_i – навеска реактива, г;

Δm_i – характеристика погрешности аналитических весов, г;

V_i – номинальная вместимость используемой мерной посуды, см³;

ΔV_i – характеристика погрешности дозирования объема, см³

Аттестованная смесь по метрологическому назначению выполняет функции стандартного образца (СО) состава вещества.

Основные растворы и градуировочные образцы (аттестованные смеси) необходимо хранить при комнатной температуре в плотно закрытых полиэтиленовых банках или в колбах с пришлифованными пробками. На емкости с основными растворами и градуировочными образцами должны быть приклеены этикетки, на которых указывают наименование, аттестованное значение, дату приготовления и срок годности согласно ГОСТ 4212. Сроки хранения растворов должны быть указаны в методике.

4.1.2 Требования к проведению анализа

Требования к методам анализа – по ГОСТ 27329 и ГОСТ 25086.

Используемые реактивы должны иметь квалификацию не ниже ч.д.а.

Допускается применение других методик, средств измерений при условии получения метрологических характеристик, не уступающих приведенным в таблице 3.

4.2 Градуировочную характеристику получают с использованием градуировочных образцов. В качестве градуировочных образцов могут быть применены стандартные образцы или аттестованные смеси.

Градуировочный график строят в системе прямоугольных координат: по оси абсцисс откладывают числовые значения массы элемента или массовой концентрации, а по оси ординат – значения аналитического сигнала.

Для построения градуировочного графика требуется не менее пяти градуировочных образцов, охватывающих весь диапазон определяемых массовых долей элементов. Для каждого из них вычисляют значение аналитического сигнала, как среднеарифметическое трех результатов параллельных определений.

4.2.1 Контроль стабильности градуировочной характеристики

Градуировочную характеристику признают стабильной при выполнении следующего условия:

$$|X - C| \leq K_{tp}, \quad (2)$$

где X – воспроизведенное по градуировочной характеристике аттестованное значение массы элемента или массовой концентрации определяемого элемента в градуировочном образце;

C – аттестованное значение массы элемента или массовой концентрации определяемого элемента в градуировочном образце;

K_{tp} – норматив контроля стабильности градуировочной характеристики. Значения K_{tp} не должны превышать $0,5\Delta$ (погрешность анализа).

Контроль стабильности градуировочной характеристики осуществляют с использованием градуировочных образцов с массовой концентрацией определяемого элемента вблизи нижней и верхней границ и середины градуировочного графика.

При невыполнении условия формулы (2) хотя бы для одного из градуировочных образцов, измерения повторяют. При повторном невыполнении условия строят новую градуировочную характеристику.

Периодичность контроля стабильности градуировочной характеристики определяют индивидуально для каждого метода анализа в зависимости от частоты анализа рабочих проб в лаборатории, а также при смене партий реактивов и аппаратуры.

4.3 Приемлемость результатов параллельных определений проверяют в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-6 и путем сопоставления абсолютного расхождения между наибольшим и наименьшим результатами единичного определения с пределом повторяемости g :

$$r = Q(P, n) S_r, \quad (3)$$

где $Q(P, n)$ – коэффициент, зависящий от числа n параллельных определений, полученных в условиях повторяемости и доверительной вероятности $P = 0,95$. Значения этого коэффициента приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Значения коэффициента Q (P, n)

n	2	3	4	5
$Q (P, n)$	2,77	3,31	3,63	3,86

Если абсолютное расхождение не превышает r , то результаты параллельных определений признают приемлемыми и за окончательный результат измерений (анализа) принимают среднеарифметическое значение этих результатов.

Если абсолютное расхождение превышает r , то используют методы проверки приемлемости результатов измерений (анализа) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-6.

При проверке повторяемости результатов параллельных определений ($n = 3$) абсолютное значение разности X_{max} и X_{min} не должно превышать значения предела повторяемости r , то есть с доверительной вероятностью $P = 0,95$ должно выполняться условие

$$|X_{max} - X_{min}| \leq r. \quad (4)$$

где $r = 3,31 S_r$

При невыполнении условия (4) процедуру проверки совместности результатов измерений (анализа) повторяют. При повторном невыполнении условия (4) выясняют и устраняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам.

Контроль повторяемости параллельных определений осуществляют при смене реактивов и замене аппаратуры, но не реже одного раза в месяц.

4.4 Проверка совместности результатов измерений (анализа) в условиях воспроизводимости.

При проверке результатов измерений (анализа) в условиях воспроизводимости разность результатов одной и той же пробы, полученная разными операторами в разное время, в двух лабораториях, не должна превышать предел воспроизводимости:

$$R = 2,77 S_R. \quad (5)$$

При невыполнении условия измерения прекращают, выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

4.5 Контроль правильности

Контроль правильности результатов измерений (анализа) осуществляют путем анализа контрольных образцов. В качестве контрольных образцов могут быть использованы образцы, не применяемые для градуировки. Абсолютное значение разности результатов измерений (анализа) контрольного образца X и аттестованного значения C_{at} не должно превышать норматива контроля K , т.е с доверительной вероятностью $P = 0,95$ должно выполняться условие:

$$|X - C_{at}| \leq K. \quad (6)$$

При невыполнении условия (6) измерения (анализ) повторяют. При повторном несоответствии полученных результатов этому соотношению выполнение измерений (анализа) прекращают, выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

Для оценки систематической погрешности методов анализа в качестве опорных используют аттестованные значения массовых долей элементов в стандартных образцах.

Систематическая погрешность методов определения массовых долей элементов вышеприведенными методами определения является незначимой при доверительной вероятности $P=0,95$ для всех уровней определяемых массовых долей элементов в цинковом концентрате.

В качестве образцов для контроля стабильности показателей правильности могут быть использованы межгосударственные стандартные образцы (МСО), а также стандартные образцы (СО), прошедшие официальный порядок узаконения на территории страны, применяющей данный стандарт.

Периодичность контроля – при смене специалистов, реактивов, замене аппаратуры, а также изменении других условий выполнения анализа, о чем указывают в документах лаборатории.

5 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы и растворы

Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой любого типа.

Весы лабораторные по ГОСТ Р 53228 с погрешностью взвешивания $\pm 0,0002$ г.

Электроплитка с закрытой спиралью по ГОСТ 14919.

Вытяжной шкаф любого типа.

Колбы мерные вместимостью 50, 100 и 500 см³ по ГОСТ 1770.

Пипетки градуированные 1, 2, 5, 10 см³ по ГОСТ 29228

Бюretки 25, 50 см³. по ГОСТ 29251

Посуда стеклянная химико-лабораторная по ГОСТ 7851-74.

Часовое стекло.

Газообразный аргон высшего сорта по ГОСТ 10157.

Медь марки МО по ГОСТ 859.

Кадмий по ГОСТ 1467.

Свинец по ГОСТ 3778.

Алюминий первичный по ГОСТ 11069.

Индий марки ИНО по ГОСТ 10297.

Кобальт марки КО по ГОСТ 123.

Марганец металлический марки МрОО по ГОСТ 6008.

Сурьма по ГОСТ 1089.

Карбонильное радиотехническое железо по ГОСТ 13610.

Мышьяк металлический с массовой долей мышьяка не менее 99,90%.

Триоксид мышьяка по ГОСТ 1973.

Натрия гидроксид по ГОСТ 4328, раствор 2%.

Фтористый аммоний по ГОСТ 4518.

Хлористый аммоний по ГОСТ 3773.

Кислота азотная по ГОСТ 4461, раствор азотной кислоты (1:1).

Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор соляной кислоты (1:1, 1:5, 1:10) и 2н раствор.

Смесь соляной и азотной кислот (3:1).

Кислота серная по ГОСТ 4204.

Бром по ГОСТ 4109.

Дистиллированная вода по ГОСТ 6709.

Основной многоэлементный раствор кадмия, свинца и кобальта А₁ с массовой концентрацией каждого элемента 1 мг/см³: навески кадмия, свинца и кобальта массой по 0,100 г каждая растворяют в 20 см³ раствора азотной кислоты (1:1), сначала при температуре лабораторного помещения, затем при нагревании на электроплитке. После растворения навесок металлов раствор кипятят для удаления оксидов азота и упаривают до объема 2–3 см³, приливают 20 см³ дистиллированной воды и охлаждают. Переносят раствор в мерную колбу вместимостью 100 см³, доводят до метки 2н раствором соляной кислоты и тщательно перемешивают. Раствор устойчив в течение одного года.

Раствор кобальта Б₁: 10 см³ раствора А₁ переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³, доводят до метки 2н раствором соляной кислоты и перемешивают, 1 см³ раствора Б₁ содержит 0,1 мг/см³ кобальта.

Градуировочные многоэлементные растворы для определения кадмия и свинца: в восемь мерных колб вместимостью по 100 см³ каждая переносят 1; 2; 3; 4; 5; 10; 30 и 50 см³ раствора А₁, доводят до метки раствором соляной кислоты (1:10) и перемешивают. Полученные растворы имеют массовые концентрации кадмия и свинца 10; 20; 30; 40; 50; 100; 300 и 500 мг/дм³, что при навеске пробы массой 0,5 г и разведении 50 см³ соответствует диапазону массовых долей кадмия и свинца в цинковых концентратах от 0,1 до 5,0%.

Градуировочные растворы для определения кобальта: в пять мерных колб вместимостью 100 см³ переносят 0,5; 1; 2; 5 и 10 см³ раствора Б₁. Доводят до метки 2н раствором соляной кислоты и перемешивают. Полученные растворы имеют массовые концентрации кобальта 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 и 10,0 мг/дм³, что при навеске пробы массой 1,0 г и разведении 100 см³ соответствует диапазону массовых долей кобальта в цинковых концентратах от 0,005 до 0,1%.

Основной многоэлементный раствор железа, алюминия и марганца А₂ с массовой концентрацией каждого элемента 1 мг/см³: навески железа, алюминия и марганца массой 0,100 г каждая растворяют при нагревании в 10 см³ раствора соляной кислоты (1:1). Раствор охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³, доводят до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Раствор А₂ устойчив в течение одного года.

Градуировочные растворы для определения железа: в пять мерных колб вместимостью по 500 см³ каждая переносят 20; 40; 60; 80 и 100 см³ раствора А₂, доводят до метки раствором соляной кислоты (1:10) и перемешивают. Полученные растворы имеют массовые концентрации железа 40; 80; 120; 160 и 200 мг/дм³, что при навеске пробы массой 0,5 г и разведении 500 см³ соответствует

диапазону массовых долей железа в цинковых концентратах от 4,0 до 20,0%.

Градуировочные многоэлементные растворы для определения алюминия и марганца: в пять мерных колб вместимостью по 500 см³ каждая отбирают 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 и 25,0 см³ раствора А₂, доводят до метки раствором соляной кислоты (1:10) и перемешивают. Полученные растворы имеют массовые концентрации алюминия и марганца 1,0; 2,0; 10,0; 20,0 и 50,0 мг/дм³, что при навеске пробы массой 0,5 г и разведении 500 см³ соответствует диапазону массовых долей алюминия и марганца в цинковых концентратах от 0,1 до 5,0%.

Основной раствор мышьяка А₃ массовой концентрацией 1 мг/см³ готовят одним из двух способов:

1. Навеску мышьяка массой 0,100 г растворяют в 10 см³ смеси соляной и азотной кислот (3:1), раствор упаривают до объема 1–2 см³, приливают 20 см³ раствора соляной кислоты (1:5), переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³, доводят до метки раствором соляной кислоты (1:5) и тщательно перемешивают. Раствор устойчив в течение одного года.

2. Навеску триоксида мышьяка массой 0,132 г растворяют в 5 см³ 2% раствора гидроксида натрия, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Раствор устойчив в течение одного года.

Градуировочные растворы для определения мышьяка: в пять мерных колб вместимостью по 100 см³ каждая переносят 1; 2; 4; 8; 10 см³ раствора А₃, приливают 20 см³ раствора соляной кислоты (1:5), перемешивают, доводят до метки раствором соляной кислоты (1:5) и тщательно перемешивают. Полученные растворы имеют массовые концентрации мышьяка 10,0; 20,0; 40,0; 80,0 и 100,0 мг/дм³, что при навеске пробы массой 1,0 г и разведении 50 см³ соответствует диапазону массовых долей мышьяка в цинковых концентратах от 0,05 до 0,5%.

Основной раствор меди А₄ массовой концентрацией 1 мг/см³: навеску меди массой 0,100 г растворяют в 10 см³ раствора азотной кислоты (1:1), раствор упаривают до объема 2–3 см³, приливают 30 см³ дистиллированной воды и охлаждают. Переносят раствор в мерную колбу вместимостью 100 см³, доводят до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Раствор имеет массовую концентрацию меди 1 мг/см³. Раствор А₄ устойчив в течение одного года.

Градуировочные растворы для определения меди: в пять мерных колб вместимостью по 100 см³ каждая переносят 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 и 4,0 см³ основного раствора меди А₄, в каждую колбу приливают 20 см³ раствора соляной кислоты (1:5), доводят до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Полученные растворы имеют массовые концентрации меди 5,0; 10,0; 20,0; 30,0 и 40,0 мг/дм³, что при навеске пробы массой 0,5 г и разведении 500 см³ соответствует диапазону массовых долей меди в цинковых концентратах от 0,5 до 4,0%.

Основные растворы индия А₅ и сурьмы А₆ массовой концентрацией 1 мг/см³: навески индия и сурьмы массой по 0,100 г растворяют при нагревании в 20 см³ соляной кислоты, кипятят и охлаждают. Переносят в мерные колбы вместимостью по 100 см³, доводят до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Полученные растворы А₅ и А₆ устойчивы в течение года.

Растворы индия Б₂ и сурьмы Б₃: 10 см³ раствора А₅ и А₆ переносят в мерные колбы вместимостью 100 см³, в каждую колбу приливают 10 см³ соляной кислоты, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Полученные растворы Б₂ и Б₃ имеют массовые концентрации индия и сурьмы по 0,1 мг/см³ соответственно.

Градуировочные растворы для определения индия и сурьмы: в шесть мерных колб для каждого элемента вместимостью 100 см³ переносят по 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 см³ раствора индия Б₂ и сурьмы Б₃. В каждую колбу приливают 10 см³ соляной кислоты, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Полученные растворы имеют массовые концентрации 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5 мг/дм³ индия и сурьмы соответственно.

6 Определение меди, свинца, кадмия, железа, алюминия, кобальта, сурьмы, марганца и мышьяка

6.1 Проведение анализа

Для определения меди, свинца, кадмия, железа, алюминия, кобальта, сурьмы, марганца и мышьяка навеску цинкового концентрата массой от 0,25 г до 1,0 г (в зависимости от массовых долей элементов в цинковом концентрате) помещают в коническую колбу вместимостью 100 см³, добавляют 0,3–0,4 г фтористого аммония, приливают 10 см³ азотной кислоты и 1 см³ брома, накрывают часовым стеклом и выдерживают без нагревания в течение 2 ч. Снимают стекло, нагревают колбу на электроплитке до удаления избытка брома, приливают 20 см³ соляной кислоты и упаривают до объема 5 см³. Раствор охлаждают, добавляют 20 см³ 2н раствора соляной кислоты и переносят в мерную колбу вместимостью 100 или 250 см³ в зависимости от массовой доли определяемого элемента, доводят до метки 2н раствором соляной кислоты, тщательно перемешивают и выдерживают раствор в течение 20–30 мин для отстаивания осадка. Аналогично проводят контрольный опыт.

Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанный плазмой готовят к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

Устанавливают мощность плазмы, расход аргона, высоту регистрируемой зоны плазмы и другие параметры таким образом, чтобы достигнуть оптимальных значений по чувствительности и точности определения элементов.

Последовательно вводят в плазму растворы контрольного опыта, градуировочные растворы и анализируемые растворы проб. Для каждого раствора выполняют три измерения интенсивности аналитической линии каждого элемента и вычисляют среднее арифметическое значение. С помощью градуировочного графика находят значение массовой концентрации определяемого элемента в растворе.

7 Определение индия

Сущность метода определения индия заключается в концентрировании его на гидроксидах железа (III) с использованием содержащегося в пробе железа, растворении осадка гидроксидов, введении анализируемого раствора в плазму и измерении интенсивности аналитической спектральной линии индия при длине волны 230,606 нм.

7.1 Проведение анализа

Навеску цинкового концентратата массой от 0,5 г до 2,0 г (в зависимости от массовой доли индия в концентрате) помещают в коническую колбу вместимостью 100 или 250 см³, смачивают дистиллированной водой, прибавляют 0,5–1,0 г фтористого аммония, перемешивают, приливают 10–20 см³ соляной кислоты и нагревают в течение 8–10 мин, приливают 5–8 см³ азотной кислоты и 1–2 см³ брома, накрывают часовым стеклом и выдерживают без нагревания в течение 2 ч. Снимают часовое стекло и нагревают до удаления избытка брома, после чего добавляют 10–20 см³ соляной кислоты и выпаривают до влажных солей, приливают 10 см³ соляной кислоты и снова выпаривают до влажных солей. Приливают 10 см³ соляной кислоты и выпаривают до объема 3–5 см³, приливают 80–100 см³ дистиллированной воды, раствор нагревают и кипятят в течение 3–5 мин. Осадок отфильтровывают. Если нерастворимый осадок небольшой, то его можно не отфильтровывать. В солянокислый раствор прибавляют около 1 г хлорида аммония, затем аммиак до выпадения гидроксидов (раствор железа (III) не вводят, поскольку цинковый концентрат содержит достаточное количество собственного железа (III) и еще избыток аммиака (10 см³)). Раствор с осадком перемешивают и оставляют в теплом месте на 5–10 мин для коагуляции осадка гидроксидов. Раствор фильтруют через неплотный фильтр и промывают два раза горячим раствором хлорида аммония массовой концентрацией 2%. Разворачивают на воронке фильтр и смывают осадок 10–12 см³ горячего раствора соляной кислоты (1:1) в мерную колбу вместимостью 25 см³. Фильтр промывают горячей дистиллированной водой, собирая раствор в ту же мерную колбу вместимостью 25 см³. Раствор охлаждают, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Аналогично проводят контрольный опыт.

Растворы пробы, растворы для построения градуировочного графика и раствор контрольного опыта распыляют в плазму и измеряют интенсивность аналитической спектральной линии индия при длине волны 230,606 нм. Массовую концентрацию индия в анализируемом растворе пробы находят по градуировочному графику.

7.1.2 Обработка результатов анализа

Массовую долю элементов X в цинковом концентрате, %, вычисляют по формуле:

$$X = \frac{(C - C_{K.O.})V}{m} \cdot 10^{-4}, \quad (7)$$

где С – массовая концентрация определяемого элемента в анализируемом растворе, мкг/см³;

$C_{K.O.}$ – массовая концентрация определяемого элемента в растворе контрольного опыта, мкг/см³;

V – объем анализируемого раствора, см³;

m – масса навески пробы, г.

Приемлемость полученных результатов определения массовой доли элементов оценивают по ГОСТ Р 53198 раздел 13.

Метрологические характеристики результатов определения массовой доли элементов не должны превышать величин, указанных в таблице 3.

Контроль стабильности результатов, включая их правильность, оценивают по ГОСТ Р 53198 раздел 13.

Возможно применение других методик проведения анализа при условии получения метрологических характеристик, не уступающих указанным в таблице 3.

Таблица 3 – Метрологические характеристики результатов определения элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанный плазмой при доверительной вероятности Р=0,95

В процентах

Массовая доля элемента	Стандартное отклонение повторяемости, S_r	Предел повторяемости при $n=2$, г	Стандартное отклонение воспроизводимости, S_R	Предел воспроизводимости при $n=2$, Р	Предел абсолютной погрешности, $\pm\Delta$	Критическое значение, К
Медь						
От 0,10 до 0,30 включ.	0,01	0,03	0,01	0,03	0,02	0,02
Св. 0,30 « 0,60 »	0,01	0,03	0,02	0,06	0,04	0,03
« 0,60 « 1,20 »	0,02	0,06	0,03	0,08	0,06	0,04
« 1,20 « 2,50 »	0,04	0,10	0,07	0,20	0,14	0,12
« 2,50 « 5,00 »	0,07	0,20	0,11	0,30	0,22	0,18
Мышьяк						
От 0,030 до 0,060 включ.	0,004	0,010	0,005	0,020	0,010	0,010
Св. 0,060 « 0,100 »	0,007	0,02	0,011	0,030	0,022	0,017
« 0,10 « 0,30 »	0,01	0,03	0,01	0,04	0,02	0,02
« 0,30 « 0,50 »	0,01	0,04	0,02	0,05	0,04	0,03
« 0,50 « 0,70 »	0,02	0,05	0,02	0,06	0,04	0,04
Железо						
От 3,0 до 5,00 включ.	0,05	0,15	0,09	0,25	0,18	0,15
Св. 5,00 « 8,00 »	0,09	0,25	0,11	0,30	0,22	0,18
« 8,00 « 12,00 »	0,11	0,30	0,13	0,35	0,26	0,22
« 12,00 « 20,00 »	0,13	0,35	0,14	0,40	0,28	0,25
Свинец						
От 0,10 до 0,30 включ.	0,01	0,03	0,01	0,04	0,02	0,02
Св. 0,30 « 0,60 »	0,01	0,04	0,02	0,05	0,04	0,03
« 0,60 « 1,20 »	0,02	0,06	0,03	0,08	0,06	0,04
« 1,20 « 2,50 »	0,04	0,10	0,07	0,20	0,14	0,12
« 2,50 « 5,00 »	0,07	0,20	0,11	0,30	0,22	0,18
Кадмий						
От 0,10 до 0,30 включ.	0,01	0,03	0,01	0,04	0,02	0,02
Св. 0,30 « 0,60 »	0,02	0,06	0,03	0,08	0,06	0,04
« 0,60 « 1,20 »	0,04	0,10	0,04	0,10	0,08	0,06
« 1,20 « 2,50 »	0,05	0,15	0,05	0,15	0,10	0,08
« 2,50 « 5,00 »	0,07	0,20	0,07	0,25	0,14	0,13
Алюминий						
От 0,20 до 0,60 включ.	0,02	0,06	0,02	0,07	0,04	0,03
Св. 0,60 « 2,00 »	0,06	0,17	0,07	0,20	0,14	0,12
« 2,00 « 5,00 »	0,12	0,33	0,14	0,40	0,28	0,25
Кобальт						
От 0,0050 до 0,0100 включ.	0,0003	0,0008	0,0004	0,001	0,0008	0,0008
Св. 0,010 « 0,030 »	0,001	0,003	0,001	0,003	0,002	0,0015
« 0,030 « 0,100 »	0,003	0,008	0,004	0,010	0,008	0,007
Сурьма						
От 0,0050 до 0,0100 включ.	0,0007	0,002	0,0007	0,002	0,0014	0,0012
Св. 0,010 « 0,030 »	0,001	0,003	0,001	0,004	0,002	0,0016
« 0,030 « 0,100 »	0,002	0,006	0,003	0,007	0,006	0,005
« 0,10 « 0,30 »	0,007	0,02	0,007	0,02	0,014	0,012
« 0,30 « 0,50 »	0,01	0,03	0,01	0,03	0,02	0,01

ГОСТ Р 54921—2012

Окончание таблицы 3

Массовая доля элемента.	Стандартное отклонение повторяемости, S_r	Предел повторяемости при $n=2$, г	Стандартное отклонение воспроизводимости, S_R	Предел воспроизводимости при $n=2$, Р	Предел абсолютной погрешности, $\pm \Delta$	Критическое значение, К
Марганец						
От 0,10 до 0,30 включ.	0,02	0,05	0,02	0,06	0,04	0,03
Св. 0,30 « 0,50»	0,03	0,09	0,04	0,11	0,08	0,06
« 0,50 « 1,00»	0,07	0,18	0,08	0,22	0,16	0,15
« 1,00 « 2,00»	0,10	0,28	0,12	0,33	0,24	0,22
Индий						
От 0,0005 до 0,0010 включ.	0,0001	0,0003	0,0001	0,0004	0,0002	0,0003
Св. 0,0010 « 0,0020»	0,0001	0,0004	0,0002	0,0005	0,0004	0,0003
« 0,0020 « 0,0050»	0,0002	0,0005	0,0002	0,0006	0,0004	0,0004
« 0,0050 « 0,0080»	0,0004	0,0010	0,0005	0,0015	0,0010	0,0009
« 0,0080 « 0,0100»	0,0007	0,0020	0,0010	0,0030	0,0020	0,0015
« 0,010 « 0,020 »	0,001	0,003	0,001	0,004	0,002	0,002
Св. 0,020 « 0,050 »	0,001	0,004	0,002	0,005	0,004	0,003
« 0,050 « 0,100»	0,003	0,008	0,004	0,010	0,008	0,005

УДК 622.344-15:546.19.06:006.354

ОКС 71.040.50

ОКП 17 2515

Ключевые слова: концентрат цинковый, аналитические методы анализа, методы контроля, массовая доля.

Подписано в печать 01.08.2014. Формат 60x84 $\frac{1}{8}$.
Усл. печ. л. 1,40. Тираж 38 экз. Зак. 3163.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru