

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
55658 —  
2013

---

## ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

### Технические условия

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным общеобразовательным учреждением высшего профессионального образования Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом (ФГБОУ ВПО СПбГАСУ) при участии Общества с ограниченной ответственностью «ДСК «Славянский» (ООО «ДСК «Славянский»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2013 г. № 1220-ст в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 мая 2014 г.

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в части обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

Технические условия

Panels wall with the wooden framework. Specifications

Дата введения—2014—05—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к стеновым панелям с деревянным каркасом (далее – панели) и методы их контроля.

Стандарт распространяется на ненесущие панели, предназначенные для применения в составе многослойных ограждающих конструкций (фасадных систем) жилых и общественных зданий.

Марки панелей, их размеры, пожаротехнические и теплотехнические характеристики определяются при проектировании фасадной системы.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 12.1.019—2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ Р 12.3.047—98 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля

ГОСТ Р 51829—2001 Листы гипсоволокнистые. Технические условия

ГОСТ Р 54257—2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования

ГОСТ 12.0.004—90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху санитарной зоны

ГОСТ 12.1.010—76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.030—81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.2.003—91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002—75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009—76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.020—80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011—89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 17.1.3.13–86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 166–89 (ИСО 3599–76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 1145–80 (СТ СЭВ 2327–80) Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры

ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры

ГОСТ 7016–82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности

ГОСТ 7502–98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8486–86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 9330–76 Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры

ГОСТ 10354–82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15613.1–84 Древесина kleеная массивная. Методы определения предела прочности kleевого соединения при скальвании вдоль волокон

ГОСТ 15613.4–78 Древесина kleеная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых kleевых соединений при статическом изгибе

ГОСТ 17005–82 Конструкции деревянные kleеные. Метод определения водостойкости kleевых соединений

ГОСТ 19414–90 Древесина kleеная массивная. Общие требования к зубчатым kleевым соединениям

ГОСТ 20022.2–80 Защита древесины. Классификация

ГОСТ 23166–99 Блоки оконные. Общие технические условия

ГОСТ 25621–83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 26254–84 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

ГОСТ 26433.1–89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26816–86 Плиты цементно-стружечные. Технические условия

ГОСТ 27296–87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения

ГОСТ 30244–94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30247.0–94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования

ГОСТ 30247.1–94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

ГОСТ 30403–96 Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности

ГОСТ 30971–2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стекловым проемам. Общие технические условия

ГОСТ 31251–2008 Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность

**П р и м е ч а н и е** – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный

стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 многослойная ограждающая конструкция:** Конструкция наружных стен здания, включающая в себя панель с деревянным каркасом, наружное утепление (или без него), воздушный вентилируемый зазор, наружную облицовку.

**3.2 панель ненесущая:** Панель, не предназначенная для опирания на нее конструкций здания или навесного фасада (за исключением оконных и дверных блоков и легкого навесного оборудования).

**3.3 панель с деревянным каркасом:** Панель, включающая в себя деревянный каркас, заполненный теплоизоляционным материалом, наружную и внутреннюю обшивку из листовых материалов.

### 4 Типы и условные обозначения панелей

#### 4.1 Типы панелей

Панели подразделяют по следующим признакам, характеризующим их типы:

- габаритным размерам;
- материалу обшивок;
- виду и количеству проемов.

#### 4.2 Условные обозначения панелей

4.2.1 Условные обозначения панелей состоят из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом.

4.2.2 Первая буквенно-цифровая группа содержит индекс панели – СПД (стеновая панель с деревянным каркасом), габаритные номинальные размеры, значения которых округляют до целого числа в большую сторону: длину и высоту в дециметрах, толщину в сантиметрах.

Все числа, входящие в первую группу, должны быть разделены точками.

Во второй буквенно-цифровой группе указывают сокращенное наименование листового материала, применяемого для наружной и внутренней обшивок, и его толщину:

Цсп12 – цементно-стружечная плита толщиной 12 мм;

Гсп12 – гипсостружечная плита толщиной 12 мм;

Гвл12 – гипсоволокнистый лист толщиной 12 мм;

Смл10 – стекломагнезитовый лист толщиной 10 мм.

В третьей группе указывают виды проемов:

О – оконный проем;

Д – дверной проем;

Б – балконный проем (совмещенный оконный и дверной проем).

В четвертую группу включают обозначения конструктивных особенностей панелей, в том числе положения, размеров, вида заполнения проемов, наличия и положения закладных деталей, наличия дополнительных отверстий, вырезов. Конструктивные особенности панелей следует обозначать в марке арабскими цифрами или строчными буквами, разделенными точками.

Пример условного обозначения панели длиной 5980 мм, высотой 2800 мм, толщиной 169 мм (типоразмер СПД60.28.17), с наружной обшивкой из цементностружечной плиты толщиной 12 мм, с внутренней обшивкой из гипсостружечной плиты толщиной 12 мм, с оконным и балконным проемами:

СПД60.28.17-Цсп12Гсп12-ОБ

### 5 Технические требования

#### 5.1 Требования к конструкции панелей

5.1.1 Панели в составе многослойной ограждающей конструкции должны отвечать требованиям [1] и требованиям действующих нормативных документов по тепловой защите зданий и по защите от шума.

5.1.2 Панели должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, проектной, конструкторской и технологической документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

5.1.3 Панель состоит из деревянного каркаса, утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции, наружной и внутренней обшивок (приложение А, рисунок А.1).

5.1.4 Каркас панелей состоит из деревянных вертикальных стоек, горизонтальных элементов (верхний и нижний пояса, перемычки над и под оконными и дверными проемами) и проставочных брусков. Стойки в каркасе панелей должны располагаться с шагом между осями не более 625 мм.

5.1.5 Конструкция панелей должна обеспечивать их прочность и жесткость при транспортировании, складировании, монтаже и эксплуатации при всех возможных видах воздействий (с учетом длительности приложения постоянных нагрузок), включая ветровые, температурно-влажностные, осадочные, сейсмические (с сейсмичностью 7 и более баллов), при сроке эксплуатации не менее 50 лет (без ухудшения физико-механических свойств более чем на 20 %) с соблюдением требований ГОСТ Р 54257.

5.1.6 Панели изготавливают без проемов или с оконными и (или) дверными проемами. Типы каркасов приведены в приложении А (рисунок А.2).

5.1.7 Наружные и внутренние обшивки каркаса панелей должны выполняться из листовых материалов группы горючести не ниже Г1 по ГОСТ 30244: цементностружечных плит – по ГОСТ 26816, гипсоволокнистых листов – по ГОСТ Р 51829, гипсостружечных плит и стекломагнезитовых листов – по нормативным документам, утвержденным в установленном порядке. Толщина материалов для обшивок определяется проектной документацией.

5.1.8 В качестве утеплителя должны применяться негорючие (НГ по ГОСТ 30244) минераловатные плиты на синтетическом связующем по нормативным документам, утвержденным в установленном порядке.

5.1.9 Пароизоляция должна быть установлена между внутренней обшивкой панели и утеплителем. В качестве пароизоляции должна применяться полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354, толщиной не менее 150 мкм.

5.1.10 Наружные поверхности древесины нижнего и верхнего поясов, боковых стоек каркаса панели должны быть гидроизолированы. Вид и марка гидроизоляционного материала устанавливаются проектной документацией.

5.1.11 Поверхность древесины в оконных и дверных проемах должна быть закрыта обшивками из листовых материалов группы горючести не ниже Г1 по ГОСТ 30244 (см. 5.1.7).

5.1.12 Панели могут иметь четверти в проемах для установки оконных и дверных блоков, закладные детали, предназначенные для крепления приборов отопления, надоконных карнизов, подоконных досок.

5.1.13 Окна и двери, предназначенные для установки в панели, должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166, узлы примыкания – по ГОСТ 30971.

5.1.14 В панелях не должно быть сквозных металлических деталей, выходящих на внешнюю и внутреннюю стороны.

5.1.15 Панели с проемами должны поставляться с установленными оконными и (или) дверными блоками или без них по согласованию с заказчиком.

5.1.16 Панели должны иметь монтажные петли, соответствующие требованиям действующих нормативных документов. Петли должны быть прикреплены к верхнему поясу каркаса панели (приложение Б, рисунок Б.1).

Монтажные петли должны обеспечивать необходимую прочность и надежность при подъеме и монтаже панелей.

## 5.2 Геометрические параметры панелей

5.2.1 Габаритные размеры панелей устанавливают исходя из расстояний между несущими конструкциями здания в соответствии с проектной документацией.

Максимальные допустимые размеры определяют исходя из технологической возможности производства, условий транспортирования, они не должны превышать 12 м по длине и 3 м по высоте.

5.2.2 Толщину панели устанавливают в проектной документации исходя из требуемого сопротивления теплопередаче с учетом обеспечения ее жесткости и прочности.

5.2.3 Значения предельных отклонений геометрических параметров панелей не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Отклонения геометрических параметров стеновых панелей

Отклонение размеров панели	В миллиметрах Предельные отклонения
По длине для панелей: до 4000 >>4000 до 8000 >>8000	±6,0 ±8,0 ±12,0
По высоте	±4,0
По толщине	±5,0
Разность длин диагоналей панели при длине, не более: до 4000 >>4000 до 8000 >>8000	9,0 12,0 18,0

5.2.4 Каркас панели должен иметь правильную геометрическую форму. Отклонение от прямолинейности граней панели не должно превышать на длине 2 м  $\pm 2,0$  мм.

5.2.5 Отклонения от проектных размеров проемов в панелях не должны превышать  $\pm 5,0$  мм.

### 5.3 Требования к каркасу и обшивкам

5.3.1 Каркас панелей изготавливают из пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) по ГОСТ 8486.

5.3.2 Пояса и стойки каркаса панели изготавливают цельными или kleenными по длине и ширине. Склейивание по длине должно проводиться на зубчатый шип по ГОСТ 19414, а по ширине – на гладкую фугу по ГОСТ 9330.

5.3.3 Прочность kleевого соединения kleenых заготовок должна быть не менее, МПа:

на скальвание – 5,0;  
на изгиб для деталей, склеенных на зубчатый шип:  
при нагружении кромки – 24,0;  
при нагружении пласти – 27,0.

5.3.4 Клеевые соединения должны быть водостойкими – по ГОСТ 17005 (не ниже группы «Средняя Б»).

5.3.5 Предельные отклонения деталей поясов и стоек каркаса панели от номинальных размеров, мм, не должны превышать:

$\pm 1,5$  ..... по ширине;  
 $\pm 2,0$  ..... по длине;  
 $\pm 2,0$  ..... по толщине.

5.3.6 Шероховатость поверхности древесины  $R_m$  по ГОСТ 7016 для деталей каркаса должна быть не более 320 мкм.

5.3.7 Все деревянные поверхности каркаса панели должны быть обработаны антисептиком. В качестве антисептика следует применять материалы, установленные проектной документацией и не ниже класса III условий службы по ГОСТ 20022.2.

5.3.8 Для соединения деталей каркаса должны применяться строительные гвозди по ГОСТ 4028. Размеры гвоздей устанавливают в проектной документации.

5.3.9 Стыки листов обшивок панели должны находиться на стойках деревянного каркаса или на проставочных брусках. Между смежными листами обшивок должны быть зазоры величиной от 4 до 6 мм.

Наружную обшивку панелей выполняют без горизонтальных стыков.

5.3.10 Крепление обшивок к элементам каркаса панели должно проводиться оцинкованными металлическими скобами по нормативным документам, утвержденным в установленном порядке или шурупами с потайной головкой и антикоррозийным покрытием по ГОСТ 1145. Размеры и шаг установки крепежа устанавливают в проектной документации.

5.3.11 Трещины и пробоины в листах обшивки на наружной и внутренней поверхностях панелей не допускаются.

5.3.12 На наружных и внутренних поверхностях панелей допускаются:

- разность толщин смежных листов обшивок величиной не более 2,0 мм;
  - сколы по кромкам обшивок в зоне установки крепежа длиной не более 20 мм и глубиной не более ½ толщины обшивки;
  - выступающие на поверхность скобы или головки шурупов с величиной выступа не более 1 мм.
- 5.3.13 В наружной обшивке зазоры между смежными листами должны быть заполнены паропроницаемым герметиком на акриловой или силиконовой основе. Вид и марку герметика устанавливают в проектной документации.

#### 5.4 Требования к материалам

- 5.4.1 Пороки и дефекты деревянных заготовок для поясов и стоек каркаса панели ограничивают нормами, установленными для пиломатериалов 2-го сорта по ГОСТ 8486.
- 5.4.2 Влажность древесины заготовок и деталей каркаса панели должна быть  $(16 \pm 2)\%$ .
- 5.4.3 Минераловатные плиты на синтетическом связующем должны быть из сырьевой смеси на основе горных пород базальтовой группы температурой плавления не менее 1000 °С и плотностью не менее 35 кг/м<sup>3</sup>. Марку плит устанавливают в проектной документации.
- 5.4.4 Применяемые для установки оконных и дверных блоков крепежные, уплотняющие и герметизирующие материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 30971 и ГОСТ 25621.

#### 5.5 Маркировка

5.5.1 На внутренней поверхности панели, на верхней и на одной из боковых граней должна быть нанесена несмываемой краской маркировка панели. Маркировка должна содержать условное обозначение панели.

На внутренней поверхности панели маркировка дополнительно должна содержать:

- товарный (при наличии) знак или наименование предприятия-изготовителя;
- штамп технического контроля;
- дату изготовления (месяц, год);
- заводской номер панели.

5.5.2 Каждая партия отгружаемых панелей должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество, в котором указывают:

- наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя;
- номер и дату выдачи документа;
- дату изготовления панелей (месяц, год);
- заводской номер и условное обозначение панели;
- обозначение настоящего стандарта;
- штамп технического контроля.

### 6 Правила приемки

6.1 Панели подлежат приемке службой технического контроля предприятия-изготовителя.

6.2 Приемку панелей проводят партиями. На каждую партию панелей оформляют документ о качестве. Размер партии определяется числом панелей, изготовленных в пределах одной смены.

6.3 Приемку панелей проводят на основе результатов:

- входного контроля качества покупаемых материалов и изделий;
- операционного контроля в процессе производства;
- приемочного контроля готовых панелей;
- контрольных приемо-сдаточных испытаний партии панелей;
- периодических испытаний, проводимых в независимых испытательных центрах.

6.4 Входной контроль включает в себя проверку соответствия комплектующих материалов и изделий требованиям 5.1.7 – 5.1.9, 5.1.13, 5.1.16, 5.3.4, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.13, 5.4.

6.5 Операционный контроль в процессе производства проводят в порядке, предусмотренном технологической документацией предприятия-изготовителя, с отдельным контролем выполнения требований 5.2.3 – 5.2.5, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1 и 5.4.2.

6.6 Приемочный контроль проводят поштучно, методом сплошного контроля. При этом проверяют:

- внешний вид панелей;
- соответствие габаритным размерам;
- размеры и положение проемов по длине и высоте;

- размеры зазоров в обшивках панели;
- правильность монтажа оконных и балконных дверных блоков;
- работу оконных приборов и петель;
- соответствие маркировки проектной документации.

На готовые панели, прошедшие приемочный контроль, ставят штамп технического контроля в соответствии с требованиями 5.5.1. Панели, не прошедшие приемочный контроль хотя бы по одному показателю, бракуют.

6.7 Контрольные приемо-сдаточные испытания проводят не реже одного раза в смену. При этом контролируют:

- отклонения от габаритных размеров;
- отклонения от проектных размеров проемов;
- разность длин диагоналей;
- соответствие маркировки проектной документации.

Испытания проводят на трех образцах.

В случае отрицательного результата хотя бы по одному показателю проводят повторную проверку панелей на удвоенном числе образцов по показателю с отрицательным результатом испытаний. При повторном обнаружении несоответствия показателя установленным требованиям контролируемую и последующую партии панелей подвергают сплошному контролю (разбраковке). При положительном результате сплошного контроля возвращаются к установленному порядку приемо-сдаточных испытаний.

6.8 Периодические испытания прочности и водостойкости kleевых соединений на соответствие требованиям 5.3.3 и 5.3.4 проводят не реже одного раза в квартал и при использовании новой партии клея.

6.9 Периодические испытания на соответствие панелей требованиям по пожаробезопасности, тепловой защите и защите от шума (5.1.1) проводят, как правило, не реже одного раза в пять лет, а также при изменении конструкции панелей или при использовании новых материалов.

## 7 Методы контроля и испытаний

7.1 Методы входного и производственного операционного контроля качества устанавливают в технологической документации.

### 7.2 Методы приемочного контроля и приемо-сдаточных испытаний

7.2.1 Внешний вид панелей контролируют на соответствие требованиям 5.3.11 и 5.3.12, а также проверяют наличие маркировки, монтажных петель и целостность гидроизоляционного материала.

7.2.2 Величины разности толщин смежных листов обшивок, сколов по кромкам обшивок в зоне установки крепежа, выступов скоб или головок шурупов над поверхностью обшивки проверяют помошью металлической измерительной рулетки по ГОСТ 7502 и штангенциркуля типа I по ГОСТ 166.

7.2.3 Габаритные размеры панелей, прямолинейность граней, положение проемов по длине и высоте определяют с использованием методов, установленных ГОСТ 26433.1.

7.2.4 Отклонения от габаритных размеров, отклонения от проектных размеров проемов, разность длин диагоналей и размеры зазоров в обшивках панели определяют с помощью металлической измерительной рулетки по ГОСТ 7502.

7.2.5 Качество монтажа оконных и дверных блоков в панели и работу приборов и петель проверяют в соответствии с требованиями ГОСТ 23166.

### 7.3 Методы проведения периодических испытаний

7.3.1 Прочность и водостойкость kleевых соединений определяют по протоколам испытаний по ГОСТ 15613.1, ГОСТ 15613.4 и ГОСТ 17005.

7.3.2 Сопротивление теплопередаче панелей определяют в составе ограждающей конструкции по ГОСТ 26254.

7.3.3 Звукоизоляцию панелей определяют в составе ограждающей конструкции по ГОСТ 27296.

7.3.4 Определение показателей пожарной безопасности панелей проводят в составе ограждающих конструкций:

- на пожарную опасность с внешней стороны – по ГОСТ 31251;
- на пожарную опасность с внутренней стороны – по ГОСТ 30403;
- на огнестойкость – по ГОСТ 30247.1, ГОСТ 30247.0.

## 8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование панелей проводится с помощью специализированных транспортных средств, снабженных специальными крепежными и опорными устройствами. При транспортировании панели должны быть расположены вертикально или наклонно (угол не менее 80°).

8.2 Подъем, погрузку и разгрузку панелей следует проводить за монтажные петли. Запрещается подвергать панели ударам и ставить их на угол.

8.3 Панели следует хранить в крытом складе или под навесом в вертикальном положении, на прокладках толщиной не менее 100 мм и установленными при хранении таким образом, чтобы была видна их маркировка.

8.4 Условия хранения панелей – 9 (В) ГОСТ 15150.

8.5 При хранении и транспортировании панелей должна быть обеспечена их защита от механических повреждений, загрязнений и увлажнения.

8.6 Окна и двери, установленные в панелях, должны быть закрыты на все запорные приборы и закреплены.

## 9 Монтаж и эксплуатация

9.1 Панели следует опирать на междуетажные перекрытия через монтажные прокладки и заводить полностью или частично (но не менее чем на 60 мм по деревянному каркасу) за наружную грань несущих конструкций здания – торцов поперечных стен и междуетажных перекрытий (приложение В).

9.2 Монтаж должен осуществляться специализированными бригадами. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, включающим в себя гарантийные обязательства производителя строительно-монтажных работ.

9.3 Подъем панелей необходимо осуществлять за монтажные петли. Не допускается одновременный подъем двух и более панелей.

9.4 По требованию потребителя (заказчика) изготовитель (поставщик) панелей должен предоставлять ему типовую инструкцию по монтажу панелей, утвержденную руководителем предприятия-изготовителя и содержащую чертежи (схемы) типовых монтажных узлов, перечень применяемых материалов, последовательность и содержание технологических операций по монтажу.

9.5 В процессе эксплуатации во избежание появления плесени и развития грибковых заболеваний необходимо поддерживать температуру воздуха в помещении от 17°C до 23°C и относительную влажность от 45 % до 65 %.

9.6 В процессе эксплуатации не допускается вскрывать самостоятельно внутреннюю обшивку панели. При необходимости вскрытия внутренней обшивки принимают меры к последующему восстановлению непрерывного контура пароизоляции по всей плоскости панели и монтажным зазорам.

9.7 Не допускается использовать для крепления навесного оборудования строительные гвозди.


## 10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие панелей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок хранения – 24 мес со дня отгрузки.


Приложение А  
(обязательное)

Конструкция панелей с деревянным каркасом



$h$  — высота панели;  $\ell$  — длина панели;  $b$  — толщина панели;  
1 — внутренняя обшивка; 2 — пароизоляция; 3 — стойка деревянного каркаса; 4 — гидроизоляция; 5 — минераловатный утеплитель; 6 — наружная обшивка; 7 — обшивки проема

Рисунок А.1 – Состав панели




1 – боковая стойка; 2 – внутренняя стойка; 3 – нижний пояс; 4 – верхний пояс; 5 – верхняя перемычка над проемом; 6 – проставочный бруск между верхним поясом панели и верхней перемычкой над проемом; 7 – нижняя перемычка под проемом; 8 – проставочный бруск между нижним поясом и нижней перемычкой под проемом

Примечание – По согласованию с заказчиком допускается изготовление других типов каркасов панелей.

Рисунок А.2 – Типы каркасов панелей

Приложение Б  
(рекомендуемое)

Крепление монтажных петель к панели



1 – верхний пояс панели; 2 – монтажная петля (строп); 3 – металлический стержень;  
4 – гвоздь, загнутый для фиксации стержня

Рисунок Б.1 – Крепление монтажных петель к панели

**Приложение В  
(обязательное)**

**Требования по безопасности труда и охране окружающей среды при изготовлении панелей**

В.1 При изготовлении панелей следует руководствоваться требованиями действующих нормативных документов по безопасности труда в строительстве.

В.2 Безопасность при изготовлении панелей обеспечивается выбором соответствующих производственных процессов по ГОСТ 12.3.002 и режимов работы производственного оборудования по ГОСТ 12.2.003, соблюдением требований пожаробезопасности по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ Р 12.3.047, электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, способов безопасности труда при погрузочно-разгрузочных работах и перемещении грузов по ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.020, взрывобезопасности – по ГОСТ 12.1.010.

В.3 Производственные помещения должны быть оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с ГОСТ 12.4.021. Контроль воздуха рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

В.4 Технологическое оборудование должно быть заземлено в соответствии с ГОСТ 12.1.030.

В.5 Освещенность рабочих помещений должна удовлетворять требованиям действующих нормативных документов.

В.6 Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно требованиям ГОСТ 12.4.011.

В.7 Каждый работающий при допуске к работе должен пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте с соответствующей записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте по ГОСТ 12.0.004.

В.8 При производстве панелей следует применять технологические процессы, не загрязняющие окружающую среду, и предусматривать комплекс мероприятий в целях ее охраны.

В.9 Допустимые выбросы вредных веществ в атмосферу – в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02. Общие требования к охране поверхностных вод – по ГОСТ 17.1.3.13.

В.10 Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы должно осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

## Библиография

- [1] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

УДК 693.98:624.016

ОКС 91.080.20

ОКП 53 6600

Ключевые слова: наружная ограждающая конструкция здания, стеновая панель, деревянный каркас

---

Подписано в печать 01.04.2014. Формат 60x84<sup>1/8</sup>.  
Усл. печ. л. 1,86. Тираж 31 экз.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.

[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)