

С С С Р	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 5058—57*
Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР	СТАЛЬ НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ Марки и общие технические требования	Взамен ГОСТ 5058—49 Группа В32

Настоящий стандарт распространяется на листовую, широкополосную (универсальную), сортовую и фасонную низколегированную сталь, применяемую в машиностроении и в строительстве.

В части норм химического состава стандарт распространяется также на слитки, блюмы, заготовку, трубы, поковки и штамповки.

Специальные требования к низколегированной стали для определенных отраслей промышленности устанавливаются отдельными стандартами на основе настоящих общих технических требований.

I. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Сталь должна изготавливаться следующих групп и марок:

- а) кремнемарганская — 15ГС, 18Г2С, 25Г2С;
- б) кремнемарганская — 10Г2СД (МК);
- в) хромокремнемарганская — 14ХГС, 30ХГ2С;
- г) хромокремнемарганцовникелевая — 14ХГСН, 10ХГ2СН;
- д) хромокремнемарганцовникелемедистая — 10ХГСНД (МС-1);
- е) хромокремненикелемедистая — 10ХСНД (СХЛ-4), 15ХСНД (СХЛ-1, НЛ-2);
- ж) хромомарганская — 12ХГ (БНЛ-2);
- з) хромомарганцовникелевая — 12ХГН, 10ХГ2Н, 15ХГН, 14ХГ2Н;

Внесен Министерством
черной металлургии СССР
и Министерством строи-
тельства, предпринятий
металлургической и хими-
ческой промышленности

Утвержден Комитетом стандартов,
мер и измерительных приборов
11/IV 1957 г.

Срок введения
1/X 1957 г.

* Переиздание (с изменениями, внесенными в стандарт). Апрель 1960 г.

- и) марганцевая — 14Г, 19Г, 24Г, 09Г2, 14Г2;
- к) марганцовникелемедистая — 10ГНД, 14ГНД;
- л) хромоникелемедистофосфористая — 10ХНДП.

П р и м е ч а н и я:

1. В обозначении марок стали двузначные цифры слева указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента; буквы справа от этих цифр обозначают: Г — марганец, С — кремний, Х — хром, Н — никель, Д — медь, П — фосфор; цифры после букв указывают (приблизительно) процентное содержание соответствующего элемента в целых единицах.
2. Сталь, выплавленная в конверторах с кислой футеровкой, дополнительно маркируется буквой «Б». в конверторах с основной футеровкой — буквой «К».

2. Химический состав стали должен соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

№ п/п	Марки стали	Химический состав, %					
		Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Медь
1	15ГС	0,12–0,18	0,70–1,00	0,90–1,30	<0,30	<0,30	<0,30
2	18Г2С	0,14–0,23	0,60–0,90	1,20–1,60	<0,30	<0,30	<0,30
3	25Г2С (25ГС)	0,20–0,29	0,60–0,90	1,20–1,60	<0,30	<0,30	<0,30
4	10Г2СД (МК)	<0,12	0,80–1,10	1,30–1,65	<0,30	<0,30	0,15–0,30
5	14ХГС	0,11–0,17	0,40–0,70	0,90–1,30	0,50–0,80	<0,30	<0,30
6	30ХГ2С	0,26–0,35	0,60–0,90	1,20–1,60	0,60–0,90	<0,30	<0,30
7	14ХГСН	0,11–0,17	0,40–0,70	0,90–1,30	0,20–0,60	0,80–1,30	<0,30
8	10ХГ2СН	<0,12	0,50–0,80	1,20–1,60	0,20–0,60	0,80–1,30	<0,30
9	10ХГСНД (МС-1)	<0,12	0,80–1,10	0,80–1,20	0,30–0,50	1,00–1,30	0,30–0,50
10	10ХСНД (СХЛ-4)	<0,12	0,80–1,10	0,50–0,80	0,60–0,90	0,50–0,80	0,40–0,65
11	15ХСНД (СХЛ-1, НЛ-2)	0,12–0,18	0,40–0,70	0,40–0,70	0,60–0,90	0,30–0,60	0,20–0,40
12	12ХГ (БНЛ-2)	<0,14	0,25–0,50	0,40–0,80	0,40–0,70	<0,30	<0,30
13	12ХГН	<0,14	0,20–0,40	0,90–1,30	0,20–0,60	0,80–1,30	<0,30
14	10ХГ2Н	<0,12	0,20–0,40	1,20–1,60	0,20–0,60	0,80–1,30	<0,30
15	15ХГН	0,12–0,18	0,20–0,40	0,90–1,30	0,20–0,60	0,80–1,30	<0,30
16	14ХГ2Н	0,11–0,17	0,20–0,40	1,30–1,70	0,20–0,60	0,80–1,30	<0,30
17	14Г	0,12–0,18	0,20–0,40	0,70–1,00	<0,30	<0,30	<0,30
18	19Г	0,16–0,22	0,20–0,40	0,70–1,00	<0,30	<0,30	<0,30
19	24Г	0,21–0,28	0,20–0,40	0,70–1,00	<0,30	<0,30	<0,30
20	09Г2	<0,12	0,20–0,40	1,40–1,80	<0,30	<0,30	<0,30
21	14Г2	0,12–0,18	0,20–0,40	1,20–1,60	<0,30	<0,30	<0,30
22	10ГНД	<0,12	0,20–0,40	0,90–1,30	0,20–0,60	0,80–1,30	0,50–0,80
23	14ГНД	0,11–0,17	0,20–0,40	0,90–1,30	0,20–0,60	0,80–1,30	0,50–0,80
24	10ХНДП	<0,12	0,20–0,40	0,30–0,60	0,50–0,80	0,30–0,60	0,30–0,50

Сталь низколегированная конструкционная Марки и общие технические требования

ГОСТ 5058–57

В стали всех марок, выплавленной в мартеновских печах или в конверторах с основной футеровкой, допускается содержание серы и фосфора не более 0,040% каждого в отдельности.

В стали марок 18Г2С, 25Г2С и 30ХГ2С (применяемых для арматуры железобетонных конструкций) и марки 12ХГ (для шпунтовых свай) допускается содержание серы и фосфора не более 0,050% каждого. В стали этих марок, выплавленных в конверторах с кислой футеровкой, допускается содержание серы не более 0,055%, фосфора — не более 0,075%.

В стали марки 10ХНДП содержание фосфора должно быть в пределах 0,08—0,15%.

Примечания:

- Сталь, предназначенная для сварных конструкций, должна дополнительно раскисляться алюминием, титаном и т. п.
 - По соглашению сторон в стали марки 10Г2СД(МК) при толщине листа до 12 мм допускается пониженное содержание кремния — не менее 0,60%, а в стали марки 15ГС — не менее 0,50%.
 - По требованию заказчика сталь марки 09Г2 поставляется с содержанием меди в пределах 0,20—0,35%. В этом случае нормы механических свойств стали устанавливаются соглашением сторон.
 - В стали марок 18Г2С, 25Г2С и 30ХГ2С, выплавленной в конверторах с кислой футеровкой, допускается повышение содержания марганца до 1,8%, снижение содержания кремния до 0,40% и содержания хрома (для стали марки 30ХГ2С) до 0,40%.
 - В стали марки 14ХГС допускается по соглашению сторон снижение содержания марганца до 0,75%.

3. При контрольном химическом анализе готового профиля, при условии обеспечения механических свойств стали (табл. 3) допускаются отклонения по химическому составу норм, указанных в табл. 1, согласно табл. 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование элемента	Допускаемые откло- нения, %
1	Углерод	+0,020
2	Кремний	+0,050
3	Марганец	+0,100
4	Хром	+0,050
5	Никель	+0,050
6	Медь	+0,050
7	Сера	+0,005
8	Фосфор	+0,005

Приложение. В стали марки 10ХНДП допускаемое отклонение по фосфору $\pm 0,010\%$.

4. В соответствии с заказом сталь поставляется в термически обработанном состоянии или без термической обработки.

Сталь низколегированная конструкционная. Марки и общие технические требования

ГОСТ 5058—57

Примечание. Сталь для сварных конструкций при толщине проката более 25 мм должна поставляться в термически обработанном состоянии.

5. По форме, размерам и допускаемым отклонениям прокат из низколегированной стали должен удовлетворять требованиям соответствующих стандартов на сортамент сортового, листового, широкополосного и фасонного проката.

6. На поверхности готового проката не должно быть трещин, пузьрей, плен и закатов. Не допускаются расслоения и сетка поверхностных надрывов на листах.

7. Местные дефекты на поверхности стали должны быть удалены путем зачистки на листах, пологой вырубки или зачистки на сортовой и фасонной стали. Толщина профиля или листа в местах вырубки или зачистки не должна выходить за пределы минимальных допустимых размеров.

Допускаются без зачистки отдельные мелкие волосовины, риски, вмятины, окалина и рябизна в пределах установленных допусков по размерам.

8. На кромках листов и полос не должно быть признаков расслоений и усадочной раковины.

9. Листы должны быть выпрямлены и ровно обрезаны, прутки сортовой и фасонной стали должны быть ровно обрезаны и на концах зачищены от заусенцев.

10. Механические свойства стали в состоянии поставки должны соответствовать нормам, указанным в табл. 3.

Таблица 3

№ п/п	Марки стали	Тол- щина прока- та	Механические свой- ства при растяжении			Испытание на загиб в холодном состоянии: с—толщина оправки, a—толщина проката, d—диаметр стержня
			Вре- менное сопро- тивле- ние	Предел текуче- сти	Отно- ситель- ное уд- лине- ние δ_{10}	
			кгс/мм ²	%		
		мм	не менее			
1	15ГС	4—10 11—20	50 48	35 34	18 18	180° с=2a
2	18Г2С	6—8	60	40	14	90° с=3d
3	25Г2С	6—40	60	40	14	90° с=3d
4	10Г2СД (МК)	4—32	50	35	18	180° с=2a

Продолжение

№ п/п	Марки стали	Тол- щина прока- та	Механические свой- ства при растяжении			Испытание на загиб в холодном состоянии: c —толщина оправки, a —толщина проката, d —диаметр стержня
			Вре- менное сопро- тивле- ние	Предел текуче- сти	Отно- ситель- ное уд- линение δ_{10}	
			kgc/mm ²	%	не менее	
мм		мм				
5	14ХГС	4—10 11—20	50 50	35 34	18 18	180° $c=2a$
6	30ХГ2С	10—32	90	60	6	45° $c=5d$
7	14ХГСН	4—10	52	37	18	—
8	10ХГ2СН	4—10	50	37	18	—
9	10ХГСНД (МС-1)	4—32 33—40	54 51	40 37	16 15	180° $c=2a$
10	10ХСНД (СХЛ-4)	4—32 33—40	54 51	40 37	16 15	180° $c=2a$
11	15ХСНД (СХЛ-1, НЛ-2)	4—32	52	35	18	180° $c=2a$
12	12ХГ (БНЛ-2)	8—20	46	33	15	—
13	12ХГН	4—10 11—20 21—30	50 50 48	35 33 31	18 18 18	180° $c=2a$
14	10ХГ2Н	4—10	50	36	18	—
15	15ХГН	4—10 11—20	52 49	36 35	18 18	—
16	14ХГ2Н	4—10	53	37	16	—
17	14Г	4—10	46	29	18	180° $c=2a$
18	19Г	4—10	47	30	18	180° $c=2a$
19	24Г	4—10 11—20	49 47	33 30	18 18	180° $c=2a$
20	09Г2	4—10 11—24 25—30	46 45 44	31 30 30	18 18 18	180° $c=2a$
21	14Г2	4—10 11—20	48 47	34 33	18 18	180° $c=2a$
22	10ГНД	4—10 11—20	52 50	38 38	15 15	—
23	14ГНД	4—10 11—20	54 52	40 40	15 15	—
24	10ХНДП	4—12	48	35	18	180° $c=2a$

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 9 1957 г.)

Нормы механических свойств, указанные в табл. 3, для сортовой, фасонной и широкополосной стали относятся к продольным образцам, для листовой стали — к поперечным образцам.

Нормы относительного удлинения, указанные в табл. 3, относятся к толщинам проката 8—20 мм (кроме стали марок 18Г2С, 25Г2С, 30ХГ2С).

Для проката толщиной менее 8 мм допускается понижение относительного удлинения на 1% (абсолютный) на каждый миллиметр уменьшения толщины; для проката толщиной более 20 мм допускается понижение относительного удлинения на 0,25% (абсолютных) на каждый миллиметр увеличения толщины, но не более чем на 2% (абсолютных).

Нормы механических свойств для толщин проката, не предусмотренных табл. 3, устанавливаются соглашением сторон.

Испытание на растяжение допускается производить на образцах пятикратной длины ($l=5d$). В этом случае нормы относительного удлинения, приведенные в табл. 3, увеличиваются на 3% (абсолютных).

П р и м е ч а н и я:

1. Для стали марок 10ХСНД (СХЛ-4) и 10ХГСНД (МС-1) механические свойства для проката толщиной более 15 мм относятся к термически обработанному металлу.

2. Для стали марок 18Г2С, 25Г2С и 30ХГ2С нормы относительного удлинения в табл. 3 указаны для пятикратного образца.

3. Механические свойства стали марок 14Г, 19Г и 24Г относятся к листовому металлу.

11. По требованию заказчика в стали должна определяться ударная вязкость после механического старения или при температуре -40° . При этом минимальное значение ударной вязкости должно быть не менее $3 \text{ кгс} \cdot \text{м}/\text{см}^2$ (при толщине проката 10—20 мм). При толщине проката более 20 мм нормы ударной вязкости устанавливаются соглашением сторон.

Для стали марок 10ХСНД (СХЛ-4) и 10ХГСНД (МС-1) при толщине листа 10—15 мм ударная вязкость при температуре -40° должна быть не менее $4 \text{ кгс} \cdot \text{м}/\text{см}^2$, при толщине листа 16—32 мм — не менее $5 \text{ кгс} \cdot \text{м}/\text{см}^2$.

П р и м е ч а н и я:

1. Нормы ударной вязкости для стали марок 14Г, 19Г, 24Г, 10ХНДП устанавливаются соглашением сторон.

2. В стали для арматуры и для шпунтовых свай ударную вязкость не определяют.

12. По требованию заказчика сталь должна подвергаться испытаниям: на загиб в холодном состоянии широкой пробы; на излом (определение процента волокнистости); по величине зерна и другим.

Нормы и методика испытаний устанавливаются отдельными техническими условиями.

13. Контрольная проверка качества и приемка готовой продукции должны производиться в соответствии с указаниями ГОСТ 7566—55.

II. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

14. Каждая партия стали должна быть весом не менее 2 т и состоять из металла одной плавки-ковша, одной марки, одного профиля и одинакового размера по толщине или диаметру, одного режима термической обработки (при поставке стали в термически обработанном виде).

15. В партию конверторной стали может входить металл не более пяти плавок одной марки. Плавки, входящие в одну партию, должны быть близкими по химическому составу; при этом в сертификате указывается максимальное содержание серы и фосфора.

П р и м е ч а н и е. В случае перенеспытаний каждая плавка конверторной стали должна испытываться отдельно.

16. Для контрольной проверки качества стали отбирают:

- для химического анализа — 1 пробу от плавки-ковша;
- для испытания на растяжение — 2 образца от партии;
- для испытания на холодный загиб — 2 образца от партии;

г) для определения ударной вязкости — 3 образца от партии.

П р и м е ч а н и е. От партии листов длиной более 7 м, прокатанных непосредственно из слитков, для испытания на растяжение отбирают 2 образца — один из головной, второй из донной части листа.

17. По особому требованию заказчика листовая сталь толщиной 10 мм и более сдается и подвергается испытаниям по листно (каждый лист).

18. Отбор проб для определения химического состава стали и для контрольного химического анализа готового проката производится по ГОСТ 7565—55.

19. Отбор проб для механических испытаний, на загиб и вырезка образцов из листового, сортового и фасонного прока-

та производятся по ГОСТ 7564—55, из стержней арматурной стали — по ГОСТ 7314—55.

20. Определение ударной вязкости после механического старения и при пониженных температурах производится по методике ГОСТ 7268—54 и ГОСТ 1524—42.

21. Отсутствие поверхностных дефектов на листах и прутках проверяют осмотром всей партии невооруженным глазом с применением в случае необходимости напильника или наждачного круга.

Примечание. Характеристика дефектов поверхности стали в случае необходимости уточняется эталонами, согласованными между сторонами.

22. Расслоения на листах и полосах выявляют путем наружного осмотра их кромок. В необходимых случаях при проверке производится снятие зубилом стружки в месте предполагаемого расслоения, причем раздвоение стружки служит признаком несплошности металла.

III. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

23. Маркировка, упаковка и документация при поставке листов, полос и прутков должны производиться в соответствии с ГОСТ 7566—55.