

**ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ
ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОМ
СВЯЗУЮЩЕМ**

Termal insulating
hard slaps of mineral wool
on bituminous binder

**ГОСТ
10140—71**

Взамен
ГОСТ 10140—62

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 19/VII 1971 г. № 103 срок введения установлен

с 1/VII 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на жесткие плиты, изготавляемые из минеральной ваты и битумной эмульсии с последующим прессованием и сушкой.

Плиты предназначаются для тепловой изоляции строительных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов, промышленных холодильников при температуре изолируемых поверхностей от минус 100 до плюс 70°C.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры плит в мм должны быть:

по длине	1000
по ширине	500
по толщине	40; 50; 60 и 70

Примечание. По согласованию потребителя с предприятием-изготовителем допускается изготовление плит других размеров.

1.2. Допускаемые отклонения в мм от размеров плит:

по длине	±10
по ширине	± 5
по толщине	+ 5; —2

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Плиты в зависимости от величины объемной массы подразделяются на марки: «200», «250», «300» и «350».

Примечание. Изготовление плит марки «350» допускается до 1/I 1973 г.

2.2. Материалы, применяемые для изготовления плит, должны соответствовать: минеральная вата — ГОСТ 4640—66, битум — ГОСТ 6617—56 и ГОСТ 1544—52 (марка БН-IV или смесь БН-III и БН-V).

2.3. Плиты должны быть правильной геометрической формы. Не допускаются отклонения от плоскости плит более 5 мм.

2.4. В изломе плиты должны иметь однородную структуру, без пустот, расслоений, посторонних включений, с равномерным распределением битума между волокнами.

2.5. В плитах не допускаются:

а) сквозные трещины и надломы;

б) отбитость и притупленность углов и ребер с размерами, превышающими по длине 25 мм и глубине 15 мм в количестве более двух на одной плите;

в) впадины и выпуклости глубиной (высотой) более 5 мм;

г) заусенцы на ребрах плит высотой более 5 мм.

2.6. По физико-механическим показателям плиты должны соответствовать требованиям, указанным в таблице и в пп. 2.7—2.9.

Наименование показателей	Нормы по маркам			
	.200*	.250*	.300*	.350*
1. Объемная масса в кг/м ³ , не более	200	250	300	350
2. Коэффициент теплопроводности при средней температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$ в Вт/м·град, не более	0,053	0,064	0,070	0,076
3. Предел прочности при изгибе в кгс/см ² , не менее	1,0	1,1	1,2	1,3

2.7. Предприятие-изготовитель обязано определять коэффициент теплопроводности плит не реже одного раза в квартал.

2.8. Сжимаемость плит под удельной нагрузкой 0,02 кгс/см² не должна превышать 6 %.

2.9. Влажность плит не должна быть более 2,5 % по массе.

2.10. Содержание битумного связующего в плитах не должно превышать 20 % по массе.

2.11. Плиты должны поставляться по спецификации заказчика. В партии допускается 5 % парных половинок плит.

2.12. Отгрузка плит потребителю должна производиться после выдерживания их на складе не менее одних суток.

2.13. Плиты должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Размер партии плит устанавливается в количестве сменной выработки на одной технологической линии плит одной марки и одного типоразмера.

3.2. Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия плит требованиям настоящего стандарта, применяя при этом указанные ниже порядок отбора образцов и методы испытаний.

3.3. При неудовлетворительных результатах испытаний (или проверки) хотя бы по одному из показателей по этому показателю проводят повторное испытание (или проверку) удвоенного количества образцов, взятых от той же партии.

3.4. Для проверки размеров и внешнего вида от каждой партии отбирают 10 плит.

3.5. Из числа плит, удовлетворяющих требованиям по внешнему виду и размерам, отбирают три плиты для определения физико-механических показателей.

При неудовлетворительных результатах повторного испытания партия плит приемке не подлежит.

3.6. Проверку размеров, отбитости и притупленности углов и ребер плит определяют металлическим измерительным инструментом и угольником-шаблоном с точностью до 1 мм.

3.7. Длину и ширину плит измеряют в трех местах: на расстоянии 100 мм от каждого края и посередине плиты. Длиной и шириной плиты считают среднее арифметическое значение результатов трех измерений.

3.8. Толщину плиты измеряют с помощью стальной иглы в четырех местах на расстоянии 150 мм от каждого угла по диагонали и в центре плиты.

Толщиной плиты считают среднее арифметическое значение результатов пяти измерений.

3.9. Однородность структуры, отсутствие пустот, расслоений и посторонних включений, равномерность распределения битума определяют осмотром в срезе трех плит.

3.10. Для определения объемной массы плиты взвешивают в отдельности с точностью до 10 г и вычисляют объем с точностью до 10 см³.

Объемную массу плиты ($\gamma_{об}$) в кг/м³ вычисляют с точностью до 1 кг/м³ по формуле:

$$\gamma_{об} = \frac{m}{V(1 + 0,01W)},$$

где:

m — масса плиты в кг;

V — объем плиты в м³;

W — влажность в %, определенная по п. 3.14.

Объемную массу плит каждой партии вычисляют как среднее арифметическое значение результатов испытаний трех плит.

3.11. Коэффициент теплопроводности плит должен определяться по ГОСТ 7076—66.

3.12. Для определения предела прочности при изгибе могут быть использованы приборы, соответствующие следующим требованиям. Точность отсчета разрушающей нагрузки должна быть не менее 0,2 кгс, а скорость ее нарастания $0,1 \pm 0,01$ кгс в секунду. Опорные и передающий нагрузку валики диаметром 10 мм должны быть строго параллельны. Ось передающего нагрузку валика должна быть расположена на равном расстоянии от цилиндрических опор, расстояние между центрами которых должно быть 200 мм.

Из трех плит, объемная масса которых определена по п. 3.10, вырезают по одному образцу размерами в плане 250×50 мм и толщиной, равной толщине плиты, из которой вырезаны образцы. Образцы не должны иметь признаков расслоений, появление которых возможно при их изготовлении.

После выдержки образца при температуре $18\text{--}20^\circ\text{C}$ в течение 3 ч замеряют его толщину и ширину в средней части с точностью 1 мм и устанавливают на цилиндрические опоры, так чтобы образец выходил за оси опор на 25 мм. Нагрузка на образец должна возрастать равномерно до разрушения образца. В расчет принимают наибольшую нагрузку, при которой разрушился образец.

Величину предела прочности образца при изгибе ($\sigma_{\text{и}}$) в кгс/см² вычисляют с точностью до 0,01 кгс/см² по формуле:

$$\sigma_{\text{и}} = \frac{3 \cdot P \cdot l}{2 \cdot b \cdot h^2},$$

где:

P — разрушающая нагрузка в кгс;

l — расстояние между центрами опор в см;

b — ширина образца в см;


h — высота (толщина) образца в см.

Предел прочности при изгибе плит каждой партии вычисляют как среднее арифметическое значение результатов испытаний трех образцов.

3.13. Сжимаемость плит под удельной нагрузкой 0,02 кгс/см² определяют на приборе, указанном на чертеже. Масса подвижной части 2 должна быть равна 0,5 кг, суммарная масса подвижных частей 2, 3 и 8 вместе со стержнем 4 должна быть 2,0 кг. Перед испытанием прибор устанавливают по уровню при помощи регулируемых винтов.

Из трех плит, объемная масса которых определена по п. 3.10, вырезают по одному образцу размерами в плане 100×100 мм и толщиной, равной толщине изделия, из которого вырезаны образ-

цы. Поверхность образца должна быть ровной. Допускаются отклонения от параллельности противоположных граней образцов не более 1 мм.



После выдержки образца при температуре 18—20°С в течение 3 ч его укладывают на основание 1 прибора, после чего на поверхность образца при помощи винта 9 опускают пластину 2. По масштабной линейке 6 измеряют толщину образца h_1 под нагрузкой 0,005 кгс/см². Затем при помощи винта 5 опускают пластину 3. Массой пластин 2, 3 и 8 и стержня 4 создается удельная нагрузка 0,02 кгс/см². Под сжимающей нагрузкой образец выдерживают в течение 15 мин, после чего измеряют его толщину h_2 с помощью указателя 7 по масштабной линейке 6.

Сжимаемость плиты (C) в процентах вычисляют с точностью 0,1% по формуле:

$$C = \frac{h - h_1}{h} \cdot 100;$$

где:

h_1 — толщина образца под нагрузкой 0,005 кгс/см² в мм;

h_2 — толщина образца под нагрузкой 0,02 кгс/см² в мм.

Сжимаемость плит каждой партии под удельной нагрузкой 0,02 кгс/см² вычисляют как среднее арифметическое значение результатов испытаний трех образцов.

3.14. Для определения влажности пробоотборником диаметром 10 мм берут из трех плит не менее четырех образцов из разных мест каждой плиты. Образцы измельчают и перемешивают, затем отбирают усредненную пробу и помешают ее в два предварительно прокаленных и взвешенных фарфоровых тигля и высушивают при

температурае 100—105°C до постоянной массы. Масса материала в каждом тигле должна быть около 10 г. Высушивание считают законченным, если потеря массы пробы после повторного высушивания не будет превышать 0,02 г. Взвешивание производят с точностью до 0,01 г.

Влажность (W) в процентах вычисляют с точностью до 0,1 % по формуле:

$$W = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \cdot 100,$$

где:

m_1 — масса пробы до высушивания в г;

m_2 — масса пробы после высушивания в г.

Влажность плит каждой партии определяют как среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.

3.15. Для определения содержания битумного связующего в плитах используют усредненные пробы, на которых производилось определение влажности. Пробы прокаливают до постоянной массы в муфельной печи при температуре 500°C, а затем взвешивают с точностью до 0,01 г. Испытание считают законченным, если потеря массы после повторного прокаливания не будет превышать 0,02 г. Содержание битумного связующего (B) в процентах вычисляют с точностью до 0,01 % по формуле:

$$B = \frac{m_3 - m_4}{m_3} \cdot 100,$$

где:

m_3 — масса высушенной пробы до прокаливания в г.

m_4 — масса пробы после прокаливания в г.

Содержание битумного связующего в плитах каждой партии вычисляют как среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Плиты должны быть упакованы в деревянные решетчатые или картонные ящики, в пакеты из мешочной, упаковочной водонепроницаемой, битумной или дегтевой бумаги или полиэтиленовой пленки.

При мечани е. По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем при перевозке плит автотранспортом допускается отгрузка их без упаковки с принятием мер, обеспечивающих сохранность плит при перевозке от механических повреждений и увлажнения.

4.2. На каждом упакованном месте должна быть прикреплена этикетка или поставлен несмыываемой краской штамп, на которых указывается:

- а) товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- б) размеры и количество плит;
- в) марка плит;
- г) обозначение настоящего стандарта;
- д) дата изготовления.

4.3. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие выпускаемых плит требованиям настоящего стандарта и сопровождать каждую партию плит документом установленной формы, в котором указывается:

- а) наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- б) номер и дата составления документа;
- в) наименование, марка и размеры плит;
- г) количество плит в партии;
- д) результаты испытаний;
- е) обозначение настоящего стандарта.

4.4. При погрузке и разгрузке плит должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность плит от механических повреждений и увлажнения.

4.5. Транспортирование плит должно производиться в крытых вагонах или других транспортных средствах в условиях, не допускающих их увлажнения.

4.6. Плиты должны храниться в закрытых сухих складах или под навесом.

При хранении плит без тары должны быть приняты меры, предохраняющие их от увлажнения и повреждения.

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским и проектным институтом «Теплопроект» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР

Зам. директора института по научной работе Сухарев М. Ф.
Руководитель темы Мерзляк А. Н.
Исполнитель Рябухин В. Д.

ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Зам. министра Солоденников Л. Д.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР

Начальник отдела Шкинев А. Н.
Начальник подотдела стандартов и технических условий Мозольков В. С.
Гл. специалист Балалаев Г. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстроя СССР от 19 июля 1971 г. № 103