

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНЖИНИРИНГОВАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ –
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ,
ОБЪЕКТОВ ТЭК»

ОАО ВНИИСТ

СТО ВНИИСТ 7.2-3152-0.034-2011



Н.В. Варламов

СТАНДАРТ ОБЩЕСТВА

Система менеджмента качества

ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.
ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН - Лабораторией антикоррозионных покрытий резервуаров и внутренней поверхности труб и трубопроводов Департамента НИР и ОКР Открытого Акционерного общества «Инжиниринговая нефтегазовая компания – Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК» (ОАО ВНИИСТ)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ - приказом президента ОАО ВНИИСТ от «22 » марта 2011 г. № 55

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 ДАТА ВВЕДЕНИЯ с «01 » апреля 2011 г.

5 СРОК ДЕЙСТВИЯ – не ограничен

6 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ – через 2 года

7 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ПОДЛИННИКА – Отдел документационного обеспечения

8 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ВЕДЕНИЕ - Лаборатория антикоррозионных покрытий резервуаров и внутренней поверхности труб и трубопроводов Департамента НИР и ОКР ОАО ВНИИСТ

КОПИИ НАПРАВЛЯЮТСЯ

При поступлении соответствующих запросов

Документ не подлежит воспроизведению, тиражированию и передаче другим организациям и лицам без разрешения руководства ОАО ВНИИСТ

Содержание

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ	4
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	5
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6
5 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ	7
6 ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРЕДАМ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ	9
7 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	11
8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО	12
ОБОРУДОВАНИЯ	12
9 ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ	13
10 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	14
11 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАРУЖНОМУ ПОКРЫТИЮ РЕЗЕРВУАРОВ	15
12 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ	18
12.1 Общие положения	18
12.2 Оценка внешнего вида покрытия	18
12.3 Определение диэлектрической сплошности покрытия	18
12.4 Определение адгезии покрытия методом X-образного надреза	19
12.5 Определение адгезии методом решетчатых надрезов	21
12.6 Определение адгезионной прочности покрытия методом отрыва	22
12.7 Определение прочности покрытия при ударе	24
12.8 Определение стойкости покрытия к истиранию	25
12.9 Определение стойкости покрытия к постоянной конденсации влаги при 40 °C ..	26
12.10 Стойкость к периодической конденсации влаги и воздействию ультрафиолетового излучения при 40 °C	27
12.11 Определение стойкости покрытия к термостарению при 60 °C	28
13 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ	30
Приложение А Форма представления выходных документов по испытаниям	31
Лист регистрации изменений	34
Лист ознакомления	35
Лист согласования	36

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий документ включает технические требования к лакокрасочному покрытию, предназначенному для антакоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, эксплуатирующихся в условиях умеренного, холодного и умеренно-холодного морского климата, а также программу и методику испытаний лакокрасочных покрытий на соответствие техническим требованиям.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 9.401-91 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов;

ГОСТ 9.403-80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей;

ГОСТ 9.409-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию нефтепродуктов;

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия;

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия;

ГОСТ 2768-84 Ацетон технический. Технические условия;

ГОСТ 4166-76 Натрий сернокислый. Технические условия;

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия;

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия;

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия;

ГОСТ 6456-82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технический условия;

ГОСТ 18299-72 Материалы лакокрасочные. Метод определения предела прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и модуля упругости

ГОСТ 27037-86 Материалы лакокрасочные. Метод определения устойчивости к воздействию переменных температур;

ГОСТ 29309-92 Покрытия лакокрасочные. Определение прочности при растяжении;

ГОСТ Р 51694-2000 Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия.

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим нормативным документом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов в соответствии с действующим «Перечнем законодательных актов и основных нормативно-правовых и распорядительных документов». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативным документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями:

Антикоррозионная защита комплекс работ, включающий подготовку стальной поверхности, подлежащей защите, нанесение и отверждение лакокрасочных материалов, контроль качества работ.

Лакокрасочный материал многокомпонентный состав на основе синтетических пленкообразующих смол, содержащий пигменты, наполнители, пластификаторы и другие добавки.

Лакокрасочное покрытие система последовательно нанесенных и адгезионно связанных слоев лакокрасочных материалов.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:

ЛКМ - лакокрасочный материал;

ЛКП - лакокрасочное покрытие;

НД - нормативная документация;

С3 - средняя категория коррозионной агрессивности атмосферы;

С4 - высокая категория коррозионной агрессивности атмосферы;

С5-М - очень высокая (морская) категория коррозионной агрессивности атмосферы;

Н1 - испытание на стойкость к постоянной конденсации влаги при 40 °C;

Н2 - испытание на стойкость к периодической конденсации влаги и воздействию ультрафиолетового излучения при 40 °C;

Н3 - испытание на стойкость к воздействию соляного тумана при 35 °C;

Н4 - испытание на стойкость к воздействию нефти при 40 °C;

Н5 - испытание на стойкость к термостарению при 60 °C;

Н6 - испытаний на стойкость к воздействию переменных температур от минус 60 °C до плюс 40 °C.

5 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ

Программа испытаний лакокрасочных покрытий, используемых для антакоррозионной защиты, включает определение следующих параметров:

а) внешний вид покрытия:

- 1) исходный;
- 2) после испытаний на стойкость к постоянной конденсации влаги при 40 °C (метод Н1);
- 3) после испытаний на стойкость к периодической конденсации влаги и воздействию ультрафиолетового излучения при 40 °C (метод Н2);
- 4) после испытаний на стойкость к воздействию нефти при 40 °C (метод Н4);
- 5) после испытаний на стойкость к термостарению при 60 °C (метод Н5);
- 6) после испытаний на стойкость воздействию переменных температур от минус 60 °C до плюс 40 °C (метод Н6);

б) толщина покрытия;

в) диэлектрическая сплошность покрытия;

г) адгезия методом X-образного надреза, решетчатых надрезов (для покрытий общей толщиной до 250 мкм) и адгезионная прочность методом отрыва и характер отрыва «грибка»:

- 1) исходная;
- 2) после испытаний на стойкость к постоянной конденсации влаги при 40 °C (метод Н1);
- 3) после испытаний на стойкость к периодической конденсации влаги и воздействию ультрафиолетового излучения при 40 °C (метод Н2);
- 4) после испытаний на стойкость к воздействию нефти при 40 °C (метод Н4);
- 5) после испытаний на стойкость к термостарению при 60 °C (метод Н5);
- 6) после испытаний на стойкость к воздействию переменных температур от минус 60 °C до плюс 40 °C (метод Н6);

д) прочность при ударе:

- 1) при 20 °C;
- 2) при минус 40 °C;
- 3) после испытаний на стойкость к термостарению при 60 °C (метод Н5);
- 4) после испытаний на стойкость к воздействию переменных температур от минус 60 °C до плюс 40 °C (метод Н6);

- е) распространение коррозии от линии надреза после испытаний в камере соляного тумана при 35 °С (метод Н3);
- ж) коэффициент соотношения емкостей при 2 кГц и 20 кГц и тангенс угла диэлектрических потерь:
 - 1) исходный;
 - 2) после испытаний на стойкость к постоянной конденсации влаги при 40 °С (метод Н1);
 - 3) после испытаний на стойкость к периодической конденсации влаги и воздействию ультрафиолетового излучения при 40 °С (метод Н2);
 - 4) после испытаний на стойкость к воздействию нефти при 40 °С (метод Н4);
- з) эластичность покрытия при чашеобразном изгибе по Эриксену:
 - 1) исходная;
 - 2) после испытаний на стойкость к термостарению при 60 °С (метод Н5);
 - 3) после испытаний на стойкость воздействию переменных температур от минус 60 °С до плюс 40 °С (метод Н6);
- и) относительное удлинение при разрыве свободной пленки покрытия:
 - 1) исходное;
 - 2) после испытаний на стойкость к термостарению при 60 °С (метод Н5);
 - 3) после испытаний на стойкость воздействию переменных температур от минус 60 °С до плюс 40 °С (метод Н6);
- к) стойкость к истиранию на приборе Taber Abraser.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРЕДАМ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ

6.1 Образцы для проведения испытаний

Испытания проводят на образцах из углеродистой стали обыкновенного качества. Острые углы образцов следует закруглить, острые кромки устраниить. Металлическая поверхность образцов должна быть подготовлена согласно рекомендациям производителя лакокрасочных материалов.

На стальные образцы наносят лакокрасочное покрытие по технологии производителя ЛКМ. Кромки образцов, предназначенных для испытаний в коррозионно-активных средах, должны быть дополнительно защищены с целью устранения «краевого» эффекта.

6.2 Размеры и количество образцов

6.2.1 Для испытаний применяются следующие образцы:

- стальные пластины с двухсторонним покрытием размером 150x70x4 мм – не менее 40 шт.
- стальные пластины с односторонним покрытием размером 150x70x0,8 мм – не менее 12 шт.
- стальные пластины с двухсторонним покрытием размером 100x100x4 мм с отверстием в центре образца диаметром 8 мм) – не менее 2 шт;
- свободные пленки покрытия размером 50x10 мм – не менее 30 шт.

По согласованию с заказчиком допускается использование большего количества образцов для испытаний.

6.2.2 Приемка образцов для испытаний оформляется двухсторонним актом передачи-приемки. В процессе приемки размеры образцов измеряются с помощью линейки ЛМ-150.

6.3 Испытательные среды

Воздушная среда с температурой 40 °С и влажностью 100 %.

Соляной туман с температурой 35 °С и влажностью 100 % при содержании хлорида натрия (NaCl) 5 %-ной концентрации.

Воздушная среда при температурах минус 40 °С и минус 60 °С.

Воздушная среда при температурах 40 °С и 60 °С.

Нефть.

6.4 Вспомогательные материалы

Режущий инструмент - острое лезвие, скальпель, нож для создания X-образного и решетчатых надрезов на покрытии.

Приспособление для отрыва – «грибок» с диаметром рабочей поверхности 20 мм, высота «грибка» составляет не менее половины диаметра.

Режущее устройство для прорезывания покрытия до металла вокруг «грибка».

7 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

При испытаниях применяются следующие средства измерения:

Электроискровой дефектоскоп Elcometer 236. Диапазон измерений от 0 до 15 кВт, погрешность $\pm 0,1$ кВт;

Электронные весы PRJ 1200-3. Диапазон измерений от 0 до 1200 г, класс точности II (высокий);

Измеритель прочности при ударе ИПУ. Диаметр бойка $(20,0 \pm 0,1)$ мм, груз массой $(2,000 \pm 0,001)$ кг;

Магнитный толщиномер Elcometer 456. Диапазон измерений от 0 до 1500 мкм, погрешность ± 3 %;

Мост переменного тока GW Insteck LCR-819. Диапазон измерений емкости от 20 пФ до 2 мФ, диапазон измерений тангенса угла диэлектрических потерь от 0,0001 до 9999, погрешность $\pm 0,05$ %;

Секундомер по ТУ 25-1894.003-90. Диапазон измерений от 0 до 60 с, погрешность $\pm 0,2$ с;

Разрывная машина Н10К-Т. Диапазон измерений от 0 до 10 кН, погрешность ± 1 %;

Оптическая лупа с 3-кратным увеличением. Диапазон измерений от 0 до 15 мм, погрешность $\pm 0,1$ мм;

Прибор Эриксена. Диапазон измерений от 0 до 15 мм, погрешность $\pm 0,1$ мм;

Оптическая лупа с 10-кратным увеличением. Диапазон измерений от 0 до 15 мм, погрешность $\pm 0,1$ мм;

Термогигрометр Compakt TF 1. Диапазон измерений температуры от 0 °C до 50 °C, погрешность $\pm 0,1$ °C. Диапазон измерений влажности от 5 % до 98 %, погрешность $\pm 0,1$ %;

Линейка - 150 ГОСТ 427. Диапазон измерений от 0 до 150 мм, погрешность $\pm 0,1$ мм;

Цилиндр мерный по ГОСТ 1770. Диапазон измерений от 0 до 1000 мл, погрешность ± 1 мл.

Допускается применение средств измерений других типов с характеристиками не хуже заявленных.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При испытаниях применяется следующее испытательное оборудование:

Камера влажности Elcometer 1200/1. Диапазон измерений температуры от 25 °C до 50 °C, погрешность ± 3 °C. Влажность (97 ± 3) %;

Камера соляного тумана SF 260. Диапазон измерений температуры от 25 °C до 55 °C, погрешность ± 3 °C;

Камера холода MDF-192. Диапазон измерений температуры от минус 20 °C до минус 85 °C, погрешность ± 3 °C;

Камера искусственной погоды ИП-1-3. Диапазон измерений температуры от 25 °C до 65 °C, погрешность ± 3 °C.

Термошкаф UFE 400. Диапазон измерений температуры от 30 °C до 250 °C, погрешность ± 2 °C.

Допускается применять оборудование других марок с характеристиками не хуже заявленных.

9 ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Натрий сернокислый, ГОСТ 4166.
Натрий хлористый, ГОСТ 4233.
Вода дистиллированная, ГОСТ 6709.
Бумага фильтровальная, ГОСТ 12026.
Клей эпоксидный типа «3M Scotch-Weld DP-460».
Шлифовальная бумага, ГОСТ 6456.
Ацетон технический, ГОСТ 2768.
Липкая лента шириной 25 мм.

10 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

10.1 Проверки, необходимые перед началом работ

Перед началом испытаний должна быть осуществлена проверка соответствия типов измерительного оборудования и приборов, заявленным в настоящей методике. Запрещается использование не поверенных в срок или некалиброванных измерительных приборов. Типы испытательного оборудования и приборов должны быть зафиксированы в рабочем журнале испытателя.

10.2 Способ регистрации наблюдения и результатов

Регистрация результатов, получаемых в процессе испытаний, осуществляется в рабочем журнале испытателя на бумажном или электронном носителе.

10.3 Меры безопасности

При проведении испытаний персонал должен соблюдать правила безопасности труда.

Персонал, проводящий испытания, должен быть одет в спецодежду (халат, перчатки), при необходимости надевать защитные очки.

10.4 Условия проведения испытаний и измерений

Испытания проводятся в температурно-временных режимах, указанных в разделе 12.

Измерения проводятся при температуре $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха от 45 % до 80 %.

11 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАРУЖНОМУ ПОКРЫТИЮ РЕЗЕРВУАРОВ

Технические требования к наружному покрытию резервуаров приведены в таблице 1. Виды и продолжительность испытаний в зависимости от категории размещения, категории коррозионной активности атмосферы и ожидаемого срока службы приведены в таблице 2.

Таблица 1 - Технические требования к атмосферостойкому покрытию наружной поверхности резервуаров

Наименование показателей	Норма	Методика
1. Внешний вид покрытия - исходный - после испытаний по методам Н1, Н2, Н4, Н5, Н6 (таблица 2)	Однородная поверхность без потоков, пропусков и видимых дефектов. Незначительные изменения цвета и потеря блеска, отсутствие разрушений: отслаивания, трещин, пузьрей, сыпи и коррозии металла	п.12.2
2. Толщина покрытия, мкм	Согласно рекомендациям производителя ЛКМ	ГОСТ Р 51694
3. Диэлектрическая сплошность покрытия, В/мкм, не менее	6	п.12.3
4. Адгезия методом X-образного надреза, балл - исходная - после испытаний по методам Н1, Н2, Н4, Н5, Н6, не менее	5А-4А 3А	п.12.4
5. Адгезия методом решетчатых надрезов (для покрытий общей толщиной до 250 мкм), балл, не более - исходная - после испытаний по методам Н1, Н2, Н4, Н5, не более	0-1 2	п.12.5
6. Адгезионная прочность методом отрыва 6.1 Показатель адгезионной прочности, МПа - исходный, не менее	2,5	
- снижение показателя адгезионной прочности после испытаний по методам Н1, Н2, Н4, Н5 не более, при исходных показателях от 2,5 до 3,5 МПа от 3,5 до 5 МПа более 5 МПа	10 % 30 % 50 %	п.12.6

Наименование показателей	Норма	Методика
6.2 Характер отрыва «грибка» при показателе адгезионной прочности, полученной до и после испытаний по методам Н1, Н2, Н4, Н5 а) от 2,5 до 3,5 МПа б) от 3,5 до 5 МПа в) более 5 МПа	а) отсутствие адгезионного или межслойного отрыва б) не более 50 % адгезионного или межслойного отрыва в) характер отрыва не нормируется	п.12.6
7. Прочность при ударе (диаметр бойка 20 мм, груз массой 2 кг), Н·м, не менее - при 20 °C - при минус 40 °C - после испытаний по методу Н5, Н6	4 3 3	п.12.7
8. Распространение коррозии от линии надреза при испытании по методу Н3, мм, не более	2	ГОСТ 9.401 (Метод Б)
9. Коэффициент соотношения емкостей при 2 кГц и 20 кГц, не менее - исходный - после испытаний по методам Н1, Н2	0,8 0,7	ГОСТ 9.409
10. Тангенс угла диэлектрических потерь, $\tg \delta$, не более - исходный - после испытаний по методам Н1, Н2	0,2 0,2	ГОСТ 9.409
11. Эластичность покрытия* 11.1 Эластичность при чашеобразном изгибе по Эриксену, мм, не менее - исходная - после испытаний по методу Н5, Н6	1,5 0,6	ГОСТ 29309
11.2 Относительное удлинение свободной пленки покрытия, %, не менее - исходная - после испытаний по методу Н5, Н6	3,5 2,0	ГОСТ 18299
12 Стойкость к истиранию, мг, не более	160	П.12.8

* Эластичность покрытия определяется методом 11.1 или 11.2.

В таблице 2 приведены виды и продолжительность испытаний в зависимости от категории коррозионной активности атмосферы и ожидаемого срока службы.

Т а б л и ц а 2 - Виды и продолжительность испытаний в зависимости от категории размещения, категории коррозионной активности атмосферы и ожидаемого срока службы

Метод	Наименование	Атмосфера						Методика	
		С3		С4		С5-М			
		до 15 лет	до 20 лет	до 15 лет	до 20 лет	до 15 лет	до 20 лет		
H1	Стойкость к постоянной конденсации влаги при 40 °C	120 ч	240 ч	240 ч	480 ч	480 ч	720 ч	п.12.9	
H2	Стойкость к периодической конденсации влаги и воздействию ультрафиолетового излучения при 40 °C	20 циклов	30 циклов	30 циклов	40 циклов	40 циклов	50 циклов	п.12.10	
H3	Стойкость к воздействию соляного тумана при 35 °C	240 ч	480 ч	480 ч	720 ч	720 ч	1440 ч	ГОСТ 9.401 (Метод Б)	
H4	Стойкость к воздействию нефти при 40 °C	120 ч						ГОСТ 9.403	
H5	Стойкость к термостарению при 60 °C	720 ч	1080 ч	720 ч	1080 ч	720 ч	1080 ч	п.12.11	
H6	Стойкость к воздействию переменных температур от минус 60 °C до плюс 40 °C	10 циклов	15 циклов	10 циклов	15 циклов	10 циклов	15 циклов	ГОСТ 27037	

12 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

12.1 Общие положения

Количество образцов для каждого вида испытания должно соответствовать требованиям соответствующей нормативной документации на выполнение испытания. По согласованию с заказчиком допускается использование большего количества образцов. Один образец с покрытием из всей партии оставляют в качестве контрольного.

Перед испытаниями образцы выдерживают в течение не менее 24 час при температуре (25 ± 10) °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 80 %.

12.2 Оценка внешнего вида покрытия

12.2.1 Сущность метода

Сущность метода заключается в оценке внешнего вида покрытия исходных образцов до и после проведения различных испытаний в различных условиях.

12.2.2 Аппаратура и материалы

Стальные образцы с покрытием размером 150x70x4 мм.

Источник искусственного освещения.

12.2.3 Проведение испытаний

Внешний вид покрытия оценивают визуально до и после проведения различных испытаний согласно таблице 1 на каждом образце без применения увеличительных средств.

12.2.4 Обработка результатов испытаний

При оценке исходного покрытия отмечают сплошность, цвет, блеск, наличие газовых пузырьков, морщин, включений твердых частиц и других видимых дефектов. При наличии одного из указанных дефектов образец бракуется.

После испытаний в различных условиях допускается незначительное изменение цвета и потеря блеска покрытия. Наличие дефектов в виде отслаивания, трещин, пузырей, сыпи, точечной коррозии по поверхности и коррозии металла не допускается.

12.3 Определение диэлектрической сплошности покрытия

12.3.1 Сущность метода

Метод предназначен для выявления возможной пористости полимерного покрытия, являющегося диэлектриком и нанесенного на стальную подложку, с использованием сканирующего электрода высокого напряжения.

Пористость обнаруживается искрой, возникающей между стальной подложкой и электродом в дефектных местах покрытия, а также посредством звукового или светового сигнала дефектоскопа.

12.3.2 Аппаратура и материалы

Стальные образцы с покрытием размером 150x70x4 мм.

Электроискровой дефектоскоп Elcometer 236. Диапазон измерений от 0 до 15 кВт, погрешность $\pm 0,1$ кВт.

Магнитный толщиномер Elcometer 456. Диапазон измерений от 0 до 1500 мкм, погрешность ± 3 %.

Линейка - 150 ГОСТ 427. Диапазон измерений от 0 до 150 мм, погрешность $\pm 0,1$ мм.

12.3.3 Проведение испытаний

До проведения испытаний на сплошность измеряют толщину покрытия с помощью магнитного толщиномера.

С учетом толщины покрытия и требований (пункт 3 таблицы 1) рассчитывают необходимое значение напряжения на электроде. Измерения диэлектрической сплошности проводят по всей поверхности образца, отступив не менее чем 10 мм от его краев.

12.3.4 Обработка результатов испытаний

Покрытие считают удовлетворительным, если при расчетном значении напряжения (пункт 3 таблицы 1) пробой покрытия отсутствует.

12.4 Определение адгезии покрытия методом X-образного надреза

12.4.1 Сущность метода

Метод X-образного надреза является качественным методом оценки адгезии лакокрасочного покрытия к металлической поверхности. Метод заключается в нанесении на покрытие X-образного надреза и визуальной оценке состояния надреза после отслаивания приклеенной к нему липкой ленты. Адгезия оценивается по шестибалльной системе.

12.4.2 Аппаратура и материалы

Стальные образцы с покрытием размером 150x70x4 мм.

Режущий инструмент – острое лезвие, скальпель, нож.

Липкая лента шириной 25 мм.

Линейка - 150 ГОСТ 427. Диапазон измерений от 0 до 150 мм, погрешность $\pm 0,1$ мм.

Секундомер по ТУ 25-1894.003-90. Диапазон измерений от 0 до 60 с, погрешность $\pm 0,2$ с.

Магнитный толщиномер типа Elcometer 456. Диапазон измерений от 0 до 1500 мкм, погрешность ± 3 %.

12.4.3 Проведение испытаний

Магнитным толщинометром измеряют толщину лакокрасочного покрытия не менее чем на трех участках поверхности образца по возможности в местах нанесения X-образных надрезов.

На поверхности образца делают 2 надреза длиной от 40 до 60 мм с пересечением их в середине под углом примерно 40°. Надрез до металла следует делать одним прямым равномерным движением.

Удаляют два полных круга липкой ленты, после чего отрезают полоску длиной не менее 75 мм. Помещают центр ленты на пересечение надрезов в направлении острого угла и плотно прижимают к поверхности. Один конец полоски оставляют неприклеенным. Не менее чем через 1 минуту после нанесения ленты удаляют ее, потянув за свободный конец.

Повторяют испытание в двух других местах на каждом образце.

12.5.4 Обработка результатов испытаний

Осматривают поверхность покрытия с надрезами при хорошем освещении и проводят оценку адгезии по шестибалльной шкале согласно таблице 3.

Т а б л и ц а 3 - Классификация адгезии методом X-образного надреза

Классификация (баллы)	Описание поверхности зоны решетчатых надрезов
5А	Отсутствие отслоения
4А	Следы отслоения покрытия вдоль надрезов и в месте их пересечения
3А	Отслоение покрытия вдоль надрезов не более 1,6 мм с каждой стороны
2А	Отслоение покрытия вдоль надрезов не более 3,2 мм с каждой стороны
1А	Отслоение покрытия от большей части поверхности X-образного надреза под липкой лентой
0А	Отслоение за пределами X-образного надреза

За результат испытания принимают значение адгезии в баллах, соответствующее большинству совпадающих значений на всех испытуемых участках поверхности двух образцов. При этом расхождение между значениями не должно превышать 1 балл.

При расхождении значений адгезии, превышающем 1 балл, испытание повторяют на том же количестве образцов, и за окончательный результат принимают среднее округленное значение, полученное по четырем образцам.

Покрытие считают удовлетворительным, если значение адгезии соответствует техническим требованиям таблицы 1.

12.5 Определение адгезии методом решетчатых надрезов

12.5.1 Сущность метода

Метод решетчатого надреза является качественным методом оценки адгезии лакокрасочного покрытия к металлической подложке и распространяется на покрытия толщиной до 250 мкм. Метод заключается в нанесении на покрытие взаимно перпендикулярных надрезов и визуальной оценке состояния зоны решетчатых надрезов. Адгезия оценивается по шестибалльной системе.

12.5.2 Аппаратура и материалы

Стальные образцы с покрытием размером 150x70x4 мм.

Режущий инструмент – острое лезвие, скальпель, нож.

Липкая лента 25 мм.

Линейка - 150 ГОСТ 427. Диапазон измерений от 0 до 150 мм, погрешность $\pm 0,1$ мм.

Секундомер ТУ 25-1894.003-90. Диапазон измерений от 0 до 60 с, погрешность $\pm 0,2$ с.

Магнитный толщиномер Elcometer 456. Диапазон измерений от 0 до 1500 мкм, погрешность ± 3 %.

Мягкая щетка.

Лупа с 3-кратным увеличением.

12.5.3 Проведение испытаний

Магнитным толщиномером измеряют толщину защитного покрытия не менее чем на трех участках поверхности образца по возможности в местах нанесения решетчатых надрезов.

Производят надрезы на покрытии в двух взаимно перпендикулярных направлениях с соблюдением заданного расстояния между ними согласно таблице 4. При этом давление на режущий инструмент должно быть постоянным. Все надрезы должны доходить до поверхности подложки. Если невозможно из-за твердости или избыточной толщины прорезать покрытие до подложки, испытание является недействительным. Число надрезов в каждом направлении решетки должно быть равно шести. Зону надрезов чистят мягкой щеткой.

Т а б л и ц а 4 - Диапазон расстояний между надрезами

Толщина покрытия, мкм	Расстояние между надрезами, мм
0 – 60	1
61 – 120	2
121 – 250	3

Удаляют два полных круга липкой ленты, после чего отрезают полоску длиной не менее 75 мм. Один конец полоски оставляют неприклеенным. Не менее чем через 1 минуту после на-

несения ленты удаляют ее, потянув за свободный конец. Испытание должно быть выполнено, по крайней мере, на трех различных участках поверхности образца.

12.5.4 Обработка результатов испытаний

Поверхность зоны надрезов осматривают с помощью лупы. Оценку результатов проводят по шкале (таблица 5).

Т а б л и ц а 5 - Классификация адгезии методом решетчатых надрезов

Классификация (баллы)	Описание поверхности зоны решетчатых надрезов
0	Края надрезов гладкие, ни один из квадратов решетки не отделяется
1	Отделение мелких чешуек покрытия на пересечении надрезов. Площадь отслоений не более 5 % площади зоны решетчатых надрезов
2	Покрытие отслоилось вдоль краев и/или на пересечении надрезов. Площадь отслоений составляет от 5 % до 15 % площади зоны решетчатых надрезов
3	Покрытие отслоилось вдоль краев надрезов частично или полностью широкими полосками, и/или оно отделилось частично или полностью на различных частях квадратов. Площадь отслоений значительно составляет от 15 % до 35 % площади зоны решетчатых надрезов
4	Покрытие отслоилось вдоль краев надрезов широкими полосками, и/или некоторые квадраты отделились частично или полностью. Площадь отслоений составляет от 35 % до 65 % площади зоны решетчатых надрезов
5	Любая степень отслаивания, которую нельзя классифицировать по 4 баллу.

Покрытие считают удовлетворительным, если значение адгезии соответствует техническим требованиям таблицы 1.

12.6 Определение адгезионной прочности покрытия методом отрыва

12.6.1 Сущность метода

Метод применяют для количественного определения величины адгезии. Он основан на измерении минимального разрывного напряжения, необходимого для отделения или разрыва покрытия в направлении, перпендикулярном поверхности покрытия.

12.6.2 Аппаратура и материалы

Стальные образцы с покрытием размером 150x70x4 мм.

Разрывная машина Н10К-Т. Диапазон измерений от 0 до 10 кН, погрешность $\pm 1\%$.

Линейка - 150 ГОСТ 427. Диапазон измерений от 0 до 150 мм, погрешность $\pm 0,1$ мм.

Приспособление для отрыва – «грибок» с диаметром рабочей поверхности 20 мм, высота «грибка» составляет не менее половины диаметра.

Клей типа «3M Scotch-Weld DP-460». Адгезионные свойства клея должны быть выше, чем у испытуемого покрытия.

Шлифовальная бумага по ГОСТ 6456.

Ацетон технический по ГОСТ 2768.

Режущее устройство для прорезывания покрытия до металла вокруг приклеенного «грибка».

12.6.3 Подготовка к испытанию

Для повышения адгезии клеевого соединения поверхности покрытия в месте приклеивания «грибка» и поверхности «грибка» придают шероховатость шлифовальной бумагой и обезжирают ацетоном.

Подготавливают и наносят клей согласно инструкции изготовителя. Необходимо использовать минимальное количество клея для обеспечения связи между покрытием и «грибком». Клей наносят ровным слоем на свежеочищенную и обезжиренную поверхность «грибка», затем прижимают грибок к покрытию и выдерживают до отверждения клея. После высыхания клеевого соединения режущим инструментом прорезают покрытие до металла вокруг «грибка».

12.6.4 Проведение испытаний

Образец с наклеенным «грибком» помещают в зажимы разрывной машины. Необходимо следить, чтобы линия приложения нагрузки была перпендикулярна поверхности образца и совпадала с продольной осью испытательного «грибка». Испытание проводят при постоянной скорости перемещения захвата «грибка», увеличивая нагрузку со скоростью не более 1 МПа/с.

При отрыве «грибка» фиксируют значение разрушающей нагрузки и разрушающего напряжения.

Поверхность покрытия в месте отрыва «грибка» и поверхность «грибка» осматривают, отмечая характер разрушения.

12.6.5 Обработка результатов испытаний

Разрушающее напряжение P , Па, для каждого определения вычисляется по формуле

$$P = \frac{F}{S}, \quad (1)$$

где - F - разрушающая нагрузка, Н;

S - площадь рабочей поверхности «грибка», м^2 .

При обработке всех полученных данных максимальное и минимальное значение адгезионной прочности отбрасывают, после чего производится расчет среднего арифметического значения по всем оставленным показателям.

Фиксируют характер отрыва «грибка» в процентах от общей площади «грибка»:

- А/В – адгезионный отрыв между подложкой и первым слоем покрытия;

- В – когезионный отрыв по первому слою покрытия;
- В/С – адгезионный отрыв между первым и вторым слоем покрытия;
- -/Y – адгезионный отрыв между последним слоем покрытия и kleem;
- Y – когезионный отрыв по kleю;
- Y/Z – адгезионный отрыв между kleem и «грибком».

Покрытие считают удовлетворительным, если значения адгезионной прочности и характер отрыва соответствуют техническим требованиям таблицы 1.

12.7 Определение прочности покрытия при ударе

12.7.1 Сущность метода

Метод заключается в определении минимальной энергии прямого удара, необходимой для разрушения покрытия:

- при температуре (20 ± 3) °C;
- после выдержки образца не менее 3 ч при температуре (минус 40 ± 3) °C;
- после испытаний на стойкость к термостарению при 60 °C (метод Н5, таблица 2).

12.7.2 Аппаратура и материалы

Стальные пластины с покрытием размером 150x70x4 мм.

Измеритель прочности при ударе ИПУ. Диаметр бойка $(20,0\pm0,1)$ мм, груз массой $(2,000\pm0,001)$ кг.

Камера холода МДФ-192. Диапазон измерений температуры от минус 20 °C до минус 85 °C, погрешность ±3 °C.

Термошкаф UFE 400. Диапазон измерений температуры от 30 °C до 250 °C, погрешность ±2 °C.

Линейка - 150 ГОСТ 427-75. Диапазон измерений от 0 до 150 мм, погрешность $\pm0,1$ мм.

Магнитный толщиномер типа Elcometer 456. Диапазон измерений от 0 до 1500 мкм, погрешность ±3 %.

12.7.3 Проведение испытаний

Боек устанавливается на высоту, при которой обеспечивается прочность при ударе, приведенная в пункте 5 таблицы 1. Освобожденный боек падает перпендикулярно наружной поверхности образца и производит удар. На образцах следует производить удары в точках на расстоянии не менее 20 мм между ними и от краев образца. В месте удара искровым дефектоскопом контролируют сплошность покрытия (пункт 12.3).

Если при нормативном значении энергии удара покрытие сохраняет дизелектрическую сплошность, испытания продолжают с увеличением энергии удара до возникновения пробоя.

12.7.4 Обработка результатов испытаний

Энергию удара А, Н·м, вычисляют по формуле:

$$A = M \cdot g \cdot H, \quad (2)$$

где – М - масса бойка, кг;

g - ускорение свободного падения, м/с²;

H - высота падения бойка, м.

За величину прочности при ударе принимают максимальную энергию, при которой пробой отсутствует. Покрытие считают удовлетворительным, если прочность соответствует техническим требованиям таблицы 1.

12.8 Определение стойкости покрытия к истиранию

12.8.1 Сущность метода

Метод заключается в определении стойкости покрытия к истиранию с помощью прибора Taber Abraser.

12.8.2 Аппаратура и материалы

Стальные пластины с покрытием размером 100x100x4 мм. с отверстием в центре образца диаметром 8 мм.

Прибор для истирания Taber Abraser. Абразивные колеса CS 17, нагрузка (1,000±0,001) кг.

Абразивный диск S-11 для восстановления абразивной поверхности колес.

Вакуумный отсос, состоящий из пылесоса, регулятора уровня отсоса, сопла и соединительного шланга с адаптером.

Электронные весы PRJ 1200-3. Диапазон измерений от 0 до 1200 г, класс точности II (высокий).

12.8.3 Подготовка прибора к работе

Абразивные колеса устанавливают на держатели прибора, не прикасаясь к истирающим поверхностям.

Абразивный диск S-11 устанавливают на вращающуюся платформу и опускают на них абразивные колеса. Устанавливают сопло вакуумного отсоса над абразивным диском.

Счетчик циклов устанавливают на «нуль», а уровень отсоса на «50». При необходимости более эффективного удаления абразивной пыли уровень отсоса можно увеличить. Устанавливают количество циклов «50».

Включают вакуум-отсос и затем вращающуюся платформу. Процедуру восстановления колес следует проводить перед началом каждого испытания и после каждого 500 циклов истирания.

12.8.4 Проведение испытаний

Образец с покрытием взвешивают, устанавливают и закрепляют на вращающейся платформе. Опускают абразивные колеса на образец.

Устанавливают сопло вакуумного отсоса на расстоянии над образцом.

Счетчик устанавливают на «нуль», а уровень отсоса на «50».

Устанавливают количество циклов «1000».

Включают вакуум-отсос и вращающуюся платформу.

Образец снимают и мягкой кистью удаляют остатки абразивной пыли, после чего образец взвешивают.

12.8.5 Обработка результатов испытаний

Стойкость покрытия к истиранию выражают потерей массы образца при истирании. За результат испытания принимают среднее арифметическое значение трех определений потери массы. Покрытие считают удовлетворительным, если потеря массы соответствует требованиям таблицы 1.

12.9 Определение стойкости покрытия к постоянной конденсации влаги при 40 °С

12.9.1 Сущность метода

Метод заключается в воздействии на образцы постоянно конденсирующейся влаги при $(40 \pm 3) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха от 95 % до 98 % в течение заданного времени и последующем определении изменения свойств покрытия.

12.9.2 Аппаратура и материалы

Стальные образцы с покрытием размером 150x70x4 мм.

Камера влажности Elcometer. Диапазон измерений температуры от 25 °С до 50 °С, погрешность ± 3 °С. Влажность (97 ± 3) %.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

12.9.3 Проведение испытаний

Образцы с покрытием помещают в камеру влажности при температуре $(40 \pm 3) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % на время указанное в таблице 2. По окончании испытаний образцы извлекают из камеры влажности и высушивают фильтровальной бумагой.

12.9.4 Обработка результатов испытаний

Определяют следующие характеристики покрытия:

- внешний вид (п. 12.2);
- адгезию методом X-образного надреза (п. 12.4);

- адгезию методом решетчатых надрезов при толщине покрытия не более 250 мкм (п. 12.5);

- адгезионную прочность методом отрыва (п. 12.6);
- коэффициент соотношения емкостей при 2 кГц и 20 кГц;
- тангенс угла диэлектрических потерь.

Оценку внешнего вида, коэффициент соотношения емкостей при 2 кГц и 20 кГц и тангенс угла диэлектрических потерь покрытия производят сразу после окончания испытаний.

Адгезию покрытия оценивают спустя 24 ч после окончания испытаний. После определения адгезионной прочности методом отрыва «грибка» отмечают наличие подслойной коррозии в месте отрыва.

Покрытие считают удовлетворительным, если вышеприведенные показатели соответствуют техническим требованиям таблицы 1.

12.10 Стойкость к периодической конденсации влаги и воздействию ультрафиолетового излучения при 40 °C

12.10.1 Сущность метода

Сущность метода заключается в воздействии на стальные образцы с покрытием периодически конденсирующейся влаги при (40±3) °C и ультрафиолетового излучения в течение заданного времени и последующем определении изменения свойств покрытия.

12.10.2 Аппаратура и материалы:

Стальные образцы с покрытием размером 150 x 70 x 4 мм;

Камера искусственной погоды UVCON. Диапазон измерений температуры от 25 до 55 °C, погрешность ±3 °C;

Мост переменного тока Р5083 ГОСТ 9.409. Диапазон измерений емкости от 10-13-1 до 1 F, погрешность ±1%. Диапазон измерений тангенса угла диэлектрических потерь от 5·10-4 до 65535, класс точности 0,02/0,002;

Вода дистиллированная ГОСТ 6709;

Бумага фильтровальная ГОСТ 12026.

12.10.3 Проведение испытаний

Образцы с покрытием помещают в камеру на время, указанное в таблице 2.

Камера искусственной погоды работает непрерывно в следующем режиме:

- создание влажности при (40±3) °C в течение 8 часов;
- создание ультрафиолетового излучения в течение 4 часов.

По окончании времени испытаний образцы извлекают из камеры искусственной погоды и высушивают фильтровальной бумагой.

12.10.4 Обработка результатов испытаний

Определяют следующие характеристики покрытия:

- внешний вид (п. 12.2);
- адгезию методом X-образного надреза (п. 12.4);
- адгезию методом решетчатых надрезов при толщине покрытия не более 250 мкм (п. 12.5);
- адгезионную прочность методом отрыва (п. 12.6);
- коэффициент соотношения емкостей при 2 кГц и 20 кГц;
- тангенс угла диэлектрических потерь.

Оценку внешнего вида, определение коэффициента соотношения емкостей при 2 кГц и 20 кГц и тангенса угла диэлектрических потерь покрытия производят сразу после окончания испытаний.

Адгезию покрытия оценивают спустя 24 ч после окончания испытаний. После определения адгезионной прочности методом отрыва «грибка» отмечают наличие подслойной коррозии в месте отрыва.

Покрытие считают удовлетворительным, если вышеприведенные показатели соответствуют техническим требованиям таблицы 1.

12.11 Определение стойкости покрытия к термостарению при 60 °C

12.11.1 Сущность метода

Сущность метода заключается в определении способности покрытия сохранять свои физико-механические свойства после выдержки в сушильном шкафу при температуре 60 °C в течение времени, определенном требованиями метода Н5 (таблица 2).

12.11.2 Аппаратура и материалы

Стальные образцы с покрытием размером 150x70x4 мм.

Стальные образцы с покрытием размером 150x70x0,8 мм или свободные пленки покрытия размером 40x10 мм.

Термошкаф UFE 400. Диапазон измерений температуры от 30 °C до 250 °C, погрешность ± 2 °C.

12.11.3 Проведение испытаний

Перед испытаниями образцы с покрытием и свободные пленки выдерживают в течение не менее 1 суток при температуре (20 ± 2) °C и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$.

Стальные образцы с покрытием и свободные пленки помещают в сушильный шкаф с установленной температурой 60 °C. Расстояние от стенок шкафа должно быть не менее 100 мм. Один образец с покрытием является контрольным.

Фиксируют время начала испытаний.

По окончании времени испытаний (метод Н5, таблица 2) образцы и свободные пленки извлекают из сушильного шкафа и охлаждают до температуры (20±2)°С.

12.11.4 Обработка результатов испытаний

Определяют следующие характеристики покрытия:

на стальных пластинах с покрытием размером 150x70x4 мм:

- внешний вид (пункт 12.2);
- адгезию методом X-образного надреза (пункт 12.4);
- адгезию методом решетчатых надрезов при толщине покрытия не более 250 мкм (пункт 12.5);

- адгезионную прочность методом отрыва (пункт 12.6);

- прочность при ударе (пункт 12.7);

на стальных пластинах с покрытием размером 150x70x0,8 мм:

- эластичность (при чашеобразном изгибе по Эриксену);

на свободных пленках:

- относительное удлинение при разрыве.

Оценку внешнего вида покрытия производят сразу после окончания испытаний.

Адгезию и эластичность покрытия оценивают спустя 24 ч после окончания испытаний.

Покрытие считают удовлетворительным, если полученные показатели соответствуют техническим требованиям таблицы 1.

13 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Результаты испытаний оформляются в соответствии с обязательным приложением А

Приложение А

Форма представления выходных документов по испытаниям



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**«ИНЖИНИРингОВАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ –
 ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
 ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ, ОБЪЕКТОВ ТЭК»
(ОАО ВНИИСТ)**



Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001
 № РОСС RU.0001.13ИС69.К00021 действует до 15.07.2011 г.
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.517056 действует до 23.10.2011 г.*

УТВЕРЖДАЮ
 Вице-президент –
 директор департамента НИР и ОКР

(подпись) _____ (И.О. Фамилия)
 « _____ » 20 _____ года

МП

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ
 № _____ от « _____ » 20 _____ г.

- Выводы (о соответствии/несоответствии результатов испытаний требованиям к испытуемой продукции, включенным в договор; рекомендации по использованию и/или улучшению результатов; другие требования заказчика, документально оформленные в договорных документах).

- Информация, запрошенная заказчиком дополнительно (дополнения, исключения или отклонения, относящиеся к методике испытаний или условиям проведения испытаний; указания на оцененную точность полученных результатов и другие решения заказчика, документально оформленные в договорных документах).

Приложение: Протокол испытаний на _____ л. в 1 экз.

Заключение выдано

(должность)	(подпись)	(дата)	(И.О. Фамилия)
Согласовано Директор Центра защиты от коррозии			
(должность работника структурного подразделения организации исполнителя, проводившего испытания)	(подпись)	(дата)	(И.О. Фамилия)

* Сертификат соответствия, Аттестат аккредитации и знак соответствия указываются в верхнем колонтитуле документа при наличии в Обществе действующих Сертификата соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и Аттестата аккредитации.

Продолжение приложения А



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**«ИНЖИНИРНГОВАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ –
 ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
 ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ, ОБЪЕКТОВ ТЭК»**
(ОАО ВНИИСТ)



Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001
 № РОСС RU.0001.13ИС69.К00021 действует до 15.07.2011 г.
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.517056 действует до 23.10.2011 г.*

Приложение к Заключению № _____ от « _____ » 20 ____ г. **

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ***

№ _____ от « _____ » 20 ____ года

1. Заказчик _____
 (наименование и адрес)

2. Основание для проведения испытаний _____
 (№ договора с заказчиком, дата)

3. Цель проведения испытаний _____

4. Место проведения испытаний _____
 (наименование и адрес) ****

5. Акт отбора образцов № _____ от « _____ » _____. _____. г.

6. Место отбора образцов (если это известно) _____
 (трасса, склад)

7. Акт приемки образцов № _____ от « _____ » _____. _____. г.

8. Условия подготовки образцов к испытаниям (если это предусмотрено условиями договора)

9. Наименование привлекаемых испытательных лабораторий (центров)

10. Испытания проводились в соответствии с методикой (-ами) _____

(обозначение и наименование нормативного документа, содержащего требования к проводимым испытаниям)
 11. Дата проведения испытаний _____

Испытания проведены в полном соответствии с требованиями нормативной документации интегрированной Системы менеджмента ОАО ВНИИСТ.

* Сертификат соответствия, Аттестат аккредитации и знак соответствия указываются в верхнем колонтитуле документа при наличии в Обществе действующих Сертификата соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и Аттестата аккредитации.

** Протокол является приложением в случае, если оформляется Заключение.

*** В случае если Протокол является приложением к Заключению, он не нумеруется, т.к. является составной частью Заключения. При этом в нижнем колонтитуле указывается номер Заключения.

**** Заполняется в случае, если место проведения испытаний находится не по адресу ОАО ВНИИСТ.

Окончание приложения А



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 «ИНЖИНИРИНГОВАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ –
 ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
 ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ, ОБЪЕКТОВ ТЭК»
(ОАО ВНИИСТ)



Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001
 № РОСС RU.0001.13ИС69.К00021 действует до 15.07.2011 г.
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.517056 действует до 23.10.2011 г.*

12. Результаты испытаний

Отражаются результаты и информация, полученные при проведении испытаний.

Приложения: **

Приложение А Указываются прилагаемые к Протоколу испытаний материалы (дополнительная информация).

Заведующий Лабораторией

(наименование Лаборатории)	(подпись)	(дата)	(И.О. Фамилия)
----------------------------	-----------	--------	----------------

Испытания провёл

(должность работника структурного подразделения организации исполнителя, проводившего испытания)	(подпись)	(дата)	(И.О. Фамилия)
--	-----------	--------	----------------

* Сертификат соответствия, Аттестат аккредитации и знак соответствия указываются в верхнем колонтитуле документа при наличии в Обществе действующих Сертификата соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и Аттестата аккредитации.

** Прилагаемые материалы указываются приложением в случае, если результаты испытаний получены с использованием автоматизированных систем и программного обеспечения и не могут быть представлены в рамках данного шаблона.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Лист ознакомления