

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
54167—
2010
(ISO 14438:2002)

Стекло и изделия из него
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА
Метод расчета

ISO 14438:2002
Glass in building — Determination of energy balance value —
Calculation method
(MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2012

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Институт стекла» на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 41 «Стекло»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2010 г. № 939-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 14438:2002 «Стекло в строительстве. Определение значения энергетического баланса. Метод расчета» (ISO 14438:2002 «Glass in building — Determination of energy balance value — Calculation method») путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей, ссылок), которые выделены в тексте курсивом.

Внесение указанных технических отклонений направлено на учет особенностей объекта стандартизации, характерных для Российской Федерации, и целесообразности использования ссылочных национальных стандартов вместо ссылочных международных стандартов.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом узателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных узателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном узателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Обозначения	2
4 Основная формула	2
5 Основные характеристики остекления	2
6 Интенсивность солнечного излучения, H_p	3
7 Градусо-сутки, D_p	3
8 Период применения, p	3
9 Основные значения и представление результатов	3
10 Альтернативное упрощение основных значений и представление результатов	4
Приложение А (справочное) Примеры климатических данных	5
Приложение В (справочное) Примеры расчета значения энергетического баланса	6
Библиография	8

Стекло и изделия из него

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА

Метод расчета

Glass and glass products. Determination of energy balance value.
Calculation method

Дата введения — 2012—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод расчета значения энергетического баланса остекления. Настоящий стандарт распространяется на прозрачные материалы, такие как стекло и изделия из стекла, применяемые для остекления окон в зданиях.

Данный метод предназначен для определения баланса потерь тепла и притока полезного тепла солнечного излучения, проникающего в здание через остекление, за определенный период на основании среднего уровня потерь (или притока) тепла, называемого значением энергетического баланса.

Метод позволяет изготовителям сравнивать характеристики изделий, предназначенных для остекления. Значение энергетического баланса не следует использовать для расчетов потребляемой энергии или мощности отопительного оборудования в зданиях.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 54164—2010 *Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик (ЕН 410:1998 «Стекло в строительстве. Определение световых и солнечных характеристик остекления», NEQ)*

ГОСТ Р 54165—2010 *Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Метод определения сопротивления теплопередаче (ЕН 675:1997 «Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи (величины U). Метод измерения теплового потока», NEQ)*

ГОСТ Р 54166—2010 *Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Метод расчета сопротивления теплопередаче (ЕН 673:1997 «Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи (величины U). Метод расчета», МОД)*

П р и м е ч а н и е — При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при использовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

D — градусо-сутки, К·24 ч;

η — фактор полезности;

H — интенсивность солнечного излучения, кВт · ч/м²;

g — коэффициент общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор);

U — коэффициент теплопередачи (величина U), Вт/(м² · К);

f — фактор, обусловленный эксплуатацией остекления и эффектами затенения;

S — функция от H и D , характеризующая выбранный регион, Вт/(м² · К);

E — значение энергетического баланса, Вт/(м² · К).

Индекс:

p — период применения.

4 Основная формула

Значение энергетического баланса E для заданного периода определяют по формуле

$$E = U - \frac{\eta \cdot g \cdot f \cdot H_p}{D_p}, \quad (1)$$

где U — коэффициент теплопередачи (величина U) остекления;

η — фактор полезности;

f — фактор, обусловленный эксплуатацией остекления и эффектами затенения;

g — коэффициент общего пропускания солнечной энергии остекления (солнечный фактор);

H_p — интенсивность солнечного излучения за заданный период;

D_p — градусо-сутки заданного периода.

П р и м е ч а н и е — Пример расчета приведен в приложении В.

5 Основные характеристики остекления

5.1 Коэффициент теплопередачи (величина U)

Коэффициент теплопередачи остекления рассчитывают по ГОСТ Р 54166 или измеряют по ГОСТ Р 54165.

5.2 Фактор полезности, η

Фактор полезности для здания или помещения представляет собой отношение притока полезного тепла, замещающего отопление в течение определенного периода, к общему притоку тепла за этот период.

Фактор полезности зависит в основном от конструкции здания.

Значение фактора полезности не может быть более единицы. Конкретное значение зависит от возможности систем регулировать отопление так, чтобы снижать отопительную нагрузку, пока внутри здания сохраняется требуемая температура.

Фактор полезности зависит от выбранного периода и его продолжительности.

Его значение для типовых конструкций, таких как окна зданий, составляет от 0,4 до 0,8 для зимнего отопительного периода и может быть определено экспериментально или рассчитано по *аттестованным методикам*. Для целей сравнения изделий, предназначенных для остекления, значение фактора полезности следует принимать равным 0,6.

5.3 Коэффициент общего пропускания солнечной энергии остекления (солнечный фактор), g

Данный коэффициент характеризует общее пропускание солнечной энергии через остекление и представляет собой сумму прямого пропускания солнечного излучения и части поглощенного излучения, которая за счет конвекции и вторичного излучения попадает во внутреннее пространство здания.

Коэффициент общего пропускания солнечной энергии определяют по ГОСТ Р 54164.

5.4 Фактор, обусловленный эксплуатацией остекления и эффектами затенения, f

Данный фактор учитывает загрязнение поверхности остекления и эффекты затенения. Для целей сравнения изделий, предназначенных для остекления при вертикальном или близком к вертикальному ($\pm 15^\circ$) расположении поверхностей, значение данного фактора следует принимать равным 0,8.

6 Интенсивность солнечного излучения, H_p

Интенсивность солнечного излучения характеризуется коэффициентом H_p , кВт·ч/м², который представляет собой количество солнечного излучения, падающее на вертикальную поверхность остекления в течение всего рассматриваемого периода.

Данные для некоторых регионов приведены в приложении А.

П р и м е ч а н и е — Данные для регионов Европы принимают по [1].

Данные для регионов Российской Федерации определяют по строительным нормам и правилам [2] с учетом поправочного коэффициента для перевода единиц величин.

7 Градусо-сутки, D_p

Показатель «градусо-сутки» характеризует отклонение средней суточной температуры наружного воздуха от базовой температуры и определяется как сумма этих отклонений для всех суток отопительного периода, при условии, что средняя суточная температура ниже базовой.

Градусо-сутки рассчитывают для местных климатических условий. В большинстве стран публикуются официальные статистические данные.

Базовая температура — это расчетная контролируемая температура внутри здания, определяемая для рассматриваемого периода. Для целей сравнения базовую температуру следует принимать равной 18 °С.

В формуле (1) используют градусо-сутки (К·24 ч) всего рассматриваемого периода. Примеры приведены в приложении А.

Градусо-сутки отопительного периода для регионов Российской Федерации определяют по строительным нормам и правилам [3].

8 Период применения, p

Метод, установленный настоящим стандартом, может применяться для определения значения энергетического баланса остекления для любого выбранного периода.

Для целей сравнения периодом считают отопительный период, то есть интервал времени (в месяцах), в течение которого в здании включено отопление. Примеры приведены в приложении А.

9 Основные значения и представление результатов

Значение энергетического баланса остекления E , используемое для целей сравнения, следует определять при одинаковых базовых условиях.

При расчете следует использовать данные, установленные настоящим стандартом, и указывать все базовые условия.

Базовыми условиями являются:

- регион применения;
- ориентация остекления по сторонам света;
- источник данных о градусо-сутках;
- источник данных об интенсивности солнечного излучения.

Следует указать, если значения фактора полезности и фактора, обусловленного эксплуатацией остекления и эффектами затенения, отличаются от 0,6 и 0,8 соответственно и применяются не для целей сравнения изделий.

Любая публикация значения энергетического баланса должна сопровождаться указанием, что проведенный расчет основан на максимально возможной интенсивности солнечного излучения. Любое внешнее заграждение, затеняющее окно, приводит к увеличению значения энергетического баланса. Поэтому в дополнение к базовым условиям следует указать: «Данный расчет распространяется только на незатененное остекление».

Значение энергетического баланса, Вт/(м² · К), округляют до одного десятичного знака. Если второй знак после запятой равен пяти, значение округляют в большую сторону.

Пример 1 — 1,53 округляют до 1,5.

Пример 2 — 1,55 округляют до 1,6.

Пример 3 — 1,549 округляют до 1,5.

10 Альтернативное упрощение основных значений и представление результатов

Значение энергетического баланса E может быть определено по упрощенной формуле

$$E = U - g \cdot S, \quad (2)$$

где

$$S = \frac{\eta \cdot f \cdot H_p}{D_p}. \quad (3)$$

Если регион или страна находятся в пределах одной климатической зоны, им могут быть присвоены соответствующие значения S . Для каждого региона или страны применяют усредненные значения S по сторонам света, характеризующие климат, период применения, фактор полезности, интенсивность солнечного излучения, как показано в приложении В.

Приложение В
(справочное)

Примеры расчета значения энергетического баланса

В.1 Пример расчета по климатическим данным D_p и H_p

Т а б л и ц а В.1 — Значения климатических данных, выбранных из таблицы А.1

Отопительный период	Градусо-сутки отопительного периода, D_p , К·24 ч	Интенсивность солнечного излучения, H_p , кВт·ч/м ²		
		север	запад/восток	юг
сентябрь—май	2900	202	350	505

П р и м е ч а н и е — Числовые значения, указанные в таблице, предназначены для иллюстрации расчета и правил их применения и не являются данными по какой-либо стране или региону.

Пример расчета значения энергетического баланса условного однокамерного стеклопакета (наполнение воздухом, без низкоэмиссионного покрытия).

$$U = 2,9 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

$$g = 0,75.$$

Ориентация — юг.

Стандартизованные значения η и f :

$$\eta = 0,6;$$

$$f = 0,8.$$

Значение энергетического баланса E определяют по формуле (1):

$$E = U - \frac{\eta \cdot g \cdot f \cdot H_p}{D_p} = 2,9 - \frac{0,6 \cdot 0,75 \cdot 0,8 \cdot 505 \cdot 1000}{2900 \cdot 24} = 0,288 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

В соответствии с разделом 9 полученный результат округляют до 0,3 Вт/(\text{м}^2 \cdot \text{К}).

В.2 Примеры расчета по усредненным значениям S для выбранного региона или страныТ а б л и ц а В.2 — Примеры усредненных значений S для выбранного региона или страны

	Усредненные значения S для расчета значения энергетического баланса, Вт/(\text{м}^2 \cdot \text{К})		
Ориентация	север	запад или восток	юг
	1,9	2,5	3,2

П р и м е ч а н и е — Числовые значения, указанные в таблице, предназначены для иллюстрации расчета и правил их применения и не являются данными по какой-либо стране или региону.

Пример 1

Пример расчета значения энергетического баланса условного однокамерного стеклопакета (наполнение воздухом, без низкоэмиссионного покрытия).

$$U = 2,9 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

$$g = 0,75.$$

Значение энергетического баланса E определяют по формуле (2):

$$E = 2,9 - 0,75S.$$

Для каждой стороны света получают следующие результаты:

Ориентация	Север	Запад или Восток	Юг
E	1,5	1,0	0,5

Пример 2

Пример расчета значения энергетического баланса условного однокамерного стеклопакета с низкоэмиссионным покрытием, заполненного аргоном, на основе значений S , приведенных в таблице В.2.

$$U = 1,4 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

$$g = 0,65.$$

Значение энергетического баланса E определяют по формуле (2):

$$E = 1,4 - 0,65S.$$

Для каждой стороны света получают следующие результаты:

Ориентация	Север	Запад или Восток	Юг
E	0,2	-0,2 ¹⁾	-0,7 ¹⁾

¹⁾ Если приток тепла превышает потери, значение энергетического баланса становится отрицательным.

Библиография

- [1] Европейский атлас солнечного излучения. Том 2: Общее и рассеянное излучение на вертикальные и наклонные поверхности, под редакцией В. Палза, Комиссия Европейского Сообщества (1984), EUR 9345 (European Solar Radiation Atlas. Volume 2: Global and Diffuse Radiation on Vertical and Inclined Surfaces, Edited by W. Palz, Commission of European Communities (1984), EUR 9345)
- [2] СНиП 23-01—99 Строительная климатология
- [3] СНиП 23-02—2003 Тепловая защита зданий

УДК 666.151:006.354

ОКС 81.040.20
91.120.10

И19

Ключевые слова: стекло и изделия из него, значение энергетического баланса, метод расчета

Редактор В.А. Бучумова
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор М.С. Кабашова
Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано в набор 07.02.2012. Подписано в печать 14.02.2012. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,80. Тираж 111 экз. Зак. 158.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.