

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Входит в комплект карт КТ-8.0-22

Улучшенная частичная окраска
оконных и дверных блоков

КТ-8.0-24.69-77

Разработана
трестом Моссргстрой^{x)}
с участием ЦНИБ Мосстроя
Главмосстроя

Откорректирована и рекомендована
ВНИПИ труда в строительстве
Госстроя СССР для внедрения
в строительное производство

Взамен КТ-8.2-2.17-67

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при огрунтовке оконных и дверных блоков.

1.2. Показатели производительности труда

Наименование, единица измерения	Огрунтовка блоков			
	оконных		дверных	
	по карте	по ЕНиР	по карте	по ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м ² поверхности	76,2	69,5	100,0	90,9
Затраты труда на 100 м ² поверхности, чел.-ч	10,5	11,5	8,0	8,8

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. Подлежащие огрунтовке поверхности оконных и дверных блоков должны быть тщательно выровнены и отшлифованы.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП II-А. 11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОГРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель — маляр II разряда.

^{x)} 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

КТ-8.0-24.69-77

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Кисть—ручник	ГОСТ 10597-70	1
Лестница—стремянка инвентарная	—	1
Ведро	—	1

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Маляр ветошью очищает поверхность блоков от пыли и кистью наносит тонким слоем огрунтовочный состав по сухой поверхности.

4.2. На высоте более 2 м от пола работают с лестницы—стремянки.

4.3. Описание операций

Наименование операций, их продолжительность ^{x)}, орудия труда;
характеристика приемов труда

ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БЛОКОВ: оконных — 630 мин; дверных — 480 мин;
лестница—стремянка, ведро, кисть

Маляр при огрунтовке держит кисть за ручку, не охватывая пальцами вязку. Кисть он погружает в ведро с огрунтовочным составом не более, чем на 1/4 цайга (рабочей части), затем отжимает избыток краски о край ведра или о дощечку (мешалку).

При огрунтовке маляр держит кисть перпендикулярно окрашиваемой поверхности и делает короткие и сильные мазки, действуя в основном кистью руки. Грунтовать следует так, чтобы кисть касалась поверхности только концами цайга. Для нанесения грунтовки тонким слоем и хорошего сцепления ее с поверхностью, грунтовку растирают (растушевывают) сначала в одном направлении, а затем в другом — перпендикулярном первому. Последняя растушевка должна быть сделана вдоль волокон древесины. Принятый порядок растушевки надо соблюдать до конца огрунтовки



^{x)} На 100 м² поверхности. В продолжительности учтено время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные работы и отдых.