



О Т Р А С Л Е В Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы

**ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ
ИЗ СТАЛЕЙ АУСТЕНИТНОГО КЛАССА
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ АЭС $D_n = 14 \div 325$ мм
ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

ОСТ 24.125.01—89—ОСТ 24.125.26—89

Издание официальное

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР от 26.05.89 № ВА-002-1/4829

СОГЛАСОВАН с Главным научно-техническим управлением Минатом-энерго СССР

Государственным комитетом СССР по надзору за безопасным ведением работ в атомной энергетике (Госатомэнергонадзор СССР)

**ТРОЙНИКИ ШТАМПОВАННЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ
С ВЫтянутой ГОРЛОВИНОЙ для ТРУБОПРОВОДОВ АЭС**
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ООТ 24.125.17-89

ОКП 60 8717 0007

Дата введения 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на штампованные равнопроходные тройники с вытянутой горловиной из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для трубопроводов АЭС на рабочее давление и температуру среды (водяной пар и горячая вода):

$$\begin{aligned} p &= 13,73 \text{ МПа (140 кгс/см}^2\text{), } t = 335^\circ\text{C;} \\ p &= 10,79 \text{ МПа (110 кгс/см}^2\text{), } t = 55^\circ\text{C;} \\ p &= 10,10 \text{ МПа (103 кгс/см}^2\text{), } t = 170^\circ\text{C;} \\ p &= 9,02 \text{ МПа (92 кгс/см}^2\text{), } t = 290^\circ\text{C;} \\ p &= 7,55 \text{ МПа (77 кгс/см}^2\text{), } t = 290^\circ\text{C;} \\ p &= 5,40 \text{ МПа (55 кгс/см}^2\text{), } t = 60^\circ\text{C;} \\ p &= 3,92 \text{ МПа (40 кгс/см}^2\text{), } t = 290^\circ\text{C;} \\ p &= 3,92 \text{ МПа (40 кгс/см}^2\text{), } t = 200^\circ\text{C;} \\ p &= 3,92 \text{ МПа (40 кгс/см}^2\text{), } t = 450^\circ\text{C.} \end{aligned}$$

2. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Масса тройников, указанная в таблице, — расчетная, приведена для справки.

3. Материал тройников исполнений 05, 06, 10, 11, 15, 16, 17 — заготовки из стали марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632 группы IIIБ по ОСТ 108.109.01. Допускается применение заготовок категорий А и Г по ОСТ 108.109.01.

Материал тройников остальных исполнений — трубы из стали марки 08Х18Н10Т по ТУ 14—3—197.

4. Наружный D и внутренний d_y диаметры горловины устанавливаются технологическим процессом.

5. Размеры H и h , s_1 и s_{k1} , радиусы R и R_1 могут быть изменены при соблюдении условий прочности.

6. Размер s_1 обеспечивается технологией изготовления.


7. Остальные технические требования — по ОСТ 108.030.123.

8. Пример условного обозначения тройника штампованного равнопроходного с вытянутой горловиной исполнения 13 $D_y=200$ мм на параметры среды $p=7,55$ МПа (77 кгс/см 2), $t=290^\circ\text{C}$:

ТРОЙНИК 13 ОСТ 24.125.17.

9. Пример маркировки: 13 ОСТ 24.125.17

Товарный знак



* Размеры для справок.

** Внутреннюю кромку притупить. Контроль осуществлять визуально по эталону.

*** Для исполнений 15, 16, 17 принять $3,5 + 0,5$.

Размеры, мм

Исполнение	Условный проход D_y	Размеры присоединяемых труб $D_h \times s$	D_h		D_{h1}		D_{h2}^*	d_p		$L_{\pm 5}$	H^*	h_{+5}	s	s_1	s_K	s_{K1}	R_1 , не более	R_1 , не менее	Масса, кг
			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.				не менее						
$p=10,79 \text{ МПа (110 кгс/см}^2\text{), } t=55^\circ\text{C; } p=10,10 \text{ МПа (103 кгс/см}^2\text{), } t=170^\circ\text{C; } p=9,02 \text{ МПа (92 кгс/см}^2\text{), } t=290^\circ\text{C; } p=7,55 \text{ МПа (77 кгс/см}^2\text{), } t=290^\circ\text{C; }$ $p=5,40 \text{ МПа (55 кгс/см}^2\text{), } t=60^\circ\text{C; } p=3,92 \text{ МПа (40 кгс/см}^2\text{), } t=290^\circ\text{C; } p=3,92 \text{ МПа (40 кгс/см}^2\text{), } t=200^\circ\text{C}$																			
01	80	89×5,0	93	±2	90	+2	98	80	+0,5	220	61	12	11	6,6	4,0	4,0	20	10	6
$p=5,40 \text{ МПа (55 кгс/см}^2\text{), } t=60^\circ\text{C; } p=3,92 \text{ МПа (40 кгс/см}^2\text{), } t=290^\circ\text{C; } p=3,92 \text{ МПа (40 кгс/см}^2\text{), } t=200^\circ\text{C}$																			
02	100	108×5	110	± 1	110		115	100		300	72	15	11	6,6	2,7	4,0	20	10	12
03	125	133×6	136		136	+2	150	124	+0,23	350	100	25	14	8,4	3,2	6,0	40	25	22
04	200	220×8	223		223		240	208		450	165	45	18	10,8	4,3	7,0	35	20	60
05	250	273×11	277		277	+3	295	255	+0,30	600	193	45	20	12,0	8,3	10,5	40	25	139
06	300	325×12	330		330	+4	360	305	+0,34	600	215	40	23	13,8	8,8	12,5	55	30	140
$p=10,79 \text{ МПа (110 кгс/см}^2\text{), } t=55^\circ\text{C; } p=10,10 \text{ МПа (103 кгс/см}^2\text{), } t=170^\circ\text{C; } p=9,02 \text{ МПа (92 кгс/см}^2\text{), } t=290^\circ\text{C; } p=7,55 \text{ МПа (77 кгс/см}^2\text{), } t=290^\circ\text{C}$																			
07	100	108×7	110	± 1	110		115	97		300	72	15	11	6,6	4,8	6,0	20	10	12
08	125	133×8	136		136	+2	150	120	+0,23	350	100	25	14	8,4	5,7	8,0	40	25	22
09	150	159×9	162		162		176	143	+0,26	400	118	30	17	10,2	6,7	9,0	30	20	33
10	200	219×12	223		223	+3	240	199	+0,30	450	165	45	25	15,0	9,8	11,5	35	20	73
11	300	325×16	330		330	+4	360	297	+0,34	700	220	40	39	23,4	13,4	15,0	55	30	235
$p=3,92 \text{ МПа (40 кгс/см}^2\text{), } t=450^\circ\text{C; } p=3,92 \text{ МПа (40 кгс/см}^2\text{), } t=200^\circ\text{C}$																			
12	150	159×6,5	162	±1	162	+2	176	149	+0,26	400	118	30	14	8,4	3,8	6,0	30	20	30
$p=10,79 \text{ МПа (110 кгс/см}^2\text{), } t=55^\circ\text{C; } p=10,10 \text{ МПа (103 кгс/см}^2\text{), } t=170^\circ\text{C; } p=9,02 \text{ МПа (92 кгс/см}^2\text{), } t=290^\circ\text{C; } p=7,55 \text{ МПа (77 кгс/см}^2\text{), } t=290^\circ\text{C}$																			
13	200	219×12	223	±1	219	+3	240	199	+0,30	450	165	45	22	13,2	8,8	11,0	35	20	60
14	300	—	328	±2	330	+4	360	280	+0,34	700	235	55	50	31,8	23	23	82	30	276
$p=13,73 \text{ МПа (140 кгс/см}^2\text{), } t=335^\circ\text{C}$																			
15	200	245×19	248	±2	248		295	212		600	188	40	40	26,0	17	17	95	40	190
16	250	273×20	276		277	+3	310	236	+0,30	600	215	60	43	27,6	19	19	90	45	176
$p=7,55 \text{ МПа (77 кгс/см}^2\text{), } t=290^\circ\text{C}$																			
17	150	159×9	162	±1	162	+2	176	143	+0,26	400	118	30	14	8,4	6,7	9,0	30	20	30

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ УКАЗАНИЕМ Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР от 26.05.89 № ВА-002-1/4829

2. ИСПОЛНИТЕЛИ

К. И. Бояджи; Д. В. Колпакова; Ф. А. Гловач; В. Ф. Логвиненко (руководители темы); А. М. Рейнов; Н. В. Москаленко; В. Я. Шейфель; А. З. Гармаш; Л. М. Рачко; И. Ю. Чудакова

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Центральным государственным фондом стандартов и технических условий за № 8428015 от 27.10.89

4. ВЗАМЕН ОСТ 108.104.101—76

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 5632—72	3
ОСТ 108.030.123—85А	7
ОСТ 108.109.01—79	3
ТУ 14—3—197—89	3