

**СССР**

**ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ**

---

**ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ  
ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ**

**ОСТ 1 10218-71 — ОСТ 1 10228-71**

**Издание официальное**

Група Г30

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

**OCT 1 10220-71**

На 4 страницах

## УГОЛКИ КРЕПЕЖНЫЕ

### Конструкция и размеры

Взамен 5202А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.07.96

ОКП 75 9520


Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	265

Распоряжением Министерства от 9 декабря 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на крепежные уголки из пресованных профилей.
2. Конструкция и размеры крепежных уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры, мм

Типо-размер	Номер профиля	A	a	H	B	S	S <sub>1</sub>	L	Масса 1 м, кг
1	410049 (П50-76) ГОСТ 13737-80	8	9	25	25	1,5	1,5	$\frac{14}{16}$	0,20
2	410078 (П50-116) ГОСТ 13737-80	12	10	30	30	2,0	2,0	$\frac{14}{16}$	0,33
3	410639 (П52-154) ГОСТ 13738-80				18			$\frac{14}{16}$	0,24
4	410760 (П52-308) ГОСТ 13738-80	16	14	38	19	1,5	1,5	$\frac{14}{16}$	0,23
5	410112 (П50-174) ГОСТ 13737-80		16	40	40	2,0	2,0	$\frac{14}{16}$	0,44

3. Материал: уголок (номер профиля - см. таблицу) Д16Т ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д16ч.Т ОСТ 1 92067-78; Д19Т ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д19ч.Т ОСТ 1 92067-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан.Окс.нхр  
Грунтовка ФЛ-086.204 ОСТ 1 90055-85

\* Размеры для справок.

\*\* По действующему отраслевому документу.

Уголок 1-14-2-3-ОСТ 1 10220-71

Инв. № дубликата	
Инв. №: подлинника	265

[illegible]

**Инов. № дублината**

Инв. № подлинника

265