

Лит.№ ЗМ.	а	2
№ зи.	5570	6085

Изв. № Альбомата	724
------------------	-----

УДК 683.338.2:629.7.042 3

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00547-72

ЗАМКИ СИЛОВЫЕ Технические условия

На 7 страницах
Введен впервые

Взамен

Распоряжением Министерства от 20 сентября 1972 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1/1У 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на силовые замки, предназначенные для запирания люков (герметичных и негерметичных) с небольшой кривизной $R_{min}=400$ мм) всех типов самолетов и вертолетов.

Замки используются для работы в воздушной среде: замки из стали 30ХГСА - при температуре от минус 60 до плюс 250°C; замки из стали Х18Н6Ш при температуре выше 250 до 400°C, замки из ВТ16 при температурах до 300°C.



Нар. № документа	724
Нар. № подлинника	

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Силовые замки должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ОСТ 1 10500-72 - ОСТ 1 10538-72 и ОСТ 1 12166-75 - ОСТ 1 12182-75.

Указания по применению замков даны в приложении к настоящему стандарту.

1.2. Допускается изготовление фланцев, штырей и шайб:

а) методом горячей штамповки из стали 30ХГСА по ОСТ 1 90085-73, штамповочный уклон $5 - 7^{\circ}$, предельные отклонения размеров необрабатываемых поверхностей по ОСТ 1 41187-72, класс точности 5;

б) точным литьем из стали 35ХГСЛ - взамен 30ХГСА по ОСТ 1 90093-73 и ВНЛ-3 - взамен 07Х16Н6-Шп по ОСТ 1 90090-73; литейный уклон не должен быть более 1° , при этом должна производиться термическая обработка: $\sigma_b = 110 \pm 10 \text{ кгс}/\text{мм}^2$ - для стали 35ХГСЛ; $\sigma_b = 125 - 145 \text{ кгс}/\text{мм}^2$ - ВНЛ-3; предельные отклонения размеров необрабатываемых поверхностей - по ГОСТ 2009-55, класс точности 2.

1.3. Допускается изготовление фланцев:

- методом горячей штамповки из сплава ВТ16^{*}, штамповочный уклон 5° предельные отклонения размеров необрабатываемых поверхностей - по ОСТ 1 41187-72, класс точности 5;

- из ВТ22 взамен ВТ16 - по ТУ 1-92-22-74.

1.4. Поверхности деталей не должны иметь царапин, трещин, заусенцев.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Замки должны быть приняты ОТК завода-изготовителя.

2.2. Замки предъявляются заказчику партиями. Размер партий согласовывается с заказчиком.

2.3. Замки должны быть проверены на соответствие их ОСТ 1 10500-72 - ОСТ 1 10538-72, ОСТ 1 12166-75 - ОСТ 1 12182-75 и подвергнуты приемо-сдаточным и периодическим испытаниям.

2.4. Приемо-сдаточным испытаниям подвергается 2% из предъявленной к сдаче партии, но не менее 2 шт.

2.5. Программа приемо-сдаточных испытаний должна содержать:

- а) проверку качества сборки и монтажно-габаритных размеров;
- б) проверку работоспособности тремя циклами срабатываний.

* По действующему в отрасли документу.

OCT 1 00547-72 CTRP. 3

A vertical decorative border consisting of a grid of 12 squares, arranged in three columns and four rows. The border is composed of black lines on a white background.

No. #3M.	2	4
No. #3B.	6085	7621

724

Изв. № дубликата

Под циклом срабатываний понимается:

- совмещение верхнего корпуса замка с нижним;
 - запирание замка при помощи отвертки поворотом штыря на угол 90° по часовой стрелке до упора;
 - отпирание замка поворотом штыря в обратном направлении (при этом головка штыря должна под действием пружины подняться над корпусом);
 - отделение верхнего корпуса замка от нижнего.

2.6. Партия замков, в которых при контроле заказчиком обнаружено несоответствие требованиям ОСТ 1 10500-72 - ОСТ 1 10538-72, ОСТ 1 12166-75 - ОСТ 1 12182-75 и настоящего стандарта, считается не выдержавшей испытания и возвращается изготовителю для доработки.

2.7. Забракованная заказчиком партия замков может быть вторично предъявлена для испытаний после устранения дефектов и перепроверки ОТК.

2.8. Если при повторных испытаниях будет обнаружено несоответствие замков требованиям ОСТ 1 10500-72 - ОСТ 1 10538-72, ОСТ 1 12166-75 - ОСТ 1 12182-75 и настоящего стандарта, вся партия бракуется.

2.9. Периодические испытания замков проводятся один раз в год по графику, утвержденному руководителем предприятия-изготовителя.

2.10. Периодические испытания проводятся представителем заказчика при участии представителя ОТК предприятия-изготовителя с целью проверки соответствия замков требованиям ОСТ 1 10500-72 – ОСТ 1 10538-72, ОСТ 1 12166-75 – ОСТ 1 12182-75 и настоящего стандарта.

2.11. Периодическим испытаниям подвергаются два замка из партии, принятой ОТК и представителем заказчика, при этом подвергаются испытаниям:

а) из них один замок на соответствие размеров чертежей замка в собранном виде и его деталей после разборки. Допускается проверка размеров деталей, поступивших на окончательную сборку россыпью;

б) другой замок на работоспособность замка согласно п. 2.5.б) настоящего стандарта в течение технического ресурса, равного 4000 циклов срабатывания.

2.12. Если при периодических испытаниях обнаружено несоответствие образцов требованиям ОСТ 1 10500-72 - ОСТ 1 10538-72, ОСТ 1 12166-75 - ОСТ 1 12182-75 и настоящего стандарта, их возвращают изготовителю на доработку.

2.13. После устранения дефектов проводятся повторные периодические испытания на удвоенном количестве образцов.

ОСТ 1 00547-72 Стр. 4

2.14. Если при повторных периодических испытаниях будет обнаружено несоответствие образцов требованиям ОСТ 1 10500-72 - ОСТ 1 10538-72, ОСТ 1 12166-75 - ОСТ 1 12182-75 и настоящего стандарта, партия бракуется.

2.16. Результаты периодических испытаний оформляются актом, который подписывается представителем заказчика и ОТК, проводившими периодические испытания.

2.17. На основе результатов периодических испытаний составляется план мероприятий по устранению выявленных недостатков, который утверждается заказчиком.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Место, вид и содержание маркировки должны соответствовать требованиям ОСТ 1 10500-72 - ОСТ 1 10538-72 и ОСТ 1 12166-75 - ОСТ 1 12182-75.

3.2. Перед упаковкой замки должны пройти консервацию путем погружения в подогретую пушечную смазку (ГОСТ 19537-74). Затем замки обертываются одним-двумя слоями парафинированной бумаги (ГОСТ 9569-65).

3.3. Замки должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 15623-70, номер ящика 55-2.

Упаковка замков в страны с тропическим климатом производится по действующему отраслевому документу.

3.4. Замки необходимо упаковывать таким образом, чтобы исключалось перемещение их внутри ящика.

3.5. В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист со штампом службы технического контроля.

3.6. Масса ящика брутто не должна превышать 30 кг.

3.7. На ящике должны быть четко указаны: наименование замков, их обозначение и отправные надписи.

3.8. Транспортирование замков разрешается любым видом транспорта.

3.9. Замки должны храниться в сухом вентилируемом помещении, защищенном от попадания влаги, пыли и химикатов, вызывающих коррозию металла.

4. ГАРАНТИЯ ПОСТАВЩИКА

4.1. Силовые замки должны быть приняты техническим контролем предприятия-поставщика. Поставщик должен гарантировать соответствие замков требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных стандартом.


4.2. Гарантийный срок устанавливается 6 лет со дня установки на изделии.

Исп. № дубликата	724
№ изв.	5570
№ изм.	6085 7621

Приложение

УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАМКОВ


1. Угол между осями крайних замков, установленных на люке, должен быть не более 50° (черт. 1).



а - съемный люк; б - шарнирный люк

Черт. 1

2. При установке замков разрешается применять прокладки (черт. 2).




а - прокладка под верхний корпус; б - прокладка под нижний корпус

Черт. 2

Нан. № Абаката	3	7111
№ 838.		
Лит.нан.		

Нан. № подшипника	724
-------------------	-----


3. Зазор между головками заклепок должен быть не менее 0,2 мм (черт. 3).



Черт. 3

4. На замках по ОСТ 1 10500-72, ОСТ 1 10501-72, ОСТ 1 12166-75, ОСТ 1 10527-72, ОСТ 1 10528-72, ОСТ 1 12177-75, ОСТ 1 10529-72, ОСТ 1 10530-72, ОСТ 1 12178-75, установленных на люках, шлицах штыря в закрытом положении должен совпадать с рисками на корпусе (черт. 4).

Допускается смещение шлица штыря относительно рисок на корпусе в пределах $\pm 5^\circ$.




Черт. 4

5. На замки по ОСТ 1 10516-72, ОСТ 1 10517-72, ОСТ 1 12171-75, ОСТ 1 10521-72, ОСТ 1 10522-72, ОСТ 1 12174-75, установленные на люках, в закрытом положении нанести керном две точки и провести на обшивке две риски красной эмалью ХВ-16 ТУ 6-10-1301-78 (черт. 5).

Лит.нзм.	2	4
№ изв.	6085	7621

724

Нн. № дубликата
Нн. № подлинника



Черт. 5

6. При установке замков на герметичных люках, помимо общей герметизации разъема люка, необходимо герметизировать зону завальцовки колпачка на нижнем корпусе.
7. На изделиях всеклиматического исполнения применять замки из нержавеющей стали и титановый сплав.
8. При установке замков у отверстий в элементах изделий под радиус закругления фланцев фаска должна соответствовать ОСТ 1 03514-72.







Лит.нам.	3	4
№ изв.	7111	7621

Наг. № дубликата	724
Наг. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ОСТ 1 00547-72
ЗАМКИ СИЛОВЫЕ
Технические условия

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1		—	—	—	5570	Шишов	15/IV-74	1/I-75
2		—	—	—	6085	Шишов	20/VII-75	1/VII-76
3	2; 5; 7	—	—	—	7111	Яковлев - <i>Яковлев</i>	14/II-76	1/XII-76
4	3, 4, 6, 7	—	—	—	7621			








СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Эскиз	Стр.
OCT 1 10500-72 OCT 1 10501-72 OCT 1 12166-75	Замки силовые с креплением двумя заклепками		1
OCT 1 10502-72 OCT 1 10503-72 OCT 1 12167-75	Корпуса верхние		5
OCT 1 10504-72 OCT 1 10505-72 OCT 1 12168-75	Фланцы верхние		8
OCT 1 10506-72 OCT 1 10507-72	Штыри		11
OCT 1 10508-72	Пружины		14
OCT 1 10509-72 OCT 1 10510-72 OCT 1 12169-75	Корпуса нижние		16
OCT 1 10511-72 OCT 1 10512-72 OCT 1 12170-75	Фланцы нижние		18

Лит. № Абуланата	
№ изв.	724

Наг. № Абуланата	
Наг. № подлинника	







Продолжение

Обозначение	Наименование	Эскиз	Стр.
OCT 1 10513-72 OCT 1 10514-72	Шайбы запорные		28
OCT 1 10515-72	Колпачки		25
OCT 1 10516-72 OCT 1 10517-72 OCT 1 12171-75	Замки силовые с завальцовкой фланца		27
OCT 1 10518-72 OCT 1 10519-72 OCT 1 12172-75	Корпуса верхние		31
OCT 1 10520-72 OCT 1 12173-75	Втулки		34
OCT 1 10521-72 OCT 1 10522-72 OCT 1 12174-75	Замки силовые с завальцовкой фланца для окантовок до 2 мм		37
OCT 1 10523-72 OCT 1 10524-72 OCT 1 12175-75	Корпуса нижние		40

Лит. обн.	a	2	3
№ обн.	5570	6085	7111

Ном. № дубликата	724
Ном. № подлинника	

Продолжение

Обозначение	Наименование	Эскиз	Стр.
OCT 1 10525-72 OCT 1 10526-72 OCT 1 12178-75	Фланцы нижние		43
OCT 1 10527-72 OCT 1 10528-72 OCT 1 12177-75	Замки силовые для окантовок до 2 мм		46
OCT 1 10529-72 OCT 1 10530-72 OCT 1 12178-75	Замки силовые с креплением че- тырьмя заклепками		49
OCT 1 10531-72 OCT 1 10532-72 OCT 1 12178-75	Корпуса верхние		52
OCT 1 10533-72 OCT 1 10534-72 OCT 1 12180-75	Фланцы верхние		55
OCT 1 10535-72 OCT 1 10536-72 OCT 1 12181-75	Корпуса нижние		58
OCT 1 10537-72 OCT 1 10538-72 OCT 1 12182-75	Фланцы нижние		61

Наб. № Абдомината	Лит.изм.	а	2	3
	№ изв.	5570	6085	7111
		724		

Продолжение

Обозначение	Наименование	Эскиз	Стр.
ОСТ 1 00547-72	Технические условия	-	64

Лит.нам.	№ 430.
----------	--------

Ннн. №: Аудиторія	724
Ннн. №: відповідника	