

УДК 621.882.1:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ВИНТЫ

Конструкция и размеры

ОСТ 1 11197-73

ОСТ 1 11198-73

На 5 страницах

Взамен 1654C52
3623A

Проверен в 1986 г.
Подлежит проверке в 1996 г.
Проверен в 1981 г.
Подлежит проверке в 1986 г.

ОКП 75 9339

Распоряжением Министерства от 31 октября 1973 г.

№ 087-16

Срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на винты, предназначенные для постановки в гайки-пистоны с потайной головкой.


№ изн.	1	2	4	6
№ изн.	5912	6141	8576	9697

Изв. № публиката	1
Изв. № подлинника	1638

Изв. № публиката	
Изв. № подлинника	

2. Конструкция и размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

$R_z 40$ ✓ (✓)



Размеры в мм

Номер Гиперизмерий	Применимость		d	d_1	D	H
	винтов из алюминиево- го сплава	винтов из стали		Пред. откл.		
	по $h12$			$\pm 0,2$	$+ 0,1$	
1			M4			
2						
3				4	6,5	1,0
4						
5						
6						
7						
8			M3	3	4,8	0,8
9						
10						

Продолжение

Размеры в мм

Типоразмеры	L	t	Шлицы по ГОСТ 10753-80		Масса 1000 шт. винтов, кг	
			Прод. откл.	Ном.р	h Прод. откл. $\pm 0,1$	из алюми- ниевого сплава
			$\pm 0,25$			из стали
1	10	2	Прод. откл. $\pm 0,25$	2	0,8	0,380
2	12	4				0,450
3	14	6				0,520
4	16	8				0,590
5	18	10				0,660
6	10	2		1	0,7	- 0,532
7	12	4				- 0,726
8	14	6				- 0,819
9	16	8				- 1,112
10	18	10				- 1,306

3. Материал: алюминиевый сплав Д16П (заменитель - алюминиевый сплав Д1П);
сталь 25 (заменитель - сталь 45).

4. Термическая обработка винтов из алюминиевого сплава: закалить и состарить.

5. Поле допуска резьбы винтов из алюминиевого сплава - 6 h , из стали - 6e.

6. Сбег резьбы - по ОСТ 1 00010-81.

7. Покрытие: Ан.Окс.нхр - для винтов из алюминиевого сплава;

Кд С.хр, Ц6.хр - для винтов из стали.

8. Коды ОКП винтов должны соответствовать указанным в обязательном приложении.

9. Технические условия - по ОСТ 1 00646-73.

При мер наименования и обозначения винта типоразмера 2 из алюминиевого сплава, анодированного:

Винт 2-Ан.Окс-ОСТ 1 11197-73

То же, из стали, кадмированного:

Винт 2-Кд-ОСТ 1 11198-73

То же, из стали, цинкованного:

Винт 2-Ц-ОСТ 1 11198-73

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

КОДЫ ОКП ВИНТОВ

Типо- размеры	ОСТ 1 11197-73		ОСТ 1 11198-73			
	Обозначение покрытия в обозначении винта					
	Ан.Окс		Кд		Ц	
	Код ОКП	КЧ	Код ОКП	КЧ	Код ОКП	КЧ
1	75 9339 5001	05	75 9339 6001	01	75 9339 6051	02
2	75 9339 5002	04	75 9339 6002	00	75 9339 6052	01
3	75 9339 5003	03	75 9339 6003	10	75 9339 6053	00
4	75 9339 5004	02	75 9339 6004	09	75 9339 6054	10
5	75 9339 5005	01	75 9339 6005	08	75 9339 6055	09
6			75 9339 6006	07	75 9339 6056	08
7			75 9339 6007	06	75 9339 6057	07
8			75 9339 6008	05	75 9339 6058	06
9			75 9339 6009	04	75 9339 6059	05
10			75 9339 6010	00	75 9339 6060	01

№ изм.	Нов.	5	6				
№ изм.	8576	9568	9697				
Изм. № дубликата							
Изм. № подлинника							
	1638						

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1, 2	-	-	-	5812			01.07.75
2	1, 2, 3	-	4	-	6141	Михаэлс -		01.01.76
3	2	3	-	-	7278	/		01.01.79
4	1, 2, 3	-	4, 5	4	8576	Михаэлс -	15.02.82	01.01.83
5	2, 4	3	-	-	9568	Михаэлс	02.04.84	01.01.85
6	1, 3, 4	-	-	-	9697	Михаэлс	01.12.86	01.07.87