

КТ-17.0-2.7—75	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ	РАЗРАБОТАНА ТРЕСТОМ «ОРГДОРСТРОЙ» МИНДОРСТРОЯ УССР
КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ СПОСОБОМ ПОЛУПРОПИТКИ	РЕКОМЕНДОВАНА НИИСП ГОССТРОЯ УССР ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В ДОРОЖНО- СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ КТП-17.0-2		ВЗАМЕН КТ-0

## I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при устройстве щебеночного основания способом полуопропитки (толщина слоя щебня 8 см, пропитанного органическим вяжущим на глубину 4 см).  
 1.2. Показатели производительности труда

№	Наименование показателей	Величина показателя	
		по карте	по Енр
1	Выработка на 1 чел -день, м <sup>2</sup> основания	216	164
2	Затраты труда на устройство 100 м <sup>2</sup> основания, чел -час.	3,71	4,87

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет устройства щебеночного основания способом полуопропитки по укрупненной технологии (применяются две фракции щебня), применения распределителей щебня, увеличивающих производительность труда по сравнению с ручной россыпью в 8—10 раз, рационального размещения исполнителей. Производительность труда возросла на 31%.

## II. ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА И УСЛОВИЯ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Работы по пропитке производят в сухую погоду при температуре воздуха не ниже +10° С.

2.2. К началу укладки щебня должны быть созданы надежные боковые упоры: установлены брусья или отсыпаны и уплотнены обочины, а основание очищено механической щеткой за 1—2 прохода по одному следу.

2.3. Щебень следует уплотнять без поливки водой. При температуре воздуха выше +20° С допускается поливка щебня водой. В этом случае розлив вяжущего материала разрешается производить после просыхания щебня.

2.4. Для пропитки применяют битумы БНД-130/200, БНД-90/130, сланцевые битумы БС-0, БС-1, БС-2, каменноугольные дегти Д-6, Д-7, быстрораспадающиеся и среднераспадающиеся эмульсии.

2.5. На участках дороги, имеющих уклон, чтобы уменьшить растекание вяжущего по покрытию, розлив вяжущего производят при движении автогудронатора на подъем.

2.6. При розливе вяжущих полосами необходимо соблюдать перекрытие смежной полосы на 10—15 см.

2.7. Минимальная температура вяжущих перед розливом должна быть, град С:

Жидкие битумы и дегти . . . . .	110—120
Вязкие битумы . . . . .	130—160

Эмульсии не подогревают.

2.8. Работы следует выполнять, соблюдая правила производства работ (СНиП III-Д.5—73; ВСН 93—73), а также правила техники безопасности (СНиП III-A.11—70).

## III. ИСПОЛНИТЕЛИ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Состав исполнителей:

Машинист самоходного распределителя щебня Д-337А	5 разр. (M-1) — 1
Машинист легкого катка	5 » (M-2) — 1
Машинист тяжелого катка	5 » (M-3, M-4, M-5) — 3

Машинист автогудронатора Д-251А	5	»	(М-6) — 1
Помощник машиниста автогудронатора Д-251А	4	»	(М-7) — 1
Асфальтобетонщик	4	»	(А-1) — 1
»	3	»	(А-2) — 1
»	2	»	(А-3, А-4, А-5) — 3

Водитель автобитумовоза Д-351 (Д-546) работает по отдельному наряду — путевому листу.

### 3.2. Машины, инструменты, приспособления, инвентарь

№ п/п	Наименование	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
1	Автогудронатор Д-251А	СТУ 62-135-63 03	1
2	Автобитумовоз Д-351 (Д-546)	—	1
3	Каток дорожный самоходный массой 10—12 т	ГОСТ 5576—74	3
4	То же, массой 7—8 т	ГОСТ 5576—74	1
5	Распределитель щебня Д-337А	СТУ 76-1474-63	1
6	Распределитель каменной мелочи навесной Д-336	СТУ 76-1472-63	2
7	Трамбовка прямоугольная формовочная	ГОСТ 11777—74	2
8	Кирка	ГОСТ 1757—42*	2
9	Скребок	—	1
10	Лопата стальная строительная	ГОСТ 3620—63	5
11	Линейка измерительная стальная	ГОСТ 427—75	2
12	Шаблон с уровнем	—	2
13	Лейка	—	2
14	Ведро	—	1
15	Черпак	—	1
16	Брусья упорные металлические или деревянные с комплектом костылей	—	100 м
17	Рейка металлическая	—	1
18	Проволочная щетка (метла)	—	1

3.3. Расход материалов на устройство 1000 м<sup>2</sup> щебеночного основания способом полупропитки:

Щебень 20(25) — 40 мм по СНиП IV-45 . . . . .	100,8 м <sup>3</sup>
Щебень 3(5) — 10(5—15) мм . . . . .	9,2 м <sup>3</sup>
Битум . . . . .	4,12 т
Эмульсия битумная . . . . .	6,4

3.4. Укрупненная технология и нормы расхода материалов при устройстве покрытий и оснований толщиной 4—6 см из щебня, обработанного способом полупропитки

Последовательность работ	Расход материалов и количество проходов катков
Первая россыпь щебня 20(25)—40 мм на 100 м <sup>2</sup> , м <sup>3</sup>	5,0—7,5
Уплотнение катками, проходов по одному следу	5—7
Розлив вяжущего, л/м <sup>2</sup>	4,0—6,0
Вторая россыпь щебня 3(5)—10(5—15) мм на 100 м <sup>2</sup> , м <sup>3</sup>	0,9—1,1
Уплотнение катками, проходов по одному следу	6—6


Примечание Меньшие нормы даны для слоя 4 см, большие — для слоя 6 см

## ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. При устройстве щебеночного основания, обработанного битумом способом полупропитки, выполняются следующие операции: очистка поверхности основания от мусора и грязи; первая россыпь щебня 20(25)—40 мм; розлив битума по щебеночному основанию; вторая россыпь щебня 3(5) — 10(5—15) мм; уплотнение катками щебеночного основания.

4.2. Работы рекомендуется выполнять механизированным отрядом.

## 4.3 Организация рабочего места










А 1—А 5 М 1—М 7 — места нахождения рабочих, I — завоз и распределение щебня первой фракции самоходным распределителем, II — уплотнение щебня первой фракции, III — розлив битума, распределение щебня второй фракции и его уплотнение, 1 — авто самосвал, 2 — самоходный распределитель щебня Д 337А, 3 — легкий каток, 4 — тяжелый каток, 5 — автогудронатор Д 251, 6 — автосамосвал с навесным распределителем

## 4.4 График трудового процесса

№	Наименование операций	Время, мин				Продолжительность, мин	Затраты труда, чел·мин
		5	10	15	20		
1	Прием щебня 20(25)—40 ми и его распределение		M-1			18	29
2	Подготовка слоя к укатке		A-3			18	19
3	Выявление дефектных мест и их исправление		A-4		A-2	11	16
4	Уплотнение щебеночного основания		A-2		A-5	19	54
5	Розлив органических вяжущих		M-2	M-3	M-4	7	14
6	Исправление дефектных мест после розлива		M-6, M-7			18	22
7	Распределение щебня 3(5)—10(5—15) и навесными распределителями			A-1		12	22
8	Окончательное уплотнение верхнего слоя россыпи			A-4		18	18
9	Технологический перерыв		A-3	A-4, A-5			3
Итого на 100 м <sup>2</sup> основания							197
ПЗР и отдых							25,6
Всего							222,6

## V. ПРИЕМЫ ТРУДА

	Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда	Характеристика приемов труда	
1	Прием щебня 20(25)—40 мм и его распределение, 18 мин; М-1, А-3; лопата стальная строительная	A-3 подает сигнал на подход автосамосвала, доставляющего щебень, находясь у приемного бункера распределителя, помогает выгрузке щебня, наблюдает за тем, чтобы в бункер не попадали посторонние предметы, могущие вызвать поломку рабочих органов распределителя щебня, подает сигнал на отход автосамосвала, ведет учет поступающего щебня. М-1 по подготовленному основанию распределителем рассыпает щебень, следит за тем, чтобы в бункере всегда был щебень	
2	Подготовка слоя к укатке, 18 мин; А-2, А-4, лопата стальная строительная, грабли металлические	А-2 и А-4 лопатами выравнивают кромки уложенного слоя и граблями разравнивают щебень на продольном стыке полос, подсыпают грунт на кромках	
3	Выявление дефектных мест и их исправление, 11 мин; А-2, А-5, шаблон с уровнем, рейка металлическая, лопата стальная строительная, грабли металлические	После подкатки щебня легким катком (2—3 прохода по одному следу) А-2 проверяет шаблоном поперечный уклон и ровность покрытия рейкой, с помощью А-5 исправляет дефектные места	
4	Уплотнение щебеночного основания, 18 мин. М-2, М-3, М-4	После исправления дефектных мест М-2, М-3 и М-4 уложенный слой щебня уплотняют в два приема легким катком за 2—5 проходов катка по одному следу при скорости движения 1,5—2 км/ч и тяжелым катком за 4—5 проходов катка по одному следу при скорости движения на первых двух проходах — 1,5—2 км/ч, на последующих проходах максимальная скорость — 3,5—5 км/ч Укатку ведут от краев к середине с перекрытием следа на 1/3 ширины вальца	

№	Назначение операции и продолжительность исполнителя и определя труда	Характеристика приемов труда	
5	Розлив органических вяжущих 7 мин И 6, М 7	M 6 ведет автогрунатор по потоке розлива с рабочей скоростью а M 7 следует за тем чтобы органические вяжущие были разлиты равномерно и заданная ширина основания была полностью покрыта вяжущим. Струи вяжущего вытекающие из сопел должны быть лентообразными и не должны накладываться одна на другую	
6	Исправление дефектных мест после розлива вяжущих, 18 мин А 1, А 4 лопата стальная строительная лейка	После каждого розлива битума А 1 и А 4 проходят участок и исправляют дефектные места обрабатывают вяжущим сухие места из леек срезают лопатой сгустки битума равномерно распределяют скребками по стволу щебня скопления битума в пониженных местах	
7	Распределение щебня 3(5)—10(5— 15) ми навесными распределите- лями 12 мин, А 3, А 4, А 5, метта	Водитель автосамоавала ведет машину с насыщенным распределителем щебня а А 3 регулирует величину щели распределителя и следит за равномерным распределением щебня А 4 и А 5 жесткими меглами поправляют отдельные места	
8	Окончательное уплотнение верхне- го слоя россыпи, 18 мин М 5	И 5 сразу после рассыпки щебня уплотняет щебеночное основание тяжелым катком при скорости движения 2—25 км/ч Уплотнение россыпи начинают от краев к середине с перекрытием следа на 20—30 см вальца Во время уплотнения необходимо следить за тем чтобы щебень не дробился а заклинивать пустоты нижнего слоя После окончательного уплотнения верхнего слоя россыпи поверхность основания должна быть ровной	