



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НОРМАТИВНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ „ОРГ ТРАНССТРОЙ“
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА



УДК 624.21.095.5:699.82

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОСЕТЧАТОЙ ТКАНИ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на основе обобщения опыта строительства 10 мостов и путепроводов и предназначена для использования при составлении проектов производства работ и организации труда на устройство двухслойной битумной гидроизоляции проезжей части пролетных строений небольших мостов и путепроводов, расположенных вдали от баз мостостроительных организаций.

Технологической картой предусмотрено устройство гидроизоляции на путепроводе, построенном по схеме $15+2\times24+15$ м с шириной проезжей части 8 м (габарит Г8).

Балки пролетных строений приняты унифицированные.

В технологическую карту включено устройство бетонного подготовительного слоя (сточный треугольник), двухслойной битумной гидроизоляции, деформационных швов и защитного слоя.

Привязка карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ с соответствующей корректировкой затрат труда и материальных ресурсов.

II. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

До начала работ по устройству гидроизоляции должны быть омоноличены продольные швы балок пролетных строений и устроены тротуары.

Гидроизоляционные работы следует производить в сухую погоду при температуре воздуха не ниже $+5^{\circ}\text{C}$.

Перед укладкой бетона сточного треугольника поверхность плит балок тщательно очищают от пыли и грязи и промывают водой.

На проезжую часть бетон подают в автосамосвалах, выгружают в двух-трех местах, для сокращения перекидок, укладываются совковыми лопатами, разравнивают и уплотняют виброрейкой.

В поперечном направлении, от середины пролета к краям, бетон укладывают с уклоном 0,020. Уклон задают с помощью маяков из бетонной смеси, выставленных по нивелиру. Толщина бетона сточного треугольника от 10 до 90 мм.

Деформационные швы перекрывают металлическими листами-компенсаторами, которые укладывают на бетон сточного треугольника и крепят к деревянным пробкам диаметром 2 см и длиной 6 см, заделанным в плиты балок (рис. 1).

Очищенную и сухую поверхность подготовительного слоя покрывают битумным лаком с помощью волосяных кистей. Лак наносят сплошным слоем толщиной 0,2—0,3 мм. Загрунтованной поверхности дают просохнуть и после этого приступают к устройству гидроизоляции (рис. 2).

От битумоварочного котла мастику доставляют в металлических термосах с герметической крышкой на специальных тележках. Изоляцию устраивают от тротуаров к середине пролета, все время отступая от покрытой поверхности.

Температура наносимой мастики должна быть 150—160°, толщина слоя 3—4 мм.

Мастику из термоса разливают специальными черпаками. Равномерная толщина слоя достигается быстрым разравниванием мастики гребками (рис. 3).

Стеклоткань расстилают по слою мастики вдоль путепровода внахлестку с перекрытием стыка на 10 см. Стыки каждого следующего слоя по длине и ширине материала должны быть сдвинуты не менее чем на 30 см относительно стыков ранее уложенного слоя.

Расстилание стеклоткани производится путем постепенного накатывания рулона на изолируемую поверхность, полотнище материала все время должно находиться внатянутом состоянии. Уложенную стеклоткань тщательно разравнивают и уплотняют шпателем и ручным катком. Укладываемая изоляция сопрягается с ранее уложенной изоляцией водоотводных лотков.

В конце каждого пролета оба слоя стеклосетчатой ткани заводят поочередно внутрь компенсатора. В желоб компенсатора укладывают пеньковый канат диаметром 24 мм, пропитанный горячим битумом, и заливают сверху битумной мастикой.

После нанесения третьего отделочного слоя мастики изоляцию уплотняют 5- или 10-тонным дорожным катком. Для

устранения буксования катка поверхность изоляции посыпают сухим нагретым до 50—60°C песком. Песок наносят тонким равномерным слоем толщиной около 2 мм. Избыток песка, не вдавленного в слой битумной мастики, сметают с проезжей части.

Готовая поверхность гидроизоляции должна быть ровной, не иметь вмятин, воздушных или водяных мешков, трещин




Рис. 1. Перекрытие деформационных швов:
 1—битумная мастика; 2—пеньковый канат диаметром 2,4 см;
 3—изоляция; 4—компенсатор; 5—защитный слой; 6—стальная
 сетка; 7—подготовительный слой; 8—балки пролетных строений;
 9—деревянные пробки диаметром 2 см, длиной 6 см, через 50 см;
 10—стальные каркасы; 11—покрытие; 12—тротуарный блок

и отслоений. Не должно иметь место оползание слоев изоляции. Защитный слой устраивают из цементно-песчаного раствора, армированного стальной сеткой из проволоки диаметром 2—4 мм с ячейками от 50×50 мм до 100×100 мм. Толщина защитного слоя 4 см.

Стальную сетку необходимо укладывать на цементные подкладки. Полотнища сетки соединяют между собой внахлестку перекрытием шва на 10 см и скрепляют вязальной проволокой.

Цементно-песчаный раствор защитного слоя укладывают сразу на полную его толщину и уплотняют виброрейкой. Поверхность защитного слоя не разрешается жалезнить или затирать до глянца.




Рис. 2 Конструкция гидроизоляции:

1—подготовительный слой; 2—битумный лак 0,2—0,3 мм; 3—битумная мастика 3—4 мм; 4—стеклосетчатая ткань; 5—защитный слой 4 см, армированный стальной сеткой из прутков диаметром 2—4 мм

Она не должна иметь впадин и бугров, ее уклоны должны соответствовать уклонам поверхности подготовительного слоя.

Участки покрытия около деформационного льва укрепляются стальными сетками.

Укладка асфальтового покрытия производится специализированными организациями и технологической картой не предусмотрена.

При устройстве гидроизоляции проезжей части автодорожных мостов и путепроводов необходимо руководствоваться следующими техническими документами:

инструкцией по гидроизоляции проезжей части и устоев железнодорожных мостов и водопропускных труб (ВСН 32-60);

техническими указаниями по устройству термопластичной битумной гидроизоляции с применением стеклосетчатой ткани на проезжей части пролетных строений автодорожных мостов (ВСН 107-64);

СНиП III-В.9-62. Гидроизоляция и пароизоляция. Правила производства и приемки работ;

СНиП III-Д.2-62. Мосты и трубы. Правила организации и производства работ. Приемка в эксплуатацию;

типовым проектом инв. № 384/11, Гипротрансмост, 1964;

СНиП III-А.11-70. Техника безопасности в строительстве. (§§ 1.2; 18.6—18.11; 18.16—18.18);

правилами техники безопасности и производственной санитарии при сооружении мостов и труб. Минтрансстрой, 1969.




Рис. 3. Инструменты и приспособления:
а—гермос; 1—бачок; 2—крышка; 3—проушина; б—шпатель; в—черпак; г—гребок

Особое внимание следует уделять соблюдению правил техники безопасности при приготовлении и транспортировке битумной мастики.

Котел для варки и разогрева битумной мастики должен быть удален от складов не менее чем на 50 м и хорошо за-

креплен, должен иметь плотно закрывающуюся несгораемую крышку и несгораемый навес, устраиваемый над котлом. Около котла должен находиться комплект противопожарных средств—пенные огнетушители, лопаты, сухой песок.

Заполнение котла допускается не более чем на $\frac{3}{4}$ его емкости. Очистку котла следует производить не реже одного раза в 3 дня.

Для курения должна быть отведена специальная площадка, отстоящая от места производства работ и от складов со сгораемыми материалами не менее чем на 25 м.

Работающие с битумом должны быть проинструктированы до начала производства работ.

Смешивание битума с бензином производится на расстоянии не менее 50 м от места разогрева битума. При смешивании разогретый битум влиивается в бензин (а не бензин в битум) и перемешивается. Температура битума не должна быть выше 70°C.

Производить перемешивание бензина с битумом разрешается только деревянными мешалками.

Нельзя допускать нагрева битумной массы в кotle свыше 190°C. Влажные материалы (битумы, наполнитель) загружать в котел не разрешается.

Готовую битумную мастику к месту работ подвозят в термосе с герметически закрывающейся крышкой. Заполняется гермос на $\frac{3}{4}$ своего объема.

Рабочие, занятые на работах с горячим битумом, должны быть снабжены защитными очками, брезентовыми рукавицами и спецобувью.

У каждой битумоварочной установки должна быть аптечка с запасом необходимых медикаментов и перевязочных средств, должен быть выделен ответственный за аптечку, умеющий оказать первую помощь пострадавшему от ожога.

III. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Работы по устройству гидроизоляции выполняются в две смены двумя комплексными бригадами, работающими по одному аккордно-премиальному наряду. Состав каждой бригады (в скобках указана вторая профессия):

гидроизолировщик 4 разр.—2 (бетонщик 4 разр.) (И₁, И₂);
гидроизолировщик 3 разр.—2 (бетонщик 3 разр.) (И₃, И₄);
гидроизолировщик 2 разр.—4 (бетонщик 2 разр.) (И₅, И₆, И₇, И₈).

Кроме основной бригады, на работы по устройству гидроизоляции привлекаются:

для укладки изоляции—машинист дорожного катка 5 разр.—1 (М);

для транспортных работ—шофер автомобиля-самосвала—2; шофер бортового автомобиля—2.

Работы между членами бригады распределяются следующим образом.

Очищают поверхность перед устройством подготовительного слоя и приготовляют битумную мастику рабочие 3 разр.—1 и 2 разр.—1, а затем они укладывают защитный слой вместе со всей бригадой.

На устройстве подготовительного слоя заняты 6 чел.: 4 разр.—2, 3 разр.—1, 2 разр.—3.

Из них: 2 разр.—2 принимают бетон и распределяют по поверхности; 4 разр.—1 и 2 разр.—1 устраивают маяки и разравнивают бетон по маякам; 4 разр.—1 и 3 разр.—1 уплотняют бетон виброрейкой.

Все 6 чел. выполняют транспортировку и установку битумо-варочного котла, а также разгрузочные и транспортные работы, производимые в период выстойки бетона подготовительного слоя.

Устройство гидроизоляции и деформационных швов производят то же звено в составе 6 чел.: 4 разр.—2, 3 разр.—1 и 2 разр.—3.

Из них:

3 разр.—1 и 2 разр.—1 укладывают и закрепляют компенсаторы деформационных швов, подносят битумную мастику и битумный лак к месту работ;

3 разр.—1 и 2 разр.—1 огрунтывают поверхность битумным лаком, наносят битумную мастику, заливают мастикой деформационные швы;

4 разр.—1 и 2 разр.—1 укладывают стеклоткань по битумной мастике, заводят канат в деформационный шов и посыпают изоляцию песком.

Уплотнение гидроизоляционного слоя производится последовательно, по мере его готовности. Дорожный каток необходим на все времена работ по устройству гидроизоляции.

На устройстве защитного слоя занята вся бригада в составе 8 чел.: 4 разр.—2, 3 разр.—2 и 2 разр.—4.

Из них:

2 разр.—2 промывают сетку в баке с бензином, очищают поверхность изоляционного слоя.

3 разр.—1 и 2 разр.—1 укладывают сетку с увязкой стыков, устанавливают арматурные каркасы в местах деформационных швов;

4 разр.—1 и 2 разр.—1 принимают и разравнивают цементно-песчаный раствор;

4 разр.—1 и 3 разр.—1 уплотняют защитный слой виброрейкой.

IV. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№ п/п	Наименование работ	Едини- ца из- мере- ния	Объем работ	Трудоемкость рабо- чих чел-ч	Трудоемкость маши- нистов, маш-ч	Состав бригады (звена)	С М Е Н ы									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка и подготовка по поверхности плит	100 м ²	6,34	28	-	Гидроизолировщики: 3 разр.-1(И ₃) 2 " -1(И ₅)	И3,5	N1	N2	N3 И3,5	N4					
2	Приготовление битумной мастики	1 т	8,8	88	-					И3,5					И3,5	
3	Устройство подготовительного слоя и уход за ним (поливка водой)	100 м ²	6,34	96	-	Гидроизолировщики: 4 разр.-2(И ₁ ,И ₂) 3 " -1(И ₄) 2 " -3(И ₆ ,И ₇ ,И ₉)	И1,2,4,5,7,8	N1	N2	N3	N4					
4	Транспортировка и установка битумоварочного котла	чел-ч	-	20	-					И1,2,4,6,7,8						
5	Разгрузочные и транспортные работы	1 т	29,9	32	-				И3,5	И1,2,4,6,7,8						
6	Устройство битумной гидроизоляции с устройством деформационных швов	100 м ²	6,68	216	36	То же и машинист дорожного катка 5 разр.-1				И1,2,4,6,7,8	N1	N2	N3	И1,2,4,6,7,8	N4	
7	Устройство защитного слоя с установкой каркасов и уход за ним	То же	6,34	160		Гидроизолировщики: 4 разр.-2(И ₁ ,И ₂) 3 " -2(И ₃ ,И ₄) 2 " -4(И ₅ ,И ₆ ,И ₇ ,И ₈)						И1-8	N1	N2	N3	И1-8
Итого			640	36												

Условные обозначения: _____ работа комплексной бригады
 - - - - работа машиниста дорожного катка
 № I, № 2 номера пролетов

с

V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА

№ пп	Шифр норм	Наименование работ	Состав бригады (звена)	Единица измерения	Выполненный объем работ	На единицу измерения		На весь объем работ	
						норма времени, чел-ч	расценка, руб.-коп.	нормативное время, чел-ч (маш-ч)	сумма заработной платы, руб.-коп.
1	§ 4—1—23, № 1 (примени- тельно)	Устройство подгото- вительного слоя	Бетонщики: 4 разр.—1 2 » —1	100 м ²	6,34	23	12—90	145,82	81—79
2	§ 4—1—42, № 7	Поливка бетонной поверх- ности подготовительного слоя водой из брандспойта за 2 раза $0,15 \times 2 = 0,3$	Бетонщик 2 разр.—1	то же	6,34	0,3	0—14,8	1,9	0—93,8
3	Повре- менно	Транспортировка и установ- ка битумоварочного котла	Гидроизоли- ровщики: 4 разр.—2 2 » —3	чел-ч	—	20	0—54,6	20	10—92
4	§ 11—46, № 2в	Приготовление битумной мастики	Гидроизоли- ровщики: 3 разр.—1 2 » —1	1 т	8,8	10,5	5—50	92,4	48—40
5	§ 11—65, табл. 1е, примечা- ние, $K=0,9$	Очистка поверхности перед изоляцией и перед устройством защитного слоя $634 \times 2 =$ $= 1268 \text{ м}^2$	Гидроизоли- ровщик 3 разр.—1	100 м ²	12,68	0,693	0—38,4	8,79	4—87
6	§ 11—29, № 1а	Огрунтовка поверхности би- тумным лаком	Гидроизоли- ровщики: 4 разр.—1 2 » —1	то же	6,68	4,9	2—74	32,73	18—30

7	§ 11—32, (примени- тельно)	Устройство битумной гидро-изоляции (двухслойная) № 1—а+0,9 № 1—а $11+9,9=20,9$	Гидроизоли-ровщики: 4 разр.—1 3 » —1 2 » —1	100 м ²	6,68	20,9	11—59	139,61	77—42
8	§ 11—33, $K=1,25$ (примени- тельно)	Устройство деформационных швов $1,2 \times 1,25 = 1,5$ $0—67 \times 1,25 = 0—83,8$	Гидроизоли-ровщики: 4 разр.—1 2 » —1	1 пог. м шва	42	1,5	0—83,8	63	35—20
9	Местная норма	Посыпка поверхности изоляции песком и укатка катком	Гидроизоли-ровщики: 4 разр —1 3 » —1 2 » —1 Машинист дорожного катка 5 разр.—1	100 м ²	6,34	0,93 0,31 (0,31)	0—51,9 0—21,8	5,90 1,97	3—29 1—38
10	§ 4—1—34, № 26	Вязка и установка каркасов из отдельных стержней	Арматурщики: 4 разр.—1 2 » —1	1 т арма- туры	0,144	26	14—53	3,74	2—09
11	§ 11—34	Устройство защитного слоя	Гидроизоли-ровщики: 3 разр.—1 2 » —1	100 м ²	6,34	30	15—70	190,2	99—54
12	§ 4—1—42, № 7	Поливка поверхности защитного слоя водой из брандспойта за 2 раза $0,15 \times 2 = 0,3$	Бетонщик 2 разр.—1	то же	6,34	0,3	0—14,8	1,9	0—93,8
13	§ 1—14, № а, № б	Подноска материалов на 50 м	Подсобные рабочие 1 разр.—2	т	11,74	2,17	0—95	25,48	11—15

Продолжение

№ пп	Шифр норм	Наименование работы	Состав бригады (звена)	Единица измерения	Выполненный объем работ	На единицу измерения		На весь объем работ	
						норма времени, чел-ч	расценка, руб.—коп.	норматив- ное время, чел-ч (маш-ч)	сумма заработной платы, руб.—коп.
14	§ 1—14, № 8а+5× ×8б	Подноска дров	Подсобные рабочие 2 разр.—2	м ³	4,7	1,7	0—84	7,99	3—95
15	§ 1—11	Выгрузка материалов	Подсобные рабочие 1 разр.—2	т	16,16	0,275	0—12	4,44	1—94
Всего . . .								743,90	400—74
Всего (чел-дн)								1,97	1—38
								93	
								0,24	

VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Общий объем работ по изоляции, м ²	668
Бетон сточного треугольника, м ³	34,2
Цементно-песчаный раствор защитного слоя, м ³	25,4

Показатели	Единица измерения	По калькуляции А	По графику Б	На сколько процентов показатель по графику больше (+) или меньше (-), чем по калькуляции $\left(\frac{B-A}{A} \times 100\% \right)$
Затраты труда	чел-дн	93	80	-14
Трудоемкость на 1 м ² изолируемой поверхности .	*	0,139	0,12	-14
Среднедневная заработка плата	руб.	4—31	5—01	+16,2
Средний разряд рабочих .	разр.	2,74	2,75	+0,36
Выработка на одного рабочего в смену	м ² изолируемой поверхности		8,35	

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

A. Основные материалы, полуфабрикаты, детали, изделия и конструкции

Наименование	Марка, ГОСТ или СНиП	Единица измерения	Количество на путепровод
Смесь бетонная	4795—59	м ³	34,2
Лак битумный	5631—51	кг	374
Маска битумная	2889—67	т	8,67
Ткань стеклосетчатая	8481—61	м ²	1600
Компенсаторы деформационных швов, оцинкованные	по проекту	т	0,206
Канат цепьковый	—	пог. м	42
Раствор цементно-песчаный .. .	СНиП I-В.11-62	м ³	25,4
Сетка стальная	5336—67	м ²	678
Арматура диаметром 6 мм . . .	6727—53	т	0,042
Арматура диаметром 8 мм . . .	2590—57	»	0,1
Проволока вязальная диаметром 2 мм	3282—46	»	0,002
Дрова	3243—46	м ³	4,7
Песок	8736—67	»	1,34
Подкладки бетонные	—	шт.	2853

Б. Машины, оборудование, инструмент и инвентарь

Автосамосвалы ЗИЛ-55	2
Автомашины ЗИЛ-150	2
Каток дорожный 5-10Т	1
Виброрейка	1
Молотки	4
Мастерки	4
Термосы	2
Шпатели	2
Кисти	2
Гребки	2
Лопаты совковые	4
Лопаты штыковые	2
Метлы	2
Метры стальные	2
Нивелир	1
Битумоварочный котел	1

*Технологическая карта разработана Днепропетровской НИС
(исполнители В. А. Осипова, Т. С. Усикова) под руководством
отдела внедрения передового опыта и технического нормиро-
вания в строительстве инженерных сооружений института
«Оргтрансстрой»*

Редактор Д. Я. Нагевич

М о с к в а 1 9 7 1

Техн. редактор Д. В. Панюшева

Л 109833. Подп. к печати 22 октября 1971 г. Объем 0,75 печ. л. + 1 вкл.
0,74 авт. л., 0,81 уч.-изд. л. Зак. 583. Тир. 1300. Бесплатно.

Типография института «Оргтрансстрой» Министерства транспортного
строительства, г. Вельск Арханг. обл.