

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
(СОЮЗДОРНИИ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗМЕТКЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И
НАНЕСЕНИЮ РЕФЛЕКТИРУЮЩИХ ПЛЕНОК
НА ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ОГРАЖДЕНИЯ

Москва 1975

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
(СОЮЗДОРНИИ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗМЕТКЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И
НАНЕСЕНИЮ РЕФЛЕКТИРУЮЩИХ ПЛЕНОК
НА ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ОГРАЖДЕНИЯ

*Одобрены Техническим управлением
Минтрансстроя*

Москва 1975

УДК 625.746 (083.75)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕТКЕ ДО-
РОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И НАНЕСЕНИЮ РЕФЛЕКТИРУЮ-
ЩИХ ПЛЕНОК НА ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ОГРАЖДЕ-
НИЯ. Союздорнии, М., 1975.

Изложены требования к эмалиям для разметки до-
рожных покрытий, способы приготовления и нанесе ния
дорожных эмалей на разметочные линии проезжей час-
ти, а также наклеивания рефлектирующих пленок на до-
рожные знаки, сигнальные столбики и другие элементы
вертикальной разметки.

Настоящие "Методические рекомендации" разработа-
ны в дополнение и изменение ВСН 172-70.

Табл. 2, рис. 1.

© Союздорнии, 1975г.

УДК 625.746 (083.75)

Предисловие

За время, прошедшее после выхода в свет "Технических указаний по разметке дорожных покрытий и нанесению рефлектирующих пленок на дорожные знаки и ограждения" ВСН 172-70, расширился опыт разметки дорожных покрытий с применением эмалей, освоено промышленное изготовление эмали ЭП-51-55, рефлектирующих пленок, введены ГОСТ 13508-74 "Разметка дорожная", а также новые ГОСТы и технические условия на методы испытаний лакокрасочных материалов и покрытий.

Эти обстоятельства обусловили необходимость разработки настоящих "Методических рекомендаций по разметке дорожных покрытий и нанесению рефлектирующих пленок на дорожные знаки и ограждения" в дополнение к изменению ВСН 172-70.

В настоящих "Методических рекомендациях" изложены способы разметки дорожных покрытий с применением дорожной эмали ЭП-51-55 и методы наклеивания рефлектирующих пленок на дорожные знаки и ограждения.

В "Методических рекомендациях" учтены замечания Главдорстроя, Главного производственно-технического управления Минавтодора РСФСР, Главного технического управления Минтрансстроя и ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог.

"Методические рекомендации" предназначены для организаций, занимающихся строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог.

"Методические рекомендации" составил канд.техн.наук М.Я.Телегин при участии инж. В.А.Зениной.

Предложения и замечания просьба направлять по адресу 143900, Московская область, Балашиха-6, Союздорнии.

Общие положения

1. Разметку автомобильных дорог (нанесение на проезжую часть линий, фигур и надписей) выполняют для улучшения организации и повышения безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Таблица 1

Наименование эмалей и растворителей	Нормативный документ	Вязкость (рабочая) по ВЗ-4 при 20°C, сек, при окраске		Цвет
		краской	кистью распылителем	
Для разметки асфальто- и цементобетонных покрытий				
Алкидно-эпоксидная ЭП-51-55	ТУ 6-10-1085-72 ГОСТ 18188-72	25-28	40-45	Белый
Растворители: № 646 или № 848				
Для окраски сигнальных столбиков и ограждений				
Перхлорвиниловая ПХВ-1	ТУ МХП 2701-51 ГОСТ 7313-55	25-28	40-45	Белый
ХСЭ-1		25-28	40-45	Белый
ХСЭ-25	ТУ МХП 2289-50 СТУ 3021038-63	25-28	40-45	Черный
Краски перхлорвиниловые фасадные разных цветов ХФК				
Разжижитель Р-4	ГОСТ 7827-55			

2. Местоположение, формы и размеры линий, фигур и надписей на проезжей части строящихся и эксплуатируемых

мых дорог устанавливают по ГОСТ 13508-74 "Разметка дорожная".

3. Все знаки и дополнительные средства информации должны быть освещены или покрыты светоотражающими материалами, обеспечивающими распознавание знаков в темное время суток на расстоянии не менее 100м. Все устройства, обеспечивающие видимость знаков и дополнительных средств информации ночью, не должны изменять цвета и ухудшать видимости в светлое время суток.

Расцветка дорожных знаков в дневное и в ночное время должна соответствовать ГОСТ 10807-71.

Таблица 2

Наименование свойств	Нормы
Цвет пленки	Белый оттенок не нормируется
Вязкость по вискозиметру В3-4 при температуре 20°C, сек, не менее	40
Содержание сухого остатка, %, не менее	35
Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/м ² , не более	150
Время высыхания, час, при температуре 18-22°C, не более	1
Стойкость пленки к действию воды, час, при температуре 18-22°C, не менее	24
Стойкость пленки к 3%-ному раствору хлористого натрия, час, при температуре 18-22°C, не менее	24

4. Для разметки автомобильных дорог, окраски сигнальных столбиков, ограждений и других элементов вертикальной разметки рекомендуются следующие эмали (табл. 1).

5. Эмаль ЭП-51-55 представляет собой раствор алкидноэпоксидной смолы Э-30 и колоксилина в смеси

летучих органических растворителей с добавлением пигментов, пластификаторов.

6. Эмаль ЭП-51-55 должна соответствовать требованиям ТУ-6-10-1085-72 (табл.2).

Разметка проезжей части эмалью ЭП-51-55

7. Разметку проезжей части начинают весной, когда дорожное покрытие просохнет и установится сухая погода со среднесуточной температурой $+15^{\circ}\text{C}$ в течение 3-5 дней.

8. Разметка проезжей части включает: подготовительные работы и нанесение эмали.

9. При подготовительных работах загрязненную поверхность проезжей части тщательно очищают и промывают, пользуясь поливомоечной машиной КПМ-1 или подметально-уборочной машиной ПМ-130, после чего на дорожном покрытии с помощью шнура, хорошо протертого мелом, отбивают границы разметочных линий.

10. Перед заправкой разметочной машины определяют исходную вязкость эмали по вискозиметру ВЗ-4 при 20°C и доводят ее до рабочей вязкости растворителями № 646 или № 648.

11. Необходимо следить за тем, чтобы эмаль и растворитель наливали в чистую сухую емкость. Наличие в емкости следов минерального масла или других эмалей и растворителей может привести к резкому ухудшению качества эмали, а иногда и к ее свертыванию.

12. Проезжую часть размечают эмалью в один слой разметочной машиной, которая движется вдоль намеченных мелом линий, или в два слоя валиком. Расход эмали в обоих случаях составляет $0,35\text{--}0,45 \text{ кг}/\text{м}^2$.

13. Перед нанесением эмали кистью подготовительные работы выполняют так же, как и перед нанесением эмали краскораспылителем разметочной машины.

Разметка проезжей части рефлектирующей эмалью

14. Рефлектирующую (светоотражающую) разметку проезжей части устраивают на участках автомобильных дорог с интенсивным движением для обеспечения видимости ее в ночное время при отсутствии искусственного освещения.

15. Для этой цели в обычную дорожную эмаль ЭП-51-55 вводят рефлектирующие элементы в виде стеклянных микроскопических шариков диаметром 0,05–0,20 мм с коэффициентом преломления света 1,65–1,75 или стеклянной крошки фракции 0,05–0,20 мм с коэффициентом преломления 1,55, или их смеси в соотношении 1:1 или 1:2 в количестве 0,25–0,30 кг на 1 лт эмали и тщательно перемешивают.

16. Рефлектирующую эмаль при нанесении на разметочные линии постоянно перемешивают в рабочей емкости разметочной машины во избежание оседания рефлектирующих элементов на дно емкости. Рефлектирующую эмаль наносят на разметочные линии специальным пистолетом-распылителем разметочной машины с расходом рефлектирующей эмали 0,5–0,6 кг/м², а затем через 10–15 мин еще по незатвердевшему слою эмали распределяют равномерно рефлектирующий материал с помощью валкового распределителя в количестве 0,15–0,20 кг/м².

17. Линии разметки, устроенные таким способом, рефлектируют сразу же после нанесения материала при освещении их фарами автомобиля.

Нанесение эмалей на дорожные ограждения, сигнальные столбики и другие элементы вертикальной разметки

18. Работы по нанесению эмалей на дорожные знаки, ограждения, сигнальные столбики и другие элементы

вертикальной разметки из бетона и железобетона (опоры мостов, путепроводов, торцевых частей парапетов и т.д.) выполняют одновременно с разметкой покрытия.

19. Поверхность перед нанесением эмали тщательно очищают стальной щеткой от пыли и грязи, промывают водой и высушивают воздушной струей под давлением или под действием солнечных лучей и ветра. Поверхность, подготовленная к окрашиванию, не должна иметь раковин и околов.

20. Эмаль на железобетонные ограждения, сигнальные столбики и стойки дорожных знаков наносят краскораспылителем разметочной машины в два слоя с общим расходом 0,40 кг/м².

Нанесение рефлектирующей пленки на дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждения и другие элементы вертикальной разметки дорог

21. Для видимости в ночное время дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждения оклеивают рефлектирующей пленкой.

22. Рефлектирующую пленку наклеивают на предварительно очищенную от ржавчины, пыли и грязи и обезжиренную уайт-спиритом или лаковым бензином Б-70 поверхность.

23. Подготовленную поверхность смазывают тонким слоем эпоксидного клея с расходом 0,15 кг/м² (состав эпоксидного клея в весовых частях: эпоксидная смола ЭД-20 - 100; дибутилфталат - 20-25, полиэтиленполиамин - 8-10), тыльную сторону рефлектирующей пленки требуемой конфигурации также смазывают тонким слоем эпоксидного клея (в количестве 0,15 кг/м²), затем накладывают на подготовленную поверхность, разглаживают и прикатывают резиновым валиком.

24. Наклеивание рефлектирующей пленки, имеющей с тыльной стороны клеящий слой, значительно упрощает -

ся. Вырезают пленку требуемой конфигурации, отделяют предохранительный слой бумаги от клеящего слоя, накладывают пленку на очищенную и обезжиренную поверхность и прикатывают резиновым валиком.

25. На дорожные знаки и указатели приклеивают рефлектирующую пленку определенного размера, цвета и конфигурации по ГОСТ 10807-71.

Ограждение мест работ и расстановка дорожных знаков при разметке дорожных покрытий

26. Ограждение мест работ и расстановка дорожных знаков при разметке автомобильных дорог производится в соответствии с "Инструкцией по ограждению мест работ и расстановке дорожных знаков при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог" ВСН 179-73 (М., "Транспорт", 1974) и другими нормативными документами, регламентирующими ограждение мест работ и безопасность движения транспортных средств: ГОСТ 10807-71 "Знаки дорожные", ГОСТ 13508-74 "Разметка дорожная", "Правила дорожного движения" (М., "Транспорт", 1972), СНиП III-A.11-70.

27. Ограждение мест работ и расстановка дорожных знаков при разметке пешеходного перехода типа "Зебра" на проезжей части двухполосной дороги на прямом участке при достаточной видимости и расстановка знаков для движения транспортных средств по принципу "саморегулирования" приведены на схеме (см.рисунок).

28. Пешеходные переходы размечают в два приема: сначала на одной половине проезжей части, а затем - на другой.

29. Пропуск транспортных средств в обоих направлениях осуществляют по свободной полосе. Водители самостоятельно регулируют движение, пользуясь установленными дорожными знаками.

30. Транспортные средства со стороны полосы, на

пленок на дорожные знаки и ограждения контролируют:

а) качество эмали и рефлектирующей пленки в соответствии с методами, изложенными в приложении 1;

б) соответствие фактического расхода эмали уста - новленным нормам;

в) тщательность очистки дорожного покрытия;

г) время полного высыхания нанесенных на дорожное покрытие разметочных линий.

38. Вид надписей, формы и размеры линий и промежутки между ними контролируют в соответствии с ГОСТ 13508-74.

39. Рекомендуется соблюдать условия хранения эмалей в соответствии с приложением 2.

40. Ответственность за производство работ по разметке и контролю качества эмали возлагается на руководителей дорожных хозяйств, производителей работ и дорожных мастеров.

Техника безопасности

41. Все окрасочные работы, а также хранение и приготовление лакокрасочных материалов производят в соответствии с "Правилами техники безопасности при строительстве, ремонте, содержании автомобильных дорог" (М., "Транспорт", 1969), "Правилами по технике безопасности и производственной санитарии при окраске изделий в машиностроении" (утвержденными постановлением президиума ЦК профсоюза машиностроения 27 июля 1965 г.), а также "Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий" СН 245-71.

42. Дорожные рабочие, занятые на работах по разметке дорожных покрытий и окраске сигнальных столбиков, ограждений и других элементов вертикальной разметки, должны быть ознакомлены с правилами техники безопасности и противопожарной защиты.

43. Лакокрасочные материалы, в особенности перхлорвиниловые, содержащие значительное количество

органических растворителей, огнеопасны. Пары растворителей, смешиваясь с воздухом в определенных концентрациях, могут образовать взрывоопасные смеси. Поэтому в помещениях, где хранят лакокрасочные материалы, запрещается разводить огонь, включать нагревательные приборы, применять приборы и машины, работающие с искрообразованием. Категорически запрещается курить и производить сварку.

44. Дорожные рабочие, занятые приготовлением краски, разметкой дорог, окраской сигнальных столбиков, ограждений и других элементов вертикальной разметки, должны пользоваться индивидуальными защитными средствами (респираторами, очками, резиновыми перчатками).

45. Для профилактики профессиональных кожных заболеваний при работе с органическими растворителями, лаками, красками и смолами применяют пасту ИЭР-1, состоящую из 12% натриевого нейтрального мыла, 40% каолина, 10% технического глицерина и 38% воды. Пасту наносят на кожу рук и предплечий тонким слоем, через 2–3 мин образуется тонкая сухая пленка, которая сохраняется в течение 3–4 час. После работы пленку смывают водой.

46. При попадании краски на кожный покров, а также при загрязнении рук краской необходимо ватным или марлевым тампоном удалить краску, а затем промыть теплой мыльной водой.

47. Все рабочие, занятые покрасочными работами, должны не реже одного раза в шесть месяцев подвергаться полному медицинскому осмотру (Приказ министерства здравоохранения СССР № 400 от 30 мая 1969 г.).

48. При нанесении разметочных линий разметочными машинами необходимо:

а) перед началом работы проверить исправность компрессора, предохранительных, измерительных и пусковых приборов, прочность и надежность крепления шлангов;

б) промыть шланги, по которым краска поступает к распределителю;

в) следить за давлением в красконагнетательном бачке, а также за нормальной работой компрессора, не допуская его перегрева.

49. Запрещается присоединять и разъединять шланги, идущие к окрасочному устройству и красконагнетательному бачку, во время работы компрессора.

50. При обнаружении неисправности манометра,красконагнетательного бачка и других деталей разметочной машины следует остановить и устранить неисправности.

51. При работе расстояние от распылителя до окрашиваемой поверхности принимается равным 25-35 см.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Методы испытаний лакокрасочных материалов и покрытий

1. Методы испытаний, приведенные в приложении, соответствуют ГОСТам.

Предприятие-поставщик должно гарантировать соответствие выпускаемых эмалей требованиям стандарта и обязано безвозмездно заменить эмаль в течение 12 месяцев со дня отгрузки ее в адрес потребителя, если при соблюдении правил транспортирования и хранения эмали потребителем будет обнаружено несоответствие эмали требованиям стандарта.

Изменение вязкости эмали при хранении ее в течение указанного срока не может служить основанием для ее замены при соответствии эмали всем остальным требованиям стандарта.

Отбор проб для испытаний

2. Потребитель имеет право контролировать качество каждой партии эмали, поступающей к нему, проверяя ее соответствие требованиям (партия-количество эмали одного цвета, сопровождаемое одним удостоверением о качестве) стандарта.

3. При контрольной проверке пробы отбирают:

- из 5% бидонов и фляг при упаковке продуктов в бидоны и фляги;**
- из 3% банок при малых партиях при упаковке продукта в банки.**

Перед взятием пробы эмаль тщательно перемешивают и отбирают из каждого бидона, фляги и банки пробы в пропорциональных количествах.

Общий вес отобранный средней пробы должен быть не менее 0,5 кг.

4. Полученную среднюю пробу продукта помещают в

чистую сухую плотно закрывающую банку . На банку на-
клеивают этикетку с обозначениями наименования пред-
приятия – поставщика, наименования и цвета эмали, но-
мера партии и даты отбора пробы.

Подготовка образцов к испытанию

5. Прочность пленки эмали при изгибе определяют на пластинках из черной жести (ГОСТ 1127-72) размером 20x150 мм и толщиной 0,25–0,32 мм. Твердость пленок определяют на стеклянных пластинках, а все остальные показатели – на стальных пластинках (ГОСТ 18529 – 70) размером 70x150 мм и толщиной 0,8–0,9 мм.

Пластинки для нанесения покрытий подготавливают по ГОСТ 8832-58, разд. III.

6. Эмаль наносят краскораспылителем. Вязкость эмали должна быть 18–20 сек. по вискозиметру В3–4.

7. Для определения цвета и внешнего вида пленок, времени высыхания, твердости, прочности пленки при изгибе, адгезии и водостойкости эмаль наносят в один слой.

При определении цвета малоукрываемых эмалей их наносят в несколько слоев до полного укрытия подложки.

Толщина пленки однослоиного покрытия должна быть 18–25 мк.

8. Стойкость пленки к действию раствора хлористого натрия определяют в трехслойном покрытии (один слой грунта и два слоя испытуемой эмали) при толщине покрытия 50–60 мк.

9. Сушку пленки при испытаниях ее на твердость, водостойкость, прочность при изгибе и адгезию, а также окончательную сушку покрытия при испытании на стойкость к действию раствора хлористого натрия производят при температуре 18–22°С в течение 24 час.

Определение цвета и внешнего вида пленки

10. Испытуемую эмаль наносят на стальную или тинктуру согласно правилам подготовки образцов к испытанию. Покрытие сушат в соответствии с техническими требованиями на время высыхания эмали.

После высыхания определяют цвет и внешний вид пленки при естественном рассеянном свете, сравнивая пленку с эталоном.

Определение условной вязкости эмали

11. Условной вязкостью лакокрасочных материалов называют время истечения (в секундах) определенного объема жидкости через калиброванное сопло вискозиметра при температуре 20⁰С или при температуре, указанной в технических условиях на лакокрасочный материал.

12. Условную вязкость лакокрасочных материалов определяют вискозиметром В3-4, который представляет собой цилиндрический пластмассовый резервуар, переходящий в полный конус, с соплом диаметром 4 мм.

Верхний край резервуара имеет желобок для слива избытка испытуемого материала. Вискозиметр закрепляют на штативе с двумя установочными винтами.

Вискозиметр В3-4 должен соответствовать требованиям ГОСТ 9070-59.

13. Испытуемый лакокрасочный материал перед определением вязкости профильтровывают через проволочную сетку не менее чем с 587 отверстиями на 1 см² (№028 по ГОСТ 3584-53).

14. Перед каждым определением условной вязкости и резервуар вискозиметра тщательно промывают растворителем, применяемым для растворения лакокрасочных материалов, а затем его сушат воздухом или же ополаски-

вают петролейным или этиловым эфиром. Сопло виско-зиметра просматривают на свет и, если это необходимо, дополнительно промывают растворителем.

Испытуемый лакокрасочный материал тщательно перемешивают и оставляют в покое в течение 5-10 мин для выхода пузырьков воздуха.

15. Прибор с помощью винтов устанавливают в горизонтальном положении. Под вискоизиметр ставят сосуд емкостью не менее 110 мл. Отверстие сопла закрывают и заполняют вискоизиметр в уровень с краями испытуемым лакокрасочным материалом, температура которого должна быть точно 20°C .

Открывают отверстие сопла и одновременно с появлением жидкости из сопла пускают секундомер. Секундомер останавливают в момент первого появления прерывающейся струи лакокрасочного материала.

Время в секундах, затраченное на истечение лакокрасочного материала из вискоизиметра, является условной вязкостью этого лакокрасочного материала.

Определение времени высыхания

16. Для определения времени высыхания "от пыли" пластинку с нанесенным лакокрасочным материалом помещают в остекленный шкаф и периодически, через каждые 5-10 мин, вынимая ее, дышат на пластинку, держа ее на расстоянии 10 см от рта. Появление матового пятна указывает на образование тонкой пленки, на которой конденсируется влага, что и служит критерием окончания ее высыхания "от пыли".

Считают, что пленка освободилась от пыли, когда при легком проведении по ней пальцем на пленке не остается следа. Высохшая от пыли пленка дает еще сильный "отлив", т.е. при надавливании на нее пальцем на ней остается совершенно ясный и отчетливый отпечаток.

17. Время полного высыхания определяют с помощью

груза весом 200г или прибора ВИ-4
(ТУ МХП 2432-50).

На пластинку с лакокрасочным покрытием после определенного времени высыхания при температуре 18-23°C накладывают ватный тампон, поверх него - деревянную пластинку площадью 1 см², а на пластинку - груз весом 200·г. Через 30 сек все снимают. Отсутствие на покрытии следов волокон ваты свидетельствует о полном (практическом) высыхании покрытия.

На приборе ВИ-4 использован метод отпечатка краски копировальной бумаги или ватного тампона без применения деревянной пластиинки. Испытание производят при температуре 18-23°C и относительной влажности воздуха 60-65%.

Для определения времени полного высыхания пластиинку с нанесенным лакокрасочным материалом слоем толщиной 20-25 мк кладут на горизонтальную поверхность и поверх лакокрасочного покрытия после определенного времени высыхания накладывают полоску копировальной бумаги шириной 15 мм окрашенной стороной книзу.

На копировальную бумагу осторожно устанавливают прибор и оставляют его на 30 сек. После этого прибор удаляют, снимают полоску бумаги и по характеру отпечатка, полученного на пленке от копировальной бумаги, делают заключение о времени высыхания.

18. Время практического высыхания определяется с я промежутком, прошедшим с момента нанесения испытуемого материала до того момента, когда на образую - шейся пленке толщиной 20-25 мк не останется цветного отпечатка от копировальной бумаги после воздействия на нее груза с площадью основания 1 см² и весом 200 г в течение 30 сек при температуре 18-23°C и относительной влажности воздуха 60-65%.

19. Время практического высыхания при разметке проезжей части дорог может быть определено промежутком времени с момента нанесения эмали на проезжую

часть до того момента, когда эмаль на ощупь становится сухой и не оставляет отпечатков ни от сильного нажима пальцем, ни от шин проходящих автомобилей.

Определение адгезии покрытия методом решетчатого надреза

20. Для ориентировочного определения адгезии покрытия непосредственно на изделии или на пластинках можно пользоваться следующим методом. На покрытии концом острого перочинного ножа делают четырехпять параллельных надрезов с промежутками в 1 мм и столько же надрезов, перпендикулярных первым, на таком же расстоянии один от другого. Надрезы должны проникать до подложки. В случае хорошей адгезии получается равномерная решетка, нигде не отстающая от металла.

21. В зависимости от адгезии возможно отставание одного или нескольких квадратиков. Когда адгезия очень мала, пленка отстает почти по всей решетке. Отставание пленки зависит от расстояния между надрезами: чем меньше это расстояние, тем легче пленка отделяется от подложки.

Определение количества растворителя и сухого остатка

22. Метод основан на испарении растворителей, входящих в состав лакокрасочных материалов, в термостате при температуре 100°C.

Около 2 г испытуемого материала помещают в чистую жестянную чашку и взвешивают с точностью до 0,01 г. Чашку с навеской ставят в термостат на 5 мин, затем вынимают, охлаждают и взвешивают с той же точностью. Сушку повторяют до тех пор, пока разница между двумя последующими взвешиваниями будет не более 0,01 г.

23. Содержание растворителя в лакокрасочном материале X_1 (%) вычисляют по формуле

*Определение расхода лакокрасочного материала
при нанесении краскораспылителем*

28. Расход лакокрасочного материала в этом случае определяют и вычисляют так же, как и при нанесении кистью. Взвешивают краскораспылитель и сосуд с лакокрасочным материалом. Краскораспылитель взвешивают до и после нанесения покрытия.

Примечание. При разбавлении лакокрасочного материала разжижителем расчет ведут на разбавленный материал.

Определение укрывистости (кроющей способности)

29. Укрывистостью называют способность краски при равномерном нанесении ее на одноцветную поверхность делать невидимым цвет последней или в случае нанесения на черно-белую подложку уменьшать контрастность между черной и белой поверхностями до исчезновения разницы между ними.

Количественно укрывистость выражают в граммах краски, необходимой для того, чтобы сделать невидимым цвет закрашиваемой поверхности площадью 1 м².

Укрывистость пигментов, красок и эмалей наиболее часто определяют по "шахматной доске" или на стеклянной пластинке.

30. Метод определения по "шахматной доске" предназначается для характеристики укрывистости эмалей и красок в высохших и невысохших покрытиях, нанесенных краскораспылителем, а также пигментов и красок в невысохших покрытиях, нанесенных кистью. Метод определения на стеклянной пластинке предназначается для характеристики укрывистости пигментов и красок в невысохших покрытиях, нанесенных кистью.

Определение укрывистости по „шахматной доске“

31. Предварительно приготавлиают "шахматную доску", для чего кусок белой чертежной бумаги размером 200x200 мм разбивают на 16 квадратов размером каждый 50x50 мм и закрашивают их в шахматном порядке черной тушью.

32. После высыхания туши раскрашенный лист бумаги наклеивают на стеклянную пластинку или на ровную деревянную дощечку такого же размера, т.е. 200x200 мм, и покрывают для большей прочности прозрачным нитролаком с помощью распылителя. "Шахматная доска" может быть изготовлена также на фанерной дощечке указанных размеров, предварительно загрунтованной цинковыми белилами.

33. При определении укрывистости для высокого покрытия навеску испытуемой эмали разводят определенным количеством растворителя или разбавителя, предусмотренного в технических условиях на данную краску, до вязкости, необходимой для нанесения краскораспылителем. Краскораспылителем наносят первый слой краски на предварительно взвешенную стеклянную пластинку размером 200x200 мм.

34. Пластинку помещают в горизонтальном положении в сушильный шкаф, где высушивают, как предусмотрено техническими условиями на данную краску. После высыхания первого слоя и охлаждения пластиинки наносят второй слой краски. Затем под стеклянную пластинку с нанесенными двумя слоями краски подкладывают "шахматную доску" и при рассеянном отраженном дневном свете наблюдают, просвечивают ли черные и белые квадраты "шахматной доски".

Если они просвечивают, наносят последующие слои до тех пор, пока разница между черными и белыми квадратами подложенной "шахматной доски" окончательно не исчезнет.

35. После полного укрытия окрашенную стеклянную пластинку взвешивают с точностью до 0,01 г и по разности в весе окрашенной и неокрашенной пластиинки определяют вес покрытия.

36. При нанесении нового слоя покрытия краску каждый раз тщательно перемешивают. Потеки краски на обратной стороне и по бокам пластиинки тщательно удаляют перед высушиванием. Каждый слой краски наносят по возможности наиболее тонко.

37. Укрывистость N ($\text{г}/\text{м}^2$) вычисляют по следующим формулам:

при расчете на сухую пленку

$$N = \frac{(g_2 - g_1) \cdot 10000}{S} ;$$

при расчете на нерастворенную краску

$$N = \frac{(g_2 - g_1) \cdot 10000}{S \cdot 0,01 \cdot g_3} ;$$

при расчете на разбавленную краску

$$N = \frac{(g_2 - g_1) \cdot 10000 \cdot K}{S \cdot 0,01 \cdot g_3} ,$$

где g_1 — вес неокрашенной стеклянной пластиинки, г;
 g_2 — вес пластиинки с высохшей пленкой, г;
 g_3 — содержание пленкообразующих веществ в краске, %;
 S — площадь стеклянной пластиинки, см^2 ;
 K — коэффициент пересчета от разбавленной краски к нерастворенной (отношение веса разбавленной краски к навеске нерастворенной краски).

Расхождение между двумя параллельными определениями

ниями допускается не более 5%, считая максимальную укрывистость за 100%.

38. При определении укрывистости для невысохшего покрытия эмали наносят на стеклянную пластинку краскораспылителем, как и для высохшего покрытия, но наблюдают за укрытием, подкладывая "шахматную доску" под стеклянную пластинку с нанесенным слоем невысохшей эмали.

Определение водостойкости пленки

39. Стальную пластинку с высушенным покрытием помещают на 2/3 высоты покрытия в дистиллированную воду и выдерживают в ней при температуре 18–22°C в течение 24 час. Затем пластинку вынимают, высушивают фильтровальной бумагой и выдерживают на воздухе в течение 1 час, после чего осматривают (внешний вид и цвет пленки). Покрытие должно быть без изменения. Допускается незначительное посветление пленки.

Определение стойкости пленки к 3%-ному раствору хлористого натрия

40. Стойкость пленки к 3 %-ному раствору хлористого натрия определяют в комплексном трехслойном покрытии на стальных пластинках.

41. На обе стороны подготовленной стальной пластины наносят грунт ФЛ-03-КК или ФЛ-03-К (ГОСТ 9109-59) с вязкостью 18–20 сек и сушат при температуре 110°C в течение 35 мин. На загрунтованную пластинку наносят два слоя испытуемой эмали и сушат при температуре 18–22°C в течение 3 час.

42. Пластинку с высушенным покрытием помещают на 2/3 высоты покрытия в 3%-ный раствор хлористого натрия и выдерживают в нем при температуре 18–22°C в течение 24 час.

Затем пластинку вынимают из раствора, промывают водой, высушивают фильтровальной бумагой и выдерживают на воздухе в течение 1 час, после чего осматривают (внешний вид и цвет пленки). Покрытие должно быть без изменения. Допускается незначительное по - светление пленки.

Приложение 2

Упаковка, маркировка и хранение эмали

1. Эмали разливают в металлические банки (по ГОСТ 6128-67³⁾), фляги (по ГОСТ 5799-69⁴⁾) и бидоны емкостью 25 л. Металлические банки упаковывают в деревянные ящики-решетки. Вес ящика-решетки с банками не должен превышать 50 кг.

2. На фляги и бидоны прочно прикрепляют бирку или наклеивают этикетку с обозначениями:

- а) полного наименования предприятия-поставщика;
- б) марки и цвета эмали;
- в) веса брутто и нетто;
- г) даты изготовления;
- д) номера партии;
- е) номера стандарта

3. На ящики-решетки наносят те же обозначения с помощью трафарета несмываемой краской, а на банки наклеивают этикетки. На этикетках для банок можно не указывать вес брутто.

4. Эмали хранят в закрытых складских помещениях, безопасных в пожарном отношении, в плотной закрытой таре, предохраняя их от действия солнечных лучей и влаги. Емкости и тара должны быть совершенно исправны, пробки и крышки плотно закрыты. Вся тара, в которой продукт сдается на хранение, должна укладываться на складах пробками и крышками вверх.

5. Каждая поставляемая партия эмали сопровождается документом, удостоверяющим ее качество и соответствие требованиям стандарта.

Документ должен содержать:

- а) наименование предприятия – поставщика и его адрес;
- б) марку и цвет эмали;

- в) вес бруutto и нетто;
- г) дату изготовления;
- д) номер партии;
- е) показатели качества эмали по проведенным ис -
пытаниям или подтверждение о соответствии ее требо -
ваниям стандарта;
- ж) номер стандарта.

Содержание

	Стр.
Предисловие.	3
Общие положения.	4
Разметка проезжей части эмалью ЭП-51-55. .	6
Разметка проезжей части рефлектирующей эмалью.	7
Нанесение эмалей на дорожные ограждения, сигнальные столбики и другие элементы верти- кальной разметки.	7
Нанесение рефлектирующей пленки на дорож- ные знаки, сигнальные столбики, ограждения и другие элементы вертикальной разметки дорог..	8
Ограждение мест работ и расстановка дорож- ных знаков при разметке дорожных покрытий. .	9
Технический контроль.	11
Техника безопасности.	12
Приложения.	15

**Ответственный за выпуск
В.Е.Губанов**

Редактор О.А.Ильина

Технический редактор А.В.Евстигнеева

Корректор Ж.П.Иноземцева

Подписано к печати 7/1У 1975г. Формат 60x84/16
Л 49781

Заказ 97-5 Тираж 700 1,4 уч.-изд.л. Цена 22 коп.
2,0 печ.л.

Ротапринт Союздорнии