

С С С Р	Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы І С Т А Н Д А Р Т	Г О С Т 12176—66
Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	ПРОВОДА Метод проверки на нераспространение горения Wires. Method of checking for flame propagation	Группа Е49

Настоящий стандарт распространяется на все типы (виды) проводов с поливинилхлоридной оболочкой и устанавливает метод проверки на нераспространение горения.

Три образца провода длиной по 300 *мм* по очереди вводят в пламя горелки Бунзена с диаметром отверстия сопла 9 *мм* при длине пламени 10 *см* и высоте ядра пламени около 5 *см*.

Горелку располагают так, чтобы по отношению к вертикали ее ось образовала угол 45°. Образец вводят в пламя горелки в вертикальной плоскости, перпендикулярно к оси горелки.

Образец надо держать в пламени в течение 1 *мин* так, чтобы расстояние между образцом и соплом горелки составляло около 4 *см*.

После удаления образца из пламени горение его должно прекратиться не более чем через 1 *мин*.

Внесен Министерством  
электротехнической  
промышленности

Утвержден Комитетом стандартов,  
мер и измерительных приборов  
при Совете Министров СССР  
5/VIII 1966 г.

Срок введения  
1/VII 1967 г.