

С С С Р
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

СОРТАМЕНТ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

ПРОКАТ И КАЛИБРОВАННАЯ СТАЛЬ

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ,
МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Москва 1969

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

*Сборник «Сортамент черных металлов. Прокат и калиброЭ-
банная сталь» содержит стандарты, утвержденные до 1 янва-
ря 1968 г.*

*В стандарты внесены все изменения, принятые до указан-
ного срока. Около номера стандарта, в который внесено из-
менение, стоит знак*.*

*Текущая информация о вновь утвержденных и пересмот-
ренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях
публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном
указателе стандартов».*

СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 3632-47
Всесоюзный комитет стандартов при Совете Министров Союза ССР	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ ВТУЛОК ВЕЛОСИПЕД- НЫХ И МОТОЦИКЛЕТНЫХ ЦЕПЕЙ	
		Группа В34

I. СОРТАМЕНТ

1. Размеры стальной ленты для втулок велосипедных и мотоциклетных цепей устанавливаются следующие:

мм	
Толщина	Ширина
0,77	6
	8,6
0,95	10,5
	11,2
	13,6

2. Допускаемые отклонения:

по толщине ленты $-0,02$ мм
ширине " $-0,15$ "

Условное обозначение ленты толщиной 0,77 мм и шириной 6 мм:

Лента 0,77×6 ГОСТ 3632-47.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3. Лента должна быть изготовлена из стали марки 08 или 10 по ГОСТ 1050-60.

4. Поверхность ленты должна быть гладкой и чистой, без трещин и рванин, без ржавчины и окалины.

На поверхности ленты допускаются мелкие: риски, вмятины, бугорки от валков и раковины, при условии что их глубина или высота не превышает 0,05 мм. Допускаются также цвета побежалости.

Внесен Министерством
автомобильной
промышленности СССР

Утвержден Всесоюзным
комитетом стандартов
17/IV 1947 г.

Срок введения
1/1 1948 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена

5. Кромки ленты должны быть закруглены.
6. Лента должна быть покрыта антикоррозионной смазкой.
7. Механические свойства ленты должны соответствовать следующим требованиям:

предел прочности при растяжении не менее 28 $\text{кгс}/\text{мм}^2$
 относительное удлинение (при расчетной длине образца 100 мм) не менее 20%

III. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

8. Приемка ленты производится партиями, состоящими из ленты одного размера по толщине и ширине и одной марки стали.

9. Для осмотра, обмера и испытания, при приемке ленты отбирают 2%, но не менее двух мотков.

В случае неудовлетворительных результатов испытаний производят повторное испытание, которому подвергают другие мотки, в двойном количестве.

В случае неудовлетворительных результатов повторного испытания в отношении хотя бы одного мотка партию бракуют, причем допускается приемка каждого мотка в отдельности.

10. Осмотр поверхности ленты производится невооруженным глазом.

11. Обмер ленты производится с помощью измерительного инструмента, обеспечивающего необходимую точность измерения.

12. Испытание ленты на растяжение производится по ГОСТ 1497—61 на отрезках ленты с расчетной длиной, равной 100 мм .

13. Химический состав металла ленты указывается по сертификату завода—поставщика металла.

IV. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

14. Лента должна поставляться в виде мотков с внутренним диаметром 400—600 мм , завернутых в водонепроницаемую или промасленную бумагу и упакованных в мешковину, рогожу или другой равноценный по качеству материал.

15. Перепутывание витков ленты в мотках не допускается.

16. К каждому мотку должна быть прикреплена металлическая бирка с указанием условного обозначения ленты и с клеймом отдела технического контроля (ОТК) завода-изготовителя.

17. Каждая партия лент должна быть снабжена сертификатом с указанием наименования завода-изготовителя, условного обозначения ленты, ее веса и результатов испытаний.

Замена

ГОСТ 1050—60 введен взамен ГОСТ В-1050—41.
 ГОСТ 1497—61 введен взамен ГОСТ 1497—42.

СОРТАМЕНТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Редактор *М. Федоткина*
Технический редактор *Э. Г. Кременчугская*
Корректоры *А. П. Якуничкина, Е. И. Морозова*

Сдано в набор 4/IX 1967 г. Подписано в печать 10/IV 1969 г. Формат 60×90^{1/16}
33,75 печ. л. 31,8 уч. уч. -изд. л. Бумага типографская № 3. Тираж 20000
Изд. № 1328/2. Цена 1 р. 69 к

Издательство стандартов. Москва. К-1, ул. Щусева, 4.

Калужская типография стандартов. ул. Московская, 256. Зак. 1891