

СССР — Всесоюзный комитет стандартов при Совете Министров Союза ССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 4417—48*
	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ Технические условия	Группа А52
<p>Настоящий стандарт распространяется на песок кварцевый, применяемый в покрытиях электродов для электродуговой сварки.</p> <p style="text-align: center;">1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ</p> <p>1. Песок должен быть чистым (мытым) и по окраске однородным (белого или желтоватого цвета).</p> <p>Примечание. Допускается поставка вместо песка других модификаций кремнезема, соответствующего требованиям настоящего стандарта.</p> <p>2. Химический состав кварцевого песка должен соответствовать следующим требованиям:</p> <p>SiO₂ — не менее 97% ; S — следы; P — до 0,015% ; прочие примеси — не более 3% .</p> <p>(Измененная редакция—«Информ. указатель стандартов» № 8 1953 г.).</p> <p>3. Не допускаются в песке засоряющие примеси, видимые невооруженным глазом (глина, уголь, руда, растительные остатки и др.).</p> <p>4. Техническим условиям настоящего стандарта соответствуют месторождения песка:</p> <p>а) Московская область — Люберецкое месторождение; б) Ленинградская область — Саблиновское месторождение; в) УССР — Часов-Яр близ Артемовска; г) Урал — Всесвятское месторождение.</p> <p>Примечание. Допускаются пески кварцевые, а также другие модификации кремнезема любых месторождений, если они соответствуют требованиям настоящего стандарта.</p>		
Внесен Главислородом при Совете Министров СССР	Утвержден Всесоюзным комитетом стандартов 15/X 1948 г.	Срок введения 1/III 1949 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Цена 1 коп.

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (май 1965 г.) с изменением № 1, принятым в августе 1953 г.

**II. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ПАСПОРТИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ**

5. Отбор проб кварцевого песка производится по ГОСТ 4423—48.

6. Песок должен транспортироваться в условиях, предохраняющих его от засорения и утечки.

7. Каждую партию отгружаемого песка поставщик обязан снабдить сертификатом, в котором удостоверено соответствие песка требованиям настоящего стандарта и указаны: химический состав, месторождение песка и номер настоящего стандарта.

8. Кварцевый песок должен храниться в условиях, предохраняющих его от засорения и смешивания с другими материалами.

9. Хранящаяся партия должна быть снабжена надписью, указывающей: номер партии, дату поступления, месторождение и номер сертификата.
