



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

**ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ
ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ**

Общие технические условия

РСТ РСФСР 676—82

Издание официальное

**ГОСПЛАН РСФСР
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством текстильной промышленности

РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ:

М. Н. Слезкинцева — руководитель темы

М. И. Гореликова — исполнитель

ВНЕСЕН Министерством текстильной промышленности РСФСР

Селезнева Н. К.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Гос-
плана РСФСР от 04.10.1982 г. № 210.**

ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ
ТЕКСТИЛЬНО-
ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ.Общие технические условия
Код ОКП 81 5520 0000

РСТ РСФСР 676—82

Введен впервые

Постановлением Госплана РСФСР
от 04.10.1982 г. № 210 срок действия установлен
с 1 октября 1983 г.
до 1 октября 1988 г.

Постановлением Госплана РСФСР
от 19.01.1988 г. № 2 срок действия продлен
до 1 октября 1993 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на изделия штучные текстильно-галантерейные: фату, манишки, воротнички, манжеты, платки головные, жабо, вставки, накидки, покрывала, шторы, занавески оконные, косынки, кашне, шарфы и др.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и технических описаний, для каждого артикула или группы артикулов, утвержденных в установленном порядке.

1.2. По художественно-эстетическим показателям и по внешнему виду изделия должны соответствовать образцам (эталонам), утвержденным в соответствии с требованиями ГОСТ 15.007—81.

1.3. Ассортимент основных, отделочных, прикладных материалов, применяемых для изготовления изделий, требования к размерам изделий, видам и номерам швейных ниток, видам отделки и обработки краев изделий, должны быть предусмотрены техническими описаниями.

По согласованию с потребителем допускается замена прикладных материалов (кружев, бахромы, тесьмы и пр.) на равноценные в изделиях из гардинно-тюлевых, кружевных и трикотажных полотен.

Допускаемые отклонения готовых изделий по линейным размерам должны соответствовать требованиям табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Проверен в 1987 году

Переиздание, с изменением, утвержденным в 1988 году

Таблица 1

Размеры изделий, см	Допускаемые отклонения, % не более
До 80 вкл.	4
Свыше 80 > 180 >	3
» 180 > 300 >	2
» 300 > 500 >	1,5
» 500	1

По размерам (длине и ширине) для 2-го сорта допускается отклонение не более двойного допуска установленного в техническом описании.

1.4. Для изготовления изделий должны применяться ткани: шелковые, шерстяные, хлопчатобумажные, льняные, (включая смешанные), а также содержащие искусственные и синтетические волокна, полотна: кружевные, гардирные, трикотажные, тюлевые, кружева и другие материалы.

Допускается использование лоскута мерного и весового упомянутых материалов.

1.5. Стежки, строчки, швы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12807—79, ОСТ 17—835—80. На изделия не предусмотренные упомянутыми стандартами требования к стежкам, строчкам, швам должны быть включены в техническое описание.

1.6. Строчки должны быть прочными, ровными без петлистости и пропусков стежков с равномерным натяжением ниток. Концы строчек должны быть закреплены, а свободные концы ниток обрезаны.

1.7. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

1.8. Сортность штучных изделий определяется по ГОСТ 1178—75, ГОСТ 1408—78, ГОСТ 9470—71, ГОСТ 470—72, ГОСТ 20823—75, РСТ РСФСР 375—78.

На изделия из кружев, полотна кружевного, тюлевого, трикотажного устанавливают два сорта: 1-й и 2-й. Сорт изделий определяют в зависимости от наличия пороков внешнего вида используемых материалов и производственно-швейных пороков в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

№№	Наименование пороков	Вид материала	Количество или размер пороков для изделий	
			I сорта	II сорта
I. Пороки материалов				
1.	Неприработка узорной, обводной нити, см	кружево, кружевное полотно	0,5	1,0
2.	Восстановление рисунка 1—2 нити размером в общей сложности, см	полотно кружевное, тюлевое, трикотажное	не допускается	3,0
3.	Сброс петли (пропуск стежков), 1 нить в 2 мм в общей сложности размером, см — для воротничков, манжет, жабо	то же	не допускается 1,0	3,0
4.	Утолщения или утончения от неровности нитей и пряжи	полотно тюлевое, трикотажное	малозаметные	заметные
5.	Поперечные уплотнения, разряженные полосы: — слабо выраженные, не более одной полосы — заметно выраженные, не более двух полос	кружева, полотно тюлевое, кружевное, трикотажное	не допускаются не допускаются	не учитываются не учитываются
6.	Загрязненные, масляные и цветные нити основы и утка: — на открытых частях изделия, см — на закрытых частях изделия, см	то же	не допускаются 1 случай до 1,0 см 1 случай до 0,2	1 случай до 1,0 см не учитываются
7.	Неровнота окраски	—	не допускается	малозаметная
8.	Затяжки элементарных волокон или нитей в виде черточек размером до 0,5 см	трикотажное полотно	вразброс не более трех случаев	вразброс не более шести случаев

Продолжение табл. 2

№№	Наименование пороков	Вид материала	Количество или размер пороков для изделий	
			I сорта	II сорта

II. Производственно-швейные пороки

1.	Неровная ширина швов, см	для всех видов материалов	0,1	0,3
2.	Неравномерное или несимметричное расположение складочек, сборок, защипов и др.: <ul style="list-style-type: none"> — для воротничков, манжет, см — для других изделий, см 	то же	0,2 0,3	0,4 0,5
3.	Разная длина концов воротника, манжет, см	—	до 0,2 вкл	свыше 0,2 до 0,4 вкл
4.	Местное сужение изделия от установленного минимального размера изделия, %	—	не допускается	2
5.	Искривление строчки, подрубки, см	—	до 0,1 вкл	свыше 0,1 до 0,4 вкл
6.	Прорубка	—	не допускается	не допускается
7.	Смещение вершины равнобедренного треугольника от середины основания в косынках и других треугольных изделиях, см, не более	—	2	3

1.9. Суммарное количество различных по наименованию пороков внешнего вида для каждого сорта изделий не должно быть более указанного в табл. 3.

Таблица 3

Сорт изделия	Количество пороков, допускаемых на площадь изделий, м ²			
	до 0,5	от 0,5 до 1,5	от 1,5 до 2,0	от 2,0 до 3,0
1-ый	2	4	5	6
2-ой	3	6	6	8

1.10. Изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям первого сорта.

В изделиях улучшенного качества с индексом «Н» не допускаются следующие пороки:

— жгут, слеты, спуски, сукрутины, присучки, заработанный пух в общей сложности от трехкратной до пятикратной толщины нити;

— перекос полотна, клетки, набивного рисунка изделия свыше 1%;

— близна в одну нить.

1.11. В комплектных изделиях сортность каждого изделия определяется отдельно и устанавливается по изделию низшего сорта.

1.12. Определение сорта производится поштучно путем их осмотра при отраженном свете на разбраковочном столе в расправленном виде.

1.13. Цвет применяемых ниток, прикладных материалов должен гармонировать с изделием, фоном, рисунком, каймой и т. д.

Изделия, имеющие отклонения от требований, переводятся во 2-ой сорт.

1.14. Фата может быть отделана вышивкой. Требования к вышивке по РСТ РСФСР 292—84.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 20566—75.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб:

для изделий из тканей — по ГОСТ 20566—75

для изделий из полотна — по ГОСТ 9173—86

Определение линейных размеров:

для изделий из тканей — по ГОСТ 3811—72

для изделий из полотна — по ГОСТ 8846—77.

3.2. Качество стежков, строчек и швов проверяют по ГОСТ 4103—82.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Первичная маркировка, упаковка, транспортирование и хранение производится в соответствии с требованиями ГОСТ 878—77, ГОСТ 8737—83, ГОСТ 12453—77, ГОСТ 10581—82, ГОСТ 19411—74, ГОСТ 25530—82. На изделия, не предусмотренные вышеизложенными стандартами, требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению должны соответствовать требованиям настоящего республиканского стандарта.

4.2. Каждое изделие маркируется фирменным ярлыком с указанием:

наименования предприятия-изготовителя, его товарного знака, местонахождения, подчиненности;
наименования изделия;
номера артикула;
номера модели или рисунка;
размера;
сортов;
цены;
номера контролера (бригады);
номера настоящего стандарта;
даты выпуска (месяц, год).

Ярлык для изделий улучшенного качества с индексом «Н» и 1-го сорта должен быть светлого тона, для изделий 2-го сорта — с синей полосой по диагонали.

4.3. К изделиям должна быть прикреплена памятка с обозначением способа ухода по ГОСТ 16958—71. Памятка может быть напечатана на оборотной стороне ярлыка.

4.4. Изделия укладывают в картонные коробки или бумагу.

4.5. Воротнички, жабо, вставки, манишки и изделия улучшенного качества с индексом «Н» (кроме фаты) укладывают поштучно в пакеты из бумаги, целлофана, полиэтилена, затем укладывают согласно табл. 4 в картонные коробки. Фату укладывают в коробку.

4.6. На коробку, пачку наклеивают ярлык с указанием данных, приведенных в п. 4.2, а также указанием общего количества изделий.

Количество изделий в пачке или коробке должно соответствовать указанному в табл. 4.

Наименование изделий	Количество изделий в пачке или коробке, шт
Накидки	20
Покрывала	1
Покрывала с накидками (комплект)	1
Шторы	5
Шторы (комплект)	3
Занавески оконные	10, 20
Наволочки	10
Фата	1, 3
Воротники с манжетами (комплект)	20
Воротники	40
Жабо, вставки, манишки	10
Платки головные, косынки, шарфы, кашне	20
Скатерти (столешники)	2, 5
Салфетки, полотенца, дорожки (настольники)	10, 20
Портьевы (комплект)	5

Примечание: Вид складывания изделий приравнивается к аналогичным перечисленным в стандартах пункта 4.1. и указывается в техническом описании на конкретное изделие.

4.7. Для маркировки и упаковки изделий применяются следующие материалы:

картон коробочный по ГОСТ 7933—75;

коробки картонные по ГОСТ 12301—81;

пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354—82;

бумага пс ГОСТ 8273—75, ГОСТ 11600—75 (кроме марок Д, Ж);
целлофан по ГОСТ 7730—74.

Для маркировки и упаковки изделий могут быть использованы материалы, вырабатываемые по другой действующей нормативно-технической документации, качество которых не ниже требований указанных в перечисленных стандартах.

4.8. Коробки, пачки должны быть оклеены бумажной лентой и крестообразно перевязаны вязкой.

4.9. По согласованию с потребителем вид упаковки и маркировки, количество изделий в коробке или пачке, упаковочный материал могут быть изменены.

4.10. Упаковка и маркировка при транспортировании железно-дорожным и водным транспортом, транспортирование и хранение по ГОСТ 7000—80.

4.11. Местное транспортирование осуществляется в первичной упаковке в крытых перевозочных средствах, обеспечивающих сохранность качества изделий.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие качества изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.