

ГОСТ Р 50535—93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ
НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ**

Издание официальное

БЗ 12—92/1180

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ**

**Методы определения объемной доли
нелетучих веществ**

Paintwork materials. Methods
for determination of volume of non-volatile matters

**ГОСТ Р
50535—93**

ОКСТУ 2310

Дата введения 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные материалы и устанавливает два метода определения объемной доли нелетучих веществ — А и Б.

За объемную долю нелетучих веществ принимают объем остатка, полученного после сушки жидкого испытуемого материала при указанной температуре в течение указанного времени.

1. МЕТОД А**1.1. Сущность метода**

Сущность метода заключается в определении плотности жидкого лакокрасочного материала, массовой доли нелетучих веществ, плотности высушенного покрытия с последующим вычислением объемной доли нелетучих веществ.

1.2. Отбор проб лакокрасочного материала — по ГОСТ 9980.2.**1.3. Аппаратура и материалы**

Весы торсионные типа ВТ-200 с погрешностью взвешивания не более 0,001 г, в которых чашка весов заменена противовесом с подвешенным металлическим крючком из проволоки диаметром не более 0,3 мм, инертной к жидкости, в которую она будет погружаться. Стрелка весов в ненагруженном состоянии должна устанавливаться на нулевой отметке шкалы. Допускается применять торсионные весы других типов, отвечающие указанным требованиям, или аналитические, преимущественно одночашечные весы с заменой чашки на противовес с крючком.

Стакан химический по ГОСТ 25336 вместимостью не менее 50 см³, позволяющий проводить взвешивание на торсионных весах.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Термометр стеклянный лабораторный по ГОСТ 28498 с ценой деления не более 1°C.

Фольга алюминиевая по ГОСТ 618 толщиной 45—60 мкм. Допускается применять полиэтилентерефталатную пленку толщиной 50—70 мкм по ГОСТ 24234.

Жидкость для погружения высушенного покрытия: дистиллированная вода по ГОСТ 6709 или органическая жидкость с низкой растворяющей способностью, например, гексан.

Вещество вспомогательное ОП-7 по ГОСТ 8433, 1%-ный водный раствор.

1.4. Подготовка к испытанию

1.4.1. Порядок подготовки пробы жидкого лакокрасочного материала к испытанию указывают в нормативно-технической документации на материал.

В случае двух- и многокомпонентных материалов испытание проводят сразу после смешивания всех компонентов в течение срока годности смеси.

1.4.2. Для определения плотности высушенного лакокрасочного материала используют или свободные пленки, или покрытия на подложке. Толщина пленки или покрытия должна быть 30—60 мкм.

Размер образцов для испытания (свободных пленок, покрытий на подложке, неокрашенных подложек) — 20×40 мм. Допускается использовать образцы других размеров, позволяющих свободно погружать их в стакан с жидкостью и проводить взвешивание на торсионных весах.

На расстоянии 2—3 мм от края образца делают небольшое отверстие для прикрепления образца к крючку.

1.4.3. Свободные пленки лакокрасочных материалов готовят по ГОСТ 14243.

1.4.4. В качестве подложки для нанесения покрытий используют алюминиевую фольгу (или полиэтилентерефталатную пленку). Толщина и площадь окрашенной и неокрашенной подложек в одной серии испытаний должна быть одинаковой.

Режимы нанесения покрытий на подложку и сушки указывают в нормативно-технической документации на лакокрасочный материал.

1.4.5. Для проведения испытания готовят не менее трех образцов.

1.5. Проведение испытания

1.5.1. Массовую долю нелетучих веществ (X_1) в испытуемом лакокрасочном материале определяют по ГОСТ 17537, разд. 1.

1.5.2. Плотность жидкого лакокрасочного материала (ρ_s) определяют по ГОСТ 28513.

Допускается определять указанную плотность по п. 2.5.2 настоящего стандарта.

1.5.3. Плотность жидкости для погружения ($\rho_{ж}$) определяют по ГОСТ 18995.1. Допускается использовать справочные данные.

1.5.4. Определение плотности свободной пленки (ρ_0)

Образец пленки прикрепляют к крючку на весах и определяют массу пленки в воздухе (m_b). Затем в химический стакан наливают жидкость для погружения в таком количестве, чтобы уровень жидкости был выше края испытуемого образца на (5 ± 2) мм. Отмечают уровень жидкости на стенке стакана и поддерживают этот уровень в течение всего периода испытания.

При использовании дистиллированной воды к ней добавляют 2—3 капли водного раствора ОП-7.

Определяют массу пленки в жидкости ($m_{ж}$). Снимают пленку с крючка. Определяют массу участка крючка (m_k), погруженного в жидкость вместе с образцом, в той же жидкости.

1.5.5. Определение плотности покрытия на подложке (ρ_0)

Взвешивают неокрашенную подложку в воздухе ($m_{пп}$) и в жидкости ($m_{дкж}$). Затем взвешивают покрытие на подложке в воздухе ($m_{ппк}$) и в жидкости ($m_{дкк}$).

1.6. Обработка результатов

1.6.1. Плотность свободной пленки (ρ_0) в граммах на кубический сантиметр вычисляют по формуле

$$\rho_0 = \frac{m_b}{m_b - (m_{ж} + m_k)} \cdot \rho_{ж},$$

где m_b — масса пленки в воздухе, мг;

$m_{ж}$ — масса пленки в жидкости, мг;

m_k — масса участка крючка в жидкости, мг;

$\rho_{ж}$ — плотность жидкости, $\text{г}/\text{см}^3$.

1.6.2. Плотность покрытия на подложке (ρ_0) в граммах на кубический сантиметр вычисляют по формуле

$$\rho_0 = \frac{m_{ппк} - m_{пп}}{(m_{ппк} - m_{пп}) - (m_{дкк} - m_{дкж})} \cdot \rho_{ж},$$

где $m_{ппк}$ — масса покрытия на подложке в воздухе, мг;

$m_{пп}$ — масса неокрашенной подложки в воздухе, мг;

$m_{дкк}$ — масса покрытия на подложке в жидкости, мг;

$m_{дкж}$ — масса неокрашенной подложки в жидкости, мг.

1.6.3. Объемную долю нелетучих веществ в лакокрасочном материале ($V_{пп}$) в процентах вычисляют по формуле

$$V_{пп} = \frac{\rho_m}{\rho_0} \cdot X_1,$$

где ρ_m — плотность жидкого лакокрасочного материала, $\text{г}/\text{см}^3$;

ρ_0 — плотность покрытия (пленки), $\text{г}/\text{см}^3$;

X_1 — массовая доля нелетучих веществ, %.

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение трех параллельных определений, расхождения между которыми не должны превышать 1%.

2. МЕТОД Б

2.1. Сущность метода

Сущность метода заключается в определении плотности и массовой доли нелетучих веществ жидкого лакокрасочного материала с последующим вычислением объемной доли нелетучих веществ.

Метод не распространяется на лакокрасочные материалы, вязкость которых не может быть измерена на вискозиметре В3-246 по ГОСТ 8420.

2.2. Отбор проб лакокрасочного материала — по ГОСТ 9980.2.

2.3. Аппаратура

Весы лабораторные технические с погрешностью взвешивания не более 0,01 г.

Цилиндр мерный 4—100 по ГОСТ 1770 с ценой деления 1 см³.

Воронка стеклянная марки В по ГОСТ 25336.

2.4. Подготовка к испытанию — по п. 1.4.1.

2.5. Проведение испытания

2.5.1. Массовую долю нелетучих веществ (X_1) определяют по ГОСТ 17537, разд. 1.

2.5.2. Определение плотности жидкого лакокрасочного материала (ρ_m)

Определяют массу мерного цилиндра с пробкой (m_d) взвешиванием.

Наливают в него через воронку 50—100 см³ неразбавленного лакокрасочного материала, при этом нижний конец воронки не должен касаться поверхности материала. Воронку осторожно вынимают из цилиндра, следя за тем, чтобы капли лакокрасочного материала не попали на стенки верхней части цилиндра. Закрывают цилиндр пробкой. Отмечают объем материала (V_m) в цилиндре с точностью до 1 см³. Определяют массу цилиндра с материалом (m_{mc}).

Проводят три параллельных определения.

2.6. Обработка результатов

2.6.1. Плотность испытуемого лакокрасочного материала (ρ_m) в граммах на кубический сантиметр вычисляют по формуле

$$\rho_m = \frac{m_m}{V_m},$$

где m_m — масса лакокрасочного материала ($m_m = m_{mc} - m_d$), г;

V_m — объем испытуемого материала, см³.

2.6.2. Объем 100 г лакокрасочного материала (V'_m) в кубических сантиметрах вычисляют по формуле

$$V'_m = \frac{100}{\rho_m}.$$

2.6.3. Объем летучих веществ ($V_{\text{лв}}$) в кубических сантиметрах в 100 г лакокрасочного материала вычисляют по формуле

$$V_{\text{лв}} = \frac{100 - X_1}{\rho_{\text{лв}}},$$

где X_1 — массовая доля нелетучих веществ, отнесенная к 100 г лакокрасочного материала, г;

$\rho_{\text{лв}}$ — плотность летучих веществ испытуемого лакокрасочного материала, $\text{г}/\text{см}^3$, рассчитывают по значениям плотностей отдельных растворителей (см. приложение) в соответствии с их содержанием в рецептуре материала.

2.6.4. Объемную долю нелегучих веществ ($V_{\text{нв}}$) в процентах вычисляют по формуле

$$V_{\text{нв}} = \frac{V'_{\text{м}} - V_{\text{лв}}}{V'_{\text{м}}} \cdot 100.$$

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, расхождения между которыми не должны превышать 1 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

Плотности растворителей, наиболее применяемых в рецептурах ЛКМ

| Наименование растворителя | Плотность*, $\text{г}/\text{см}^3$ | Наименование растворителя | Плотность*, $\text{г}/\text{см}^3$ |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Ацетон | 0,791 | P-4 | 0,851 |
| Бензин | 0,795 | P-5 | 0,853 |
| Бензол | 0,877 | P-6 | 0,845 |
| Бутанол | 0,813 | P-7 | 0,869 |
| Бутилацетат | 0,902 | P-12 | 0,877 |
| Бутилцеллозольв | 0,902 | P-14 | 0,908 |
| Гексан | 0,659 | P-24 | 0,851 |
| Изопропанол | 0,782 | P-40 | 0,899 |
| Ксиол | 0,863 | P-60 | 0,832 |
| Метилэтилкетон | 0,804 | P-645 | 0,861 |
| Сольвент | 0,860 | P-646 | 0,855 |
| Толуол | 0,867 | P-647 | 0,831 |
| Уайт-спирит | 0,795 | P-648 | 0,866 |
| Циклогексанон | 0,948 | P-649 | 0,872 |
| Этанол | 0,789 | P-650 | 0,862 |
| Этилцеллозольв | 0,931 | | |

* Плотности указаны при температуре 20°C.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК195
«Материалы лакокрасочные»

РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Задымов, канд. техн. наук; Э. Н. Шубина, канд. техн. наук; Н. В. Майорова, канд. хим. наук; М. И. Мошошина, канд. техн. наук; Т. В. Еремеева, Л. К. Косарева, Н. В. Красникова, Н. Г. Моисеева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 23.03.93 № 88

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела, пункта |
|---|-----------------------|
| ГОСТ 618—73 | 1.3 |
| ГОСТ 1770—74 | 2.3 |
| ГОСТ 6709—72 | 1.3 |
| ГОСТ 8420—74 | 2.1 |
| ГОСТ 8433—81 | 1.3 |
| ГОСТ 9980.2—86 | 1.2; 2.2 |
| ГОСТ 14243—78 | 1.4.3 |
| ГОСТ 17537—72, разд. 1 | 1.5.1; 2.5.1 |
| ГОСТ 18995.1—73 | 1.5.3 |
| ГОСТ 24234—80 | 1.3 |
| ГОСТ 25336—82 | 1.3; 2.3 |
| ГОСТ 28498—90 | 1.3 |
| ГОСТ 28513—90 | 1.5.2 |

Редактор Л. И. Нахимова

Технический редактор О. Н. Никитина

Корректор В. М. Смирнова

Сдано в наб. 16.04.93. Подп. в печ. 16.06.93. Усл. п. л 0,5. Усл. кр-отт. 0,5.
Уч.-изд. л. 0,41. Тир. 838 экз. С 279.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 257.