

**ГОСТ Р 50443—92
(ИСО 8604—88)**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРЕПРЕГИ И ПРЕМИКСЫ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Издание официальное

22 руб.
Б3 11-92/1092

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**ПРЕПРЕГИ И ПРЕМИКСЫ****Термины и определения**Prepregs and premixes.
Terms and definitions**ГОСТ Р****50443—92****(ИСО 8604—88)**

ОКСТУ 2201

Дата введение**01.01.94**

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к препрегам и премиксам на основе термореактивных синтетических смол и упрочняющих волокнистых материалов различных типов (стеклянных, углеродных и органических), видов (ткани, маты, ровинги, нити) и ориентации (непрерывной, направленной, хаотичной).

Настоящий стандарт не распространяется на порошкообразные и гранулированные термореактивные прессовочные массы на вышеуказанных смолах и материалах.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по премиксам и препрегам, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

1. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

2. Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

3. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

4. В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), английском (en) и французском (fr) языках.

Издание официальное**© Издательство стандартов, 1993**

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

5. В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентах.

6. В стандарте имеется приложение, содержащее виды премиксов, отличающиеся по показателю «линейная усадка» и применением.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

- | | |
|--|---|
| 1 отверждающееся связующее Синтетическая смола с ингредиентами | de hartbares Bindemittel
en resin matrix
fr resine matrice |
| 2 упрочняющий материал (премиксов и препрегов) Волокнистый материал натуральный или синтетический, улучшающий механические свойства пластмассы | de Verstärkungsmaterial
en reinforcement
fr renfort |
| 3 загуститель (премиксов и препрегов): Вещество, добавляемое в связующее для увеличения вязкости посредством химической реакции | de Verdickungsmittel
en thickening agent
fr agent épaisissant |
| 4 препрег Готовый для переработки продукт предварительной пропитки связующим упрочняющих материалов тканой или нетканой структуры | de Prepreg
en prepreg
fr preimpregne |
| 5 премикс Готовый для переработки продукт смешения связующего и рубленых упрочняющих волокон, получающийся в виде гомогенной массы | de Premix
en premix
fr premix |

ТИПЫ ПРОДУКЦИИ

- | | |
|--|--|
| 6 предварительно пропитанный ровинг Ровинг, пропитанный связующим, загущение которого достигается при отверждении до стадии «В» и (или) испарении растворителя | de Vorimpregnierter Roving
en resin matrix
en preimpregnated roving
(PIR)
fr stratifil preimpregne (PIR) |
| 7 предварительно пропитанный мат: Мат из однородного или хаотически расположенного упрочняющего волокнистого наполнителя, пропитанный связующим, загущение которого достигается при отверждении до стадии «В» и (или) испарении растворителя | de Vorimpregnierte Matte
(PIM)
en preimpregnated mat (PIM)
fr mat preimpregne (PIM) |
| 8 предварительно пропитанная ткань Ткань, пропитанная связующим, загущение которого достигается при отверждении до стадии «В» и (или) испарении растворителя | de Vorimpregniertes Gewebe
(PIF)
en preimpregnated fabric (PIF)
fr tissu preimpregne (PIF) |
| 9 однородный препрег: Предварительно пропитанный ровинг или нить, уложенные вплотную друг к другу в одном направлении, в которых загущение связующего достигается при отверждении до стадии «В» и (или) испарении растворителя | de Eingerichtete Prepreg (UD)
en unidirectional prepregs (UD)
fr preimpregne unidirectionnel
(UD) |

- 10 листовой препрег (SMC): Препрег в виде листа толщиной 1—25 мм, высокая вязкость которого достигается с помощью химического загустителя
- 11 толстый листовой препрег (TMC): Листовой препрег толщиной более 25 мм
- 12 премикс (BMC): Премикс в виде рыхлой, бесформенной массы, высокая вязкость которой достигается с помощью химического загустителя
- 13 премикс (DMC): Премикс в виде пастообразной массы, высокая вязкость которой достигается за счет повышенного содержания дисперсного наполнителя
- de Prepreg SMC: Harzmatte en sheet moulding compound
fr melange a mouler en feuille (SMC)
- de Prepreg TMC: Harzmatte en thick moulding compound
fr melange a mouler epais (TMC)
- de Premix: Pressmasse BMC en bulk moulding compound
fr melange a mouler an vrac (BMC)
- de Premix: Pressmasse DMC en dough moulding compound
fr melange a mouler an pate (DMC)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Загуститель	3
Мат, предварительно пропитанный	7
Материал упрочняющий	2
Премикс	5
Премикс (BMC)	12
Премикс (DMC)	13
Препрег	4
Препрег листовой (SMC)	10
Препрег листовой толстый (TMC)	11
Препрег односторонний	9
Ровинг, предварительно пропитанный	6
Связующее отверждающееся	1
Ткань, предварительно пропитанная	8

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Eingerichtete Prepreg (UD)	9
Hartbares Bindemittel	1
Premix	5
Premix; Pressmasse BMC	12
Premix; Pressmasse DMC	13
Prepreg	4
Prepreg SMC; Harzmatte	10
Prepreg TMC; Harzmatte	11
Verdickungsmittel	3
Verstärkungsmaterial	2
Vorimpregniertes Gewebe (PIF)	8
Vorimpregnierter Roving (PIR)	6
Vorimpregnierte Matte (PIM)	7

С. 4 ГОСТ Р 50443—92**АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ**

Bulk moulding compound (BMC)	12
Dough moulding compound (DMC)	13
Preimpregnated fabric (PIF)	8
Preimpregnated mat (PIM)	7
Preimpregnated roving (PIR)	6
Premix	5
Prepreg	4
Reinforcement	2
Resin matrix	1
Sheet moulding compound (SMC)	10
Thick moulding compound (TMC)	11
Thickening agent	3
Unidirectional prepregs (UD)	9

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Agent épaississant	3
Mat préimpregné (PIM)	7
Mélange à mouler épais (TMC)	11
Mélange à mouler en feuille (SMC)	10
Mélange à mouler en pâte (DMC)	13
Mélange à mouler en vrac (BMC)	12
Preimpregné	4
Premix	5
Preimpregné unidirectionnel (UD)	9
Renfort	2
Resine matrice	1
Stratifié préimpregné (PIR)	6
Tissu préimpregné (PIF)	8

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ВИДЫ ПРЕМИКСОВ И ПРЕПРЕГОВ

в зависимости от показателя «линейная усадка»
Общего назначения: Премиксы и препреги, имеющие при отверждении усадку от 0,2 до 0,5 %,
с низкой усадкой: Премиксы и препреги с усадкой при отверждении от 0,05 до 0,2 %,
с очень низкой усадкой: Премиксы и препреги с усадкой менее 0,05 %, с нулевой усадкой: Премиксы и препреги с нулевой усадкой при отверждении.

ВИДЫ ПРЕМИКСОВ И ПРЕПРЕГОВ

в зависимости от области применения
Электроизоляционные: Премиксы и препреги, обладающие особыми электрическими характеристиками,
коррозионностойкие: Премиксы и препреги, обладающие особой стойкостью к воздействию химических агентов и факторов окружающей среды,
пищевые: Премиксы и препреги, применяемые в пищевой промышленности, одобренные органами здравоохранения для контактов с пищевыми продуктами,
огнестойкие: Премиксы и препреги, обладающие стойкостью к горению (воспламенению).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации продукции «Стеклопластики, стекловолокно и изделия из них»

РАЗРАБОТЧИКИ

Н. В. Корольков, И. М. Рыбкина, А. Р. Бельник, Е. А. Липатов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 21.12.92 № 1551

3. Срок проверки — 2004 г.

Периодичность проверки — 5 лет

4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 8604—88 «Пластмассы. Препреги. Определения терминов и символы для обозначения»

5. ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

**Редактор Н. П. Щукина
Технический редактор О. Н. Никитина
Корректор В. И. Варенцова**

**Сдано в наб. 12.01.93. Подп. в печ. 05.03.93. Усл. п. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5. Уч.-изд. л. 0,40.
Тираж 293 экз.**

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6, Зак. 24**