



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ЗАМША**  
**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**ГОСТ 3717—84**

Издание официальное

**ЗАМША****Технические условия**Suede.  
Specifications**ГОСТ****3717—84**

ОКП 86 3000

**Срок действия**      с 01.01.86  
до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на замшу, предназначенную для изготовления обуви, в том числе ортопедической, галантерейных изделий, перчаток, деталей музыкальных инструментов, технических и протезных изделий, а также на обтирочную и фильтрационную замшу.

**1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

1.1. Замшу вырабатывают из шкур:  
 северных оленей;  
 овец;  
 опойки;  
 коз.

1.1.1. Замшу для деталей музыкальных инструментов вырабатывают из шкур северных оленей.

1.1.2. Замшу для обуви вырабатывают из шкур северных оленей, опойки, коз.

1.2. Замшу вырабатывают жировым и формальдегидно-жировым методами дубления.

1.2.1. Замшу для перчаток вырабатывают жировым методом дубления.

**Издание официальное**

© Издательство стандартов, 1984

© Издательство стандартов, 1992

Переиздание с изменениями

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР**

1.3. В зависимости от площади замшу подразделяют:

до 20 дм<sup>2</sup>;  
св. 20 до 50 дм<sup>2</sup>;  
св. 50 дм<sup>2</sup>.

1.3.1. Замша для перчаток должна быть площадью не менее 30 дм<sup>2</sup>, для протезных изделий — не менее 50 дм<sup>2</sup>, фильтрационная — не менее 55 дм<sup>2</sup>, для обуви — не менее 20 дм<sup>2</sup>.


1.4. В зависимости от назначения замшу подразделяют по толщине и окраске в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Назначение замши	Толщина замши, мм						Окраска	
	тонких		средних		толстых			
	от	до включ.	свыше	до включ.	свыше	до включ.		
1. Для обуви	0,7	—	0,7	1,1	1,1	1,5	—	
2. Для галантерейных изделий	0,4	0,7	0,7	1,1	1,1	—	—	
3. Для перчаток	0,4	0,7	0,7	1,1	—	—	Натуральная или окрашенная	
4. Для технических изделий	0,4	0,7	0,7	1,1	1,1	1,5	То же	
5. Обтирочная	0,3	0,7	0,7	1,1	1,1	1,5	»	
6. Фильтрационная	0,7	—	0,7	1,1	1,1	1,5	Натуральная	
7. Для протезных изделий	—	—	0,7	1,1	1,1	1,5	То же	
8. Для деталей музыкальных инструментов: язычковых	—	—	1,0	1,1	—	—	»	
клавишных	—	—	—	—	—	1,5—2,2	Натуральная или окрашенная То же	

П р и м е ч а н и е. Замшу площадью до 20 дм<sup>2</sup> по толщине не подразделяют.

1.5. Толщину определяют в стандартной точке *H*, расположенной на правой половине замши на пересечении линии *ЛМ*, находящейся на расстоянии 75 мм от хребтовой линии *ХУ*, с линией *ИК*, находящейся на расстоянии 150 мм от линии *ВГ*, касательной к впадинам задних лап (см. чертеж).



## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2 1 Замша должна вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по методикам, утвержденным в установленном порядке, и по образцам эталонам, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15 007—88

2 1 1 Замша должна быть ровно выструганной по всей площа-ди с ровной окраской. При сдавливании угла сложенной вчетверо замши не должно оставаться сального отпечатка. Бахтарма зам-ши должна быть чистой и гладкой.

Для фильтрационной замши допускается слабо зеленоватый от-тенок. Фильтрационная замша должна иметь диаметр окружности рабочей площиади не менее 50 см, который проверяют с помощью столика с нижним подсветом.

2 1 2, 2 1 3 (**Исключены, Изм. № 1**).

2 2 По химическим и физико механическим показателям зам-ша должна соответствовать нормам, указанным в табл. 3

2 3 Замшу делят на сорта в зависимости от наличия полезной площиади

1, 2, 3 и 4 й — для обуви, перчаток, галантерейных изделий, обтирочную,

1 и 2-й — для технических и протезных изделий, для деталей музыкальных инструментов, фильтрационную

2 3 1 (**Исключен, Изм. № 1**).

2 4 На замше не допускаются

для всех видов — загрязнение лицевой поверхности, жировые налеты, жесткость по всей площиади,

предназначенной для обуви, перчаток и галантерейных изде-лий — неровная окраска,

для фильтрационной замши — дыры, свищи, осипы, подрези, прорези на рабочей площиади

2 5 При определении сорта замши не учитывают

для обтирочной — заросшие свищи, заполистость, рыхлый ворс,

предназначенной для деталей музикальных инструментов — неровную окраску.

2.6. Все пороки, не указанные в пп. 2.4 и 2.5, учитывают и измеряют по ГОСТ 26343—84.

Таблица 3

Наименование показателя	Нормы для замши						
	для обуви и для галанте- риальных изде- лий	для галанте- риальных изде- лий	для перча- тков	для протез- ных изделий	для техниче- ских изделий	обтирочной	фильтраци- онной
Массовая доля влаги, %, не более	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Массовая доля золы, %, не более для натуральной замши	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
для крашеной замши	10,0	10,0	10,0	—	—	—	—
Массовая доля ве- ществ, экстрагируемых органическими раство- рителями, %, не менее	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Предел прочности при растяжении (среднее значение из испытаний продольных и попере- чных образцов), 10 МПа, не менее							
по партии	1,5	1,0	1,25	1,4	—	—	—
по коже	1,25	0,7	1,0	1,15	—	—	—
Удлинение при напря- жении 10 МПа (среднее значение по партии из испытаний продольных и поперечных образцов), %	Не бо- лее 45,0	Не бо- лее 45,0	Не менее 60,0	Не менее 60,0	—	—	—

## Примечания

1 Нормы химического состава, за исключением массовой доли влаги, да-  
ны в пересчете на абсолютно сухую кожу.

2 Допускается для замши, выработанной из шкур северных оленей, массо-  
вая доля влаги не более 20%.

## 2.7. Характеристика пороков — по ГОСТ 3123—78.

2.8. Сорт замши в зависимости от наличия полезной площади определяют в соответствии с табл. 4.

## 2.8.1. Замшу для технических изделий относят:

к 1-му сорту — при наличии не более 2% пораженной площади на каждые 5 дм<sup>2</sup> площади замши;

ко 2-му сорту — при наличии не более 3% пораженной площа-  
ди на каждые 5 дм<sup>2</sup> площади замши.

Таблица 4

Сорт замши	Полезная площадь, определяющая сорт замши, %									
	для деталей музыкальных инструментов		для протезов, фильтрационной		для обуви и перчаток		для галантерейных изделий		обтирочной	
	от	до включ.	от	до включ.	от	до включ.	от	до включ.	от	до включ.
1	100	95	100	90	100	95	100	95	100	75
2	94,9	85	89,9	70	94,9	85	94,9	80	74,9	60
3	—	—	—	—	84,9	75	79,9	60	59,9	45
4	—	—	—	—	74,9	60	59,9	40	44,9	20

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 938.0—75.

### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

- 4.1. Отбор проб — по ГОСТ 938.0—75.
  - 4.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1—67.
  - 4.3. Определение массовой доли золы — по ГОСТ 938.2—67.
  - 4.4. Определение массовой доли веществ, экстрагируемых органическими растворителями, — по ГОСТ 938.5—68.
  - 4.5. Определение предела прочности при растяжении и удлинении — по ГОСТ 938.11—69.
  - 4.6. Подготовка образцов к физико-механическим испытаниям — по ГОСТ 938.12—70.
  - 4.7. Определение массы и линейных размеров образцов — по ГОСТ 938.13—70.
  - 4.8. Кондиционирование пробы — по ГОСТ 938.14—70.
  - 4.9. Определение толщины образцов и толщины замши в стандартной точке — по ГОСТ 938.15—70.
  - 4.10. Площадь кожи измеряют кожемерной машиной по ТУ 27—15—1073—82.
- (Измененная редакция, Изм. № 1).
- 4.11. Определение полезной площади — по ГОСТ 26343—84.

### 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 1023—91.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

### РАЗРАБОТЧИКИ

Ф. В. Миронов, А. В. Тимофеева, Г. П. Рустанович, Н. С. Олисова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.12.84 № 4276

3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 3717—70

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15 007—88	2 1
ГОСТ 938 0—75	3 1, 4 1
ГОСТ 938 1—67	4 2
ГОСТ 938 2—67	4 3
ГОСТ 938 5—68	4 4
ГОСТ 938 11—69	4 5
ГОСТ 938 12—70	4 6
ГОСТ 938 13—70	4 7
ГОСТ 938 14—70	4 8
ГОСТ 938 15—70	4 9
ГОСТ 1023—91	5 1
ГОСТ 3123—78	2 7
ГОСТ 26343—84	2 6, 4 11
ТУ ?7 15—1073—82	4 10

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОДЛЕН до 01.01.96 Постановлением Госстандарта СССР от 14.09.89 № 2757

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1992 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1989 г. (ИУС 12—89).

Редактор С. В. Жидкова

Технический редактор О. Н. Никитина

Корректор В. И. Кануркина

<sup>изд</sup> Сдано в наб 28.02.92 Подп в печ 20.05.92 Усл п л 0,5 Усл кр отт 0,5 Уч изд л 0,38  
Тираж 725 экз

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557 Москва, ГСП, Новоцаресвенский пер., 3  
Тип «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6 Зак. 1026