



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОЖА ДЛЯ ПОДКЛАДКИ ОБУВИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА

ГОСТ 339-87

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

КОЖА ДЛЯ ПОДКЛАДКИ ОБУВИ

Определение сорта

Lining leather for footwear. Determination of grade

ГОСТ
339—87

ОКП 86 0000

Срок действия

с 01.07.88

до 01.07.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кожу для подкладки обуви и устанавливает требования к определению сорта.

2. В зависимости от наличия полезной площади кожу для подкладки обуви относят к 1, 2, 3 и 4-му сортам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Сорт кожи	Полезная площадь, %
1	От 100 до 95 включ.
2	» 94,99 » 80 »
3	» 79,99 » 60 »
4	» 59,99 » 30 »

3. Определение полезной площади — по ГОСТ 26343—84.

4. Определение и характеристика пороков — по ГОСТ 3123—78.

5. На коже не допускаются:

общая садка;

общая ломкость;

плохая обрезка;

осыпание покрывной пленки;

бронзистость;

стяжка, жесткость, рыхлость, занимающие свыше 50% площади кожи;



жировые налеты и налеты минеральных солей на коже, занимающие свыше 30% площади кожи;

загрязненность отдельной поверхности свыше 30% площади кожи;

изменение цвета кожи от миграции пигментов и красителей на поверхности покрывной пленки.

6. На коже не учитываются:

отмин;

отдушистость в пашинах;

слабовыраженные молочные линии;

слабовыраженная жилистость;

слабовыраженная воротистость до уровня нижних впадин передних лап;

заросшие малозаметные единичные царапины, осины, безличины, лизуха, кнутовины, роговины, болячки;

загрязнение бахтармы полимерами в виде полос от транспортера агрегата;

наличие краски, проникшей через поры, на бахтарме свиных кож;

неотделанная бахтарма в пашинах кож, выработанных из овчины, козлины и опойка, отделанных по лицевой поверхности;

мохнатый, высокий или неровный ворс в пашинах ворсовых кож;

неровная окраска и изменяемость цвета при растягивании на кожах с анилиновой, полуанилиновой и другими видами отделок специальных методов покрывного крашения;

тощесть на коже, выработанной из овчины, козлины и опойка.

7. На коже учитываются неизмеряемые пороки в соответствии с табл. 2 и измеряемые, не указанные в пп. 5 и 6.

Таблица 2

Наименование порока	Оценка, %
Местная садка лицевой поверхности, местная ломкость в одной точке	5
в двух точках	20
Тощесть на коже (кроме кож, выработанных из козлины, овчины и опойка)	20
Неровная окраска	15
Неровный натуральный цвет	15

Измерение пороков — по ГОСТ 26343—84.

С 3 ГОСТ 339—87

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности
СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Ф. В. Миронов, А. В. Тимофеева, Г. П. Рустанович, Л. Ф. Подольская

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 25.03.87 г. № 904

Срок первой проверки 01.07.92

Периодичность проверки 5 лет

ВЗАМЕН ГОСТ 339—74

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение ИТД, на который дана ссылка	Номер пункта подпункта перечисления приложения
ГОСТ 3123—78	4
ГОСТ 26343—84	3,7

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Р. Н. Корчагина*

Сдано в наб 10.04.87 Подп в печ 25.05.87 0 25 усл п л 0 25 усл кр отт 0,17 уч изд л
Тир 8000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123840 Москва ГСП Новопресненский пер., 3
Тип «Московский печатник» Москва Лялин пер. 6 Зак 561