

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ****КОНЦЕНТРАТ БАРИТОВЫЙ****Фотометрический метод определения двуокиси кремния**

Barite concentrate.

Photometric method for determination of silicon dioxide

Дата введения 1997—01—01

**1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт распространяется на баритовые концентраты и устанавливает фотометрический метод определения двуокиси кремния от 0,5 до 5 %.

Метод основан на образовании окрашенного в синий цвет восстановленного кремнемолибденового комплексного соединения и измерении его оптической плотности в области длин волн 600—650 нм.

**2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативно-технические документы:

ГОСТ 61—75 Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 83—79 Натрий углекислый безводный. Технические условия

ГОСТ 3118—77 Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3765—78 Аммоний молибденовокислый. Технические условия

ГОСТ 4199—76 Натрий тетраборнокислый 10-водный. Технические условия

ГОСТ 4204—77 Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4221—76 Калий углекислый. Технические условия

ГОСТ 5817—77 Кислота винная. Технические условия  
 ГОСТ 6563—75 Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия  
 ГОСТ 11293—89 Желатин. Технические условия  
 ТУ 6—09—1678—86 Фильтры обеззоленные  
 ТУ 6—09—5337—87 Натрий кремнекислый мета, 9-водный. Технические условия.

### 3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методу анализа и требования безопасности — по ГОСТ 30240.0.

### 4 АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

Фотоэлектроколориметр или спектрофотометр.

Электродпечь муфельная, обеспечивающая температуру нагрева 1000 °С.

Тигли платиновые по ГОСТ 6563.

Фильтры бумажные обеззоленные «синяя лента», «белая лента» по ТУ 6—09—1678.

Кислота серная по ГОСТ 4204, раствор с ( $1/2 \text{H}_2\text{SO}_4$ ) = 0,25 моль/дм<sup>3</sup> (0,25 н).

Кислота соляная по ГОСТ 3118 и разбавленная 1:1 и 1:3.

Кислота уксусная по ГОСТ 61, разбавленная 1:1.

Кислота аскорбиновая.

Кислота винная по ГОСТ 5817.

Смесь восстановительная: 15,0 г винной и 1,0 г аскорбиновой кислот растворяют в 100 см<sup>3</sup> воды.

Натрий углекислый по ГОСТ 83.

Калий углекислый по ГОСТ 4221.

Натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199, прокаленный при 400 °С.

Смесь для сплавления: натрий углекислый, калий углекислый и натрий тетраборнокислый смешивают в отношении 1:1:1.

Желатин пищевой по ГОСТ 11293, раствор с массовой долей 1 %, свежеприготовленный.

Аммоний молибденовокислый по ГОСТ 3765, раствор с массовой долей 5 %: 5 г соли растворяют при нагревании (не кипятят) в 60 см<sup>3</sup> воды, охлаждают, фильтруют через плотный фильтр «синяя

лента», прибавляют 10 см<sup>3</sup> уксусной кислоты, разбавляют водой до 100 см<sup>3</sup> и перемешивают.

Натрий кремнекислый мета, 9-водный по ТУ 6—09—5337.

Стандартные растворы двуокиси кремния.

Раствор А, содержащий около 1 мг/см<sup>3</sup> двуокиси кремния: 4,730 г кремнекислого натрия растворяют в воде, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, разбавляют водой до метки и перемешивают. Раствор хранят в полиэтиленовом сосуде.

Для определения концентрации двуокиси кремния отбирают пипеткой 50,0 см<sup>3</sup> раствора в стакан вместимостью 250 см<sup>3</sup>, приливают 15 см<sup>3</sup> соляной кислоты и выпаривают до влажного остатка. Прибавляют 5 см<sup>3</sup> соляной кислоты 1:1, 10 см<sup>3</sup> раствора желатина, 20 см<sup>3</sup> горячей воды, перемешивают и оставляют при 50—60 °С на 30 мин для коагуляции осадка. Раствор с осадком фильтруют на фильтр средней плотности «белая лента» и промывают 8—10 раз горячей водой. Фильтр с осадком помещают во взвешенный платиновый тигель, озоляют и прокаливают в муфельной печи при 1000 °С в течение 1 ч. Тигель с осадком охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

Концентрацию двуокиси кремния в растворе А  $X$ , мг/см<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$X = \frac{m}{V}, \quad (1)$$

где  $m$  — масса прокаленного осадка двуокиси кремния, мг;

$V$  — объем аликвотной части раствора, см<sup>3</sup>.

Раствор Б, содержащий около 0,025 мг/см<sup>3</sup> двуокиси кремния: 25,0 см<sup>3</sup> раствора А переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, разбавляют водой до метки и перемешивают.

Раствор переносят в полиэтиленовый сосуд; готовят в день применения.

Концентрацию двуокиси кремния в растворе Б  $X_1$ , мг/см<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{X \cdot 25}{1000}. \quad (2)$$

## 5 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

5.1 Навеску баритового концентрата массой 0,2000 г помещают в платиновый тигель, перемешивают с 3 г смеси для сплавления и сплавляют в муфельной печи при 700—800 °С в течение 15—20 мин.

Остывший тигель с плавом помещают в стакан вместимостью 250 см<sup>3</sup>, приливают 60 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты 1:3 и нагревают до полного выщелачивания плава. Раствор охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, разбавляют водой до метки, перемешивают и фильтруют через двойной фильтр средней плотности «белая лента»; первые порции фильтрата отбрасывают.

Т а б л и ц а 1

| Массовая доля двуокиси кремния, % | Объем аликвотной части раствора, см <sup>3</sup> |
|-----------------------------------|--|
| От 0,5 до 1,0 включ.              | 10,0   |
| Св. 1,0 » 3,0 »                   | 5,0  |
| » 3,0                             | 2,0  |

Аликвотную часть 2,0—10,0 см<sup>3</sup>, взятую в зависимости от массовой доли двуокиси кремния в соответствии с таблицей 1, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, прибавляют 50 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты, 10,0 см<sup>3</sup> раствора молибденовокислого аммония, перемешивая после прибавления каждого реактива. Через 20 мин приливают 10,0 см<sup>3</sup> раствора восстановительной смеси, разбавляют водой до метки и перемешивают.

Одновременно проводят контрольный опыт в тех же условиях и с тем же количеством реактивов, но без анализируемого продукта.

Через 30 мин измеряют оптическую плотность растворов по отношению к раствору контрольного опыта в области длин волн 600—650 нм в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 20 мм.

Массу двуокиси кремния в растворе находят по градуировочному графику.

5.2 Для построения градуировочного графика в восемь из девяти мерных колб вместимостью 100 см<sup>3</sup> отмеривают пипеткой 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 см<sup>3</sup> раствора Б двуокиси кремния, прибавляют 50 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты и далее продолжают, как описано в 5.1.

Приготовление растворов для построения градуировочного графика и измерение их оптической плотности выполняют дважды. По полученным средним арифметическим значениям оптических плотностей и соответствующим им содержаниям двуокиси кремния строят градуировочный график.

## 6 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1 Массовую долю двуокиси кремния  $X$ , %, вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 \cdot V \cdot 100}{V_1 \cdot m \cdot 1000}, \quad (3)$$

где  $m_1$  — масса двуокиси кремния, найденная по градуировочному графику, мг;

$V$  — объем мерной колбы для разбавления, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем аликвотной части раствора, взятый для анализа, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески пробы, г.

6.2 Расхождения результатов параллельных определений  $d$  (разность большего и меньшего результатов параллельных определений) и результатов анализа  $D$  (разность большего и меньшего результатов анализа) при доверительной вероятности  $P=0,95$  не должны превышать абсолютных допускаемых расхождений, приведенных в таблице 2.

6.3 Контроль точности анализа осуществляют с помощью стандартных образцов или другими методами, предусмотренными ГОСТ 30240.0.

6.4 Погрешность результатов анализа (при доверительной вероятности  $P=0,95$ ) не должна превышать предела  $\Delta$  при выполнении условий 6.2 и положительных результатах контроля точности анализа по 6.3 (таблица 2).

Т а б л и ц а 2

В процентах

| Массовая доля двуокиси кремния | $\Delta$ | $d$  | $D$  |
|--------------------------------|----------|------|------|
| 0,50                           | 0,07     | 0,08 | 0,10 |
| 1,00                           | 0,09     | 0,09 | 0,12 |
| 2,00                           | 0,11     | 0,11 | 0,15 |
| 3,00                           | 0,13     | 0,14 | 0,18 |
| 4,00                           | 0,15     | 0,16 | 0,22 |
| 5,00                           | 0,19     | 0,20 | 0,26 |

Значения  $\Delta$ ,  $d$ ,  $D$  для промежуточных массовых долей находят методом линейной интерполяции.

---

УДК 622.368.98—15:546.284—31.06:006.354      ОКС 73.060      А39  
ОКСТУ 2141

Ключевые слова: концентрат баритовый, методы анализа, двуокись кремния, фотометрический метод

---