

ГОСТ 30036.2—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

**КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ**  
**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ АДСОРБЦИИ**

Издание официальное

БЗ 10—93/1013

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Минск

## Предисловие

**1 РАЗРАБОТАН** Российской Федерацией  
**ВНЕСЕН** Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

**2 ПРИНЯТ** Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.  
 За принятие проголосовали

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Азербайджан Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Республика Кыргызстан Республика Молдова Российская Федерация Таджикистан Республика Туркменистан Республика Узбекистан Украина	Азгосстандарт Армгосстандарт Белстандарт Казгосстандарт Кыргосстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Таджикгосстандарт Главгосинспекция Туркменистана Узгосстандарт Госстандарт Украины

**3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Технического секретариата Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Общие требования . . . . .	1
4 Аппаратура и материалы . . . . .	2
5 Подготовка к испытанию . . . . .	2
6 Проведение испытаний . . . . .	3
7 Обработка результатов . . . . .	4

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ****КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ****Метод определения показателя адсорбции**

Concentrated kaolin.

Method for determination of adsorption index

Дата введения 1995—01—01**1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт распространяется на обогащенный каолин и устанавливает метод определения показателя адсорбции.

Метод основан на определении количества метиленового голубого, адсорбированного в 1 г каолина.

**2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 4204—77 Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 6613—86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 19609.0—89 Каолин обогащенный. Общие требования к методам испытаний.

ГОСТ 24104—88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

**3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 19609.0.

## 4 АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Весы лабораторные 2-го класса точности с диапазоном взвешивания до 0,2 кг по ГОСТ 24104.

Шкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий температуру нагрева 110 °С.

Сито лабораторное, 980 отв/см<sup>2</sup> по ГОСТ 6613.

Фильтры бумажные, синяя лента.

Колбы 2—1000—2 по ГОСТ 1770.

Стаканы вместимостью 100 и 500 см<sup>3</sup> по ГОСТ 25336.

Колбы КН вместимостью 250 см<sup>3</sup> по ГОСТ 25336.

Калельницы по ГОСТ 25336.

Цилиндры вместимостью 50 см<sup>3</sup> по ГОСТ 1770.

Бюретки вместимостью 25 см<sup>3</sup>.

Стеклянные палочки.

Часы песочные на 2 мин.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Кислота серная по ГОСТ 4204, раствор 5Н.

## 5 ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

Для приготовления раствора кислоты 13 см<sup>3</sup> серной кислоты (уд. вес 1,85) приливают к 50—60 см<sup>3</sup> воды. После охлаждения раствора до температуры (20±3) °С раствор серной кислоты доливают водой до 100 см<sup>3</sup>.

Метиленовый голубой (краситель), водный раствор концентрации 3 мг/см<sup>3</sup>, готовят следующим образом: сначала определяют процентное содержание влаги, высушивая навеску красителя массой 1 г при температуре (105±5) °С в течение (3±0,5) ч. Содержание влаги определяют в трех параллельных навесках. Влажность  $W$  в процентах рассчитывают по формуле

$$W = \frac{m_2 - m_1}{q} \cdot 100,$$

где  $m_2$  — масса бюкса с порошком до высушивания, г;

$m_1$  — масса бюкса с порошком после высушивания, г;

$q$  — масса порошка метиленового голубого, г.

Массу навески  $m$  красителя рассчитывают по формуле

$$m = \frac{m_3}{1 - \frac{W}{100}},$$

где  $m_3$  — масса абсолютно сухого красителя, равная 3 г.

$W$  — содержание влаги в красителе, %.

Навеску красителя помещают в химический стакан, приливают 400—500 см<sup>3</sup> дистиллированной воды, нагретый до температуры 50—60 °С, и помешивают стеклянной палочкой до полного растворения навески.

Охлажденный до температуры  $(20 \pm 3)$  °С раствор из стакана переносят в колбу, доливают водой до 1 дм<sup>3</sup> и тщательно перемешивают.

После приготовления раствора метиленового голубого проверяют его концентрацию. Для этого с помощью пипетки отмеряют 20—25 см<sup>3</sup> раствора, переносят его в предварительно взвешенный бюкс и высушивают при температуре 105—110 °С до постоянной массы. Определяют массу сухого вещества в миллиграммах в 1 см<sup>3</sup> раствора, т. е. концентрацию метиленового голубого. Проводят не менее трех измерений.

Хранят раствор в защищенном от света месте при температуре  $(20 \pm 3)$  °С.

## 6 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

Среднюю колбу исследуемого каолина высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре  $(105 \pm 5)$  °С в течение  $(3 \pm 0,5)$  ч и пропускают через сито 980 отв./см<sup>2</sup>.

Взвешивают две навески каолина массой по 1 г. Каждую навеску помещают в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, доливают 20 см<sup>3</sup> дистиллированной воды. В полученную суспензию добавляют 1 см<sup>3</sup> 5 Н раствора серной кислоты.

Перемешивают содержимое колбы взбалтыванием и титруют раствором метиленового голубого, приливая по 1 см<sup>3</sup> раствора красителя через 20 с. Скорость титрования должна быть одинаковой во всех определениях. После каждой новой порции раствора метиленового голубого суспензию взбалтывают, и каплю ее наносят тонкой стеклянной палочкой на фильтр (синяя лента). До тех пор, пока в колбе отсутствует свободный краситель, на фильтре остается пятно окрашенных частиц. При появлении избытка красителя на фильтре вокруг пятна окрашенных частиц появляется голубой ореол. Содержимое колбы перемешивают еще две минуты, наносят каплю суспензии на бумагу. Если голубой ореол исчезнет, титрование продолжают. Наличие голубого ореола свидетельствует об окончании титрования и достижении точки эквивалентности.

При титровании второй пробы вблизи точки эквивалентности раствор метиленового голубого приливают порциями по 0,5 см<sup>3</sup>.

Отмечают количество пошедшего на титрование раствора метиленового голубого в кубических сантиметрах.

## 7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1 Адсорбцию  $A$  в миллиграммах на грамм красителя метиленового голубого рассчитывают по формуле

$$A = \frac{c \cdot V}{q},$$

где  $c$  — концентрация раствора метиленового голубого, мг/см<sup>3</sup>;

$V$  — объем раствора метиленового голубого, идущего на титрование, см<sup>3</sup>;

$q$  — навеска исследуемого образца, г.

7.2 Допустимое расхождение между результатами параллельных определений в диапазоне значений адсорбции от 0 до 50 мг/г не должно превышать  $\pm 1,2$  мг/г.

---

УДК 622.361.2 001 4 : 006.354

A59

ОКСТУ 5709

Ключевые слова: каолин, адсорбция, испытание

---

Редактор **Р. Г. Говердовская**  
Технический редактор **Н. С. Гришанова**  
Корректор **В. И. Варенцова**

Сдано в наб 30.08.94 Подп. в печ. 29.09.94. Усл. п. л. 0,58. Усл. кр.-отт. 0,58.  
Уч.-изд. л. 0,27. Тир. 358 экз. С 1671.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 197075, Москва, Колодезский пер., 14.  
Тни. «Московский печатник» Москва Лялин пер., 6. Зак 248