



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР**

ТКАНЬ КОРДНАЯ

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

ГОСТ 23785.0-79—ГОСТ 23785.7-79

Издание официальное

Цена 10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ТКАНЬ КОРДНАЯ
ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
ГОСТ 23785.0-79—ГОСТ 23785.7-79

Издание официальное

МОСКВА — 1986

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Л. В. Сницарчук*

Сдано в наб. 20.03.86 Подп. в печ. 25.07.86 2,5 усл. в. л. 2,625 усл. кр.-отт. 2,34 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 10 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2507.

© Издательство стандартов, 1986

ТКАНЬ КОРДНАЯ**Правила приемки и метод отбора проб**Cord fabric.
Rules of acceptance and sampling method**ГОСТ****23785.0—79***Взамен ГОСТ 7266.1—69,
ГОСТ 7266.2—69 и ГОСТ
8537—72 в части правил
приемки и отбора об-
разцов

ОКП 22 8100

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 августа
1979 г. № 3115 срок введения установленс 01.01.81Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта
от 14.03.85 № 586 срок действия продлендо 01.01.91**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на кордную ткань, вырабатываемую по основе из химических кордных нитей, и устанавливает правила приемки и метод отбора проб для проведения испытаний.

1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1.1. Кордные ткани принимают партиями. Партией считают количество рулонов ткани одного наименования, одной марки, оформленное одним документом о качестве.

1.2. Для проверки качества кордной ткани по порокам внешнего вида, показателям (ширина, длина ткани в рулоне, плотность нитей по основе и утку, поверхностная плотность) и соответствия маркировки и упаковки от партии отбирают 3% рулонов, но не менее трех рулонов.

Допускается для проверки качества кордной ткани по порокам внешнего вида от партии, состоящей из 15 рулонов и менее, отбирать один рулон.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. Для проверки качества кордной ткани по физико-механическим показателям (разрывная нагрузка, удлинение, толщина, крутка, прочность связи с резиной, линейная усадка, термостой-

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание (март 1986 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в марте 1985 г. (ИУС 6—85).

кость) от партии отбирают 10% рулонов, но не менее трех рулонов, со специально наработанными точечными пробами ткани длиной 500—600 мм.

Точечные пробы должны быть наработаны после второй заработки и иметь с обеих сторон по длине ткани заработанные полоски длиной 50—60 мм.

1.4. Допускается проверку качества кордной ткани проводить на рулонах, не имеющих специально наработанных точечных проб. В этом случае так же отбирают 10% рулонов.

1.5. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания по этому показателю того же объема точечных проб, отобранных от тех же или новых рулонов ткани.

При получении неудовлетворительных результатов проверки по порокам внешнего вида для повторной проверки отбирают другие рулоны в количестве, указанном в п. 1.2.

Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

2. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

2.1. Каждую наработанную точечную пробу ткани отрезают и разрезают вдоль основы на две равные части: одну часть изготовитель использует для проведения испытания, другую отправляет потребителю. К точечной пробе прикрепляют ярлык с указанием: наименования предприятия-изготовителя, марки ткани, номера партии, номера рулона, даты выработки и обозначения соответствующего нормативно-технического документа.

По требованию потребителя допускается точечные пробы не отрезать, а отправлять в рулоне.

2.2. При проведении испытаний рулонов тканей без специально наработанных точечных проб для испытания вырезают точечные пробы на расстоянии не менее 3 м от конца рулона и не менее 100 мм от кромки ткани.

Во избежание раскручивания нитей в точечной пробе их связывают в пучки нитью на расстоянии не менее 100 мм от места вырезки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Изменение № 2 ГОСТ 23785.0—79 Ткань кордная. Правила приемки и метод отбора проб

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.03.90 № 500

Дата введения 01.10.90

Заменить код: ОКП 22 8100 на ОКСТУ 2281.

Вводную часть дополнить абзацем: «Термины и пояснения даны в приложении».

Пункт 1.3. Первый абзац после слова «нагрузка» дополнить словом: «и»; заменить слово: «крутка» на «число кручений».

Раздел 2. Наименование. Заменить слово: «образцов» на «проб».

Стандарт дополнить приложением:

(Продолжение см. с. 306)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23785.0—79)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Термины и пояснения

| Термин | Пояснение |
|--------------------|---|
| Точечная проба | Проба, взятая одновременно из определенной части нештучной продукции (по ГОСТ 15895—77) |
| Лабораторная проба | Часть точечной пробы, используемая для одного или нескольких испытаний |
| Элементарная проба | Часть лабораторной пробы (в виде отдельных нитей), используемая непосредственно для единичных испытаний |

(ИУС № 6 1990 г.)