



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ ЯГНЯТ И КОЗЛЯТ
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 20959—75

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ШКУРКИ ЯГНЯТ И КОЗЛЯТ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Raw skins of lambs and kids
SpecificationsГОСТ
20959—75*Взамен
ГОСТ 9765—61,
ГОСТ 13234—67

ОКП 98 9643

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 2 июля 1975 г. № 1680 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 27.03.86 № 763 срок действия продлен

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные меховые шкурки мертворожденных, павших и прирезанных ягнят и козлят с первичным, не подвергавшимся стрижке волосяным покровом, и шкурки выпоротков и выкидышей всех пород овец и коз.

Стандарт не распространяется на шкурки ягнят каракульской и смушковых пород овец и их помесей.

1. ВИДЫ

1.1. В зависимости от возраста, характера волосяного покрова и породной принадлежности шкурки ягнят и козлят площадью не более 1800 см² подразделяют на следующие виды: муаре-клям, курдючные ягнячьи шкурки, грубошерстные ягнячьи, меховые ягнячьи, шубные ягнячьи, шкурки короткошерстного и длинношерстного козлика.

Допускается принимать шкурки площадью более 1800 см² с первичным волосяным покровом длиной волоса на шее для лямки до 2 см, для сак-сака и тряска более 5 см.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.1.1. Муаре-клям — шкурки выпоротков, выкидышей грубошерстных пород овец площадью не менее 300 см² с коротким при-

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в марте 1986 г. (ИУС 6—86)

© Издательство стандартов, 1989

легающим или несколько приподнятым волосяным покровом, образующим муаристый рисунок

1 1 2 Курдючные ягнячьи шкурки (мерлушка степная) — шкурки от ягнят курдючных пород овец гиссарских, эдильбаевских, джайдара, сараджинских, таджикских, алаиских, площадью не менее 400 см² Волосяной покров грубоватый, стекловидно-блестящий, слабоблестящий или матовый; завитки — неполнозавитые валяки, бобовидные, кольчатые, горошковидные или прямой, стелка волнистый волос длиной в выпрямленном состоянии не более 5 см

1 1 3 Грубошерстные ягнячьи шкурки (мерлушка русская) — шкурки от ягнят грубошерстных пород, кроме курдючных, площадью не менее 400 см² Рыхлаые, бобовидные, кольчатые, горошковидные, штопорообразные завитки или прямой волос длиной в выпрямленном состоянии не более 5 см

1 1 4 Меховые ягнячьи шкурки (лямка) — шкурки от ягнят тонкорунных, полутонкорунных и полугрубошерстных пород овец площадью не менее 400 см² Волосяной покров мягкий или грубоватый, состоящий из кольчатых, горошковидных или других завитков

1 1 5 Шубные ягнячьи шкурки (трясок, сак-сак) — шкурки от ягнят-молочников грубошерстных пород (кроме романовской) в возрасте старше одного месяца площадью не менее 400 см² Волосяной покров, состоящий из мягких косичек штопорообразной извитости, разделяющихся одна от другой до основания, или из рыхлых кольцеобразных завитков

1 1 6 Шкурки короткошерстного козлика — шкурки от козлят всех пород площадью не менее 400 см² Волосяной покров низкий длиной не более 4 см

1 1 7 Шкурки длинношерстного козлика — шкурки от козлят всех пород площадью не менее 400 см² Волосяной покров длиной более 4 см

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2 1 Шкурки должны быть сняты пластом путем продольного разреза по средней линии горла, груди и живота с сохранением всей площади шкурки, без разрывов, подрезей, дыр, выхватов с краев, очищены от прирезей мяса, жира, сухожилий, хрящей из ушей, хвоста и ножек, хорошо обезжирены, без повреждения корней волос и очищены от грязи, крови со стороны кожной ткани и волоса, симметрично расправлены, но не растянуты, без складок на самой шкурке и конечностях, законсервированы пресно-сухим или сухо-соленным способом

2.2. В зависимости от наличия пороков и их размеров шкурки ягнят и козлят подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

Наименование порока	Группа порока	
	первая	вторая
Разрывы, швы, прорезы, подрезы, лопины каждый в отдельности или общей длиной, см	5,1—20,0	20,1—40,0
Выхваты с краев, дыры, вытертые места, тавро, нанесенное несмываемой краской, ржавые пятна каждый в отдельности или общей площадью, %	1,1—3,0	3,1—15,0
Кожеедины, плешины каждая в отдельности или общей площадью, %	Не более 1,0	1,1—5,0
Неправильный разрез шкурки при снятии (правее или левее белой линии живота), см	2,1—4,0	Более 4,0
Неправильная первичная обработка	—	Комовая сушка
Отсутствие частей шкурки	Головы с шеей	—

Примечание. Недостачу ножек, хвоста, головы пороками не считают.

2.3. Определение пороков указано в приложении.

2.4. Шкурки ягнят и козлят, имеющие пороки размером менее указанных для первой группы, относят к нормальным шкуркам.

2.5. В нормальных шкурках не допускаются кожеедины, плешины, комовая сушка и отсутствие головы с шеей.

2.6. На шкурках, относимых к первой группе, допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы.

2.7. На шкурках, относимых ко второй группе, допускается наличие одного порока, предусмотренного для этой группы, или не более четырех пороков первой группы.

2.8. (Исключен, Изм. № 1).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Шкурки ягнят и козлят поставляют партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленное одним документом о качестве.

3.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида.

3.3. Площадь каждой шкурки определяют умножением длины от основания шеи до основания хвоста на ширину посередине шкурки и выражают в квадратных сантиметрах.

Измерение шкурок должно производиться на расправленной шкурке без растягивания ее в длину и ширину миллиметровой линейкой на столе.

3.4. Длину волосяного покрова измеряют в выпрямленном, но не растянутом состоянии на шейной части шкурки миллиметровой линейкой на столе. При отсутствии шейной части измерение производят на лопатке.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Упаковка и маркировка невыделанных шкурок ягнят и козлят — по ГОСТ 13223—87.

4.2. Шкурки ягнят и козлят транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Вытертое место | — участок шкурки, частично или полностью лишенный волосяного покрова в результате механического воздействия |
| 2. Выхваты краев | — вырезы или отрывы краев частей шкурки, имеющих товарную ценность |
| 3. Ороговение кожной ткани | — ороговение и ломкость кожной ткани в результате ее сильного обезвоживания при сушке на солнце, около горячей печи или в сушилках при высокой температуре |
| 4. Дыра | — сквозной разрез с потерей площади или вырез части шкурки |
| 5. Комовая сушка | — шкурки, высушенные в нерасправленном виде |
| 6. Кожеедина | — поражение участков шкурки жуками кожеедами и их личинками |
| 7. Ломины | — трещины на лицевой стороне кожной ткани из за сильного натяжения или резкого перегиба шкурки |
| 8. Молеедины | — повреждение волосяного покрова или кожной ткани шкурки (эпидермиса) личинками моли |
| 9. Разрезы, прорезы и подрезы | — линейные отверстия в кожной ткани без потери площади шкурки или подрезы кожной ткани глубиной более 1/3 толщины кожной ткани |
| 10. Прелины и теклость волоса | — разложение кожной ткани шкурок в результате запоздалого или неправильного консервирования, а также хранения в сыром помещении. Как правило, это сопровождается теклостью (выпадением) волоса |
| 11. Плешина | — участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате кожных заболеваний (чесотка, парша, стригущий лишай и др.), небрежной первичной обработки или неправильного хранения шкурки |
| 12. Разрез неправильный | — разрез шкурки при съемке ее с животного, проведенный правее или левее белой линии живота |
| 13. Ржавое пятно | — сквозное или проникающее глубоко внутрь кожной ткани шкурки темно коричнево-зеленое пятно, проявляющееся в результате длительного соприкосновения влажного сырья с металлическими предметами
Поверхностные ржавые пятна со стороны кожной ткани, счищаемые ножом, пороком не считаются. |
| 14. Тавро (несмываемое) | — метка, нанесенная на волосяной покров шкурки масляной краской или гудроном |

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб 09 01 89 Подп в печ 06 03 89 0,5 усл и л 0,5 усл кр-отт 0,33 уч изд. л.
Тираж 12 000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер, д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул Даряус и Гирено, 39. Зак. 196.