



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТАЛЬК И ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ

МЕТОД ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ ПРОБ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 19730—74

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ТАЛЬК И ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ**

**Метод отбора и подготовки проб
для лабораторных испытаний**

Talc and talcmagnesite
Method of sampling and
sample preparation for
laboratory testing

ГОСТ**19730—74**

Срок действия с 01.01.76
до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на молотые тальк, талькомагнезит и микротальк и устанавливает метод отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний.

1. ОБОРУДОВАНИЕ

- 1.1. Для отбора и подготовки проб применяют:
щуп по ГОСТ 17817—78, изготовленный из тонколистовой стали или жести по ГОСТ 13345—78;
- емкости с крышками, обеспечивающие вместимость отобранных проб;
- сократители механические или ручные.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ

- 2.1. Пробы для испытаний отбирают в зависимости от объемов выборки, установленных в стандартах на конкретную продукцию.
- 2.2. Для отбора проб от каждого мешка из трех разных мест по всей глубине щупом отбирают точечную пробу массой не менее 0,1 кг.

Все отобранные точечные пробы объединяют в объединенную пробу, тщательно перемешивают и методом квартования сокращают до средней пробы массой не менее 0,75 кг.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1974

© Издательство стандартов, 1993

Переиздание с изменениями

С. 2 ГОСТ 19730—74

От каждого контейнера отбирают точечные пробы щупом на всю глубину слоя из десяти разных точек. Масса точечной пробы должна быть не менее 0,3 кг.

(Измененная редакция, Изд. № 1, 2).

2.3. Среднюю пробу упаковывают в полиэтиленовый мешок или пакет из плотной бумаги и направляют в лабораторию для проведения испытаний.

На полиэтиленовом мешке или пакете должны быть указаны:
наименование предприятия-изготовителя;
наименование продукции;
номер партии;
обозначение настоящего стандарта;
дата отбора проб;
номер испытаний по лабораторному журналу;
должность и фамилии лиц, производивших отбор проб для испытаний.

(Измененная редакция, Изд. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТА И ВНЕСЕН концерном «Союзминерал»

РАЗРАБОТЧИКИ

И. В. Суравенков (руководитель темы), Т. П. Чубкова,
Т. А. Прокина, Л. Б. Бурматнова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.04.74 № 989

3. Срок первой проверки — 1980 г.
Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 879—52 в части пп. 5 и 6

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 13345—85	1.1
ГОСТ 17817—78	1.1

6. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандата СССР от 22.06.90 № 1740
7. Переиздание (июнь 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в мае 1985 г., в июне 1990 г. (ИУС 8—85, 10—90)

Редактор *T. C. Шеко*
Технический редактор *B. H. Прусакова*
Корректор *T. A. Васильева*

Сдано в набор 20.07.93. Подп. в печ. 11.08.93. Усл. печ. л. 0,35. Усл. кр.-отт. 0,35.
Уч.-изд. л. 0,16. Тир. 589 экз. С 450.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14,
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 1604