

ТАЛЬК И ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ

Метод определения растворимости в воде

Talc and talcmagnesite.
Method for determination of solubility in water

ОКСТУ 5709

**ГОСТ
19728.12—74***

Взамен
ГОСТ 879—52 в части
разд. III, п. 9

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 апреля 1974 г. № 987 срок введения установлен

с 01.01.76

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 24.07.85 № 2342
срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на микротальк, молотые тальк и талькомагнезит и устанавливает весовой метод определения растворимости в воде.

Метод основан на выпаривании водной вытяжки талька или талькомагнезита и высушивании остатка при 105—110°C до постоянной массы.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу определения растворимости в воде — по ГОСТ 19728.0—74.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения анализа применяют:
весы технические I класса точности по ГОСТ 24104—80;
воронки Бюхнера по ГОСТ 9147—80;
колбу Бунзена;
чашу выпарную фарфоровую по ГОСТ 9147—80;
насос вакуумный;
шкаф сушильный с терморегулятором.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску пробы талька или талькомагнезита массой 30 г, взвешенную с погрешностью не более 0,01 г, помещают в коническую колбу вместимостью 750 см³, приливают 150 см³ воды и кипятят содержимое колбы с обратным холодильником в течение 15 мин. Суспензию фильтруют под вакуумом через воронку Бюхнера с двойным фильтром «синяя лента» в колбу Бунзена. Осадок промывают 5—6 раз горячей водой и отбрасывают. Фильтрат переливают в мерную колбу вместимостью 250 см³, охлаждают, доливают водой до метки и перемешивают (основной раствор). Отбирают аликвотную часть основного раствора 50 см³ в предварительно взвешенную фарфоровую выпарную чашу и выпаривают на песочной бане досуха. Затем выпарную чашу с остатком помешают в сушильный шкаф и сушат при 105—110°C до постоянной массы.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Растворимость в воде (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 \cdot V \cdot 100}{V_1 \cdot m} ,$$

где m_1 — масса сухого остатка, г;

V — объем всего анализируемого раствора, см³;

V_1 — объем аликвотной части анализируемого раствора, см³;

m — масса навески пробы, г.

4.2. Допускаемое расхождение между результатами двух параллельных определений при растворимости в воде до 0,2% не должно превышать 0,01%.

Если расхождение между результатами двух параллельных определений превышает приведенную величину, определение повторяют.

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух последних параллельных определений.

Изменение № 2 ГОСТ 19728.12—74 Тальк и талькомагнезит. Метод определения растворимости в воде

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.02.88 № 317

Дата введения 01.07.88

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Для проведения анализа применяют:

весы лабораторные 2-го класса точности с погрешностью взвешивания не более 0,0005 г и 3-го класса точности с погрешностью взвешивания не более 0,01 г по ГОСТ 24104—80;

электрошкаф сушильный с номинальной температурой нагрева 250 °C по ОСТ 16.0.801.397—87;

(Продолжение см. с. 90)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19728.12-74)

насос вакуумный ВН-494 или ВН 461М по ГОСТ 14707-82 или насос вакуумный по ГОСТ 25336-82;

колбу с тубусом вместимостью 500 см³ по ГОСТ 25336-82;

воронку Бюхнера по ГОСТ 9147-80;

тигли высокие вместимостью 90 см³ по ГОСТ 9147-80;

секундомер по ГОСТ 5072-79».

Пункт 3.1. Заменить слова: «взвешенную фарфоровую выпарную чашу» на «взвешенный тигель», «выпарную чашу» на «тигель»;

дополнить словами: «Остаток взвешивают на весах с погрешностью не более 0,0005 г».

Пункт 4.2. Второй, третий абзацы исключить.

(ИУС № 5 1988 г.)