

ГОСТ 16483.28—73

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ДРЕВЕСИНА

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН

Издание официальное

Б3 1-99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ДРЕВЕСИНА

Метод определения предела прочности при растяжении поперек волокон

Wood. Method for determination of ultimate tensile strength across the grain

**ГОСТ
16483.28—73**

ОКСТУ 5309

Дата введения 01.01.75

Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает метод определения предела прочности при растяжении поперек волокон.


(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1. АППАРАТУРА

- 1.1. Машина испытательная по ГОСТ 28840 с клиновыми захватами.
- 1.2. Штангенциркуль по ГОСТ 166 с погрешностью измерения не более 0,1 мм.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Образцы изготавливают по формуле и размерам, указанным на чертеже. Допускается применять kleеные образцы при условии, чтобы между kleевыми швами центральная часть высоты была не менее 90 мм. Прочность склеивания должна быть не меньше прочности древесины при скалывании поперек волокон.

*a**б*

a — в тангенциальном направлении; *б* — в радиальном направлении

2.2. Точность изготовления, влажность и количество образцов должны соответствовать требованиям ГОСТ 16483.0.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Толщину a и ширину b измеряют по середине длины образца с погрешностью не более 0,1 мм.

В каждом образце должна быть определена кривизна годичных слоев в процентах, равная отношению стрелы дуги годичного слоя в середине рабочей части образца к хорде; длина хорды в тангенциальных образцах должна быть равна 2 см, а в радиальных — толщине рабочей части образца.

3.2. Образец помещают в захваты так, чтобы к рифленым поверхностям захвата примыкали торцевые поверхности образца, причем часть каждой головки, граничащая с закруглением, оставалась свободной на протяжении около 10 мм, а растягивающая нагрузка совпадала с продольной геометрической осью образца.

3.3. Скорость испытания должна быть такой, чтобы образец разрушился в течение от 1,5 до 2 мин с момента нагружения. При использовании машин с электромеханическим приводом допускается проводить нагружение образца равномерно со скоростью (2500 ± 500) Н/мин или проводить испытание при скорости нагружения одной из нагружающих головок испытательной машины 4 мм/мин.

3.4. Испытания проводят до разрушения образца. Максимальную нагрузку определяют с точностью до цены деления шкалы силоизмерителя.

Результаты испытаний образцов, разрушившихся не на рабочем участке, не учитывают.

3.5. Влажность образцов после испытания определяют по ГОСТ 16483.7. В качестве пробы для определения влажности берут среднюю часть образца длиной поперек волокон около 30 мм.

Допускается определять влажность каждого второго образца.

3.3—3.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Предел прочности (σ_W) образца с влажностью W в момент испытания вычисляют с точностью до 0,01 МПа по формуле

$$\sigma_W = \frac{P_{\max}}{a \cdot b},$$

где P_{\max} — максимальная нагрузка, Н;

a, b — размеры поперечного сечения рабочей части образца, м.

4.2. Предел прочности образца с влажностью, отличающейся от 12 % больше чем на ± 1 % в пределах от 8 до 20 %, пересчитывают к влажности 12 % с точностью до 0,01 МПа по формуле

$$\sigma_{12} = \sigma_W [1 + \alpha(W - 12)],$$

где σ_W — предел прочности образца с влажностью W в момент испытания, Па;

α — поправочный коэффициент, равный для всех пород 0,01 при радиальном растяжении и 0,025 при тангенциальном растяжении.

Предел прочности образца с влажностью, равной или больше предела насыщения клеточных стенок, пересчитывают к влажности 12 % с точностью до 0,01 МПа по формуле

$$\sigma_{12} = \sigma_W \cdot K_{12}^{30},$$

где K_{12}^{30} — пересчетный коэффициент, равный 1,640 для хвойных пород при радиальном растяжении; 1,655 — для хвойных пород при тангенциальном растяжении; 1,885 — для рассеянно-сосудистых пород при радиальном и тангенциальном растяжениях; 1,160 — для кольцесосудистых пород при радиальном растяжении; 1,390 — для кольцесосудистых пород при тангенциальном растяжении.

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. (Исключен, Изм. № 1).

4.4. Статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0.

4.5. Результаты измерений и расчетов заносят в протокол испытаний (см. приложение).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ ДРЕВЕСИНЫ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН

Порода древесины _____

Temperatura воздуха Θ , °C _____

Скорость нагружения, Н/мин

Степень насыщенности влагой воздуха ϕ , %

Продолжительность нагружения, мин

Скорость перемещения головок испытательной машины, мм/мин _____

Маркировка образца	Размеры поперечного сечения, мм		Площадь поперечного ² сечения, см ²	Максимальная нагрузка P_{\max} , Н	Влажность W , %	Предел прочности, Па		Примечание
	a	b				σ_w	σ_{12}	

« ____ » 19 ____ г.

Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Г.А. Чибисова, канд. техн. наук; Н.И. Евдокимова; А.М. Рванина; М.Г. Кончакова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 04.11.73 № 2638

3. ВЗАМЕН ГОСТ 11493—65 в части разд. А и В

4. Стандарт полностью соответствует ИСО 3346—75; стандарт унифицирован с БДС 12526—74 с 14.01.77

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 166—89	1.2
ГОСТ 16483.0—89	2.2, 4.4
ГОСТ 16483.7—71	3.5
ГОСТ 28840—90	1.1

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1984 г., феврале 1989 г. (ИУС 9—84, 5—89)

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 11.08.99. Подписано в печать 09.09.99. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,45.
Тираж 141 экз. С3612. Зак. 755.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102