

ГОСТ 13047.11-81

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

НИКЕЛЬ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИСМУТА

Издание официальное

Б3 1-99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а

НИКЕЛЬ

ГОСТ

13047.11-81*

Методы определения висмута

Nickel.

Methods for the determination of bismuth

Взамен

ГОСТ 13047.11-67

ОКСТУ 1709

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 декабря 1981 г. № 5514 срок введения установлен

с 01.01.82

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

Настоящий стандарт устанавливает фотометрические методы определения висмута в никеле с ксиленоловым оранжевым при массовой доле его от 0,0001 до 0,003 % и с дистилдитиокарбаматом натрия при массовой доле от 0,0002 до 0,003 %.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2245-80.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методам анализа — по ГОСТ 13047.1-81. Контроль точности результатов анализа осуществляют по ГСО или методом добавок.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. МЕТОД ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ С КСИЛЕНОЛОВЫМ ОРАНЖЕВЫМ

2.1. Сущность метода

Метод основан на растворении никеля в азотной кислоте, отделении висмута осаждением с гидроксидом железа, образовании окрашенного комплекса висмута с ксиленоловым оранжевым в среде 0,1 М раствора азотной кислоты и измерении его оптической плотности при длине волны 530 нм.

2.2. Аппаратура, реактивы и растворы

Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр со всеми принадлежностями.

Кислота азотная особой чистоты по ГОСТ 11125-84 и растворы 1:1, 1 и 0,1 М.

Кислота соляная особой чистоты по ГОСТ 14261-77, раствор 1:1.

Железо (III) хлорное по ГОСТ 4147-74, раствор 2,5 г/дм³: 0,25 г хлорного железа растворяют в 25 см³ раствора соляной кислоты 1:1 в мерной колбе вместимостью 100 см³ и доливают водой до метки.

Аммиак водный по ГОСТ 3760-79 и раствор 1:19.

Кислота аскорбиновая по Государственной фармакопее СССР X изд., раствор 100 г/дм³, свежеприготовленный.

Натрий фтористый по ГОСТ 4463-76, раствор 1 г/дм³; хранят в полиэтиленовой посуде.

Ксиленоловый оранжевый, раствор 1 г/дм³ в 0,1 М растворе азотной кислоты.

Висмут металлический по ГОСТ 10928-90.

Стандартные растворы висмута.

Раствор А: 0,2000 г висмута растворяют в 50 см³ азотной кислоты. После удаления окислов

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (июль 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июле 1986 г. (ИУС 10-86)

С. 2 ГОСТ 13047.11-81

азота кипячением раствор охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см³, добавляют 30 см³ азотной кислоты, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см³ раствора А содержит 0,2 мг висмута.

Раствор Б: 25 см³ раствора А отбирают в мерную колбу вместимостью 500 см³, доливают до метки 1 М раствором азотной кислоты и перемешивают.

1 см³ раствора Б содержит 0,01 мг висмута.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Проведение анализа

2.3.1. Навеску никеля массой, установленной в зависимости от массовой доли висмута в соответствии с табл. 1, помещают в стакан вместимостью 400 см³ и растворяют в растворе азотной кислоты 1:1.

Таблица 1

| Массовая доля висмута, % | Масса навески никеля, г | Объем раствора азотной кислоты 1:1 для растворения, см ³ |
|--------------------------|-------------------------|---|
| От 0,0001 до 0,0006 | 10 | 100 |
| Св. 0,0006 » 0,0012 | 5 | 50 |
| » 0,0012 » 0,003 | 2 | 20 |

После удаления окислов азота кипячением разбавляют раствор водой до 200 см³, добавляют 10 см³ раствора хлорного железа, нагревают до 70 °С и прибавляют аммиак до полного перехода никеля в растворимый аммиачный комплекс и 5 см³ в избыток. Раствор с осадком выдерживают в течение 30 мин в теплом месте.

Осадок отфильтровывают на фильтр средней плотности, промывают пять-шесть раз горячим раствором аммиака и растворяют в 15 см³ горячего раствора азотной кислоты 1:1 в стакане, в котором проводилось осаждение. Фильтр промывают пять-шесть раз горячей водой.

Раствор переносят в стакан вместимостью 150 см³ и осаждение повторяют.

После растворения осадка раствор выпаривают на водяной бане досуха (не пересушивать). К остатку приливают 3 см³ 1 М раствора азотной кислоты, стенки стакана ополаскивают 3—5 см³ воды и нагревают до растворения. Раствор охлаждают, добавляют 4 см³ раствора аскорбиновой кислоты, перемешивают, через 5 мин приливают 1 см³ раствора фтористого натрия и 1 см³ раствора кисленолового оранжевого, перемешивая раствор после добавления каждого реагента. Затем раствор переводят в мерную колбу вместимостью 25 см³, доливают до метки водой и перемешивают.

Через 10 мин измеряют оптическую плотность окрашенного раствора при длине волн 530 нм.

Раствором сравнения служит раствор контрольного опыта. Массу висмута находят по градуировочному графику.

2.3.2. Построение градуировочного графика

В шесть из семи стаканов вместимостью по 250 см³ отбирают 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 и 6,0 см³ стандартного раствора Б, что соответствует 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05 и 0,06 мг висмута. Во все стаканы наливают по 10 см³ раствора хлорного железа, разбавляют водой до 150 см³ и далее анализ проводят, как указано в п. 2.3.1.

Раствором сравнения служит раствор, не содержащий висмута.

По полученным значениям оптических плотностей растворов и соответствующим им массовым концентрациям висмута строят градуировочный график.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Оработка результатов

2.4.1. Массовую долю висмута (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m}{m_1} \cdot 100,$$

где m — масса висмута, найденная по градуировочному графику, г;

m_1 — масса навески никеля, г.

2.4.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

| Массовая доля висмута, % | Абсолютное допускаемое расхождение, % |
|--------------------------|---------------------------------------|
| От 0,0001 до 0,0002 | 0,00006 |
| Св. 0,0022 » 0,0004 | 0,00012 |
| » 0,0004 » 0,0007 | 0,0002 |
| » 0,0007 » 0,001 | 0,00025 |
| » 0,001 » 0,003 | 0,0003 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. МЕТОД ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ С ДИЭТИЛДИТИОКАРБАМАТОМ НАТРИЯ

3.1. Сущность метода

Метод основан на растворении никеля в азотной кислоте, отделении висмута осаждением с гидрокисью железа, экстракции висмута из щелочного раствора в виде диэтилдитиокарбамата в присутствии винной кислоты, динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты и цианистого калия, замещения висмута медью и последующем измерении оптической плотности окрашенного раствора при длине волны 435 нм.

3.2. Аппаратура, реактивы и растворы

Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр со всеми принадлежностями.

Кислота азотная особой чистоты по ГОСТ 11125-84 и растворы 1:1 и 1 М.

Кислота соляная особой чистоты по ГОСТ 14261-77, раствор 1:1.

Железо сернокислое закисное по ГОСТ 4148-78, раствор 50 г/дм³.

Аммоний надсернокислый по ГОСТ 20478-75, раствор 100 г/дм³.

Аммиак водный по ГОСТ 3760-79.

Аммоний хлористый по ГОСТ 3773-72, раствор 100 г/дм³.

Аммиачный промывной раствор: 5 г хлористого аммония растворяют в 100 см³ воды, прибавляют 10 см³ аммиака и разбавляют водой до объема 1000 см³.

Кислота винная по ГОСТ 5817-77, раствор 400 г/дм³.

Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652-73, раствор 100 г/дм³, очищенный встряхиванием с раствором диэтилдитиокарбамата натрия и хлороформа до обесцвечивания.

Калий цианистый, раствор 200 г/дм³.

Натрия диэтилдитиокарбамат по ГОСТ 8864-71, раствор 10 г/дм³.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88, перегнанный.

Медь (II) сернокислая по ГОСТ 4165-78, раствор 50 г/дм³.

Натрий сернокислый безводный по ГОСТ 4166-76.

Висмут металлический по ГОСТ 10928-90.

Стандартные растворы висмута.

Раствор А: 0,2000 г висмута растворяют в 50 см³ азотной кислоты. После удаления окислов азота кипячением раствор охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см³, добавляют 30 см³ азотной кислоты, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см³ раствора А содержит 0,2 мг висмута.

Раствор Б: 25 см³ раствора А отбирают в мерную колбу вместимостью 500 см³, доливают до метки 1 М раствором азотной кислоты и перемешивают.

1 см³ раствора Б содержит 0,01 мг висмута.

Раствор В: 25 см³ раствора Б отбирают в мерную колбу вместимостью 250 см³, доливают 1 М раствором азотной кислоты до метки и перемешивают.

1 см³ раствора В содержит 0,001 мг висмута.

Растворы Б и В приготавливают перед применением.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.3. Проведение анализа

3.3.1. Навеску пробы массой 1 г помещают в стакан вместимостью 400 см³ и растворяют в 10 см³ раствора азотной кислоты 1:1.

После удаления окислов азота кипячением разбавляют раствор водой до 200 см³, прибавляют 3 см³ раствора сернокислого железа, 5 см³ раствора надсернокислого аммония, 10 см³ раствора хлористого аммония и нагревают до 70 °С. Затем прибавляют аммиак до полного перехода никеля в аммиачный комплекс и 5 см³ в избыток. Раствор с осадком выдерживают в течение 30 мин в теплом месте.

Осадок отфильтровывают на фильтр средней плотности, промывают пять-шесть раз горячим аммиачным промывным раствором, а затем горячей водой. Потом его растворяют в 10 см³ горячего раствора соляной кислоты в стакан, в котором проводилось осаждение, и фильтр промывают горячей водой. Затем раствор разбавляют водой до 150 см³ и осаждение повторяют. После растворения осадка фильтр промывают горячей водой и раствор переносят в делительную воронку вместимостью 150 см³.

3.3.1.1. При массовой доле висмута от 0,0002 до 0,001 % к раствору в делительной воронке прибавляют 20 см³ раствора винной кислоты, 1 см³ раствора трилона Б, раствор разбавляют водой до 60 см³, прибавляют аммиак до красной окраски и 2 см³ в избыток; затем 5 см³ раствора цианистого калия, 1 см³ раствора дигтилдитиокарбамата натрия, 9 см³ хлороформа и встряхивают в течение 5 мин. После расслоения фаз переносят органический слой в другую делительную воронку вместимостью 50 см³, прибавляют 5 см³ воды и встряхивают 30 с. После разделения слоев водный слой отбрасывают и к органической фазе прибавляют 10 см³ раствора сернокислой меди и встряхивают в течение 2 мин. Окрашенный хлороформный слой переносят в мерную колбу вместимостью 10 см³, доливают хлороформ до метки и перемешивают. Прибавляют 0,1 г сернокислого натрия, раствор снова перемешивают до осветления и измеряют его оптическую плотность при длине волны 435 нм.

Раствором сравнения служит хлороформ.

Массу висмута находят по градуировочному графику.

Приемчание. При работе с цианистым калием необходимо соблюдать все правила по технике безопасности по ГОСТ 25086—87.

3.3.1.2. При массовой доле висмута выше 0,001 % проводят анализ как указано в п. 3.3.1, но после добавления всех реагентов прибавляют 20 см³ хлороформа и встряхивают в течение 5 мин. Потом органический слой переносят в делительную воронку вместимостью 100 см³, прибавляют 10 см³ воды и встряхивают 30 с. После разделения слоев водный слой отбрасывают и к органической фазе прибавляют 20 см³ раствора сернокислой меди и встряхивают в течение 2 мин. После расслоения фаз хлороформный слой переносят в мерную колбу вместимостью 25 см³, доливают хлороформом до метки и перемешивают. Прибавляют 0,1—0,2 г сернокислого натрия, раствор снова перемешивают до осветления раствора и измеряют его оптическую плотность, как указано в п. 3.3.1.1.

3.3.2. Градуировочные графики строят в зависимости от массовой доли висмута как указано ниже:

3.3.2.1. При массовой доле висмута в пробе от 0,0002 до 0,001 % в шесть из семи стаканов вместимостью по 250 см³ отбирают 2,0; 3,0; 5,0; 6,0; 8,0 и 10,0 см³ стандартного раствора В, что соответствует 0,002; 0,003; 0,005; 0,006; 0,008 и 0,010 мг висмута. Во все стаканы наливают воду до объема 150 см³, прибавляют 3 см³ раствора сернокислого железа и далее анализ проводят, как указано в пп. 3.3.1 и 3.3.1.1.

Раствором сравнения служит раствор, не содержащий висмут.

По полученным значениям оптических плотностей растворов и соответствующим им массовым концентрациям висмута строят градуировочный график.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.3.2.2. При массовой доле висмута выше 0,001 % в пять из шести стаканов вместимостью по 250 см³ отбирают 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 3,0 см³ стандартного раствора Б, что соответствует 0,010; 0,015; 0,020; 0,025 и 0,030 мг висмута. Во все стаканы наливают воду до 150 см³, прибавляют 3 см³ раствора сернокислого железа и далее поступают, как указано в пп. 3.3.1 и 3.3.1.2.

3.4. Обработка результата

3.4.1. Массовую долю висмута (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 - m_2}{m} \cdot 100,$$

где m_1 — масса висмута в анализируемом растворе, найденная по градуировочному графику, г;

m_2 — масса висмута в растворе контрольного опыта, найденная по градуировочному графику, г;

m — масса навески никеля, г.

3.4.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

4. МЕТОД ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОСЛЕ ЭКСТРАКЦИОННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ

4.1. Сущность метода

Метод основан на предварительном экстракционном извлечении йодидного комплекса висмута изоамилацетатом, образовании окрашенного соединения с ксиленоловым оранжевым и измерении оптической плотности окрашенного раствора при длине волны 540 нм.

4.2. Аппаратура, реактивы и растворы

Фотоэлектроколориметр или спектрофотометр со всеми принадлежностями.
рН-метр.

Кислота азотная особой чистоты по ГОСТ 11125-84, растворы 3:2, 2 и 0,03 М (рН 1,4—1,5).
Калий йодистый по ГОСТ 4232-74, свежеприготовленный раствор 20 г/дм³.

Кислота аскорбиновая по Государственной фармакопее СССР X изд., свежеприготовленный раствор 50 г/дм³.

Ксиленоловый оранжевый, раствор 1 г/дм³.

Изоамиловый эфир уксусной кислоты (изоамилацетат), перегнанный.

Висмут металлический по ГОСТ 10928-90.

Стандартные растворы висмута.

Раствор А: 0,1 г металлического висмута растворяют в 30 см³ азотной кислоты в стакане вместимостью 100 см³ под часовым стеклом. Раствор выпаривают до 10 см³, приливают 20 см³ воды и переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм³, затем доводят объем до метки 1 М раствором азотной кислоты и тщательно перемешивают.

1 см³ раствора А содержит 0,1 мг висмута.

Раствор Б: 25 см³ стандартного раствора А переносят в мерную колбу вместимостью 500 см³, доводят объем до метки 1 М раствором азотной кислоты и тщательно перемешивают.

1 см³ стандартного раствора Б содержит 0,005 мг висмута.

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. Проведение анализа

4.3.1. Навеску никеля массой, установленной в зависимости от массовой доли висмута в соответствии с табл. 3, помещают в стакан вместимостью 400 см³ и растворяют в растворе азотной кислоты 1:1.

Таблица 3

| Массовая доля висмута, % | Масса навески никеля, г | Объем раствора азотной кислоты 1:1 для растворения, см ³ |
|--------------------------|-------------------------|---|
| От 0,0001 до 0,0004 | 5 | 50 |
| Св. 0,0004 » 0,0008 | 3 | 30 |
| » 0,0008 » 0,0016 | 1,5 | 15 |
| » 0,0016 » 0,003 | 1 | 15 |

Раствор выпаривают до 5—10 см³, осторожно по стенкам стакана приливают 20 см³ воды и кипятят раствор 2—3 мин для удаления окислов азота. Охлажденный раствор переносят в делительную воронку вместимостью 100—150 см³, обмывают стакан водой и доливают водой до 40 см³. К раствору добавляют 1 см³ раствора аскорбиновой кислоты, 1 см³ раствора йодистого калия, перемешивают, приливают 10 см³ изоамилацетата и осторожно встряхивают воронку с раствором в течение

С. 6 ГОСТ 13047.11—81

1 мин. После расслоения фаз водный слой переносят в другую делительную воронку вместимостью 100—150 см³, а органический слой сохраняют. К водному раствору приливают 5 см³ изоамилацетата и повторяют экстракцию, встряхивая воронку в течение 1 мин. Водный слой отбрасывают, а органические фазы объединяют. К объединенному органическому раствору приливают смесь 20 см³ 1М раствора азотной кислоты и 0,5 см³ раствора йодистого калия и встряхивают воронку пять—шесть раз. Водную фазу отбрасывают. К органическому слою для реэкстракции приливают 15 см³ 0,03 М раствора азотной кислоты с pH 1,4—1,5, 0,2 см³ раствора кисленолового оранжевого и встряхивают воронку с растворами 1 мин. После полного расслоения фаз водный слой переносят в мерную колбу вместимостью 25 см³, фильтруя его через воронку с фильтром, предварительно промытым 0,03 М раствором азотной кислоты. Органический слой отбрасывают, фильтр промывают 0,03 М раствором азотной кислоты и этим же раствором доводят объем до метки колбы. Раствор перемешивают и через 20 мин измеряют оптическую плотность при длине волны 540 нм.

В качестве раствора сравнения используют воду.

Из значения оптической плотности испытуемого раствора вычтутают усредненное значение оптической плотности растворов контрольного опыта, который проводят через все стадии анализа параллельно с пробой. Количество висмута определяют по градуировочному графику.

4.3.2. Построение градуировочного графика

В четыре из пяти делительных воронок вместимостью по 150—200 см³ отбирают последовательно 1,0; 2,0; 4,0 и 6,0 см³ стандартного раствора Б, что соответствует 0,005; 0,010; 0,020; 0,030 мг висмута. Во все воронки доливают до 40 см³ 1 М раствора азотной кислоты, приливают по 1 см³ раствора аскорбиновой кислоты, по 1 см³ раствора йодистого калия и по 10 см³ изоамилацетата.

Далее проводят анализ, как указано в п. 4.3.1.

По полученным значениям оптических плотностей растворов и соответствующим им массовым концентрациям висмута строят градуировочный график.

4.3.1, 4.3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4. О б р а б о т к а р е з у л т а т о в

4.4.1. Массовую долю висмута (Х) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m}{m_1} \cdot 100,$$

где m — масса висмута, найденная по градуировочному графику, г;

m_1 — масса навески никеля, г.

4.4.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, указанных в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

| Массовая доля висмута, % | Абсолютное допускаемое расхождение, % |
|--------------------------|---------------------------------------|
| От 0,0001 до 0,0002 | 0,00005 |
| Св. 0,0002 » 0,0004 | 0,00008 |
| » 0,0004 » 0,0007 | 0,0001 |
| » 0,0007 » 0,0015 | 0,0002 |
| » 0,0015 » 0,003 | 0,0003 |

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *Н.Л. Шнайдер*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 23.07.99. Подписано в печать 16.08.99. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,80.
Тираж 132 экз. С 3510. Зак. 664.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6
Плр № 080102