

ГОСТ 8273—75

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ****Технические условия**

Packing paper. Specifications

**ГОСТ
8273—75**

ОКП 54 3500

Дата введения 01.01.76

Настоящий стандарт распространяется на бумагу, предназначенную для упаковывания пищевых продуктов, медикаментов и промышленных изделий.

(Измененная редакция, Изм. № 3).**1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ**

1.1. В зависимости от назначения и показателей качества оберточная бумага должна изготавливаться девятыми марок:

А — из сульфатной небеленой целлюлозы;

Б — из сульфатной оберточной целлюлозы;

В — из сульфитной небеленой целлюлозы;

Г — из сульфитной оберточной целлюлозы и древесной массы;

О₁ — из сульфатной, сульфитной беленой целлюлозы;

О₂ — из сульфатной, сульфитной беленой целлюлозы, сульфитной небеленой целлюлозы и древесной массы;

Д — из небеленой целлюлозы, полуцеллюлозы и древесной массы;

Е — из макулатуры, небеленой целлюлозы и волокнистых отходов целлюлозно-бумажного производства.

Ж — композиция не нормируется.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Бумага марок Б, Г, Е и Ж, предназначенная для упаковывания пищевых продуктов и медикаментов, должна изготавляться с композиционным составом, разрешенным Минздравом СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.3. Бумага должна изготавляться в рулонах и листах. Ширина рулонов и размеры листовой бумаги устанавливаются по согласованию между изготавителем и потребителем.

Предельные отклонения по размерам бумаги всех марок не должны превышать ± 5 мм, в бумаге, предназначенной для переработки на автоматах, $-\pm 2$ мм.

Пример условного обозначения оберточной бумаги марки А массой бумаги площадью 1 м² 90 г: Бумага оберточная марки А-90 ГОСТ 8273.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1а. Бумага должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2.1. Показатели качества бумаги должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Норма для бумаги марок									Предельные отклонения	Метод испытания
	А	Б	В	Г	О ₁	О ₂	Д	Е	Ж		
1. Масса бумаги площадью 1 м ² , г	20	50	20	50	20	55	30	40	80	Для бумаги марок А, В, О ₁ , О ₂ , Д с массой площади 1 м ² до (90±2) г	ГОСТ 13199
	25	70	25	60	25	60	35	50	90		
	30	80	30	70	30	65	40	60	100		
	35	90	35	100	35	70	45	70	120		
	40	100	40	120	40	75	50	80	130		
	45	120	45		45	80	55	90	140		
	50		50		50	90	60	100	150		
	55		55		55		65	120	160		
	60		60		60		70				
	65		65		65		75				
	70		70		70		80				
	75		75		75		85				
	80		80		80		90				
	85		85		85		100				
	90		90		90		120				
2. Относительное сопротивление продавливанию, кПа (кгс/см ²), не менее, для бумаги площадью 1 м ² , г	100		100		100					ГОСТ 13525.8	
	110		110		110						
	120		120		120						
	50—80		270 (2,8)		170 (1,8)						
90—120		300 (3,1)		190 (2,0)						ГОСТ 13525.1	
3. Разрывная длина в среднем по двум направлениям, м, не менее, для массы бумаги площадью 1 м ² , г	20—35	4500	—	2600	—	2200	—	1700	—	—	ГОСТ 13525.1
	40—55	4500	—	2700	—	2200	2000	1700	2100	—	
	60—70	5000	—	3000	—	2000	1700	1700	2200	—	
	75—85	5000	—	3000	—	2200	2000	2200	2200	2900	
	90—120	5300	—	3500	—	2100	2100	2600	2200	3200	
	130—160	—	—	—	—	—	—	—	—	2900	
	4. Степень проклейки, мм, не менее	1,0	0,8	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0	0,6	1,4	—
	5. Влажность, %, не более	10	10	10	10	10	10	10	10	10	—

П р и м е ч а н и я:

1. По согласованию с потребителем допускается изготавливать бумагу марок А, В, Д массой 1 м² 90 г и более с разрывной длиной соответственно не менее 5000, 3300, 2400 м.

2. Бумагу, содержащую в композиции более 50 % макулатуры и отходов целлюлозно-бумажного производства, допускается изготавливать:
марки Е массой 1 м² 60 г и более с разрывной длиной не менее 2000 м;
марки Ж массой 1 м² 90—120 г с разрывной длиной не менее 2900 м,
массой 1 м² 130—160 г с разрывной длиной не менее 2700 м.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

2.2. По соглашению между изготавителем и потребителем допускается изготавливать бумагу всех марок неклееной.

2.3. Бумага изготавляется машинной, односторонней и двусторонней гладкости.

2.4. Бумага должна изготавляться цвета естественного волокна или окрашенной.

Для упаковки сыпучих пищевых продуктов допускается применять бумагу, окрашенную в различные цвета красителями, разрешенными Министерством здравоохранения СССР; для упаковки других пищевых продуктов применение цветной бумаги не допускается.

2.5. Бумаги марок В, Д, О₁ и О₂, предназначаемые для нанесения печати, должны изготавляться с зольностью не менее 8 % и разрывной длиной не менее 1700 м.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

2.5а. По согласованию с потребителем допускается изготавливать бумагу марок А и Е с влажностью до 11 %.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

2.6. Складки, разрывы, отверстия, которые не могут быть обнаружены в процессе перемотки, допускаются в рулонной бумаге, если масса листов с такими дефектами, определенная по ГОСТ 13525.5, не превышает 5 %, а в рулонной бумаге, предназначенной для переработки на автоматах пищевой промышленности, — 3 %.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.7. Для бумаги, предназначенной для переработки на автоматах, намотка рулонной бумаги должна быть равномерной и плотной, обрез кромок должен быть ровным и чистым.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.8. Число обрывов в рулоне не должно превышать пяти, а в рулоне бумаги, предназначеннной для переработки на автоматах пищевой промышленности, не должно превышать трех.

2.9. Места обрывов в бумаге, предназначенной для переработки на автоматах, должны быть склеены и отмечены видимыми с торца рулона цветными сигналами.

3. ПРИЕМКА

3.1. Определение партии и объем выборки — по ГОСТ 8047.

3.2. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1а. Отбор проб и подготовка к испытанию — по ГОСТ 8047.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

4.1. Кондиционирование бумаги перед испытанием и испытание проводят по ГОСТ 13523 при относительной влажности воздуха (50±2) % и температуре (23±1) °C.

Продолжительность кондиционирования — не менее 2 ч.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

4.2. Размеры бумаги определяют по ГОСТ 21102.

4.3. При определении массовой доли золы температуру прокаливания устанавливают (575±25) °C по ГОСТ 7629.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

С. 4 ГОСТ 8273—75

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование — по ГОСТ 1641 со следующим дополнением:

5.1.1. Маркировка бумаги, не предназначенной для упаковывания пищевых продуктов, дополняется предупредительной надписью «непищевая».

5.2. Диаметр рулона должен быть не менее 50 см. По требованию потребителей допускается диаметр рулона не менее 35 см, не предназначенный для переработки на автоматах.

5.1—5.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5.3. (Исключен, Изм. № 2).

5.4. (Исключен, Изм. № 3).

5.5. (Исключен, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР**РАЗРАБОТЧИКИ**

И.А. Чижова, О.А. Васильева, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 марта 1975 г. № 721**3. ВЗАМЕН ГОСТ 8273—57****4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 1641—75	5.1
ГОСТ 7629—93	4.3
ГОСТ 8047—93	3.1, 4.1а
ГОСТ 8049—62	2.1
ГОСТ 13199—88	2.1
ГОСТ 13523—78	4.1
ГОСТ 13525.1—79	2.1
ГОСТ 13525.5—68	2.6
ГОСТ 13525.8—86	2.1
ГОСТ 13525.19—91	2.1
ГОСТ 21102—80	4.2

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—12—94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в январе 1981 г., марте 1985 г., марте 1990 г. (ИУС 3—81, 6—85, 6—90)

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *О.В. Ковш*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 29.09.98. Подписано в печать 23.11.98. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,48.
Тираж 271 экз. С1450. Зак. 809.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

к ГОСТ 8273—75* Бумага оберточная. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Вводная часть	—	Обязательные требования к качеству продукции изложены в п. 2.1 (таблица, показатели 2—5)

* Поправка действует на территории Российской Федерации.

(ИУС № 10 2001 г.)