

## ДРЕВЕСИНА

### МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2006

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т****ДРЕВЕСИНА****Методы определения влажности**

Wood. Methods for determination of moisture content

**ГОСТ  
16483.7—71****Взамен ГОСТ 11486—65**МКС 79.040  
ОКСТУ 5309

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 6.12.71 № 1982 дата введения установлена**

**01.01.73**

**Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)**

Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает два метода определения абсолютной влажности: с погрешностью не более 0,1 % для приведения показателей физико-механических испытаний образцов к показателям при стандартной влажности и с погрешностью не более 1 % для определения влажности древесины.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

## **1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПЫТАНИЙ К ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРИ СТАНДАРТНОЙ ВЛАЖНОСТИ**

### **1.1. Аппаратура и материалы**

Весы аналитические с погрешностью взвешивания не более 0,001 г.

Сушильный шкаф, обеспечивающий высушивание древесины при  $(103\pm2)$  °C.

Бюксы с притертыми крышками.

Эксикаторы с безводным хлористым кальцием или серной кислотой концентрацией не ниже 94 % (плотностью 1840 кг/м<sup>3</sup>).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

#### **1.2. Подготовка к испытанию**

1.2.1. Форма, размеры и порядок отбора проб из образцов, а также минимальное число проб указаны в стандартах на соответствующие методы испытаний.

На пробы переносят марки образцов, из которых они взяты.

1.2.2. Бюксы нумеруют и взвешивают с погрешностью не более 0,001 г.

#### **1.3. Проведение испытания**

1.3.1. Пробы на влажность, очищенные от заусенцев и опилок, закладывают в бюксы и взвешивают с погрешностью не более 0,001 г.

1.3.2. Пробы, находящиеся в бюксы со снятыми крышками, помещают в сушильный шкаф с температурой  $(103\pm2)$  °C. Высушивание проверяют повторными взвешиваниями двух-трех проб.

Первое взвешивание при высушивании мягких пород выполняют не ранее чем через 6 ч после начала высушивания, а при высушивании твердых пород — не ранее 10 ч. Повторные взвешивания выполняют через 2 ч. Высушивание считается законченным, когда разность между двумя последними взвешиваниями будет не более 0,001 г.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

*Издание (март 2006 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1977 г., июле 1983 г.  
и феврале 1988 г. (ИУС 2—78, 10—83, 5—88).*

© ИПК Издательство стандартов, 1999

© Стандартинформ, 2006

1.3.3. Перед взвешиванием бюксы с пробами закрывают крышками и охлаждают до комнатной температуры в эксикаторе с гигроскопическим веществом.

1.3.4. Пробы из смолистой древесины хвойных пород не следует сушить в шкафу выше 20 ч.

*1.4. Обработка результатов*

1.4.1. Влажность пробы ( $W$ ) в процентах вычисляют с округлением не более 0,1 % по формуле

$$W = \frac{m_1 - m_2}{m_2 - m_0} \cdot 100 ,$$

где  $m_0$  — масса бюксы, г;

$m_1$  — масса бюксы с пробой до высушивания, г;

$m_2$  — масса бюксы с пробой после высушивания, г.

*(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).*

1.4.2. Статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0—89.

1.4.3. Результаты испытаний и расчетов заносят в протокол (см. приложение 1).

## 2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ

### 2.1. Аппаратура и материалы

Весы с погрешностью взвешивания не более 0,01 г.

Сушильный шкаф, обеспечивающий высушивание древесины при  $(103 \pm 2) ^\circ\text{C}$ .

Эксикаторы с гигроскопическим веществом, высушивающим воздух до состояния, близкого к абсолютно сухому.

### 2.2. Подготовка к испытанию

2.2.1. Образцы изготавливают в форме прямоугольной призмы с основанием  $20 \times 20$  мм и высотой вдоль волокон 30 мм.

Определение влажности допускается проводить на образцах, изготовленных для других испытаний, или на пробах, вырезаемых из них. Пробы должны удовлетворять требованиям п. 1.2.1.

2.2.2. Точность изготовления, влажность и количество образцов должны соответствовать ГОСТ 16483.0—89.

### 2.3. Проведение испытания

2.3.1. Образцы взвешивают с погрешностью не более 0,01 г и помещают в сушильный шкаф с температурой  $(103 \pm 2) ^\circ\text{C}$ . Высушивание выполняют в соответствии с требованиями п. 1.3.2 настоящего стандарта и считают законченным, когда для каждого контрольного образца разность между результатами двух последних взвешиваний будет не более 0,01 г.

*(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).*

2.3.2. Образцы из смолистой древесины хвойных пород не следует сушить в шкафу выше 20 ч.

2.3.3. Образцы, высушенные и охлажденные до комнатной температуры в эксикаторах с гигроскопическим веществом, взвешивают с погрешностью согласно п. 2.3.1.

### 2.4. Обработка результатов

2.4.1. Влажность образцов ( $W$ ) в процентах вычисляют с округлением не более 1 % по формуле

$$W = \frac{m_1 - m_2}{m_2} \cdot 100 ,$$

где  $m_1$  — масса образца до высушивания, г;

$m_2$  — масса образца после высушивания, г.

*(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).*

2.4.2. Статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0—89.

2.4.3. Результаты испытаний и расчетов заносят в протокол (см. приложение 2).

**П Р О Т О К О Л**  
**определения влажности для приведения показателей физико-механических испытаний древесины  
к показателям при стандартной влажности**

Порода \_\_\_\_\_ Температура воздуха, °C \_\_\_\_\_

Степень насыщенности воздуха, % \_\_\_\_\_

Маркировка пробы	Номер боксы	Масса, г					Влажность древесины, %
		пустой боксы	боксы с пробой до высушивания	боксы с пробой после высушивания	испарившейся воды	абсолютно сухой древесины	

«\_\_\_\_»\_\_\_\_19\_\_\_\_г.

Личная подпись\_\_\_\_\_

**П Р О Т О К О Л**  
**определения влажности древесины**

Порода \_\_\_\_\_ Температура воздуха, °C \_\_\_\_\_

Степень насыщенности воздуха, % \_\_\_\_\_

Маркировка образца	Масса, г			Влажность древесины, %
	образца до высушивания	образца после высушивания	испарившейся воды	

«\_\_\_\_»\_\_\_\_19\_\_\_\_г.

Личная подпись\_\_\_\_\_

Редактор *В.Н.Копысов*  
 Технический редактор *В.Н.Прусакова*  
 Корректор *В.И.Вареникова*  
 Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 19.04.2006. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 0,47.  
 Уч.-изд.л. 0,40. Тираж 73 экз. Зак. 287. С 2753.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.