

ГОСТ 8691—73
(ИСО 5019-1—84, ИСО 5019-2—84, ИСО 5019-5—84)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ФОРМА И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2005

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15.06.73 № 1486
3. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 5019-1—84 в части размера 230×114×64
4. Стандарт унифицирован с БДС 4749—72
5. ВЗАМЕН ГОСТ 8691—58
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 390—96	3.1
ГОСТ 4157—79	3.1
ГОСТ 5040—96	3.1
ГОСТ 24704—94	3.1

7. Постановлением Госстандарта от 15.04.92 № 395 снято ограничение срока действия
8. ИЗДАНИЕ (июль 2005 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в ноябре 1977 г., в августе 1984 г., в мае 1989 г., в апреле 1992 г. (ИУС 11—77, 11—84, 8—89, 7—92)

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.С. Черная*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Подписано в печать 15.08.2005. Формат 60×84½. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,90. Тираж 60 экз. Зак. 582. С 1644.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано в ИПК Издательство стандартов на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯГОСТ
8691—73

Форма и размеры

General-purpose refractory articles.
Form and dimensions(ИСО 5019-1—84,
ИСО 5019-2—84,
ИСО 5019-5—84)МКС 81.080
ОКП 15 0000

Дата введения 01.01.75

Настоящий стандарт распространяется на огнеупорные изделия общего назначения, применяемые для кладки различных тепловых агрегатов.

Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства (ИСО 5019-1—84, ИСО 5019-2—84, ИСО 5019-5—84), набраны курсивом.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

1. МАРКИ

1.1. Огнеупорные изделия общего назначения изготавливаются марок, указанных в табл.1.

Таблица 1

Марки	Наименование изделия	Кажущаяся плотность, г/см ³ (расчетная)
ШАК	Шамотные	2,1
ША-І		2,1
ША-ІІ		2,0
ШБ-І		2,0
ШБ-ІІ		1,9
ШВ-І, ШВ-ІІ		1,9
ШУС		1,9
ПБ-І, ПБ-ІІ	Полукислые	1,9
ПВ-І, ПВ-ІІ		1,9
ДН	Динасовые	1,9
ШЛА-1,3	Шамотные легковесные и	1,3
ШКЛ-1,3	полукислые легковесные	1,3
ШЛ-1,3		1,3
ШЛ-1,0		1,0
ШЛ-0,9		0,9
ШТЛ-0,6		0,6
ШЛ1-0,4		0,4
ШЛ-0,4		0,4
МКРЛ-0,8	Муллитокремнеземистые	0,8
МКРЛ-0,7	легковесные	0,7
МЛЛ-1,3	Муллитовые легковесные	1,3
КЛ-1,1	Корундовые легковесные	1,1
ДЛ-1,2	Динасовые легковесные	1,2
ДЛ1-1,2		1,2
МКС-72	Муллитокорундовые	2,5
МЛС-62	Муллитовые	2,3

(Измененная редакция, Изм. № 4).

Издание официальное



Перепечатка воспрещена


© Издательство стандартов, 1973
© Стандартинформ, 2005

2. ФОРМА И РАЗМЕРЫ

2.1. Форма и размеры изделий должны соответствовать требованиям, указанным на черт.1—26 и в табл.2—27.

Размеры прямоугольного огнеупорного кирпича (прямой, лещадка, плитка) приведены в табл.2а; размеры огнеупорного сводового кирпича — в табл.12а.

Пятачковый кирпич для применения с кирпичом горизонтального ряда кладки высотой 64 мм и высотой 76 мм — на черт.9а и 9б.



Черт. 1

Таблица 2

Номер изделия	<i>a</i> , мм	<i>b</i> , мм	<i>c</i> , мм	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг												
					ШАК, ША-1	ША-Д, ШБ-1	ШБ-Ц, ШВ-1, ШВ-II, ШУС, ПК ПБ-1, ПБ-II, ПВ-1, ПВ-II, ДН	ША-1,3, ШЛ-1,3, ШКЛ-1,3	МП-1,3	ДГ-1,2; ДП-1,2	КЛ-1,1	ШЛ-1,0	ШЛ-0,9	МКРЛ-0,8	МКРЛ-0,7	ШЛ-0,6	ШЛ-0,4, ШЛ-0,4 МКС-72
1	230	65	65	972	2,0	1,9	1,8	—	—	—	—	0,9	0,8	—	—	0,4	—
2	230	85	65	1271	2,7	2,5	2,4	—	—	—	—	1,1	1,0	—	—	0,5	—
3	230	114	100	2622	5,5	5,2	5,0	—	3,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—
4	230	114	75	1967	4,1	3,9	3,7	2,6	2,6	2,4	—	1,9	—	1,6	—	—	4,9
5	230	114	65	1704	3,6	3,4	3,2	2,2	2,2	2,1	1,9	1,7	1,5	1,4	1,2	1,0	0,7
6	230	114	40	1049	2,2	2,1	2,0	1,4	1,4	1,3	—	1,0	—	0,8	—	—	2,6
6а	230	150	65	2242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2
7	250	124	75	2325	4,9	4,7	4,4	3,0	3,0	2,8	2,6	2,3	2,1	1,9	1,6	1,4	0,9
8	250	124	65	2015	4,2	4,0	3,8	2,6	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	0,8
9	300	150	65	2925	6,1	5,9	5,6	3,8	3,8	3,5	—	2,9	—	—	—	—	7,3
10	345	150	75	3881	8,2	7,8	7,4	5,0	5,0	4,7	—	3,9	—	—	—	—	9,7
																	8,9


П р и м е ч а н и я:

1. Динасовые изделия номеров 1 и 2 не изготавливаются.
2. Шамотно-каолиновые легковесные изделия марки ШКЛ-1,3 номеров 4, 6, 9, 10 не изготавливаются.

Таблица 2а

Размеры прямоугольного огнеупорного кирпича (прямой, лещадка, плитка)
мм

Тип кирпича	Серия 64 мм	Серия 76 мм
Прямоугольный	$A \times C$ 230×114×64 230×172×64 345×114×64	$A \times B \times C$ 230×114×76 230×172×76



Продолжение табл. 2а


Тип кирпича	Серия 64 мм	Серия 76 мм
Лещадка	$A \times B \times C$ 230×114×32	$A \times B \times C$ 230×114×38
Плитка	$A \times B \times C$ 230×230×64	$A \times B \times C$ 230×230×76

П р и м е ч а н и я:

1. Предпочтительно применять серию кирпича 76 мм.
2. Допускаемые отклонения размеров, приведенных в таблице, должны быть согласованы между поставщиком и потребителем.

Таблица 2а. (Введена дополнительно, Издм. № 4).

Кирпич прямой полуторный




Черт. 2

Таблица 3

Номер изделия	а	б	в	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг								
					ШАК, ША-І	ША-ІІ, ШБ-І	ШБ-ІІ, ШВ-І, ШВ-ІІ ШУС, ПБ-І, ПБ-ІІ, ПВ-І, ПВ-ІІ, ДН	ШЛА-1,3; ШЛ-1,3; МЛП-1,3	ДЛ-1,2; ДЛ-1,2	ШЛ-1,0	МКРЛ-0,8	МКС-72	МЛС-62
11	230	172	75	2967	6,2	5,9	5,6	3,9	3,6	3,0	2,4	—	—
12	230	172	65	2571	5,4	5,1	4,9	3,3	3,1	2,6	2,1	6,4	5,9
13	250	187	75	3506	7,4	7,0	6,7	—	—	—	2,8	—	—
14	250	187	65	3039	6,4	6,1	5,8	—	—	—	2,8	—	—
15	300	225	65	4388	9,2	8,8	8,3	—	—	—	—	10,9	10,0

Кирпич прямой трехчетвертной




Черт. 3

Таблица 4

Номер изделия	<i>a</i>	<i>б</i>	<i>в</i>		Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг															
						ММ		ШАК, ША-1		ШБ-П, ШВ-1, ШВ-П ШУС, ПБ-П, ПВ-1, ПВ-П, ДН		ША-1; ШЛ-1,3; МДЛ-1,3		ДЛ-1,2; ДЛ-1,2		ШП-1,0		ШП-0,9		МКРЛ-0,8	
16	172	114	75	1471	3,1	2,9				2,8					1,2						
17	172	114	65	1274	2,7	2,6				2,4					1,0						
18	187	124	75	1739	3,7	3,5				3,3					1,4						
19	187	124	65	1507	3,2	3,0				2,9					1,2						


Клин торцовый



Черт. 4

Таблица 5

Клин торцовый полугорный (двусторонний и односторонний)




Черт. 5

Таблица 6

Номер изделия	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>c</i> ₁	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг								
						ШАК, ША-1	ША-П, ШБ-1	ШБ-П, ШВ-1, ШВ-П, ШУС, ПВ-П, ПВ-П, ПВ-П, ДН	ШБ-П, ШВ-1, ШВ-П, ШУС, ПВ-П, ПВ-П, ПВ-П, ДН	ШЛА-1,3; ШЛ-1,3; МШЛ-1,3	ДЛ-1,2; ДП-1,2	ШПЛ-1,0	МКС-72	МЛС-62
33	230	172	75	65	2769	5,8	5,5	5,3	4,9	—	—	—	6,9	6,3
34	230	172	75	55	2571	5,4	5,1	4,9	4,5	3,1	2,9	2,4	6,4	5,9
35	230	172	65	55	2374	5,0	4,8	4,5	4,1	2,8	2,6	2,2	5,9	5,5
36	230	172	65	45	2176	4,6	4,4	4,1	3,8	—	—	—	5,4	5,0
37	250	187	75	65	3272	6,9	6,6	6,2	5,8	—	—	—	—	—
38	250	187	65	55	2805	5,9	5,6	5,3	5,0	—	—	—	—	—
39	250	187	65	45	2571	5,4	5,1	4,9	4,6	—	—	—	—	—
40	300	225	65	55	4050	8,5	8,1	7,7	7,4	—	—	—	10,1	9,3
41	300	225	65	45	3712	7,8	7,4	7,1	6,8	—	—	—	9,3	8,5

Клин ребровый (двусторонний и односторонний)




Черт. 6

Таблица 7

Номер изделия	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>c</i> ₁	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг								
						ШАК, ША-1	ША-П, ШБ-1	ШБ-П, ШВ-1, ШВ-П, ШУС, ПВ-П, ПВ-П, ПВ-П, ДН	ШБ-П, ШВ-1, ШВ-П, ШУС, ПВ-П, ПВ-П, ПВ-П, ДН	ШЛА-1,3; ШЛ-1,3; МШЛ-1,3	ДЛ-1,2; ДП-1,2	ШПЛ-1,0	ШТПЛ-0,6	ШПЛ-0,4; ШЛ-0,4
42	230	114	75	65	1835	3,9	3,7	3,5	2,4	—	2,2	1,8	—	—
43	230	114	75	55	1704	3,6	3,4	3,2	2,2	—	2,1	1,7	—	—
44	230	114	65	55	1573	3,3	3,2	3,0	2,1	2,1	1,9	1,6	1,4	1,1
45	230	114	65	45	1442	3,0	2,9	2,7	1,9	1,9	1,7	1,4	1,3	1,0
45a	230	150	65	55	2070	—	—	—	—	—	—	—	—	—
456	230	150	65	45	1898	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	250	124	75	65	2170	4,6	4,3	4,1	2,4	2,4	2,2	1,9	1,7	1,3
47	250	124	65	55	1860	3,9	3,7	3,5	2,2	2,2	2,1	1,9	1,7	1,3
48	250	124	65	45	1705	3,6	3,4	3,2	2,2	—	2,1	1,7	—	—

**Кирпич трапециoidalный
(двусторонний и односторонний)**




Черт.7

Таблица 8

Номер изделия	<i>a</i>	<i>б</i>	<i>δ₁</i>	<i>ε</i>	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг							
						ШАК, ША-І	ША-ІІ, ШБ-І, ШВ-І, ШУС, ПБ-І, ПВ-І, ДН	ШБ-ІІ, ШВ-І, ШВ-ІІ, ШУС, ПБ-ІІ, ПВ-ІІ, ДН	ШЛА-1,3; ШЛ-1,3; МЛІ-1,3	ДЛ-1,2; ДП-1,2	ШЛ-1,0	МКС-72	МЛС-62
49	230	114	96	65	1570	3,3	3,1	3,0	2,0	1,9	1,6	3,9	3,6
50	230	114	76	65	1420	3,0	2,8	2,7	1,9	1,7	1,4	3,6	3,3
51	230	114	56	65	1271	2,7	2,5	2,4	1,7	1,5	1,3	3,2	2,9
52	345	150	125	75	3557	7,5	7,1	6,8	—	—	—	8,9	8,2
53	345	150	90	75	3105	6,5	6,2	5,9	—	—	—	7,8	7,1
54	345	150	80	75	2976	6,3	6,0	5,7	—	—	—	—	—


**Кирпич трапециoidalный поперечный
(двусторонний)**




Черт.8

Таблица 9


Номер изделия	<i>a</i>	<i>a₁</i>	<i>б</i>	<i>ε</i>	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг					
						ШАК, ША-І	ША-ІІ, ШБ-І, ШВ-І, ШУС, ПБ-І, ПВ-І, ДН	ШБ-ІІ, ШВ-І, ШВ-ІІ, ШУС, ПБ-ІІ, ПВ-ІІ	ШЛА-1,3; МЛІ-1,3	ДЛ-1,0	ШЛ-1,0
55	230	180	114	65	1519	3,2	3,0	2,9	2,0	1,5	—
56	230	190	114	65	1556	3,3	3,1	3,0	2,0	1,6	—
57	230	200	114	65	1593	3,4	3,2	3,0	2,1	1,6	—
58	230	210	114	65	1630	3,4	3,3	3,1	2,1	1,6	—
59	230	220	114	65	1667	3,5	3,3	3,2	2,2	1,7	—

Кирпич пятачковый

Черт. 9

Пятачковый кирпич для применения с кирпичом горизонтального ряда кладки высотой 64 ммОбъем 5,57 дм³

Черт. 9а

Пятачковый кирпич для применения с кирпичом горизонтального ряда кладки высотой 76 ммОбъем 4,72 дм³


Черт. 9б

Примечания:

1. Предпочтительно применять серию кирпича 76 мм.
2. Допускаемые отклонения размеров, указанных на черт. 9а и 9б, должны быть согласованы между поставщиком и потребителем.

Таблица 10

Номер изделия	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>α</i> , град	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг				
	мм							ШАК, ША-І	ША-ІІ, ШБ-І	ШБ-ІІ, ШВ-І, ШУС, ПБ-І, ПВ-І, ДН	МКС-72	МЛС-62
60	114	114	114	133	34	57	60	1407	3,0	2,8	2,7	3,5
61	114	114	114	133	52	33	45	1355	2,9	2,7	2,6	3,4
62	124	124	124	133	26	62	60	1634	3,4	3,3	3,1	4,0
63	124	124	124	133	45	36	45	1565	3,3	3,1	3,0	—
64	172	230	114	201	52	144	60	4540	9,5	9,1	8,6	11,3
65	172	230	114	201	80	109	45	4436	9,3	8,9	8,4	11,1
66	230	230	114	201	39	68	45	3774	7,9	7,6	7,2	—
67	230	230	114	236	37	115	60	4884	10,3	9,8	9,3	12,2
68	230	230	114	269	70	115	60	5749	12,1	11,5	10,9	14,4
69	250	230	124	269	53	105	60	5998	12,6	12,0	11,4	—
70	300	230	75	269	9	80	60	3178	6,7	6,4	6,0	7,9
71	300	275	75	269	57	63	45	3863	8,1	7,7	7,3	—
72	300	345	75	269	57	133	45	5275	11,1	10,6	10,0	13,2
73	345	230	75	337	38	57	60	3874	8,1	7,7	7,4	9,7


Кирпич оконный

Черт. 10

Таблица 11

Номер изделия	<i>a</i>	<i>a</i> ₁	<i>b</i>	<i>b</i> ₁	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг			
	мм					ШАК, ША-І	ША-ІІ, ШБ-І	ШБ-ІІ, ШВ-І, ШУС, ПБ-І, ПВ-І, ДН	
74	230	30	230	115	2691	5,6	5,3	5,0	—
75	345	145	172	56	3103	6,4	6,1	5,8	—

Кирпич сводовый подвесной ребристый



Черт. 11

Таблица 12

Номер изделия	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг		
	мм				ШАК, ША-І	ША-ІІ, ШБ-І	ШБ-ІІ, ШВ-І, ШВ-ІІ, ШУС, ПБ-І, ПБ-ІІ, ПВ-І, ПВ-ІІ
76	—	25	135 ₋₂	2485	5,2	5,0	4,7
77	25	—	135 ₋₂	2485	5,2	5,0	4,7
78	25	25	160 ₋₂	2680	5,6	5,4	5,1

Таблица 12а


Размеры огнеупорного сводового кирпича
мм

Тип кирпича	Кирпич с постоянным средним размером		Кирпич с постоянным размером задней стороны
	Серия 64 мм	Серия 76 мм	
Ребровой двусторонний клин	$A \times B \times C/D$ 230×114×67/61 230×114×69/59 230×114×72/56 230×114×76/52	$A \times B \times C/D$ 230×114×79/73 230×114×81/71 230×114×84/68 230×114×88/64	$A \times B \times C/D$ 230×114×76/70 230×114×76/64 230×114×76/52 230×114×76/38
Торцовый клин	$A \times B \times C/D$ 230×114×66/62 230×114×69/59 230×114×72/56 230×114×76/52	$A \times B \times C/D$ 230×114×78/74 230×114×81/71 230×114×84/68 230×114×88/64	$A \times B \times C/D$ 230×114×76/70 230×114×76/64 230×114×76/57 230×114×76/52
Торцовый полуторный клиновой кирпич	$A \times B \times C/D$ 230×172×66/62 230×172×69/59 230×172×72/56 230×172×76/52	$A \times B \times C/D$ 230×172×78/74 230×172×81/71 230×172×84/68 230×172×88/64	$A \times B \times C/D$ 230×172×76/70 230×172×76/64 230×172×76/57 230×172×76/52
Большой сводовой кирпич	$A \times B \times C/D$ 230×230×66/62 230×230×69/59 230×230×72/56 230×230×76/52	$A \times B \times C/D$ 230×230×78/74 230×230×81/71 230×230×84/68 230×230×88/64	$A \times B \times C/D$ 230×230×76/73 230×230×76/70 230×230×76/64 230×230×76/52

Примечания:


- Предпочтительно применять серию кирпича 76 мм.
- Допускаемые отклонения размеров, приведенных в таблице, должны быть согласованы между поставщиком и потребителем.

Кирпич подвесной



Черт. 12а

Кирпич подвесной




Черт. 126

Таблица 13

Номер изделия	Номера чертежей	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг		
			ШАК, ША-І	ША-ІІ, ШБ-І	ШБ-ІІ, ШВ-І, ШВ-ІІ, ШУС, ПБ-І, ПБ-ІІ, ПВ-І, ПВ-ІІ
79	12а	2824	5,9	5,7	5,4
80	12б	3240	6,8	6,5	6,2

C. 12 ГОСТ 8691—73

Кирпич подвесной




Черт. 13

Т а б л и ц а 14

Номер изделия	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг		
		ШАК, ША-I	ША-II, ШБ-II	ШБ-II, ШВ-I, ШВ-II, ШУС, ПБ-I, ПБ-II, ПВ-I, ПВ-II
81	2991	6,3	6,0	5,7

Кирпич сводовый подвесной




Черт. 14

Номер изделия	a, мм	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг					
			ШАК, ША-I	ША-II, ШБ-I	ШБ-II, ШВ-I, ШВ-II, ШУС, ПБ-I, ПБ-II, ПВ-I, ПВ-II	ШЛА-1,3; ШЛ-1,3	ШЛ-1,0	МКС-72
82	100	8060	16,9	16,1	15,3	10,5	8,1	20,1
83	75	6045	12,7	12,1	11,5	7,9	6,1	—

П р и м е ч а н и е. Допускается изготавливать изделия с длиной скоса 75 мм вместо 40 мм.


Кирпич сводовый подвесной



Черт. 15

Т а б л и ц а 16


Номер изделия	a, мм	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг		
			ШАК, ША-I	ША-II, ШБ-I	ШБ-II, ШВ-I, ШВ-II, ШУС, ПБ-I, ПБ-II, ПВ-I, ПВ-II
84	230	4814	10,1	9,6	9,2
85	322	6829	14,3	13,7	13,0



Черт. 16

Т а б л и ц а 17

Номер изделия	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг		
		ШАК, ША-І	ША-ІІ, ШБ-І	ШБ-ІІ, ШВ-І, ШВ-ІІ, ШУС, ПБ-І, ПБ-ІІ, ПВ-І, ПВ-ІІ
86	4007	8,4	8,0	7,6

Кирпич подвесной


Т а б л и ц а 17

Номер изделия	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг		
		ШАК, ША-І	ША-ІІ, ШБ-І	ШБ-ІІ, ШВ-І, ШВ-ІІ, ШУС, ПБ-І, ПБ-ІІ, ПВ-І, ПВ-ІІ
87	4159	8,7	8,3	7,9

Черт. 17

С. 14 ГОСТ 8691—73

Кирпич подвесной




Черт. 18

Таблица 19

Номер изделия	<i>a</i>	<i>б</i>	<i>в</i>	<i>г</i>	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг				
						ШАК, ША-І	ША-ІІ, ШБ-І	ШБ-ІІ, ШВ-І, ШВ-ІІ, ШУС, ПБ-І, ПБ-ІІ, ПВ-І, ПВ-ІІ	МКС-72	МЛС-62
88	65	45	230	300	6576	13,8	13,2	12,5	16,4	15,1
89	45	65	230	300	6576	13,8	13,2	12,5	16,4	15,1
90	65	65	250	320	6946	14,6	13,9	13,2	17,4	16,0

Кирпич подвесной




Черт. 19

Таблица 20

Номер изделия	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг				
		ШАК, ША-І	ША-ІІ, ШБ-І	ШБ-ІІ, ШВ-І, ШВ-ІІ, ШУС, ПБ-І, ПБ-ІІ, ПВ-І, ПВ-ІІ	МКС-72	МЛС-62
91	4048	8,5	8,1	7,7	10,1	9,3


**Кирпич бортовой
выдвижного пода**



Черт. 20

Таблица 21

Номер изделия	<i>a</i> , мм	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг		
			ШАК, ША-I	ША-II, ШБ-I	ШБ-II, ШВ-I, ШВ-II, ШУС, ПБ-I, ПБ-II, ПВ-I, ПВ-II, ДН
92	230	11850	24,9	23,7	22,5
93	114	5874	12,3	11,8	11,2



Черт. 21

Таблица 22

Номер изделия	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг				
					ШАК, ША-I	ША-II, ШБ-I	ШБ-II, ШВ-I, ШВ-II, ШУС, ПБ-I, ПБ-II, ПВ-I, ПВ-II, ДН	МКС-72	МЛС-62
мм									
94	460	230	75	7935	16,7	15,9	15,1	19,8	18,3
95	575	170	80	7820	16,4	15,6	14,9	19,6	18,0
96	600	230	90	12420	26,1	24,9	23,6	31,0	28,6

Брус





Таблица 23

Номер изделия	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг				
		ШАК, ША-I	ША-II, ШБ-I	ШБ-II, ШВ-I, ШВ-II, ШУС, ПБ-I, ПБ-II, ПВ-I, ПВ-II, ДН	МКС-72	МЛС-62
97	6975	14,7	14,0	13,3	17,4	16,0


Черт. 22

Кирпич горелочный

Деталь 1



Деталь 2




Черт. 23

Таблица 24

Номер изделия	a	б	в	Δ	d	d ₁	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг				
								ШАК, ША-І	ША-ІІ, ШБ-І	ШБ-ІІ, ШУС, ПБ-І, ПБ-ІІ, ПВ-І, ПВ-ІІ, ДН		
										мм		
98—1 98—2	230	100	80	150	50	35	4385	9,2	8,8	8,3	—	—
99—1 99—2	340	167	120	190	75	45	11531	24,2	23,1	21,9	28,8	26,5
100—1 100—2	340	167	120	210	100	45	10976	23,1	22,0	20,9	—	—
101—1 101—2	340	167	130	240	125	40	10166	21,3	20,3	19,3	—	—
102—1 102—2	340	167	130	260	150	40	9405	19,8	18,8	17,9	—	—

Кирпич лекальный



Черт. 24

Таблица 25

Номер изделия	<i>a</i> мм	<i>r</i> мм	<i>R</i> мм	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг				
					ШАК, ША-І	ША-ІІ, ШБ-І	ШБ-ІІ, ШВ-І, ШВ-ІІ, ШУС, ПБ-І, ПБ-ІІ, ПВ-І, ПВ-ІІ, ДН	ШЛА-1,3; ШЛ-1,3	ШЛ-1,0
103	175	200	275	1040	2,1	2,1	2,0	1,4	1,1
104	188	275	350	1065	2,2	2,1	2,0	1,4	1,1
105	196	350	425	1080	2,3	2,2	2,1	1,4	1,1
106	202	425	500	1090	2,3	2,2	2,1	1,4	1,1
107	208	500	575	1100	2,3	2,2	2,1	1,4	1,1
108	214	650	725	1110	2,3	2,2	2,1	1,4	1,1
109	218	910	985	1105	2,3	2,2	2,1	1,4	1,1

Примечания:

1. По соглашению сторон допускается изготовление изделий других форм размеров и марок.
2. Для изделий, выполненных способом пластического формования, допускается закругление ребер радиусом не более 5 мм.
3. Расчетная масса и объем изделий не являются браковочным признаком.
4. Номера изготавляемых изделий по группам приводятся в приложении.


Таблица 26

Номер изделия	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг	
		ШАК, ША-І	ША-ІІ
110	3810	8,0	


Таблица 27

Номер изделия	Объем, см ³	Масса для изделий марок, кг	
		ШАК, ША-І	ША-ІІ
111	4524	9,5	

Кирпич подвесной



Черт.25



Черт. 26

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Огнеупорные изделия по физико-химическим показателям, предельным отклонениям по размерам и показателям внешнего вида должны соответствовать:

- шамотные — ГОСТ 390;
- полукислые — ГОСТ 390;
- динасовые — ГОСТ 4157;
- легковесные огнеупорные — ГОСТ 5040;
- муллитокорундовые и муллитовые — по ГОСТ 24704.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Разделы 4—6. (Исклучены, Изм. № 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

Номера изготавляемых изделий по группам

Наименование изделия	Номера изготавляемых изделий
Шамотные и полукислые марок: ШАК, ША-І, ША-ІІ, ШБ-І, ШБ-ІІ, ШВ-ІІ, ШУС, ПБ-І, ПБ-ІІ, ПВ-І, ПВ-ІІ	1—109 3—54, 60—75, 92—109
Динасовые марки ДН	
Шамотные легковесные марок: ШЛА-1,3; ШЛ-1,3; ШЛ-1,0	4—12, 17, 22, 23, 25—28, 35, 36, 42—45, 47—51, 55—59, 83, 103—109
Шамотные легковесные марок: ШКЛ-1,3; ШТЛ-0,6	5, 7, 8, 22, 23, 44, 45, 47
Муллитокремнеземистые легковесные марки МКРЛ-0,7	5, 7, 8, 22, 23, 44, 45, 47
Муллитовые легковесные марки МЛЛ-1,3	3—12, 17, 22, 23, 25—28, 35, 36, 42—45, 47—51
Динасовые легковесные марки: ДЛ-1,2; ДЛ1-1,2	3—12, 17, 22, 23, 25—28, 29, 35, 36, 42—45, 47—51
Корундовые легковесные марки: КЛ-1,1	5, 7, 8
Шамотные легковесные марок: ШЛ-0,9; ШЛ1-0,4, ШЛ-0,4	1, 2, 5, 7, 8, 17, 22, 23, 44, 45, 47
Муллитокремнеземистые легковесные марки МКРЛ-0,8	1, 2, 4—8, 11—14, 16—19
Муллитокорундовые марки МКС-72	4—10, 12, 15, 17, 20—32, 35, 36, 40—42, 44—53, 60—62, 67—70, 72, 73, 82
Муллитовые марки МЛС-62	88—91, 99—1, 99—2

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4)