


<p>СССР</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.141.I-3Ic Вып. 6</p>
<p>ЦИТП</p>	<p>ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОУСТОЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТИ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ</p>	<p>УДК 69.057.2</p>
<p>ИЮНЬ 1989</p>		<p>На 2 листах На 3 страницах Страница I</p>



ДИАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый класса В25
 Продольная напрягаемая арматура - из стали класса АтIVc
 Поперечная арматура - из стали класса ВрI
 Анкерующие стержни - из стали класса АI
 Плиты армированы сетками, каркасами и отдельными стержнями

НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ

Марка изделия	Рис.	Ширина плиты, мм В	Приведенная толщина бетона, см	Объем бетона, м3	Расход стали, кг				Масса изделия, кг
					На изделии		На 1м2 изделия		
					Натуральной	Приведенной к стали кл. АI	Натуральной	Приведенной к стали кл. АI	
IIIK65.10-3AtIVc-C7	I	990	13.66	0.86	29.65	48.77	4.72	7.77	2I45
IIIK65.10-4.5AtIVc-C7	I	990	13.66	0.86	33.13	55.55	5.28	8.85	2I45
IIIK65.10-6AtIVc-C7	I	990	13.66	0.86	38.77	65.5I	6.17	10.43	2I45

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОУСТОЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ					СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I.I-3Ic Вып.6				Лист I Страница 2	
Продолжение										
Марка изделия	Рис.	Ширина плиты, мм В	Приведенная толщина бетона, см	Объем бетона, м ³	Расход стали, кг				Масса изделия, кг	
					На изделие		На 1м ² изделия			
					Натуральной	Приведенной к стали кл. АІ	Натуральной	Приведенной к стали кл. АІ		
ПК65.10-8АтIУс-С7	I	990	13.66	0.86	44.98	77.62	7.16	12.36	2145	
ПК65.12-3АтIУс-С7	I	1190	13.74	1.04	34.57	57.93	4.57	7.65	2600	
ПК65.12-4.5АтIУс-С7	I	1190	13.74	1.04	38.05	64.71	5.03	8.55	2600	
ПК65.12-6АтIУс-С7	I	1190	13.74	1.04	43.27	74.89	5.72	9.89	2600	
ПК65.12-8АтIУс-С7	I	1190	13.74	1.04	51.64	90.17	6.82	11.91	2600	
ПК65.15-3АтIУс-С7	I	1490	14.35	1.37	43.72	71.80	4.60	7.55	3413	
ПК65.15-4.5АтIУс-С7	I	1490	14.35	1.37	50.68	85.37	5.33	8.98	3413	
ПК65.15-6АтIУс-С7	I	1490	14.35	1.37	56.23	96.19	5.91	10.11	3413	
ПК65.15-8АтIУс-С7	I	1490	14.35	1.37	67.21	109.82	7.07	11.55	3413	
ПК65.18-3АтIУс-С7	I	1790	13.91	1.59	50.02	82.98	4.39	7.28	3965	
ПК65.18-4.5АтIУс-С7	I	1790	13.91	1.59	56.98	96.55	5.00	8.47	3965	
ПК65.18-6АтIУс-С7	I	1790	13.91	1.59	66.34	114.80	5.82	10.07	3965	
ПК65.18-8АтIУс-С7	I	1790	13.91	1.59	79.93	139.75	7.01	12.26	3965	
ПК65.10-3АтIУс-С7а	2	990	13.85	0.87	29.65	48.77	4.72	7.77	2175	
ПК65.10-4.5АтIУс-С7а	2	990	13.85	0.87	33.13	55.55	5.28	8.85	2175	
ПК65.10-6АтIУс-С7а	2	990	13.85	0.87	38.77	65.51	6.17	10.43	2175	
ПК65.10-8АтIУс-С7а	2	990	13.85	0.87	44.98	77.62	7.16	12.36	2175	
ПК65.12-3АтIУс-С7а	2	1190	14.00	1.06	34.57	57.93	4.57	7.65	2650	
ПК65.12-4.5АтIУс-С7а	2	1190	14.00	1.06	38.05	64.71	5.03	8.55	2650	
ПК65.12-6АтIУс-С7а	2	1190	14.00	1.06	43.27	74.89	5.72	9.89	2650	
ПК65.12-8АтIУс-С7а	2	1190	14.00	1.06	51.64	90.17	6.82	11.91	2650	
ПК65.15-3АтIУс-С7а	2	1490	14.51	1.38	43.72	71.80	4.60	7.55	3450	
ПК65.15-4.5АтIУс-С7а	2	1490	14.51	1.38	50.68	85.37	5.33	8.98	3450	
ПК65.15-6АтIУс-С7а	2	1490	14.51	1.38	56.23	96.19	5.91	10.11	3450	
ПК65.15-8АтIУс-С7а	2	1490	14.51	1.38	67.21	109.82	7.07	11.55	3450	
ПК65.18-3АтIУс-С7а	2	1790	14.12	1.61	50.02	82.98	4.39	7.28	4025	
ПК65.18-4.5АтIУс-С7а	2	1790	14.12	1.61	56.98	96.55	5.00	8.47	4025	
ПК65.18-6АтIУс-С7а	2	1790	14.12	1.61	66.34	114.80	5.82	10.07	4025	
ПК65.18-8АтIУс-С7а	2	1790	14.12	1.61	79.93	139.75	7.01	12.26	4025	

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.141.I-3Ic
Вып. 6

Лист 2
Страница 3

G2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выпуск 6 серии I.141.I-3Ic предназначен для применения при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

Опирание плит должно быть не менее 120 мм при опирании на кирпичные и каменные стены и 90 мм при опирании на вибрированные кирпичные и каменные панели и блоки.

Применение плит без заделки открытого торца допускается в тех случаях, когда напряжение от расчетной нагрузки в стенах на уровне верхней плоскости не превышает 17 кгс/см². При величине расчетной нагрузки, превышающей 17 кгс/см², открытые торцы плит должны быть усилены в заводских условиях бетонными вкладышами. Эти панели обозначаются аналогичными марками с добавлением индекса "а".

На боковых поверхностях плит устраиваются круглые шпонки.

Предел огнестойкости - 1 час.

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7,8 и 9 баллов

J3UA СУММАРНАЯ НАГРУЗКА (Расчетная, без учета собственного веса плиты) -
300; 450; 600; 800 кгс/м²
3,0; 4,5; 6,0; 8,0 кПа

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия:

ШК65.10-6AtIyc-C7; ШК65.10-6AtIyc-C7a

ШК - плита перекрытия круглопустотная

Группа цифр (записанных через точку) обозначает габарит плиты (длина, ширина) в дециметрах

Последующая группа означает несущую способность плиты и класс рабочей арматуры

6 - расчетная нагрузка на перекрытие 600 кгс/м²

AtIyc - класс рабочей арматуры

C7 - означает: для применения в районах сейсмичностью 7 баллов

а - индекс для плит с усиленными торцами

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 6 - Предварительно напряженные плиты с круглыми пустотами, армированные стержнями из стали класса AtIyc, длиной 6460 мм, шириной 990, 1190, 1490 и 1790 мм для строительства в районах сейсмичностью 7 баллов. Метод натяжения электротермический. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 56 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ТбилЗНИИЭП, 380086, г.Тбилиси 86, Сандро Зули, 5а

B7BA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госоархитектуры приказ от 29.12.88 № 357, введены в действие с 01.02.89. Срок действия-1994 г.(приказ ТбилЗНИИЭП от 20.03.89 №30)

B7BA ПОСТАВЩИК Тбилисский филиал ЦИП, 380053, г.Тбилиси 53, Авчальское шоссе, 86а

Инв.№

Катал.л.№ 063390