

ГОСТ 8728 —88

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н И Й С Т А Н Д А Р Т

---

# ПЛАСТИФИКАТОРЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

## ПЛАСТИФИКАТОРЫ

## Технические условия

Plasticizers.  
SpecificationsМКС 83.040.30  
ОКП 24 9300 0000ГОСТ  
8728-88

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на пластификаторы, представляющие собой сложные эфиры различных спиртов и дикарбоновых кислот.

Пластификаторы предназначены для пластификации виниловых смол и других полимеров в производстве кабельных пластиков, искусственных кож, резино-технических изделий, полимерных строительных материалов, линолеумов, пленочных и листовых материалов, упаковочных пленок, поливинилхлоридных прокладок для холодильников, кронен-корочных прокладок и для других целей.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Пластификаторы должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

## 1.2. Характеристики

1.2.1. Марки пластификаторов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Марка	Условное обозначение	Эмпирическая формула	Молекулярная масса
Диметилфталат (Диметиловый эфир ортофталевой кислоты)	ДМФ	C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub>	194,19
Дибутилфталат (Ди- <i>n</i> -бутиловый эфир ортофталевой кислоты)	ДБФ	C <sub>16</sub> H <sub>22</sub> O <sub>4</sub>	273,35
Ди-(2-этилгексил)-фталат (Ди-2-этилгексиловый эфир ортофталевой кислоты)	ДОФ	C <sub>24</sub> H <sub>38</sub> O <sub>4</sub>	390,56
Ди-( <i>n</i> -алкил)-фталат (Ди- <i>n</i> -алкиловый эфир ортофталевой кислоты и спиртовых фракций C <sub>7</sub> —C <sub>9</sub> , в которых радикал алкил имеет нормальное строение и содержит преимущественно 7—9 атомов углерода)	ДАФ-789	C <sub>8</sub> H <sub>4</sub> O <sub>4</sub> P <sub>2</sub>	390,0
Ди-(2-этилгексил)-адипинат (Ди-2-этилгексиловый эфир адипиновой кислоты)	ДОА	C <sub>22</sub> H <sub>42</sub> O <sub>4</sub>	370,57
Дибутилсебацинат (Ди- <i>n</i> -бутиловый эфир себациновой кислоты)	ДБС	C <sub>18</sub> H <sub>34</sub> O <sub>4</sub>	314,46
Ди-(2-этилгексил)-себацинат (Ди-2-этилгексиловый эфир себациновой кислоты)	ДОС	C <sub>26</sub> H <sub>50</sub> O <sub>4</sub>	426,68

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

© Издательство стандартов, 1989  
© ИПК Издательство стандартов, 2003

1.2.2. Пластификаторы марок ДБФ, ДОФ, ДАФ-789, ДОА и ДОС изготавливают высшего, первого и второго сортов в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Назначение	
	ДБФ, ДОФ, ДАФ-789	ДОА, ДОС
Высший	Для светопрозрачных неокрашенных, светостойких материалов на основе ПВХ и пр.	Для светопрозрачных пленок и малоокрашенных изделий
Первый	Для окрашенных в светлые тона полимерных материалов в производстве искусственных кож, лаков и др.	Для окрашенных в темные тона полимерных материалов, а также для саженаполненных изделий и пр.
Второй	Для окрашенных в темные тона полимерных материалов, а также для саженаполненных изделий и пр.	—

1.2.3. По показателям пластификаторы должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Наименование показателя	Норма для марок и сортов								Метод испытания	
	ДАФ 789			ДОА		ДБС	ДОС			
	Высший сорт	Первый сорт	Второй сорт	Высший сорт	Первый сорт	ОКП 24 9341 0200	Высший сорт	Первый сорт		
	ОКП 24 9314 0130	ОКП 24 9314 0140	ОКП 24 9314 0150	ОКП 24 9364 0130	ОКП 24 9364 0140	ОКП 24 9342 0230	ОКП 24 9342 0240	ОКП 24 9342 0240		
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость без механических примесей								По п. 3.3	
2. Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более	50	125	300	50	80	50	50	200	По ГОСТ 18522 и п. 3.4 настоящего стандарта	
3. Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,975—0,980	0,975—0,980		0,923—0,930		0,934—0,938		0,913—0,919	По ГОСТ 18329 и п. 3.5 настоящего стандарта	
4. Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,07	0,07	0,10	0,07	0,10	0,04	0,12	0,12	По п. 3.6	
5. Кислотное число после прогрева, мг КОН/г, не более	—	—	—	—	—	—	—	—	По п. 3.7	
6. Число омыления, мг КОН/г	280—300	280—300		298—307		354—359		261—270	По п. 3.8	
7. Температура вспышки, °С, не ниже	200	200	200	194	190	183	215	215	По ГОСТ 4333 и п. 3.9 настоящего стандарта	
8. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не менее	8,0·10 <sup>10</sup>	5·10 <sup>10</sup>	5·10 <sup>10</sup>	—	—	—	1,0·10 <sup>11</sup>	1,0·10 <sup>11</sup>	По ГОСТ 6581 и п. 3.10 настоящего стандарта	
9. Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,20	0,20	0,20	—	—	—	0,10	0,10	По п. 3.11	
10. Стабильность при сплавлении с поливинилбутиларом	—	—	—	—	—	Соответствует требованиям п. 3.13	—	—	По п. 3.12	

Дополнительные показатели приведены в приложении.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2.4. Пример условного обозначения пластификатора дибутилфталат высшего сорта:

Пластификатор ДБФ высшего сорта ГОСТ 8728-88

### 1.3. Требования безопасности

1.3.1. Пластификаторы представляют собой малолетучие высококипящие жидкости, практически не растворимые в воде, при обычных условиях устойчивые к гидролизу и к воздействию кислорода воздуха. Температура вспышки и воспламенения, предельно допустимая концентрация паров пластификаторов в воздухе рабочей зоны производственных помещений приведены в табл. 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Значение для марок						
	ДМФ	ДБФ	ДОФ	ДАФ-789	ДОА	ДБС	ДОС
1. Температура вспышки, °С	149	168	205	200	190	183	215
2. Температура воспламенения, °С	157	202	249	238	215	194	Выше 240
3. Предельно допустимая концентрация паров в воздухе рабочей зоны, мг/м <sup>3</sup>	0,5	0,5	1,0	1,0	—	10	10

1.3.2. Эфиры *o*-фталевой кислоты по воздействию на организм относятся ко 2-му классу опасности, а эфиры себациновой и адипиновой кислоты — к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

1.3.3. Контроль за состоянием воздушной среды — по ГОСТ 12.1.005.

1.3.4. Производственные помещения должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией. При работе с пластификаторами следует применять специальную одежду и средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011.

При загорании пластификатор тушат тонко распыленной водой или пеной.

#### 1.4. Маркировка

1.4.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с указанием следующих дополнительных данных:

- наименования предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- марки пластификатора и его сорта;
- номера партии;
- даты изготовления;
- обозначения настоящего стандарта;
- манипуляционных знаков: «Герметичная упаковка»; для бутылей — «Верх».

Для пластификатора марки ДОФ, предназначенного для производства медицинского пластика, должна быть предупредительная надпись: «Для ПМ».

Пластификаторы относятся к классу 9, подклассу 9.2, группа 3, категория 3 по ГОСТ 19433.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

#### 1.5. Упаковка

1.5.1. Пластификаторы упаковывают в стеклянные бутыли, бочки из алюминия по ГОСТ 21029, железнодорожные цистерны из алюминия.

По согласованию с потребителем допускается упаковывать пластификаторы в стальные железнодорожные цистерны по ГОСТ 10674\*, стальные автоцистерны, стальные бочки по ГОСТ 6247 и ГОСТ 13950, а также упаковывать либутилфталат в стальные фляги ФС по ГОСТ 5799.

1.5.2. С 1 октября по 15 апреля ДМФ упаковывают в алюминиевые бочки. ДОФ, предназначенный для производства медицинского пластика, упаковывают в стеклянные бутыли.

1.5.3. Бутыли закупоривают стеклянными притертыми или навинчивающимися пробками. Пробку и горло бутыли покрывают тканью, пергаментом, целлофаном или полиэтиленовой пленкой и обвязывают шпагатом по ГОСТ 17308.

1.5.4. Бутыли помещают в ящики № 4, 18 по ГОСТ 18573, выложенные внутри мягким упаковочным материалом.

Бочки и железнодорожные цистерны должны быть закупорены герметично с применением уплотнительных материалов из асбеста, прессшпона или других материалов, на которые не действуют пластификаторы, и опломбированы по требованию потребителя.

Пакетирование бочек вместимостью до 0,2 м<sup>3</sup> проводят с использованием средств крепления по ГОСТ 21650 и поддонов по ГОСТ 9557 и ГОСТ 9078. Размеры и масса пакета должны соответствовать ГОСТ 24597.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51659—2000.

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Пластификаторы принимают партиями. Партией считают количество пластификатора одной марки, сорта, однородного по всем показателям качества и сопровождаемого одним документом о качестве.

Масса партии не должна превышать 60 т.

При транспортировании пластификаторов в железнодорожных цистернах за партию принимают каждую цистерну.

В документе о качестве указывают следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- марку пластификатора и его сорт;
- номер партии;
- массу нетто;
- количество упакованных единиц в партии;
- результаты испытаний или подтверждение о соответствии пластификатора требованиям настоящего стандарта;
- дату изготовления;
- обозначение настоящего стандарта.

2.2. Объем выборки для контроля качества пластификаторов составляет 10 % объема продукта.

2.3. Показатели «Число омыления» и для пластификаторов ДОФ, ДОС, ДАФ-789 и ДБФ, предназначенных для изготовления игрушек из ПВХ-пластизолей, «Массовая доля летучих веществ» изготовитель проверяет периодически, не реже одного раза в три месяца.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Показатель «Кислотное число после прогрева» изготовитель проверяет для ДМФ, предназначенного для производства ацетилцеллюлозного эгрола.

2.5. Показатель «Удельное объемное электрическое сопротивление» изготовитель проверяет для марок ДОФ и ДОС, предназначенных для производства кабельного пластика, а также по требованию потребителя, для марки ДАФ-789 — только по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.6. Показатель «Стабильность при сплавлении с поливинилбутираlem» изготовитель проверяет для ДБС, предназначенного для производства поливинилбутиральной пленки.

2.7. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторного испытания распространяют на всю партию.

2.8. При получении неудовлетворительных результатов испытаний, проводимых периодически, изготовитель проводит испытания на каждой партии до получения положительных результатов не менее чем на двух партиях подряд.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Точечные пробы пластификатора отбирают пробоотборником или пробоотборной трубкой по ГОСТ 2517.

Из цистерн пробу отбирают пробоотборником с трех уровней. Из бутылей, бочек и фляг пробу отбирают погружением пробоотборной трубки. Перед отбором пробы пластификатор перемешивают.

3.2. Отобранные точечные пробы соединяют вместе, тщательно перемешивают и отбирают среднюю пробу объемом не менее 1 дм<sup>3</sup>.

Среднюю пробу делят на две части и помещают в чистые сухие банки. На банки наклеивают этикетки с обозначением:

- наименования предприятия-изготовителя;
- марки пластификатора;
- номера партии;
- даты изготовления;
- даты отбора пробы.

Одну банку передают для проведения испытания, другую хранят в течение гарантийного срока хранения.

3.3. Внешний вид пластификатора определяют визуально просмотром испытуемой пробы в проходящем свете в пробирке П1-21-200-ХС или П2-21-200-ХС по ГОСТ 25336.

3.4. Цветность определяют по ГОСТ 18522 визуально или фотоколориметрическим методом. При определении цветности фотоколориметрическим методом применяют:

- для цветности до 100 единиц Хазена — кювету с толщиной слоя 50 мм и светофильтр длиной волны 400 нм (синий);
- для цветности от 100 до 300 единиц Хазена — кювету с толщиной слоя 30 мм и светофильтр длиной волны 400 нм (синий).

Допускаемые расхождения между параллельными определениями даны в табл. 5.

Таблица 5

Цветность	Допускаемое расхождение, единиц Хазена, не более
От 0 до 50	5
Св. 50 → 100	10
→ 100 → 200	25
→ 200 → 300	50

При возникновении разногласий в оценке цветности определение проводят:

- для пластификаторов с цветностью до 100 единиц Хазена — визуально;
- для пластификаторов с цветностью выше 100 единиц Хазена — фотоколориметрическим методом.

3.5. Плотность определяют с помощью денситометра по ГОСТ 18329.

### 3.6. Определение кислотного числа

Метод основан на реакции нейтрализации остаточной кислотности в пластификаторе раствором щелочи.

3.6.1. Аппаратура, реактивы, посуда

Цилиндр 1—100 по ГОСТ 1770.

Колба коническая КН-1—250—29/32 ТС или КН-2—250—34ТС по ГОСТ 25336.

Бюretки 1—2—10, 2—2—10, 3—2—10, 6—2—5, 3—2—5, 7—2—10 по ГОСТ 29251.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104\*, 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г, или любые другие с соответствующими метрологическими характеристиками.

Секундомер.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300, высший или первый сорт, нейтрализованный по фенолфталеину.

Натрия гидроокись, раствор концентрации  $c$  (NaOH) = 0,05 моль/дм<sup>3</sup> (0,05 н), готовят по ГОСТ 25794.1.

Фенолфталеин, спиртовой раствор, с массовой долей 1 %, готовят по ГОСТ 4919.1.

#### 3.6.2. Подготовка к анализу

Приготовление нейтрализованного раствора спирта: к 100 см<sup>3</sup> спирта добавляют 3—6 капель раствора фенолфталеина и титруют раствором гидроокиси натрия до слаборозового окрашивания, устойчивого не менее 30 с.

#### 3.6.3. Проведение анализа

Около 50,000 г пластификатора взвешивают в конической колбе и приливают цилиндром 50 см<sup>3</sup> этилового спирта. К полученному раствору прибавляют 3—6 капель фенолфталеина и титруют из бюretки раствором гидроокиси натрия до появления слаборозового окрашивания, устойчивого в течение 30 с.

#### 3.6.4. Обработка результатов

Кислотное число ( $X$ ) в мг КОН/г вещества вычисляют по формуле

$$X = \frac{V \cdot 2,805}{m},$$

где  $V$  — объем раствора гидроокиси натрия концентрации точно 0,05 моль/дм<sup>3</sup> (0,05 н), израсходованный на титрование пробы пластификатора, см<sup>3</sup>;

2,805 — масса гидроокиси калия, эквивалентная 1 см<sup>3</sup> раствора гидроокиси натрия концентрации точно 0,05 моль/дм<sup>3</sup> (0,05 н), мг/см<sup>3</sup>;

$m$  — масса пробы, г.

\* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24104—2001 (здесь и далее).

## С. 7 ГОСТ 8728-88

За результат анализа при норме от 0,01 до 0,12 мг КОН/г принимается среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает 0,01 мг КОН/г вещества. Результат анализа округляют до второго десятичного знака. Предел допускаемого значения суммарной погрешности анализа составляет  $\pm 0,005$  мг КОН/г при доверительной вероятности 0,95.

### 3.7. Определение кислотного числа после прогрева

#### 3.7.1 Аппаратура, посуда, реактивы

Баня с внутренним диаметром не менее 150 мм и высотой не менее 180 мм, снабженная крышкой с отверстиями в центре для термометра и мешалкой с симметрично расположенным отверстием для пробирок. Мешалка представляет собой стержень с проволочным кольцом, входящим в пространство между пробирками и стенками бани.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104, 2-го класса точности, с наибольшим пределом взвешивания 200 г или любые другие с соответствующими метрологическими характеристиками.

Электрическая плита с закрытым обогревом.

Термометр на 250 °С по ГОСТ 28498, тип А.

Пробирка П1-21-200ХС и П2-21-200ХС по ГОСТ 25336.

Бюretки 1-2-10, 2-2-10, 3-2-10, 6-2-5 по ГОСТ 29251.

Секундомер.

Цилиндр 1-100 по ГОСТ 1770.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300, высший или первый сорт, приготовленный по п. 3.6.2.

Натрия гидроокись, раствор концентрации  $c$  (NaOH) = 0,05 моль/дм<sup>3</sup> (0,05 н) готовят по ГОСТ 25794.1.

Фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 1 %, готовят по ГОСТ 4919.1.

Глицерин по ГОСТ 6259, х. ч.

Фольга оловянная.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

#### 3.7.2. Проведение анализа

В три чистые сухие пробирки помещают по 25 см<sup>3</sup> пластификатора, отмеренного цилиндром. В одну из пробирок через отверстие в резиновой пробке вставляют термометр так, чтобы шарик ртути погружался в пластификатор примерно на 25 мм. Другие две пробирки закрывают пробками с отверстиями для выхода воздуха. Пробирки должны быть обернуты оловянной фольгой.

Все пробирки помещают в предварительно нагретую до 207-210 °С глицериновую баню так, чтобы уровень глицерина превышал уровень пластификатора примерно на 25-30 мм, при этом температура бани при погружении пробирок не должна падать ниже 200 °С. Скорость нагрева глицериновой бани регулируют так, чтобы температура в пробирке с пластификатором достигала 205 °С за 8-10 мин. Затем пластификатор выдерживают при (205 ± 2) °С в течение 40 мин.

Через 40 мин с момента погружения пробирки с пробами вынимают, охлаждают на воздухе до комнатной температуры. Затем отбирают из пробирок две пробы около 25,000 г каждая и определяют кислотное число по п. 3.6.

За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает 0,03 мг КОН/г. Результат анализа округляют до второго десятичного знака. Пределы допускаемого значения суммарной погрешности метода  $\pm 0,01$  мг КОН/г при доверительной вероятности 0,95.

### 3.8. Определение числа омыления

Метод основан на реакции омыления сложноэфирных групп пластификатора 1 моль/дм<sup>3</sup> раствором щелочи.

3.8.1. Аппаратура, реактивы, посуда

Цилиндр 1-50 по ГОСТ 1770.

Колба КН-250-19/26 по ГОСТ 25336.

Холодильник ХШ-1-200-19/26 ХС или ХШ-1-300-19/26 ХС по ГОСТ 25336.

Бюretки 1-2-50, 2-2-50, 3-2-50 по ГОСТ 29251.

Пипетка 2-2-50 по ГОСТ 29169.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104, 2-го класса точности, с наибольшим пределом взвешивания 200 г или другие с соответствующими метрологическими характеристиками.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300, высший или первый сорт.  
 Калия гидроокись по ГОСТ 24363, спиртовой раствор концентрации  $c$  (КОН) = 1 моль/дм<sup>3</sup>.  
 Кислота серная по ГОСТ 4204, раствор концентрации  $c$  ( $H_2SO_4$ ) = 1 моль/дм<sup>3</sup> (1 н), готовят по ГОСТ 25794.1.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор концентрации  $c$  (HCl) = 1 моль/дм<sup>3</sup> (1 н), готовят по ГОСТ 25794.1.

Фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 1 %, готовят по ГОСТ 4919.1.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

### 3.8.2. Подготовка к анализу

Спиртовой раствор калия гидроокиси концентрации  $c$  (КОН) = 1 моль/дм<sup>3</sup>, готовят по ГОСТ 25794.3 с навеской 60 г.

### 3.8.3. Проведение анализа

Навеску пластификатора, взятую в соответствии с табл. 6, взвешивают в конической колбе и приливают 50 см<sup>3</sup> спиртового раствора гидроокиси калия и 5 см<sup>3</sup> дистиллированной воды. Колбу соединяют с холодильником и нагревают в течение 1 ч на кипящей водяной бане. После охлаждения до комнатной температуры через верхнюю часть холодильника споласкивают его внутреннюю поверхность двумя порциями дистиллированной воды по 20 см<sup>3</sup> каждая и содержимое колбы титруют раствором соляной или серной кислот в присутствии фенолфталеина до обесцвечивания. Параллельно в тех же условиях и с теми же реагентами, но без пластификатора, проводят контрольный опыт.

Таблица 6

Наименование пластификатора	Масса навески, г
Диметилфталат	2,2–2,6
Дибутилфталат	3,3–3,7
Ди-(2-этилгексил)-фталат	4,7–5,1
Диалкилфталат-789	4,7–5,8
Ди-(2-этилгексил)-адипинат	4,4–4,8
Дибутилсебацинат	3,8–4,2
Ди-(2-этилгексил)-себацинат	5,2–5,6

### (Измененная редакция, Изм. № 1).

#### 3.8.4. Обработка результатов

Число омыления ( $X_1$ ) в мг КОН/г вещества вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{(V_1 - V_2) \cdot 56,1}{m},$$

где  $V_1$  — объем раствора соляной или серной кислоты концентрации 1 моль/дм<sup>3</sup> (1 н), израсходованный на титрование в контрольном опыте, см<sup>3</sup>;

$V_2$  — объем раствора соляной или серной кислоты концентрации 1 моль/дм<sup>3</sup> (1 н), израсходованный на титрование раствора с анализируемой пробой, см<sup>3</sup>;

56,1 — масса гидроокиси калия, содержащаяся в 1 см<sup>3</sup> раствора концентрации точно 1 моль/дм<sup>3</sup>, мг/см<sup>3</sup>;

$m$  — масса пробы, г.

За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми не должно превышать 3 мг КОН/г. Результат анализа округляют до целого числа.

Пределы допускаемого значения суммарной погрешности метода составляют  $\pm 2$  мг КОН/г при доверительной вероятности 0,95.

3.9. Температуру вспышки определяют по ГОСТ 4333. При разногласиях в оценке температуры вспышки определение проводят по методу Бренкена.

3.10. Удельное объемное электрическое сопротивление определяют по ГОСТ 6581 при напряжении 1000 В и температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ .

### 3.11. Определение массовой доли летучих веществ

#### 3.11.1. Аппаратура, посуда и реактивы

## С. 9 ГОСТ 8728—88

Термошкаф с терморегулятором или любой другой сушильный шкаф, обеспечивающий нагрев  $(100 \pm 2)^\circ\text{C}$ .

Термометр на  $200^\circ\text{C}$  по ГОСТ 28498, тип А или термометр, обеспечивающий измерение температуры в заданном интервале с точностью  $1^\circ\text{C}$ .

Стаканчик СВ 24/1С по ГОСТ 25336.

Эксикатор 2—180 или 2—136 по ГОСТ 25336.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104, 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г или другие с соответствующими метрологическими характеристиками.

Асбестовый картон по ГОСТ 2850.

Кальций хлористый прокаленный.

Секундомер.

### 3.11.2. Проведение анализа

$(10,000 \pm 1,000)$  г пластификатора взвешивают в стаканчике, предварительно доведенном до постоянной массы при температуре  $(100 \pm 2)^\circ\text{C}$ , и ставят на асбестовый картон в термошкаф, сняв крышку. Далее навеску выдерживают в термошкафу при температуре  $(100 \pm 2)^\circ\text{C}$  в течение 6 ч. Термометр устанавливают в термошкаф так, чтобы ртутный шарик касался асбестового картона. Затем стаканчик вынимают и, закрыв крышкой, помещают в эксикатор с прокаленным хлористым кальцием и охлаждают не менее 30 мин. Охлажденный стаканчик взвешивают.

### 3.11.3. Обработка результатов

Массовую долю летучих веществ ( $X_3$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 100}{m_0},$$

где  $m_1$  — масса стаканчика с пробой пластификатора до прогрева, г;

$m_2$  — масса стаканчика с пробой пластификатора после прогрева, г;

$m_0$  — масса пробы пластификатора, г.

За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов двух определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать  $0,08\%$  абсолютных. Результат округляют до второго десятичного знака.

Допускаемая суммарная погрешность метода при норме  $0,1\% - \pm 0,08\%$ , при норме  $0,2\% - \pm 0,06\%$  абсолютных при доверительной вероятности 0,95.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 3.12. Определение стабильности дибутилсебацината при сплавлении с поливинилбутираlem

3.12.1. Аппаратура, посуда и реактивы

Пипетка 6—2—10 по ГОСТ 29251.

Термошкаф на  $200^\circ\text{C}$  с терморегулятором.

Термометр на  $200^\circ\text{C}$  по ГОСТ 28498, тип А.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104, 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г или любые другие с соответствующими метрологическими характеристиками.

Поливинилбутираль по ГОСТ 9439, марки ПШ.

Пергамент по ГОСТ 1341.

Подпергамент по ГОСТ 1760.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.12.2. Проведение анализа

$(3,0 \pm 0,1)$  г поливинилбутираля взвешивают в лоточке, который изготавливают из пергамента или подпергамента размером  $130 \times 80$  мм, загибая края на расстоянии 20—25 мм, края скрепляют. К поливинилбутиралю добавляют пипеткой  $5 \text{ см}^3$  дибутилсебацината.

Смесь тщательно перемешивают и выдерживают в термошкафу при  $(135 \pm 1)^\circ\text{C}$  в течение 3,5 ч. Пластификатор считается стабильным, если после извлечения лоточек из термошкафа нет пожелтения массы по всей толщине слоя. Это проверяют разрезанием лоточка. Допускается легкое пожелтение поверхности массы.

#### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Пластификаторы перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.2. Пластификаторы хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. При хранении пластификаторов необходимо принять меры, обеспечивающие защиту от попадания влаги и воздействия прямых солнечных лучей.

#### 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие пластификатора требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения пластификатора — 6 мес со дня изготовления, а пластификаторов ДБФ и ДБС (упакованных в бочки или стеклянные бутылки) — 1 год со дня изготовления.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

##### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАСТИФИКАТОРОВ

Наименование показателя	Норма для пластификатора						
	ДМФ	ДБФ	ДОФ	ДАФ-789	ДОА	ДБС	ДОС
1. Температура кипения, °С, при давлении Па (мм рт. ст.):							
1,33·10 <sup>2</sup> (1)	—	—	—	—	—	—	222—228
5,32·10 <sup>2</sup> (4)	—	—	—	—	—	—	—
6,0·10 <sup>2</sup> (4, 5)	—	—	—	—	—	—	—
6,65·10 <sup>2</sup> (5)	—	—	231	—	215—218	—	—
13,3·10 <sup>2</sup> (10)	—	190—195	—	—	240—250	—	—
1·10 <sup>3</sup> (760)	282	340	386	—	—	345—349	—
2. Температура застывания, °С	0	—40	—50	—40	—70	—12	—60
3. Показатель преломления при 20 °С	1,5132—1,5134	1,492—1,494	1,488—1,487	1,483—1,490	1,4460—1,4480	1,4410—1,4450	1,4500—1,4540
4. Динамическая вязкость, Па·с:							
при 20 °С	11,4·10 <sup>-3</sup>	(19—20)·10 <sup>-3</sup>	(80—85)·10 <sup>-3</sup>	(32—38)·10 <sup>-3</sup>	(12—16)·10 <sup>-3</sup>	(7—11)·10 <sup>-3</sup>	(19—23)·10 <sup>-3</sup>
при 25 °С	11,4	19—20	80—85	32—38	12—16	7—11	19—23
5. Упругость паров, Па (мм рт. ст.):							
при температуре 150 °С	1666 (19,5)	133,3 (1)	6,7 (0,05)	—	13,3 (0,1)	—	—
* * 200 °С	13330 (160)	2985 (22,4)	267 (2)	—	333 (2,5)	—	—
6. Массовая доля летучих веществ при 100 °С за 6 ч, %	—	0,3	—	—	—	0,10	—
7. Массовая доля влаги, %	0,25	0,07	0,07	0,1	0,1	0,1	0,05—0,1
8. Растворимость в воде, %, при температуре, °С:							
20	0,4					0,004	0,025
25							
30		0,001	0,005		0,01		

**С. 11 ГОСТ 8728-88****ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.11.88 № 3987
- СТАНДАРТ СООТВЕТСТВУЕТ СТ СЭВ 4319-83**
- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 12.1.005-88	1.3.3	ГОСТ 13950-91	1.5.1
ГОСТ 12.1.007-76	1.3.2	ГОСТ 14192-96	1.4.1
ГОСТ 12.4.011-89	1.3.4	ГОСТ 17308-88	1.5.3
ГОСТ 1341-97	3.12.1	ГОСТ 18300-87	3.6.1, 3.7.1, 3.8.1
ГОСТ 1760-86	3.12.1	ГОСТ 18329-73	3.5
ГОСТ 1770-74	3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1	ГОСТ 18522-93	3.4
ГОСТ 2517-85	3.1	ГОСТ 18573-86	1.5.4
ГОСТ 2850-95	3.11.1	ГОСТ 19433-88	1.4.1
ГОСТ 3118-77	3.8.1	ГОСТ 21029-75	1.5.1
ГОСТ 4204-77	3.8.1	ГОСТ 21650-76	1.5.4
ГОСТ 4333-87	3.9	ГОСТ 24104-88	3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.11.1, 3.12.1
ГОСТ 4919.1-77	3.6.1, 3.7.1, 3.8.1	ГОСТ 24363-80	3.8.1
ГОСТ 5799-78	1.5.1	ГОСТ 24597-81	1.5.4
ГОСТ 6247-79	1.5.1	ГОСТ 25336-82	3.3, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.11.1
ГОСТ 6259-75	3.7.1	ГОСТ 25794.1-83	3.6.1, 3.7.1, 3.8.1
ГОСТ 6581-75	3.10	ГОСТ 25794.3-83	3.8.2
ГОСТ 6709-72	3.8.1	ГОСТ 28498-90	3.7.1, 3.11.1, 3.12.1
ГОСТ 9078-84	1.5.4	ГОСТ 29169-91	3.8.1
ГОСТ 9439-85	3.12.1	ГОСТ 29251-91	3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.12.1
ГОСТ 9557-87	1.5.4		
ГОСТ 10674-82	1.5.1		

**6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)**

**7. ИЗДАНИЕ (сентябрь 2003 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1990 г. (ИУС 4-91)**

Редактор *В.Н. Комисов*  
 Технический редактор *Л.А. Гусева*  
 Корректор *М.С. Кабашова*  
 Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 11.08.2003. Подписано в печать 26.09.2003. Усл.печ.л. 1,40. Уч.-изд.л. 1,30.  
 Тираж 103 экз. С 12172. Зак. 843.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Коломенский пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)

Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
 Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 105062 Москва, Лялин пер., 6.  
 Плр № 080102