

12632-79



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ПЛАСТИНЫ И ДЕТАЛИ РЕЗИНОВЫЕ  
ПОРИСТЫЕ ДЛЯ НИЗА ОБУВИ**

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 12632—79**

**Издание официальное**

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва



ПЛАСТИНЫ И ДЕТАЛИ РЕЗИНОВЫЕ ПОРИСТЫЕ  
ДЛЯ НИЗА ОБУВИ

## Общие технические условия

Porous rubber sheets and details for foot-gear bottom.  
General specificationsГОСТ  
12632-79\*Взамен  
ГОСТ 12632-67

ОКП 87 4100

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 мая 1979 г. № 1828 срок введения установлен

с 01.07.80

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 28.06.84 № 2193  
срок действия продлен

до 01.07.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

Настоящий стандарт распространяется на резиновые пористые пластины и детали (подошвы, профилактические накладки, каблуки, набойки, флики и др.) для низа обуви.

Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей и первой категорий качества.

## 1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. В зависимости от плотности резины марки пластин и деталей приведены в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (март 1985 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в июне 1984 г. (ИУС 10-84).

© Издательство стандартов, 1985

Таблица 1

Обозначение марки	Код ОКП пластин и деталей резиновых		Наименование изделия	Плотность, г/см <sup>3</sup>
	черных	цветных		
В и ВШ	87 4113	87 4123	Пластины для подошв и детали из них (подошвы, профилактические накладки и др.)	0,35—0,50
ИШ	87 4119	—	Пластины для подошв клесового метода крепления	0,35—0,50
Д и ДШ Е и ЕШ	87 4116 —	87 4126 87 4127	Пластины для каблуков и детали из них (каблуки, набойки, флики и др.)	0,55—0,70 0,35—0,50
Г	87 4115	87 4125	Каблуки формованные	0,70—1,00

## Примечания:

- Буква «Ш» обозначает, что пластины и детали шпальтованные.
- Набойки из пористой резины следует использовать в сочетании с каблуками и фликами из пористой резины.
- Для обуви, предназначеннной для Министерства обороны СССР, применяется резина марок В и Д.

## (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Пластины и детали каждой марки в зависимости от толщины делятся на группы, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

Пластины для подошв и детали из них			Пластины для каблуков и детали из них		
Обозначение марки	Группа	Толщина, мм	Обозначение марки	Группа	Толщина, мм
ИШ	1	14,0—16,0	Д и Е	1	8,0—10,0
	2	16,1—18,0		2	10,1—12,0
	3	18,1—20,0		3	12,1—14,0
В	1	6,0—8,0	ДШ и ЕШ	4	14,1—16,0
	2	8,1—10,0		5	16,1—19,0
	3	10,1—12,0		6	19,1—23,0
ВШ	1	3,0—3,9		1	6,0—7,0
	2	4,0—4,9		2	7,1—8,1
	3	5,0—5,9		3	8,2—10,0
	4	6,0—7,0		4	10,1—12,0
	5	7,1—8,1		5	12,1—14,0
	6	8,2—9,2		6	14,1—16,0
	7	9,3—10,3		7	16,1—18,0
	8	10,4—12,0		8	18,1—20,0
				9	20,1—22,0
				10	22,1—24,0

**Примечания:**

1. По согласованию с потребителем допускается изготавливать пластины других толщины.
2. Пластины марки ВШ 1 и 2-й групп предназначены для профилактических накладок.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

- 1.3. Пластины должны изготавливаться прямоугольной формы размерами  $470 \times 550$ ;  $470 \times 590$ ;  $500 \times 650$ ;  $525 \times 690$ ;  $550 \times 750$ ;  $570 \times 790$ ;  $600 \times 800$  мм, с прямыми или закругленными углами, с радиусом закругления не более 30 мм.

Допускаемые отклонения по размерам пластин должны быть от минус 2 до плюс 9%.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается выпускать пластины других размеров.

- 1.4. Конструкция, фасон, размер и допускаемые отклонения формованных и штампованных деталей должны соответствовать технической документации, утвержденной в установленном порядке.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).****2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

- 2.1. Резиновые пористые пластины и детали должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

- 2.2. Рецептура резин, применяемых для изготовления пластин и деталей, должна быть утверждена Министерством здравоохранения СССР в установленном порядке.

- 2.3. Ходовая поверхность пластин и деталей должна быть с четким рисунком рифления. Неходовая поверхность должна быть шпальтованной или с рисунком рифления.

По согласованию с потребителем допускается выпуск пластин для внутренних деталей низа обуви со шпальтованной поверхностью с двух сторон.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

- 2.4. По физико-механическим показателям пластины и детали должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

- 2.5. Допускаемые пороки внешнего вида, не влияющие на эксплуатационные свойства изделий, должны соответствовать технической документации, утвержденной в установленном порядке.

- 2.6. По цвету, рисунку рифления пластины и детали должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.007—81.

Таблица 3

Назначение показателей	В	ВШ	Г	Д	ДШ	Е	ЕШ	Норма для марки	
								ИШ	ИШ
1. Условная прочность при разрыве, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	2,2(22)	2,1(21)				Не нормируется		2,5(25)	
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	190	170				То же		200	
3. Относительное относительное удлинение после разрыва, %, не более для изделий:	24 35	24 35				25		—	
цветных			Не нормируется						
4. Твердость, условные единицы	42 60	42 60				50—70	50—75	Не нормируется	
5. Твердость со стороны шпальта, условные единицы	34—52	34—52	Не нормируется			Не нормируется	Не нормируется	40—60	38—55
6. Сопротивление многократному растяжению, циклы, не менее	8500	8500						57000	
7. Прочность скелетных резины с тканью, Н/см (кгс/см), не менее	27(2,7)	27(2,7)	Не нормируется	27(2,7)	27(2,7)	27(2,7)	27(2,7)	29(2,9)	
8. Сопротивление истиранию, Дж/мм <sup>2</sup> , не менее	2,5	2,5	2,6	2,95	2,95	2,5	2,5	4,0	

## Продолжение табл. 3

Назначение показателя	Нормы для марки						
	В	ВШ	Г	Д	ДШ	Е	ЕШ
9. Усадка, %, не более	1,5	1,5±0,35	1,0	1,5	1,87	1,5	2,0
10. Сопротивление проколу, Н/мм (кгс/мм), не менее	17(1,7)	17(1,7)			Не нормируется		1,5+0,35
11. Сопротивление разрыву, Н/см (кгс/см), не менее	30(3,0)	25(2,5)			То же		28,8(2,88)

Приимечание. Показатель по пункту 10 нормируется только для резин, применяемых в обуви прошитого метода крепления.

(Измененная редакция, Иэм. № 1).

2.7. Органолептическая оценка показателей качества пластин и деталей должна производиться в соответствии с требованиями табл. 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Максимальная оценка, баллы	Пределы оценки, баллы	
		для продукции первой категории качества	для продукции высшей категории качества
<b>Пластины</b>			
Общая оценка	40	37-32	40-38
Равномерность пористости	14	13-12	14
Характер рисунка тиснения	14	13-11	14-13
Цветовое решение	12	11-9	12-11
<b>Детали</b>			
Общая оценка	40	37-32	40-38
Соответствие современному направлению моды по фасону	14	13-12	14
Цветовое решение	12	11-9	12-11
Точность и чистота обработки изделия	14	13-11	14-13

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 7926-75. Общая площадь пластин в партии ( $мм^2$ ) не должна быть менее площади, рассчитанной в соответствии с их номинальными размерами. При комплектной поставке штампованных подошв и каблуков партии подбирают по цвету и оттенку.

3.2. Каждую партию пластин или деталей сопровождают документом о качестве, содержащим:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;  
наименование изделия, марки, цвета;

номер партии;

дату выпуска;

обозначение настоящего стандарта;

результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия изделий требованиям настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.3. По внешнему виду проверяют все пластины и детали в партии, по линейным размерам 10% пластин.

3.4. Периодические испытания по показателям: сопротивление истиранию, сопротивление прорыву, сопротивление раздиру прово-

дят не реже одного раза в квартал; по показателям: прочность склейки резины с тканью, сопротивление многократному растяжению — не реже одного раза в месяц.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. Типовые испытания изготовитель проводит при изменении рецептуры и технологии изготовления пластин и деталей.

#### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Толщину пластин и деталей измеряют толщиномером по ГОСТ 11358—74:

подошвы — в пятонной и носочной частях;

набойки, флики и каблуки — не менее чем в двух точках;

пластини — не менее чем в четырех точках, на расстоянии не менее 25 мм от краев пластин.

Допускается толщину пластин измерять механизированным способом.

За результат испытания принимают среднее арифметическое всех измерений при условии сохранения нормы разнотолщинности соответствующей группы.

4.2. Измерение линейных размеров пластин производится по отформованному рисунку по осям симметрии ходовой поверхности.

4.3. Физико-механические испытания — по ГОСТ 7926—75.

Допускается определять условную прочность, относительное и остаточное удлинение на разрывных машинах со скоростью движения нижнего зажима  $(200 \pm 10)$  мм/мин.

В случае возникновения разногласий определение условной прочности, относительного и остаточного удлинения проводят на разрывных машинах со скоростью движения нижнего зажима  $(500 \pm 50)$  мм/мин.

4.3.1. Физико-механические испытания штампованных деталей изготовитель проводит на пластинах, из которых штампуются детали.

4.3.2. Физико-механические испытания шпальтованных пластин толщиной менее 8 мм проводят на пластинах толщиной 8—10 мм, полученных шпальтированием из блоков контролируемой партии.

4.4. Прочность склейки резины с тканью определяют по ГОСТ 7926—75, при этом, если происходит отслаивание клеевой пленки от поверхности резины при прочности менее нормы, образец считают не выдержавшим испытание. В случае, когда расслаивание происходит по резине, образец считают выдержавшим испытание. Показатель нагрузки должен быть не менее 27 (2,7) Н/см (кгс/см). При расслаивании по клеевой пленке при прочности менее нормы проводят повторные испытания.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 25899—83.  
(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие всех выпускаемых пластин и деталей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.2. Гарантийный срок хранения — один год со дня изготовления.

Редактор *Н. В. Бобкова*  
Технический редактор *В. Н. Прусакова*  
Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб. 24.05.85 Подп. в печ. 06.12.85 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,47 уч.-изд. л.  
Тираж 10000 Цена 3 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новогиреевский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миниавуго, 12/14. Зак. 2741.